



# รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์


## ศักยภาพด้านพลังงานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด

### Potential Energy of The Fuel Briquettes From Mangosteen Shell



สังเวช เสวกวิหารี

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ศักยภาพด้านพลังงานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด

Potential Energy of The Fuel Briquettes From Mangosteen Shell

สังเวย เสวกวิหารี

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ชื่องานวิจัย : ศักยภาพด้านพลังงานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด  
ผู้วิจัย : สังเวศ เสวกวิหารี  
พ.ศ. : 2555

### บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเปลือกมังคุดที่เป็นของเหลือทิ้งจากภาคครัวเรือน มาผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง เชื้อเพลิงนี้ใช้เป็นพลังงานทดแทน ซึ่งแทนการใช้ฟืนและถ่านไม้จากป่าธรรมชาติ โดยมีกาวแป้งเปียกเป็นตัวประสาน ผ่านกระบวนการอัดแท่งด้วยเครื่องอัดมือ พบว่าเปลือกมังคุดสามารถนำมาเผาได้ถ่านเปลือกมังคุด มีสีดำ น้ำหนักเบา นำมาบดให้ละเอียดจนเป็นผงถ่าน ผสมผงถ่านเปลือกมังคุดกับกาวแป้งเปียก คลุกเคล้าให้เข้ากัน นำมาอัดให้เป็นแท่งเชื้อเพลิง ได้แท่งเชื้อเพลิงคงรูปไม่แตกหัก เมื่อนำไปตากแดดจนแห้ง ผลการทดสอบศักยภาพด้านพลังงาน พบว่า มีค่าความร้อนเท่ากับ 5920 แคลอรีต่อกรัม มีอัตราการเผาไหม้ 11.80 กรัมต่อนาที ปริมาณคาร์บอนเสถียรร้อยละ 61.7 ปริมาณเถ้าร้อยละ 7 สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงพบว่า เชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด สามารถใช้งานหุงต้มได้ดี ไม่มีการแตกปะทุ ติดไฟได้ดี ให้มีเขม่า ไม่มีควัน และไม่มีการระบายขณะใช้งาน แท่งเชื้อเพลิงนี้ จึงเหมาะสำหรับการผลิตเป็นเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในครัวเรือน ชุมชน หรือผลิตเพื่อการค้าและในอุตสาหกรรม ด้วยอัตราประโยชน์เหล่านี้ เชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุดมีความเป็นไปได้ที่จะนำมาใช้ แทนการใช้เชื้อเพลิงจากฟืน และถ่านไม้จากป่าธรรมชาติ ซึ่งเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย



**Research Title : Potential Energy of The Fuel Briquettes From Mangosteen Shell**

**Researcher : SANGWOEI SAWEKWIHAREE**

**Year : 2012**

### **ABSTRACT**

The objective of this research is to use mangosteen shell that from household wastes for produce the fuel briquette. This fuel is used in terms of renewable energy which instead of firewood and charcoal from natural forest. We used the adhesive paste as a binder and briquette with hand pack filler. The results showed that the mangosteen shell can be burned to charcoal black and lightweight. By grinding mangosteen charcoal into small size, these charcoals were mixing with the paste. We have to compress the mixing charcoal molded into fuel briquettes. These briquettes are performed the stable and non-broken products. After sun drying, the results of potential energy testing showed that the calorific value 5920 *cal/g*, combustion rate 11.8 *g/min*, fixed carbon content 61.7%, and ash content 7%. For the combustion efficiency testing, our fuel briquette could be performed cooking as well, non-explosion, high combustible, non-soot, non-smoke and non-odors during used. These fuel briquettes are suitable for fuel products in household, community, or commercial production and industrial. Due to these advantages, our briquettes are possibly to instead of firewood and charcoal from natural forest which can be reduced the global warming by another way.

## กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ให้ทุนในการทำวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ให้การสนับสนุนการใช้ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ งานงานวิจัยสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ขอขอบคุณ ผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่สนใจ อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดผลงานวิจัย และขอขอบคุณทุกกำลังใจ ทุกคำแนะนำ และทุกความช่วยเหลือ ที่ให้กับผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา

ผู้วิจัย



## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VI
สารบัญภาพประกอบ	VII
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	<b>1</b>
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	1
ขอบเขตของการวิจัย	1
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย	2
<b>บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง</b>	<b>3</b>
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	3
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	11
<b>บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย</b>	<b>44</b>
เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัย	45
วิธีดำเนินการวิจัย	46
<b>บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล</b>	<b>58</b>
ผลการศึกษา	58
<b>บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ</b>	<b>63</b>
สรุปผลการวิจัย	63
ข้อเสนอแนะ	63

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
เอกสารอ้างอิง	64
ภาคผนวก	66
1. รูปกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมันคูด	66
2. ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย	78



## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 ค่าประสิทธิภาพการใช้งานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด	61
2 ค่าประสิทธิภาพการใช้งานของเชื้อเพลิงจากถ่านไม้	62





## สารบัญภาพประกอบ

ภาพที่	หน้า
1. มังคุดสด	44
2. เปลือกมังคุดสด	44
3. เปลือกมังคุดตากแดดวันที่ 1	44
4. เปลือกมังคุดตากแดดวันที่ 2	44
5. เปลือกมังคุดตากแดดวันที่ 3	44
6. เปลือกมังคุดตากแดดวันที่ 4	44
7. เปลือกมังคุดตากแดดวันที่ 5	45
8. เปลือกมังคุดตากแดดวันที่ 6	45
9. ตะแกรงลวดใส่เปลือกมังคุด	46
10. จุดเชื่อมไฟเผาเปลือกมังคุดในตะแกรง	46
11. นำตะแกรงลวดใส่เตาเผา	46
12. เเผาเปลือกมังคุดในเตาเผา	46
13. ปิดฝาเตา	47
14. ปิดหน้าเตาและปล่องควัน	47
15. เปิดฝาเตา	47
16. ถ่านเปลือกมังคุด	47
17. ถ่านเปลือกมังคุดในเครื่องบด	48
18. บดถ่านให้เป็นผงละเอียด	48
19. ถ่านเปลือกมังคุดบดละเอียด	48
20. ผงถ่านเปลือกมังคุด	48
21. ชั่งผงถ่านเปลือกมังคุด	48
22. ชั่งแป้งมัน	48
23. คนแป้งมันจนเป็นกาวแป้งเปียก	49
24. ผสมกาวแป้งเปียกลงในผงถ่าน	49
25. ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน	49
26. นวดผงถ่านกับกาวแป้งเปียก	49
27. อัดเป็นแท่งด้วยมือ	49

## สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
28. อัคเป็นแท่งเชื้อเพลิง	49
29. เชื้อเพลิงอัคแท่งจากเปลือกมังคุด	50
30. นำเชื้อเพลิงอัคแท่งตากแดด	50
31. เชื้อเพลิงอัคแท่งตากแดดจนแห้ง	50
32. เชื้อเพลิงอัคแท่งตากแดดจนแห้งสนิท	50
33. สังกตัวอย่างเชื้อเพลิงอัคแท่งจากเปลือกมังคุดตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ	50
34. ทดสอบประสิทธิภาพเชื้อเพลิงอัคแท่ง	51
35. ต้มน้ำในหม้ออูมิเนียม	51
36. วัดอุณหภูมิของน้ำ	51
37. วัดอุณหภูมิของน้ำเดือด	51
38. อุณหภูมิน้ำเดือด 96 องศาเซลเซียส	52
39. ปล่องเชื้อเพลิงดับเป็นถ้ำ	52
<b>ภาคผนวก</b>	
40. สถานที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย	66
41. แจ็งวัตถุประสงค์และขั้นตอนการทำเชื้อเพลิงอัคแท่ง	66
42. อธิบายขั้นตอนและวิธีการทำเชื้อเพลิงอัคแท่งจากเปลือกมังคุด	67
43. แบ่งกลุ่มปฏิบัติ	67
44. บดถ่านเปลือกมังคุดให้เป็นผงละเอียด	67
45. ชั่งผงถ่านเปลือกมังคุดตามกลุ่ม	68
46. ชั่งผงถ่านเปลือกมังคุด	68
47. ชั่งผงถ่านเปลือกมังคุด	68
48. เตรียมกาวแป้งเปียก	69
49. ผสมผงถ่านกับกาวแป้งเปียกตามอัตราส่วน	69
50. ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน	69
51. ผสมอัตราส่วนให้เข้ากัน	70
52. กลุ่มนี้เพิ่มบดถ่านให้เป็นผงละเอียด	70
53. บดถ่านให้เป็นผงละเอียด	70

## สารบัญภาพประกอบ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
54. บดถ่านให้เป็นผงละเอียด	71
55. ทำเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด	71
56. แบ่งกลุ่มปฏิบัติ	71
57. แบ่งกลุ่มปฏิบัติ	72
58. ทดลองอัดแท่งเชื้อเพลิง	72
59. อัดแท่งเชื้อเพลิง	72
60. นำเชื้อเพลิงอัดแท่งไปตากแดด	73
61. ปฏิบัติการตามกลุ่ม	73
62. ลงชื่อแบ่งกลุ่ม	73
63. ปฏิบัติการตามกลุ่ม	74
64. ปฏิบัติการตามกลุ่ม	74
65. ปฏิบัติการตามกลุ่ม	74
66. รับประทานอาหาร	75
67. รับประทานอาหาร	75
68. รับประทานอาหาร	75
69. รับประทานอาหาร	76
70. รับประทานอาหาร	76
71. สมาชิกกลุ่ม	76
72. สมาชิกกลุ่ม	77
73. สมาชิกกลุ่ม	77
74. สมาชิกกลุ่ม	77

# บทที่ 1

## บทนำ

### ศักยภาพด้านพลังงานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด

#### Potential Energy of The Fuel Briquettes From Mangosteen Shell

#### ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันสภาวะการณ์ด้านพลังงาน เป็นปัญหาที่วิกฤตต่อภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย เป็นอย่างมาก ทุกหน่วยงานจึงพยายามหามาตรการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากน้ำมัน จึงมีการสนับสนุนให้ใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ และการหาแหล่งพลังงานทดแทน เนื่องจากประเทศไทยของเราเป็นประเทศเกษตรกรรม มีศักยภาพในการผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนได้ แต่หลักใหญ่ของผลผลิตทางการเกษตร เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารของโลก ถ้านำผลผลิตเหล่านี้มาใช้ผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิงก็จะทำให้แหล่งอาหารของโลกเกิดภาวะขาดแคลน และจะส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างของมวลมนุษยชาติได้

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดในการนำเปลือกมังคุดที่เหลือทิ้งเป็นขยะมาทำให้เกิดประโยชน์ โดยการนำมาผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิงอัดแท่ง ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาขยะเหลือทิ้ง ลดปัญหาหมอกควัน ลดปัญหาการขาดแคลนพลังงาน ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากน้ำมัน ลดปัญหาการใช้พื้นที่และถ่านไม้จากป่าธรรมชาติ และลดการนำผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นแหล่งอาหารของโลกมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน การศึกษาศักยภาพทางด้านพลังงานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุดจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากขยะเหลือทิ้งมาทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม โดยนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน แทนการใช้เชื้อเพลิงจากไม้และพื้นที่จากป่าธรรมชาติ และเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ยั่งยืนต่อไป

#### วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อนำขยะเหลือทิ้ง เปลือกมังคุดมาผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิงอัดแท่ง
2. เพื่อศึกษาค่าพลังงานความร้อนของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด

#### ขอบเขตของการวิจัย

1. สถานที่ทดลอง ห้องปฏิบัติการเคมี(9406) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2. เปลือกมังคุด ตากแดดให้แห้ง แล้วผ่านกระบวนการเผาไหม้ บดให้เป็นผงแล้ว นำมาอัดให้เป็นแท่งเชื้อเพลิง

3. ประเมินคุณภาพและคุณสมบัติของเชื้อเพลิง โดยใช้องค์ประกอบที่สำคัญของเชื้อเพลิงเป็นหลักในการประกันคุณภาพ คือ คาร์บอนเสถียร (คาร์บอนคงตัว) ปริมาณเถ้า ความชื้น และค่าความร้อน โดยถือว่าค่าเชื้อเพลิงที่ให้ความร้อนสูงแสดงว่าเป็นเชื้อเพลิงที่ดี

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ลดปัญหาการขาดแคลนพลังงานเชื้อเพลิง
2. ลดปัญหามลภาวะจากขยะเหลือทิ้ง
3. นำขยะเหลือทิ้งมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และผลิตเป็นพลังงานทดแทน แทนการใช้ฟืนและถ่านไม้จากป่าธรรมชาติ

### นิยามศัพท์เฉพาะ

ศักยภาพด้านพลังงาน ( potential energy ) หมายถึง ค่าพลังงานความร้อนของเชื้อเพลิงที่ให้ความร้อนสูงถือว่าเป็นเชื้อเพลิงที่ดีมีศักยภาพสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่ง พลังงาน ซึ่งมีการสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ

เชื้อเพลิงอัดแท่ง ( fuel briquette ) หมายถึง การนำเอาวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น ไม้ กะลามะพร้าว กะลาปาล์ม ชังข้าวโพด เปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ เปลือกมังคุด และขยะเหลือทิ้งต่างๆ มาเผาจนเป็นถ่าน และบดจนเป็นผง แล้วอัดเป็นแท่งตามรูปทรงที่ต้องการ

เปลือกมังคุด (mangosteen shell) มังคุด มีชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ *Garcinia mangostana* . Linn. จัดอยู่ในวงศ์ Guttiferae เป็นไม้ยืนต้น ลำต้นสูง 7 – 25 เมตร ทุกส่วนมียางสีเหลือง ใบเดี่ยวรูปรี ดอกออกเป็นคู่ที่ซอกใบ โกล่ปลายกิ่ง ผลแก่เต็มที่มีสีม่วงแดง กลีบเลี้ยงสีเขียวอมเหลือง ติดอยู่จนเป็นผล ผลมีเปลือกนอกค่อนข้างแข็ง เนื้อในมีสีขาว น้ำน้ำ อาจมีเมล็ดอยู่ในเนื้อผลได้ ขึ้นอยู่กับขนาด และอายุของผล จำนวนกลีบของเนื้อในจะเท่ากับจำนวนกลีบดอกที่อยู่ด้านล่างของเปลือก ในมังคุด 1 ผลนั้น จะมีเนื้อในที่รับประทานได้ 30 % ของผล ส่วนอีก 70 % เป็นเปลือกที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่นการนำผลผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง เป็นต้น

## บทที่ 2

### เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

มังคุด (Mangosteen) ชื่อวิทยาศาสตร์ *Garcinia mangostana* L. วงศ์ GUTTIFERAE ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ราก เป็นระบบรากแก้ว มีจำนวนรากแขนงไม่มาก และที่บริเวณปลายราก มีขนรากน้อย ลำต้นตรง เปลือกภายนอกมีสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำ ภายในเปลือกประกอบไปด้วยท่อน้ำยางมีลักษณะสีเหลือง ใบมีรูปไข่รี มีความยาวประมาณ 9-25 ซม. กว้างประมาณ 4.5-10 ซม. ด้านบนมีลักษณะเป็นมันสีเขียวเข้ม ส่วนด้านล่างสีเขียวปนเหลือง แผ่นใบ โคนเล็กน้อย มีตาข้างอยู่บริเวณซอกใบ และมีตาขอดอยู่บริเวณซอกใบคู่สุดท้าย ดอก เป็นแบบเดี่ยวและบางสภาพอาจเป็นดอกกลุ่ม ซึ่งดอกจะปรากฏที่บริเวณปลายยอดของกิ่งแขนง ที่มีช่อดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันดอกจัดเป็นดอกสมบูรณ์เพศแต่เกสรตัวผู้จะเป็นหมัน ดอกมังคุดประกอบด้วยกลีบเลี้ยง 5 กลีบ มีกลีบดอกค่อนข้างหนา 4 กลีบดอก เกสรอยู่ที่ฐานรอบๆ ของรังไข่ ผล เป็นแบบเบอร์รี่ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.4-7.5 ซม. มีเปลือกหนา 6-10 ซม. เนื้อสีขาวชุ่มลักษณะของผลอ่อนเปลือกนอกจะมีสีเขียวปนเหลือง มียางสีเหลืองอยู่ภายใน ผลหนึ่งๆ จะมีเมล็ดอยู่ประมาณ 1-6 เมล็ด เมล็ดมีความยาวประมาณ 2.5 ซม. และกว้างประมาณ 1.6 ซม. แหล่งปลูก นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ปราจีนบุรี, ตรัง และ จันทบุรี ผลผลิตเฉลี่ย 877 กิโลกรัม /ไร่

ในบรรดาผลไม้ไทยทั้งหลาย "มังคุด" ได้รับการยกย่องให้เป็น ราชาินีแห่งผลไม้ ด้วยลักษณะภายนอกของผล ที่มีกลีบเลี้ยงติดอยู่ที่หัวขั้วของผลคล้ายมงกุฏของพระราชาินี ส่วนเนื้อในก็มีสีขาวสะอาด รสชาติอร่อย อย่างยากที่จะหาผลไม้อื่นมาเทียบได้ มังคุด จัดเป็นไม้ผลเมืองร้อน แต่ชอบฝนชุ่มฉ่ำ จึงปลูกมากทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นไม้ยืนต้น ต้นตั้งตรงสูง 10 - 25 เมตร ใบสีเขียวเข้ม ทรงพุ่มแน่นกลม ความสง่า และทุกส่วนจะมียางสีเหลืองมีใบเดี่ยวรูปไข่เนื้อ ใบหนา ค่อนข้างเหนียวคล้ายหนัง สีเขียวเข้มเป็นมัน ออกดอกเป็นดอกเดี่ยวหรือดอกคู่ที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงสีเขียวอมเหลือง กลีบดอกสีแดงนํ้า นํ้า เนื้อในของผลมังคุดสีขาวห่อหุ้มด้วยเปลือกหนาสีม่วงอมแดง หรือม่วงอมส้ม ชาติอันมีกระดูกของกลีบเลี้ยงของดอกติดอยู่ที่ขั้วของผลอันเป็นเอกลักษณ์ของมังคุด มังคุดจัดเป็นไม้ผลชนิดเดียวที่ไม่มีการกลายพันธุ์ จึงมีลักษณะดั้งเดิมเหมือนสมัย 100 ปีที่ผ่านมา มังคุดเป็นผลไม้ยอดนิยมที่สุดชนิดหนึ่งของคนไทย จะมีออกมาให้บริโภคนานปีละครั้ง คือช่วงย่างเข้าฤดูฝน การบริโภคมังคุด จะให้พลังงานต่ำ เหมาะเป็นผลไม้สำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก กากใยเนื้อของมังคุดช่วยในการขับถ่าย และยังได้สารอาหาร วิตามินและเกลือแร่อื่นๆ อีกหลายชนิด เช่น น้ำตาล กรดอินทรีย์ แคลเซียม ฟอสฟอรัส และเหล็กเคล็ดับในการรักษามังคุดให้สดนานที่สุดคือ เก็บไว้ใน

ผู้เขียนที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส โดยบรรจุในถุงพลาสติกไม่เจาะรู ปิดปากถุงให้แน่น และเลือกมังคุดที่ยังเป็นสีชมพู วิธีนี้จะรักษามังคุดไว้ได้นานราว 49 วัน ประโยชน์ของมังคุดมีได้มีอยู่แก่นั่นเองของมังคุดที่เราใช้เป็นอาหารเท่านั้น เปลือกของมังคุดยังมีประโยชน์มากมายที่สามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคอย่างได้ผล คนไทยรู้จักการใช้ประโยชน์จากเปลือกมังคุดมาเป็นยารักษาโรคนานมาแล้ว เพราะคนไทยสมัยโบราณค้นพบว่าเปลือกมังคุดรสฝาดสมาน จึงนำเปลือกมังคุดมาใช้เป็นยาแก้ท้องเสีย แก้ท้องร่วงเรื้อรัง ถ่ายเป็นมูกเลือด โดยการใช้เปลือกสดหรือเปลือกแห้งฝนกับน้ำมารับประทาน หรือจะใช้เปลือกแห้งต้มกับน้ำรับประทานก็ได้ผลเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ เปลือกมังคุดยังมีสรรพคุณในการสมานแผล ช่วยให้แผลหายเร็ว เช่น ใช้รักษาบาดแผลผุพอง แผลเน่าเปื่อย แผลเป็นหนอง โดยการใช้เปลือกมังคุดฝนกับน้ำปูนใสทาบริเวณแผล น้ำต้มเปลือกมังคุดหึ่งต้มน้ำล้างแผลใช้แทนน้ำยาล้างแผลหรือด่างทับทิมได้ด้วย สรรพคุณที่โดดเด่นทางด้านผิวหนังก็คือ มีการใช้เปลือกมังคุดรักษาโรคผิวหนัง เช่น กลากเกลื้อน บรรเทาอาการผดผื่นทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดี โดยใช้เปลือกมังคุดแห้งต้มน้ำอาบ หรือใช้น้ำต้มเปลือกมังคุดทาบริเวณที่มีการผื่นคันทั้งหลาย โดยผลที่ได้นี้ ได้รับการพิสูจน์และยืนยันจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบว่า รสฝาดในเปลือกมังคุดนี้มีสารแทนนิน (Tannin) และสารแซนโทน (Xanthone) ที่มีชื่อเรียกเฉพาะชื่อเดียวกับมังคุดว่า สารแมงโกสติน (mangostin) สารแทนนินมีฤทธิ์ สมานแผลช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น สารแมงโกสตินมีฤทธิ์ช่วยลดอาการอักเสบ และต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนอง สารแซนโทนในเปลือกมังคุดยังมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังและกลากได้ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้ช่วยยืนยันและช่วยรื้อฟื้นให้ภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลับมาเข้ายุคเข้าสมัยได้อีกครั้งหนึ่ง ปัจจุบันวงการเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดได้ให้ความสนใจนำสารสกัดจากเปลือกมังคุดไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สบู่เปลือกมังคุด ที่ช่วยดับกลิ่นเต่าช่วยบรรเทาโรคผิวหนัง รักษาผิวหนัง ซึ่งใช้ได้ผลดีและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

เปลือกมังคุด (pericarp) ด้วยเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าในปัจจุบัน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สามารถทำการศึกษถึงประโยชน์จากสารสำคัญที่มีอยู่ในเปลือกมังคุด คือ แทนนินและแซนโทน สารแซนโทนมีฤทธิ์ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidants) จึงมีการศึกษาที่ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของสารแซนโทนที่มีในเปลือกมังคุด แซนโทนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่แรง (potent antioxidants) พบได้มากในเปลือกมังคุด และมีผลของการศึกษาฤทธิ์ ในการจับอนุมูลอิสระโดยวิธี ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) Brunswick Laboratories ทำการเปรียบเทียบระหว่างน้ำผลไม้ต่างๆและมังคุด พบว่า มังคุดมีฤทธิ์ ในการจับอนุมูลอิสระมากกว่า แครอท ราสเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ ทับทิม อนุมูลอิสระ (free radicals) เป็นโมเลกุลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการลูกโซ่ (chain reaction) ของปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation) ที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย ดังนั้นร่างกายจึงต้องหาทางป้องกันการโดนทำลายจากอนุมูลอิสระ โดยสิ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อป้องกันตนเอง คือระบบแอนติออกซิแดนท์ (antioxidants) อย่างไรก็ตามภาวะที่ปริมาณอนุมูลอิสระมีมากเกินไประบบแอนติออก

ซีแดนท์จะจัดการได้ จะเกิดภาวะเครียดขึ้น (oxidative stress) ก่อให้เกิดผลเสียต่อเซลล์ และการทำลายเซลล์ ซึ่งเป็นสาเหตุ ของการแก่(aging)และรุนแรงไปถึงการเกิดโรคร้ายไข้เจ็บต่างๆ เช่นการกระตุ้นให้เกิดไขมันสะสมในหลอดเลือดนำไปสู่ภาวะเส้นเลือดตีบ โรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน (autoimmune disease) รวมไปถึงโรคมะเร็ง (cancer) เป็นต้น สารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidants) ทำลายฤทธิ์ ของอนุมูลอิสระโดยป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในส่วนต่างๆ ของร่างกาย นอกจากร่างกายสามารถสร้างสารต้านอนุมูลอิสระได้เองตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ในวิตามิน แร่ธาตุ และสารจากผักและผลไม้ก็พบสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ด้วย แซนโทนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่แรง (potent antioxidants) พบได้มากในเปลือกมังคุด ปัจจุบันมีการศึกษาถึงประโยชน์ของสารแซนโทนจากเปลือกมังคุดในเรื่องต่างๆดังนี้ ผลจากฤทธิ์ ด้านอนุมูลอิสระของสารแซนโทน จึงป้องกันการเกิดออกซิเดชันของ LDL ซึ่ง เป็นคลอเลสเตอรอลตัวร้าย จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ (cardiovascular disease) ภาวะไขมันอุดตันหลอดเลือดหัวใจ อีกทั้งยังลดการทำลายเซลล์ อันเป็นผลจากปฏิกิริยาถูกโซ่ จึงช่วยลดความเสี่ยงและชะลอการแก่ (aging) ด้วย ผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่างๆรวมถึงการตายของเซลล์มะเร็ง ในการศึกษาระดับห้องปฏิบัติการ เช่น เซลล์มะเร็งเต้านม เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว, เซลล์มะเร็งตับ กระเพาะอาหาร และเซลล์มะเร็งปอด การกลายพันธุ์ของเซลล์มะเร็งผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกัน และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราแอสแบคทีเรียบางชนิด เช่น เชื้อวัณโรค (Mycobacterium tuberculosis) , เชื้อ S. Enteritidis และเชื้อ HIV ฤทธิ์ ในการช่วยขยายตัวของหลอดเลือด (vasorelaxing activities) ดังนั้นจึงมีประโยชน์ในการลดความดันโลหิต(antihypertensive) การยับยั้งการหลั่งสารฮิสตามีน (histamine) ฤทธิ์ ด้านซิโรโทนิน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันโรคภูมิแพ้ (allergies) อาการแพ้ การยับยั้งการสังเคราะห์สารพอสตาแกลนดินอีทู(PGE2) ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดกระบวนการอักเสบต่างๆ เช่น การปวดอักเสบ กล้ามเนื้อ และข้อสารแซนโทนสามารถทำให้ปริมาณน้ำ ตลในกระแสเลือดของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่II(ผู้ใหญ่) ลดลง ซึ่งอาจจะ เป็นกลไกที่แซนโทนทำให้การทำงานของอินซูลินดีขึ้น จึงสามารถนำน้ำ ตลเข้าสู่เซลล์ได้เร็วขึ้น อักเสบของส่วนต่างๆ ผลภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน มังคุดจึงไม่ใช่เพียงผลไม้ที่มีรสชาติอร่อย แต่ยังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งคุณค่าทางโภชนาการและการนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้อีกด้วย “มังคุด” จึงเป็นของขวัญล้ำค่าที่ธรรมชาติได้มอบให้กับมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง

เหตุผลดังกล่าว มีการใช้สารสกัดจากมังคุดต้านอาการเมื่อยล้า(เพิ่มพลังอาหาร) ป้องกันการระคายเคือง อักเสบ ลดการเจ็บปวดด้านการเกิดแผลในปาก ระวังอาการกดประสาท (ลดความเครียด) ลดอาการกังวล ลดภาวะสมองเสื่อม ช่วยป้องกันความผิดปกติของสมองป้องกันการเกิดเนื้องอกและมะเร็ง เพิ่มภูมิคุ้มกันโรคชะลอความชรา ด้านอนุมูลอิสระ ด้านเชื้อไวรัส ด้านเชื้อแบคทีเรีย ด้านเชื้อรา ด้านการขับไขมันจากต่อมไขมันใต้ผิวหนังมากเกินไป(ด้านการทำงานของผิวหนังผิดปกติ ลดไขมันที่ไม่ดีในเส้นเลือด (ลด L.D.L.) ป้องกันเส้นเลือดแดงแข็งตัว ป้องกันโรคหัวใจ ป้องกันความ



ต้นตำ ป้องกันอาการน้ำตาไหลเลือดตา ป้องกันโรคฮัน (ช่วยลดน้ำหนัก ป้องกันโรคข้อเสื่อม ป้องกันโรคกระดูกผู้ป้องกันโรคมะเร็ง ป้องกันการเกิดโรคนิวในไตป้องกันอาการไข้(ไข้ระดับต่ำ) ป้องกันโรคพาร์กินสัน(โรคเกี่ยวกับระบบประสาทที่ทำให้สั่น) ป้องกันอาการท้องร่วง ป้องกันอาการปวดในระบบประสาทป้องกันอาการเวียนศีรษะเป็นต้น

### ถ่านอัดแท่ง

หลายปีก่อนคนเรารู้จักและคุ้นเคยกับถ่านไม้เท่านั้น ซึ่งได้จากการนำแท่งฟืนไม้มาเผาเป็นถ่าน แต่ด้วยพระอัจฉริยภาพอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเล็งเห็นเกี่ยวกับการขาดแคลนไม้ในอนาคต รวมทั้งการขาดแคลนพลังงานในด้านต่าง ๆ พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน ตั้งแต่นั้นน้ำมันยังราคาถูก ๆ จึงเกิดโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ มากมายในปัจจุบัน เช่น ในด้านการผลิตถ่าน พระองค์ทรงมีพระราชดำริในการนำวัสดุเหลือใช้ เช่น ผักตบชวามาอัดเป็นแท่งเชื้อเพลิง ซึ่งเรียกว่า เชื้อเพลิงเขียว

วัสดุที่ใช้ในการผลิตถ่านอัดแท่งมีหลายชนิด เช่น ชังข้าวโพด กะลามะพร้าว แกลบ ชี้อ้อย ฟางข้าวโพด กะลาปาล์ม กากทานตะวัน ผักตบชวา ชานอ้อย เหง้ามันสำปะหลัง และเปลือกทุเรียน เป็นต้น

### คุณสมบัติของถ่านอัดแท่ง

- ให้ความร้อนสูง เนื่องจากเป็นถ่านที่ได้รับการเผาไหม้เต็มที่
- ปลอดภัยไม่มีสารตกค้างและไม่ทำลายสุขภาพเพราะถ่านได้ถูกเผาไหม้ด้วยอุณหภูมิเกิน 800 องศา
- ทนนาน สามารถใช้ได้ยาวนานกว่าถ่านไม้ธรรมดาถึง 2.5 - 3 เท่า
- ประหยัดเพราะใช้ได้ยาวนานไม่แตก และไม่ดับเมื่อติดแล้ว
- ไม่แตกประทุอย่างถ่านไม้ทั่วไป
- ไม่มีควันเนื่องจากความชื้นน้อยมาก
- ไม่มีกลิ่นเพราะผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 100 % ไม่ผสมสารเคมีใด ๆ
- ไม่ดับกลางคันแม้ว่าจะใช้ในในที่ที่อากาศถ่ายเทน้อยทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านบ่อย ๆ
- ให้ความร้อนสูงสม่ำเสมอไม่วูบวาบเนื่องจากความหนาแน่นของถ่านเท่ากันทุกส่วน

## มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มก. – ธ.ก.ส.

### ถ่านอัดแท่ง

#### ๑. ขอบข่าย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มก.– ธ.ก.ส. นี้ ครอบคลุมเฉพาะถ่านอัดแท่ง ที่ทำจากผงหรือถ่านเม็ด มาอัดเป็นแท่ง หรือทำจากวัสดุธรรมชาติมาอัดเป็นแท่งแล้วเผาจนเป็นถ่าน

#### ๒. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มก. – ธ.ก.ส. มีดังต่อไปนี้

- ๒.๑ ถ่านอัดแท่ง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้กะลามะพร้าว กะลาปาล์ม ชังข้าวโพด มาเผาจนเป็นถ่าน อาจนำมาบดเป็นผงหรือเม็ดแล้วอัดเป็นแท่งตามรูปทรงที่ต้องการ หรือนำวัสดุธรรมชาติ เช่น แกลบ จี้เลีย มาอัดเป็นแท่งตามรูปทรงที่ต้องการ แล้วจึงนำมาเผาเป็นถ่าน
- ๒.๒ ค่าความร้อน หมายถึง พลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาถ่านหนัก๑ กรัม มีหน่วยเป็นแคลอรีต่อกรัม

#### ๓. คุณลักษณะที่ต้องการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป

ในภาชนะบรรจุเดียวกันต้องมีรูปทรงเดียวกัน ขนาดใกล้เคียงกัน มีสีสม่ำเสมอ ไม่เปราะ อาจแตกหักได้บ้าง

๓.๒ การใช้งาน

เมื่อติดไฟต้องไม่มีสะเก็ดไฟกระเด็น ไม่มีควันและกลิ่น

๓.๓ ความชื้น

ต้องไม่เกินร้อยละ ๘ โดยน้ำหนัก

๓.๔ ค่าความร้อน

ต้องไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ แคลอรีต่อกรัม

### การผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ

แกลบที่จะนำมาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งจากแกลบได้ต้องเป็นแกลบที่แห้งสนิท ไม่มีความชื้น (ความชื้นไม่เกิน 10%) แกลบส่วนใหญ่ที่นำมาผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง จะนำมาจากไซโลเก็บแกลบ ซึ่งจะแห้งและมีความชื้นต่ำสามารถนำมาใช้อัดได้ในทันทีส่วนที่ตากไว้ตามลานปูนนั้น ไม่สามารถนำมาใช้ผลิตถ่านอัดแท่งได้ เพราะจะโดนทั้งฝนและน้ำค้างซึ่งทำให้แกลบนั้นมีความชื้นสูงไม่มีคุณสมบัติพอที่จะนำมาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งได้ เนื่องจากเครื่องอัดด้วยกระบวนการอัดร้อนจะไม่สามารถใช้อัดให้เป็นแท่งได้ หากจะนำแกลบที่ตากไว้ตามลานมาใช้เป็นวัตถุดิบ จำต้องนำแกลบไปอบไล่ความชื้นใหม่ อาจใช้วิธีเดียวกันกับการอบข้าวหรือนำไปอบด้วยเตาโรตารีก็ได้ เพื่อให้ได้แกลบที่มีความชื้นไม่เกิน 10% เหมือนที่ออกมาจากไซโลเก็บแกลบ สำหรับแกลบที่นำออกมาจากไซโลเก็บแกลบนั้น สามารถนำไปเข้าเครื่องอัดแกลบ แล้วอัดออกมาเป็นแท่งพินจากแกลบได้โดยไม่ต้องนำไปอบไล่ความชื้นก่อน เพราะแกลบที่ออกมาจากกระบวนการสีข้าว จะไม่มีความชื้นและไม่ต้องร่อน คัดขนาดเหมือนขี้เลื่อยเพราะขนาดของแกลบเท่ากันหรือว่าใกล้เคียงกันทุกเม็ด

การผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบจะมีการลงทุนที่ถูกลงกว่าการผลิตถ่านอัดแท่งจากขี้เลื่อย เนื่องจากอุปกรณ์การผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ จะมีน้อยกว่าการผลิตถ่านอัดแท่งจากขี้เลื่อย เพียงแค่มีเครื่องอัดแกลบเครื่องเดียวก็สามารถผลิตงานได้โดยไม่ต้องมีเตาอบไล่ความชื้นก็ได้ จะอัดออกมาเป็นสินค้าแท่งพินจากแกลบ หรือนำไปเผาต่อเป็นถ่านอัดแท่งจากแกลบเลยก็ได้เช่นกัน เนื่องจากแกลบมีอุปทานพอเพียงในการผลิตเป็นเชื้อเพลิงแข็งเพื่อใช้ทดแทนฟืนและไม้ แต่อาจแปรผันตามฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว สำหรับราคาแกลบไม่น่าจะมีปัญหาและถ้าหากจำเป็นต้องกักตุนแกลบไว้เพื่อการผลิตพินแกลบเป็นการค้าเงินทุกหมกที่ต้องใช้ในการซื้อแกลบไม่สูงมากนัก เนื่องจากแกลบที่อัดแล้วไม่สามารถรักษาสภาพให้เป็นแท่งอยู่ได้ เมื่อถูกน้ำหรือน้ำฝนจะแปรสภาพเป็นแกลบบดเช่นเดิม แต่เมื่อนำแกลบที่อัดแล้วไปเผาให้เป็นถ่าน จะสามารถคงสภาพตามรูปที่อัดได้ ดังนั้นทางผู้ผลิตจึงต้องอัดแกลบก่อนนำไปเผาเป็นถ่านอัดแท่ง เมื่อเทียบกับถ่านจากกะลามะพร้าวและถ่านจากขี้เลื่อยแล้ว จะได้ความแข็งแรงความทนทาน ความหนาแน่นของถ่านใกล้เคียงกัน

วิธีการเผาแกลบอัดแท่งให้เป็นถ่าน

การนำแท่งพินไปเผาเป็นถ่านอัดแท่งจากแกลบ มีหลากหลายวิธีการเผาไม่ว่าจะเป็นการเผาด้วยวิธี เผาด้วยถัง 200 ลิตร เผาด้วยเตาอิฐก่อของกรมป่าไม้ หรือเตาหลุมได้ทั้งหมด จะเลือกใช้วิธีไหนก็ได้ทั้งนี้ ณ ตอนการเผาก็เหมือนกับการเผาไม้

สรุป กระบวนการผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบ

1. นำแกลบที่ออกมาจากไซโลเก็บแกลบเข้าเครื่องอัดแท่งแกลบ
2. เครื่องอัดแท่งแกลบอัดแกลบออกมาเป็นแท่งพินจากแกลบ
3. นำแท่งพินไปเผาเป็นถ่านอัดแท่งจากแกลบ
4. บรรจุ เพื่อส่งจำหน่ายต่อไป

### คุณสมบัติของถ่านอัดแท่งจากแกลบ : (<http://www.charcoal.snmcenter.com>)

ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงเหมือนถ่านไม้ทั่วไป

- แกลบที่นำมาเผาเป็น ถ่านแล้วพบว่า น้ำหนักแกลบอัดจะหายไป 70% ถ่านที่ได้จากแกลบมีค่าพลังงานความร้อนพอสมควรแต่ความร้อนน้อยกว่าถ่านที่ทำจากไม้
- การอัดแกลบชนิดแน่นและไม่แน่น เมื่อนำไปเผาถ่านผลวิเคราะห์ค่าความร้อนทั้งสองชนิดเท่ากัน ความหนาแน่นไม่เท่ากันทำให้ระยะเวลาในการใช้งาน ไม่เท่ากันถ่านที่ทำจากแกลบอัดชนิดแน่นจะใช้ได้นานกว่า
- ให้ความร้อนพอประมาณ เนื่องจากเป็นถ่านที่ได้รับการเผาไหม้เต็มที่
- ปลอดภัยไม่มีสารตกค้างและไม่ทำลายสุขภาพ เพราะถ่านได้ถูกเผาไหม้ด้วยอุณหภูมิเกิน 800 องศาทำให้ไม่มีสารก่อมะเร็ง(สามารถทดสอบกับถ่านทั่วไปได้โดยการนำไปต้มน้ำ ร้อนหากกลิ่นหม้อเป็นเขม่าสีดำแสดงว่าถ่านที่ใช้ถูกเผาไหม้ไม่สุกและมีสารก่อมะเร็ง)
- ทนนาน สามารถใช้ได้นานกว่าถ่านไม้ธรรมดาถึง 2.5 - 3 เท่า
- ประหยัด เพราะใช้ได้นาน ไม่แตกง่าย
- ไม่แตกประทุ อย่างถ่านไม้ทั่วไป
- ไม่มีควัน เนื่องจากความชื้นน้อยมาก
- ไม่มีกลิ่น เพราะผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 100 % ไม่ผสมสารเคมีใด ๆ
- ไม่ดับกลางคัน แม้ว่าจะใช้ในในที่ที่อากาศถ่ายเทน้อยทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านบ่อย ๆ
- ให้ความร้อนสูงสม่ำเสมอไม่วูบวาบเนื่องจากความหนาแน่นของถ่านเท่ากันทุกส่วน

### ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด

ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิษฐ์มีการปลูกข้าวโพดมากแต่ละฤดูกาลมีซังข้าวโพดถูกทิ้งเป็นจำนวนไม่น้อย ประกอบกับปัจจุบันมีการตัดต้นไม้อายุป่า เพื่อนำไม้มาทำฟืนเผาถ่านกันมากขึ้น การส่งเสริมให้เกษตรกรนำซังข้าวโพดมาทำถ่านอัดแท่ง นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้จากวัสดุเหลือใช้แล้ว ยังลดปัญหาการสร้างมลภาวะทางอากาศ ลดการตัดไม้เพื่อนำมาทำฟืน อันเป็นการทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ

ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดให้ปริมาณความร้อนในระดับสูง คือ 6,300 แคลอรี ต่อกรัม และใช้เวลาในการเผาไหม้จนถึงเป็นเถ้า 1.30 ชั่วโมง ในขณะที่ถ่านที่ได้จากไม้ ให้ความร้อนที่ 4,000 แคลอรีต่อกรัม และใช้เวลาในการเผาไหม้จนถึงเป็นเถ้าเพียง 1 ชั่วโมง และที่น่าสนใจคือ ถ่านจากซังข้าวโพดแทบไม่มีควันเลย

แนวทางการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตถ่านนั้น ศูนย์พัฒนาสังคมฯ สนับสนุนในรูปแบบเงินเพื่อนำไปซื้อเครื่องจักร เกษตรกรสมาชิกอาจลงหุ้นกันเพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การที่ชาวบ้านภายในชุมชนหันมาสนใจทำถ่านอัดแท่งมากขึ้น จะช่วยสร้างงานสร้างเงินขึ้นภายในชุมชน

ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดนอกจากใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มอาหารแล้วยังใช้เป็นวัสดุปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เช่น หน้าวัว และกล้วยไม้ได้อีกด้วย

นอกจากการผลิตถ่านจากซังข้าวโพดยังมีผลพลอยได้อีกอย่างจากการทำถ่านซังข้าวโพด นั่นคือหลังจากการเผาถ่าน แล้วจะมีน้ำ ระบายออกมามีลักษณะสีดำ เรียกว่าน้ำคาร์บอนเมื่อนำชนิดนี้หยดลงต้นหญ้า หญ้าจะตายหมดภายใน 15 นาที จึงสามารถนำมาใช้เป็นยาฆ่าหญ้าได้ แต่ทั้งนี้ยังต้องรอผลการศึกษาวិจัยอย่างจริงจัง เพื่อศึกษาและให้ความรู้กับชาวบ้านอย่างถูกต้องและแน่นอน

ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดให้ไฟแรงสูงอยู่ได้นาน และไม่มีควันจึงทำให้ท้องถิ่นนิยมใช้ถ่านจากซังข้าวโพดมาก เช่น ร้านก๋วยเตี๋ยว ไร่อย่าง ร้านอาหารต่าง ๆ ปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่มีโอกาสได้ใช้ถ่านจากซังข้าวโพด เพราะยังมีการผลิตน้อย ถ้ามีการรวมกลุ่มกันเพื่อทำการผลิตเพิ่มก็ควรให้การส่งเสริมสนับสนุนต่อไป เพราะถ่านเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป การส่งเสริมให้มีผู้ผลิตในแต่ละท้องถิ่นที่ยังมีโอกาสได้รับส่วนแบ่งทางการตลาด สำหรับการส่งเสริมทางการตลาดนั้น อาจให้มีการตั้งสหกรณ์กลุ่มผู้ผลิตถ่านอัดแท่งในกรณีที่มีการส่งเสริมจนมีผู้ผลิตจำนวนมากรายการส่งเสริมให้มีการตั้งสหกรณ์จึงจะสามารถช่วยให้กลุ่มเข้มแข็งได้ ในขณะเดียวกันเกษตรกรในชุมชนก็สามารถนำซังข้าวโพดที่ตนเองมี รวบรวมเพื่อนำไปขายให้กับผู้ผลิตถ่านอัดแท่งได้เป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งของเกษตรกร อาจทำโดยการตั้งสหกรณ์รับซื้อซังข้าวโพดชุมชนให้ชาวบ้านในชุมชนนำซังข้าวโพดไปขายเพื่อให้ได้ราคาที่ได้มาตรฐาน

การผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด ส่วนที่เรานำมาเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตถ่านอัดแท่งก็คือ ซังข้าวโพด หรือแกนข้าวโพด ส่วนเปลือกข้าวโพด ต้นข้าวโพด ก็นำไปเป็นอาหารสัตว์ หรือใช้ในการอุตสาหกรรม ถึงจะนำมาเผาเป็นถ่านได้แต่คุณภาพยังไม่ดีเท่ากับซังข้าวโพดซังข้าวโพดต้องเผาให้เป็นถ่านก่อน จึงจะนำมาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดได้ ขั้นตอนและวิธีการเผาซังข้าวโพดให้เป็นถ่านซังข้าวโพด

นำถังน้ำ มันทนขนาด ๑๐๐ ลิตร โดยเจาะรูข้างถึง 3 รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว เรียงกันลงมาในแนวตั้ง ให้รูทั้งสามข้างเท่า ๆ กันและอยู่ห่างจากปากถึงและก้นถึง วิธีเผา หันถังให้ช่องลมตรงทางลม แล้วจึงเริ่มจุดไฟในถังด้วยเศษไม้เล็ก ๆ ก่อนเมื่อไฟลุกดีแล้วจึงค่อย ๆ เติมซังข้าวโพดลงไป 1 ส่วน (ซังข้าวโพดที่จะเผาให้เป็น 3 ส่วน) จนซังข้าวโพดใหม่หมดสังเกตได้จากเปลวไฟขึ้นรอบ ๆ ถังไม่มีควันไฟ แล้วจึงเติมซังข้าวโพดส่วนต่อไปจนเต็มถัง เมื่อซังข้าวโพดมีปริมาณถึงรูก็อุดรูนั้น จากนั้นก็ปิดฝาถัง แล้วค้ำลงบนดิน หรือทรายทิ้งไว้ทั้งคืน วันรุ่งขึ้นเมื่อถึงเย็นดีแล้วจึงเทถ่านออกมา แต่ต้องระวังถ้าถ่านยังร้อนอยู่ เมื่อเทออกจากถังถ่านจะเผาไหม้ต่อได้ ส่วนผลผลิตถ่านที่ได้ ซังข้าวโพด 100 กิโลกรัม จะเผาเป็นเนื้อถ่านได้ 30-40 กิโลกรัม เราจะได้ถ่านซังข้าวโพดพร้อมนำไปอัดเป็นถ่านอัดแท่ง

สิ่งที่ผู้ผลิตถ่านซังข้าวโพดควรให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ซังข้าวโพดต้องเผาไหม้เป็นถ่านที่สมบูรณ์ ต้องเป็นถ่านทั้งแท่ง ไม่ใช่ครึ่งสุกครึ่งดิบ เพราะจะทำให้ถ่านหลังจากที่เรานำมาอัด

แห้งแล้วมีควัน เนื่องจากเชื้อซึ่งข้าวโพดที่ยังเผาไหม้ไม่สมบูรณ์จะเป็นเชื้อทำให้ถ่านอัดแท่งเกิดควัน (ทำให้คุณภาพของถ่านอัดแท่งที่ผลิตมีคุณภาพต่ำลง) และอีกประการที่สำคัญถ่านซึ่งข้าวโพดที่ออกจากเตาแล้วควรร่อนเอาเฉพาะชิ้นถ่านเท่านั้น จะได้มีคุณภาพของวัตถุดิบถ่านซึ่งข้าวโพดคุณภาพดี

## เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

### งานวิจัยมังคุด

เนื่องจากมังคุดเป็นผลไม้ที่มีรสชาติถูกใจผู้บริโภคในต่างประเทศและมังคุดเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่ส่งออกมังคุดคิดเป็น 80 % ของตลาดโลก มาเลเซีย 17 % อินโดนีเซีย 1.6% ฟิลิปปินส์ 1.4% ในปี 2550 การส่งออกมังคุดคิดเป็น 10.17% ของการส่งออกผลไม้ จากจันทบุรี 32% ชุมพร 26% โดยการส่งออกในรูปแบบของผลสด 94.62% และแช่แข็ง 5.38% โดยส่งไปยังประเทศจีน 34% ญี่ปุ่น 28% สหรัฐอเมริกา 3% และยุโรป 1.5% (สถาบันอาหาร, 2550) การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆของมังคุดจึงเป็นที่สนใจของนักวิจัยตามแนวโน้มความต้องการของตลาดในปัจจุบัน แนวโน้มการวิจัยทาง Functional food ของเทคโนโลยีอาหารได้รับความสนใจในระดับนานาชาติในการใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต่างๆเพื่อเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

มังคุดจัดได้ว่าเป็นแหล่งอุดมด้วยวิตามิน เกลือแร่ และส่วนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ อันได้แก่สารเยื่อใย วิตามินซี วิตามินเอ ฟอลเลท แคลเซียม โปแตสเซียมและแมกนีเซียมและยังพบว่ามังคุดมีสรรพคุณในการรักษาโรคเนื่องจากมีสารประกอบที่สำคัญ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ สารประกอบแซนโทนในมังคุด (*Garcinia mangostana*) ซึ่งเป็นโครงสร้างแกนหลักของสาร Mangostin มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (Anti-bacterial), ลดการอักเสบ (Anti-inflammatory), และต่อต้านมะเร็ง (Anti-cancer activities) นักวิจัยได้รายงานสารประกอบแซนโทนว่ามีโครงสร้างใกล้เคียงกับ Mitoxantrone ซึ่งเป็นยารักษาโรคมะเร็ง สารแซนโทนนี้มีอยู่มากในส่วนของ Hull, bark, และ dried latex ของพืช Guttiferaeous ได้แก่ *Garcinia mangostana* L. ส่วนที่สกัดได้จาก Pericarb ของผลสุกมีฤทธิ์ immunomodulating, anti-bacterial, anti-mutagenic, anti-cancer, และยังมีฤทธิ์ทางยาอื่นๆอีก ได้มีรายงานการสกัด Hull ใน *Garcinia mangostana* L. ด้วยการอบให้แห้งที่ 60 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นใช้ตัวอย่างแห้ง 3 กิโลกรัมสกัดด้วยสารเอทานอล 25 ลิตรที่ อุณหภูมิ 50C เป็นเวลา 16 ชั่วโมง พบว่ามีสารประกอบแซนโทนจำนวน 6 ชนิด ได้แก่ 8desoxygartanin, gartanin, garcinone E, tyvophyllin A,  $\alpha$ -mangostin และ r-mangostin และได้ทดสอบสาร garcinone E ว่ามีผลต่อ tumor cell line และสามารถให้ treatment เชลล์มะเร็งได้ มีผลการวิจัยทางการแพทย์รายงานว่า สารในกลุ่ม Alpha- and beta-mangostins and garcinone B มีผลในการยับยั้งต่อเชื้อ *Mycobacterium tuberculosis* (TB) และมีรายงานเกี่ยวกับคุณสมบัติการเป็นสารแอนติออกซิเดนต์หรือคุณสมบัติในการกำจัด

อนุมูลอิสระ ของสารประกอบกลุ่มแซนโทน โดยมีค่า ORAC (Oxygen radical absorbance capacity) สูงถึง 17,000 ถึง 24,000 ในขณะที่ ลูกพรุนมีค่า ORAC เพียง 7,000 ต่อออนซ์ อย่างไรก็ตามงานวิจัยเบื้องต้นจำเป็นต้องศึกษาสารประกอบที่มีประโยชน์ดังกล่าวต่อการสูญเสียเมื่อผ่านกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมังคุดแต่ละชนิดมีขั้นตอนในกระบวนการแปรรูปที่แตกต่างกันได้แก่กระบวนการแช่แข็ง การแช่แข็งอบแห้ง (Freeze dry) พลาสเจอร์ไรซ์ และ/หรือสเตอริไรซ์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มซึ่งมีกระบวนการให้ความร้อนที่อุณหภูมิและระยะเวลาที่ต่างกันเช่นผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดเข้มข้น หรือการให้ความร้อนด้วยการทำผงโดยการฉีดพ่นฝอยด้วยเครื่อง spray dry หรือการให้ความร้อนด้วยการอบแห้ง หรือการผ่านกระบวนการหมักด้วยเชื้อยีสต์หรือ lactic acid bacteria หรือแม้แต่การใช้ปฏิกิริยาเอนไซม์ในการตกตะกอนและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ผลผลิตในการสกัด ขบวนการต่างๆเหล่านี้ อาจส่งผลต่อปริมาณสารประกอบแซนโทนที่มีคุณค่าในมังคุด ปัจจุบันได้มีรายงานการวิจัยสารประกอบแซนโทนในทางการแพทย์และเภสัชถึงการสกัดสารประกอบแซนโทนแต่ละชนิดซึ่งมีคุณค่าที่แตกต่างกัน หากแต่ไม่มีรายงานการวิจัยปริมาณสารประกอบแซนโทนต่อการสูญเสียเมื่อผ่านกระบวนการแปรรูปอาหารแต่อย่างใด จึงคาดได้ว่าผลงานวิจัยมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมแปรรูปมังคุดอย่างมากในอนาคต งานวิจัยนี้จึงเป็นการวิจัยเพื่อศึกษาปริมาณสารประกอบแซนโทนในมังคุดก่อนและหลังขบวนการแปรรูป เพื่อมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศอันก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปมังคุดเพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืนต่อการใช้ประโยชน์จากสารธรรมชาติที่มีคุณค่าในมังคุดตามความต้องการของตลาดต่างประเทศอย่างมากในปัจจุบัน อันจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคและเป็นการขยายผลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมังคุดเป็นการช่วยลดการสูญเสียและยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับมังคุดและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างถาวรยั่งยืนอีกด้วย

### งานวิจัยเปลือกมังคุด

นักวิจัย มช. ทำสเปรย์แก้เจ็บคอราคาประหยัดจากสารสกัดเปลือกมังคุด

“มังคุด” ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้ ด้วยรสชาติหวานอมเปรี้ยววนิดๆ ที่ใครๆก็ต้องมนต์สะกดเข้าอย่างจัง และเป็นพระนางเข้าคู่กับราชาแห่งผลไม้คือทุเรียนได้พอดีบพอดี ทว่ามังคุดก็เป็นผลไม้ที่กินแล้วเย็น คือกินแล้วไม่ทำให้ร้อนในอย่างทุเรียน นอกจากนั้นภายในเปลือกมังคุดยังอุดมไปด้วยสารแมงโกสติน (Mangostin) ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้ดีอีกด้วย รศ.ดร.ญานี พงษ์ไพบูลย์ จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะจึงเล็งเห็นประโยชน์ดังกล่าว และเริ่มทำโครงการพัฒนาสเปรย์รักษา คออักเสบจากสารสกัดเปลือกมังคุดขึ้น โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแผนงานวิจัยบูรณาการทางด้านยา เคมีภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2548 จากสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งอย่างเปลือกมังคุดให้เกิด

มูลค่าเพิ่มสูงสุด โดยได้สเปรย์รักษาอ็อกเสบที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของแพทย์และทันตแพทย์ มีราคาถูก และทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันจากต่างประเทศ

รศ.ดร.ญานี เล่าว่า ในอดีต ยาสมุนไพรที่ใช้รักษาอาการเจ็บคอที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนองมีหลายชนิด ได้แก่ บัวบก ฟาทลายโจร และจันทร์ครึ่งซีก ซึ่งรักษาอาการเจ็บป่วยได้ผลดี แต่มีกรรมวิธีการนำไปใช้ยุ่งยาก ไม่สะดวก อีกทั้งยังรสชาติและกลิ่นของสมุนไพรเองก็อาจทำให้ผู้ไม่น่าใช้ ส่วนเปลือกมังคุดก็ถูกใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคต่างๆ ได้หลายชนิดเช่นกัน อาทิ โรคท้องเสียเรื้อรัง บิด แผลหนอง แผลพุพอง และน้ำกัดเท้า โดยปัจจุบันได้มีการนำสารสกัดจากเปลือกมังคุดไปใช้ทำยาใช้ภายนอกเพื่อรักษาผิวหนังและแผลเรื้อรังด้วย แต่ก็ยังไม่มียารายงานการใช้สารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อใช้เป็นยารักษาอาการอ็อกเสบในช่องปากและลำคอ ซึ่งมีแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุสำคัญ อาทิ เอส.ไพโอจีเนส (Streptococcus pyogenes) และเอส.ออเรียส (Streptococcus aureus) แต่อย่างไร

ทั้งนี้ด้านการวิจัยและพัฒนา ทีมวิจัยได้ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งและฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้ง 2 ชนิดข้างต้นด้วยสารแมงโกสตินแล้ว พบว่า สารแมงโกสตินสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตและสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดี ส่วนการทดสอบความเป็นพิษกับหนูทดลองพบว่าสารแมงโกสตินไม่มีพิษต่อหนูทดลอง ทั้งแบบเฉียบพลันและกึ่งเรื้อรัง ซึ่งขณะนี้ ทีมวิจัยได้ผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นสเปรย์น้ำก่อนข้างใส แต่งรสหวานด้วยไซเคียมซัคคาริน และแต่งกลิ่นด้วยเปปเปอร์มินต์ออยล์ ซึ่งจะช่วยระงับกลิ่นปากได้ด้วย ธารวิจัยที่เหลือจึงได้แก่ การหาค่าความเข้มข้นของสารแมงโกสตินที่เหมาะสมแก่การใช้งานมากที่สุด การทดสอบความคงสภาพของสาร การทดสอบประสิทธิภาพการรักษาอาการเจ็บคอและแผลในปาก รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ คาดว่าขั้นตอนเหล่านี้จะแล้วเสร็จภายใน 1 ปี และสามารถนำสเปรย์รักษาอ็อกเสบออกวางจำหน่ายได้ในเวลาใกล้เคียงกัน โดยบรรจุในกระป๋องโลหะ ซึ่งน่าจะทำให้ราคาถูกลงกว่าของที่นำเข้านับสิบล้านบาท จากที่ต้องนำเข้า 160 บาทต่อสเปรย์น้ำ 15 ซี.ซี. แต่ต้นทุนที่ผลิตเองกลับมีค่า ซี.ซี.ละไม่ถึง 1 บาท “สเปรย์รักษาอ็อกเสบจากการสกัดเปลือกมังคุด” จึงเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่ง โดยนอกจากจะลดการพึ่งพาต่างชาติแล้ว ยังเป็นการนำของเหลือทิ้งอย่างเปลือกมังคุดมาใช้ประโยชน์ และเพิ่มคุณค่าให้แก่ราชินีผลไม้ อีกทางหนึ่งด้วย

### เชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากกาแฟ BRIQUETTE FUEL MADE OF COFFEE RESIDUE

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากกาแฟโดยใช้เครื่องอัดเย็น และมีตัวประสานที่ใช้ในงานวิจัย 3 ชนิดคือ ผักตบชวาหมักเศษมันสำปะหลัง และแป้งเปียก โดยทดลองผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งทั้งหมด 4 ตัวอย่างคือ เชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากกาแฟผสมผักตบชวาหมักที่อัตราส่วน 5:6:4 7:3 8:2 9:1 จำนวน 5 ตัวอย่าง เชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากกาแฟผสมเศษมันสำปะหลังที่อัตราส่วนเดียวกันกับใช้ผักตบชวาหมักเป็นตัวประสานจำนวน 5 ตัวอย่าง และเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากกาแฟผสมแป้งเปียกที่อัตราส่วน 7:3 8:2 9:1 จำนวน 3 ตัวอย่าง



โดยเปรียบเทียบกับค่าการทดลองผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากกาแฟล้วนๆ ตัวอย่าง พร้อมทั้งวิเคราะห์คุณสมบัติทางด้านกายภาพ ด้านเชื้อเพลิง และศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตโดยใช้สถิติ Analysis of Variance และ Duncan's Multiple Range Tests ในการวิเคราะห์ข้อมูล จากผลการทดลองพบว่ากากกาแฟมีค่าความร้อน 6,038 Kcal/kg (25.28 Mj/kg) :ซึ่งมีค่าสูงกว่าฟืน (4,436 Kcal/kg) แต่ต่ำกว่าถ่านไม้เบญจพรรณ (6,552 Kcal/kg) เมื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งโดยผสมผักตบชวาหมัก เศษมันสำปะหลัง หรือแป้งเปียกจะมีค่าความร้อนลดลงเหลือ 4,700-5,700 Kcal/kg ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวประสานและมีค่าความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 0.5 - 0.9 g/cm<sup>3</sup> ซึ่งจะมีค่าลดลงเมื่อตัวประสานที่ใช้ลดลง ค่าดัชนีแตกร่วนอยู่ระหว่าง 0.82-0.99 ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถของเชื้อเพลิงในการทนต่อแรงกระแทกในการขนส่งได้ และมีค่าสัมประสิทธิ์ การใช้งานของความร้อนร้อยละ 13.3 - 23.4 ซึ่งใกล้เคียงกับฟืนไม้เบญจพรรณ เมื่อพิจารณาด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้ข้อมูลของวัตถุดิบในปี พ.ศ.2543พบว่า เมื่อขายเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากกาแฟที่ราคาขายต่ำสุดคือกิโลกรัมละ 1 บาท และที่ราคาขายกิโลกรัมละ 1.25 บาท ค่า Net Present Value ของราคาขายทั้ง 2 กรณีมีค่าเป็นบวก และค่า Internal Rate of Return มีค่ามากกว่า Minimum Attractive Rate of Return ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 15 แสดงว่าโครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน เมื่อพิจารณาด้านการนำมาใช้ประโยชน์ของกากกาแฟ (4,700-5,700 Kcal/kg หรือ 19.68-23.86 Mj/kg) พบว่า เมื่อคิดเชิงเปรียบเทียบโดยนำกากกาแฟดิบที่ผ่านการลดความชื้นมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทันทีจะมีค่าความร้อนรวมเทียบได้กับน้ำมันเตาที่มีค่าความร้อน 9.23 MJ/ราคา 7 บาท/ลิตร คิดเป็นมูลค่า 18.0433 ล้านบาท/ปี (ประมาณ 4,510 บาท/ตัน) ที่สามารถประหยัดได้ ทั้งนี้ หากนำกากกาแฟมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งซึ่งมีความสะดวกในการใช้งานมากกว่าการใช้กากกาแฟดิบเป็นเชื้อเพลิงโดยตรง โดยคิดเทียบน้ำมันเตาจะสามารถประหยัดเงินได้ถึง 14,9414 ล้านบาทต่อปี ดังนั้นเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากกาแฟจึงมีความเหมาะสมในการผลิตเพื่อใช้งาน โดยเฉพาะใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในกระบวนการอุตสาหกรรม ตลอดจนการใช้งานในระดับครัวเรือน นอกจากนี้ การนำกากกาแฟมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งยังเป็นการลดปริมาณกากกาแฟซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการอุตสาหกรรมที่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม

### การศึกษาวิจัยพลังงานเชื้อเพลิงจากเปลือกทุเรียนในรูปของเชื้อเพลิงอัดแท่ง

การศึกษาวิจัยพลังงานเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน เป็นการศึกษาทดลองการอัดแท่งเชื้อเพลิงทั้งแบบชนิดอัดร้อน (Hot Press Process) และอัดเย็น (Cold Press Process) ของเปลือกทุเรียนที่มีปริมาณมากจากสองสายพันธุ์ คือ พันธุ์ชะนีและพันธุ์หมอนทอง การศึกษาโดยการนำเปลือกทุเรียนที่เหลือทิ้งมาสับด้วยเครื่องหั่นย่อยซากพืชให้มีขนาดประมาณ 8 มิลลิเมตร นำไปตากแดดให้มีความชื้นพอเหมาะต่อการอัดแท่งทั้งสองแบบ แล้วนำไปอัดแท่งเชื้อเพลิงทั้งชนิดแบบอัดร้อนและอัดเย็น นำแท่งเชื้อเพลิงแข็งดังกล่าวมาวิเคราะห์คุณสมบัติทางด้านเชื้อเพลิงโดยการวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี (Chemical Component Analysis) รวมทั้งค่าความร้อน (Heating Value) ทดสอบ

ความหนาแน่นของแท่งเชื้อเพลิง (Density) หาค่าความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในระหว่างการอัด (Energy Consumption) หาค่าพลังงานคูลต่อชั่วโมง (Hour Energy Balance) และหาประสิทธิภาพการใช้งานของความร้อน (Heat Utilization Efficiency) ผลการวิเคราะห์หาค่าองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกทุเรียนจากการอัดแท่งทั้งชนิดอัดร้อนและอัดเย็นของทุเรียนทั้งสองสายพันธุ์ปรากฏว่า จะมีปริมาณขี้เถ้า (Ash Content) และสารระเหย (Volatile Matters) ใกล้เคียงกัน คือร้อยละ 5.5 – 8.0 และ 72.4 – 81.1 ตามลำดับ สำหรับค่าคาร์บอนเสถียร (Fixed Carbon) ของเชื้อเพลิงอัดแท่งแบบอัดร้อน มีค่าเท่ากับร้อยละ 10.2 และ 7.2 สำหรับเปลือกทุเรียนของสายพันธุ์ชะนีและหมอนทอง ตามลำดับ ซึ่งจะสูงกว่าค่าคาร์บอนเสถียรของการอัดเย็นที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ 4.3 – 7.6 ในด้านค่าความร้อนของเปลือกทุเรียนอัดแท่งทั้งแบบอัดร้อนและอัดเย็น อยู่ระหว่าง 6,609 - 3,844 แคลอรี/กรัม โดยแท่งเชื้อเพลิงแบบอัดร้อนจะให้ค่าความร้อนสูงกว่าแบบอัดเย็นเล็กน้อย ค่าความหนาแน่นของเปลือกทุเรียนอัดแท่งแบบอัดร้อนจะมีค่า 2.9 และ 3.2 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร สำหรับทุเรียนพันธุ์ชะนีและพันธุ์หมอนทอง ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าแท่งเชื้อเพลิงแบบอัดเย็นที่มีค่าระหว่าง 1.6 ถึง 2.8 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร ทั้งนี้ในการทดสอบความหนาแน่นของเปลือกทุเรียนอัดแท่งโดยการหาค่าการทนแรงอัด (Compressive Strength) นั้น ผลปรากฏว่า เปลือกทุเรียนอัดแท่งแบบอัดร้อนพันธุ์หมอนทองมีค่าทนแรงอัดสูงที่สุด คือ เท่ากับ 60.2 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ส่วนแบบอัดเย็นทั้งสองสายพันธุ์มีค่าการทนแรงอัดต่ำ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 5.5 – 12.2 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ค่าการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าที่ใช้พบว่าการอัดร้อนจะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าสูงคือมีค่าระหว่าง 0.440 – 0.456 กิโลวัตต์/กิโลกรัม ในขณะที่การอัดเย็นจะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเพียง 0.050 ถึง 0.069 กิโลวัตต์/กิโลกรัม ของทั้งสองสายพันธุ์ สำหรับการหาพลังงานคูลต่อชั่วโมงเพื่อพลังงานจากเชื้อเพลิงอัดแท่งของการอัดทั้งสองแบบปรากฏว่า วิธีการอัดแบบอัดร้อนจะให้พลังงานจากเชื้อเพลิงอัดแท่งมากกว่าการอัดแบบอัดเย็นถึง เท่า ส่วนผลการทดสอบหาประสิทธิภาพการใช้งานของความร้อน จะพบว่าเปลือกทุเรียนอัดแท่งแบบอัดร้อนของพันธุ์หมอนทองจะให้ค่าประสิทธิภาพการใช้งานของความร้อนสูงที่สุดถึงร้อยละ 27.7 ผลจากการศึกษาคุณสมบัติทางด้านเชื้อเพลิงและค่าความร้อนรวมทั้งประสิทธิภาพการใช้งานของความร้อนของเปลือกทุเรียนอัดแท่งดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับฟืนและถ่านไม้ยูคาลิปตัส คามาสดูเลนซิส แล้วปรากฏว่าเปลือกทุเรียนอัดแท่งมีคุณสมบัติทางด้านเชื้อเพลิงใกล้เคียงกับฟืนและถ่าน ส่วนค่าความร้อนจะต่ำกว่าถ่านประมาณ 1 เท่า สำหรับประสิทธิภาพการใช้งานของความร้อน พบว่า เชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกทุเรียนทั้งแบบอัดร้อนและอัดเย็นมีค่าใกล้เคียงทั้งฟืนและถ่านไม่ต่างกัน จึงสามารถสรุปได้ว่า จากการนำเปลือกทุเรียนทั้งสองสายพันธุ์ซึ่งมีปริมาณผลผลิตรวมกันกว่าร้อยละ 80 ของทุเรียนทั้งหมดมาอัดเป็นแท่งเชื้อเพลิงแล้วได้เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพดีและไม่แตกต่างกัน นี้เนื่องจากกล่าวได้ว่า โดยทั่วไปเปลือกทุเรียนจะสามารถนำมาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นพลังงานความร้อนในครัวเรือนแทนฟืนและถ่านจากไม้ได้

## การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตถ่านเชื้อเพลิงอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ของยางพารา

เชื้อเพลิงเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในชีวิต ในปัจจุบันความต้องการใช้เชื้อเพลิงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เชื้อเพลิงขาดแคลนและมีราคาสูง (อนุชิต กิจสวัสดิ์, 253) ในการทำสวนยางพาราพบว่า ไม้ยางพาราและเปลือกนอกของเมล็ดคางพารามีปริมาณมาก และวัสดุดังกล่าวไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ นอกเหนือจากปล่อยให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาติ งานวิจัยนี้ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตถ่านอัดแท่งจากไม้ยางพาราและเปลือกนอกของเมล็ดคางพาราที่ให้ค่าพลังงานเชื้อเพลิงมากที่สุด ทำการทดลองโดยนำถ่านจากไม้ยางพารามาผสมกับถ่านจากเปลือกนอกของเมล็ดคางพาราในอัตราส่วนต่าง ๆ กัน โดยใช้ตัวประสาน 2 ชนิด คือ ถ่านที่ใช้ น้ำ แป้งสุกเป็นตัวประสาน (A1 – A11) และถ่านที่ใช้ดินเหนียวละลายน้ำเป็นตัวประสาน (B1 – B11) เมื่อนำไปหาค่าพลังงานความร้อนด้วยเครื่องบอมม์แคลอรีมิเตอร์พบว่า ถ่านสูตร A1 (ไม้ยางพารา) และถ่านสูตร B11 (เปลือกนอกของเมล็ดคางพารา) มีค่าพลังงานความร้อนมากที่สุดและน้อยที่สุด คือ 4666.66 และ 3119.12 cal/g ตามลำดับ

### การใช้ประโยชน์ขานอ้อยจากโรงงานน้ำตาลเพื่อผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง

#### (USE BAGASSE FROM SUGAR CANE INDUSTRY FOR POWER)

##### 1. บทนำ

ประเทศไทยมีการส่งออกน้ำตาลในแต่ละปีมีปริมาณที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ที่ส่งออกน้ำตาลเช่นเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้ทำการสำรวจในปี 2542 พบว่าประเทศไทยใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาลประมาณ 50 ล้านตัน ในการผลิตน้ำตาลนี้จะทำให้เกิดผลพลอยได้ (by product) เป็นจำนวนมาก เช่น กากน้ำตาล กากตะกอน และสิ่งที่มีปริมาณสูงสุดที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดังกล่าวคือ ขานอ้อย (bagasse) ในปัจจุบันพบว่าความต้องการน้ำตาลมีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ปริมาณขานอ้อยมีเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ปัญหาที่พบอยู่ประจำซึ่งมีสาเหตุมาจากขานอ้อย ได้แก่ การส่งกลิ่นรบกวน นอกจากนี้ขานอ้อยยังเป็นต้นเหตุที่สำคัญในการเกิดเพลิงไหม้ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง หรือในฤดูฝน น้ำฝนจะชะล้างและพัดเอาเศษขานอ้อยไปสู่พื้นที่การเกษตรบริเวณใกล้เคียง ทำให้เกิดความเสียหายและควบคุมได้ลำบาก

นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่น ๆ เช่น แกลบ จี้เลื่อย ฟางข้าว ต้นถั่วต่าง ๆ ชังข้าวโพด วัชพืช ซังป่านสารอินทรีย์ที่อาศัยระยะเวลาในการย่อยสลาย ล้วนแล้วแต่มีค่าความร้อนที่สูงพอที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านพลังงาน โดยการผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิงแข็ง และแท่งเชื้อเพลิงเขียว เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนการใช้ฟืนหรือถ่าน เชื้อเพลิงแบ่งออกเป็น 3 สถานะ คือ เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเขียว และเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซ ในที่นี้เราจะกล่าวถึงเชื้อเพลิงแข็งที่เป็นวัสดุจากการเกษตร ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญที่มีอยู่ในวัสดุพวกนี้ คือ คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และความชื้น

ขานอ้อยเป็นผลพลอยได้จากโรงงานผลิตน้ำตาลที่มีความไวไฟสูง เนื่องจากขานอ้อยประกอบด้วย น้ำตาล ความชื้นและจุลินทรีย์ทำให้เกิดการหมัก ได้แอลกอฮอล์ กรดอะซิติกและกรดอื่น ๆ นอกจากนี้ยังได้ความร้อนและคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากด้วย ปัจจุบันได้มีการใช้ประโยชน์จากขานอ้อยในหลายรูปแบบเช่น การนำกลับไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงงานน้ำตาล การนำไปผสมเป็นอาหารสัตว์ การนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตฟอฟูรัส การนำไปผลิตเป็นวัสดุก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์

## 2. วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาศักยภาพในการนำขานอ้อยจากอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลไปใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง

## 3. อุปกรณ์และวิธีการ

การศึกษาการใช้ประโยชน์ขานอ้อยจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง โดยมีหลักการคือ ประเมินคุณภาพและคุณสมบัติของเชื้อเพลิง โดยใช้องค์ประกอบที่สำคัญของเชื้อเพลิงเป็นหลักในการประกันคุณภาพ คือ คาร์บอนเสถียร สารระเหย ปริมาณเถ้า ความชื้น และค่าความร้อน โดยถือว่าค่าเชื้อเพลิงที่ให้ความร้อนสูงแสดงว่าเป็นเชื้อเพลิงที่ดี แต่ก็ยังมีเหตุผลอื่นพิจารณาประกอบการตัดสินใจว่าเชื้อเพลิงนั้นเป็นเชื้อเพลิงที่ดีหรือไม่ เช่น การประทุของถ่าน น้ำหนักของถ่าน ปริมาณวันระหว่างการเผาไหม้ และเวลาที่ใช้ต้มน้ำ ให้เดือดในการศึกษาครั้งนี้ ได้แบ่งขั้นตอนการศึกษาออกเป็น ๓ ขั้นตอนดังนี้

1. ออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดแท่งขานอ้อย โดยการออกแบบเป็นการออกแบบให้อัดโดยไม่ใช้ความร้อน ซึ่งใช้เกลียวอัดและมอเตอร์ขนาด 220 โวลต์ เป็นต้นกำลัง

2. ทำการวิเคราะห์ขานอ้อยทางฟิสิกส์ โดยการหาค่าความหนาแน่นและทดสอบความแข็งแรง ในการหาค่าความหนาแน่นนั้นหาโดยการนำขานอ้อยมาตวงด้วยภาชนะตวง ยกภาชนะตวงสูงจากพื้นประมาณ 10 เซนติเมตร แล้วปล่อยให้กระแทกกับพื้น 3 ครั้ง หากปริมาณขานอ้อยในถังตวงลดลงต่ำกว่าระดับที่ใช้วัดปริมาณ ให้เติมขานอ้อยลงไปจนได้ระดับ นำภาชนะตวงที่บรรจุขานอ้อยดังกล่าวชั่งน้ำหนัก เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณหาค่าความหนาแน่น ทดลองหาค่าความหนาแน่นหลาย ๆ ครั้งแล้วนำค่าที่ได้มาเฉลี่ยเป็นค่าความหนาแน่นขานอ้อย ส่วนการทดสอบความแข็งแรงโดยการนำแท่งตัวอย่างมาวางที่แท่นรองรับ จากนั้นทำการกดโดยใช้เครื่อง Strain gauge ทำงานที่ 50 มิลลิเมตรต่อนาที


3. ทำการวิเคราะห์ขานอ้อยทางเคมี โดยมีการหาความชื้น ปริมาณของแข็งรวม ปริมาณสารที่เผาไหม้ได้ ปริมาณเถ้า และการหาค่าความร้อนของเชื้อเพลิงในการหาค่าความชื้นทำโดยการนำขานอ้อยประมาณ 50 ลิตร ใส่ถาดอลูมิเนียมที่ทราบน้ำหนักแน่นอนแล้วนำไปอบในตู้ที่อุณหภูมิ

ประมาณ 75-100 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 3-4 วัน จนกระทั่งตัวอย่างชานอ้อยแห้งสนิท ส่วนการหาปริมาณสารที่เผาไหม้ได้และปริมาณถ่านนี้ทำโดยการนำตัวอย่างชานอ้อยที่แห้งสนิทบดด้วยเครื่องบดมีขนาด 1.0 มิลลิเมตร นำไปอบในตู้อบประมาณ 2 ชั่วโมง แล้วปล่อยให้เย็นใน desiccators จากนั้นสุ่มตัวอย่างชานอ้อยดังกล่าว (ประมาณ 3-5 กรัม) ใส่ใน porcelain crucible ที่ทราบน้ำหนักแน่นอนนำไปชั่งน้ำหนักรวมอีกครั้งก่อนที่จะนำไปเผาใน muffle furnace ที่อุณหภูมิ 600-650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ปล่อยให้เย็นจนสามารถนำออกมาไว้ใน desiccators ได้ ปล่อยให้เย็นใน desiccators ประมาณ 1-2 ชั่วโมง นำ porcelain crucible นำมาชั่งน้ำหนักอีกครั้งหนึ่ง ส่วนการหาค่าความร้อนของเชื้อเพลิงนี้ โดยใช้เครื่องบอมบ์แคลอรีมิเตอร์เป็นตัววัดค่าความร้อน

4. คำนวณค่าใช้จ่ายในส่วนเครื่องจักรโดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายแปรผัน

#### 4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล

การออกแบบและพัฒนาเครื่องอัดแท่งชานอ้อย ซึ่งเป็นการอัดแบบไม่ใช้ความร้อนโดยใช้เกลียวอัดและมีมอเตอร์ขนาด 220 โวลต์ เป็นต้นกำลังนั้น ได้นำมาทดลองผลิตชานอ้อยโดยมีกระบวนการผลิตชานอ้อยเป็นดังนี้



กระบวนการผลิตชานอ้อยอัดแท่ง

จากผลการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์ของแท่งตัวอย่างพบว่าค่าความหนาแน่นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.39-0.61 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร โดยสูตรที่ผสมแกลบเผามีความหนาแน่นสูงสุด ที่ 0.61 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และสูตรที่ผสมขี้เถ้ามีความหนาแน่นต่ำสุด ที่ 0.39 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร สำหรับในส่วนของแรงกดที่รับได้ต่อเซนติเมตรมีค่าอยู่ระหว่าง 33.05-119.83 กิโลนิวตัน ซึ่งสูตรที่เป็นขี้เถ้าเพียงอย่างเดียวมีค่าสูงสุดที่ 119.83 กิโลนิวตัน และสูตรที่เป็นขี้เถ้าผสมกับขุยมะพร้าวมีค่าต่ำสุดที่ 33.05 กิโลนิวตัน ส่วนค่าความชื้นของแท่งตัวอย่างหลังการอบมีค่าใกล้เคียงกัน เนื่องจากการกำหนดอัตราส่วนของปริมาณน้ำในการผสมที่แน่นอนซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 31.53-41.7 เปอร์เซ็นต์

ผลการวิเคราะห์ทางเคมีแท่งตัวอย่างพบว่าค่าความร้อนที่ได้จากสูตรขี้เถ้าอัตราส่วน 2:1 ซึ่งเป็นขี้เถ้าเพียงอย่างเดียวมีค่าความร้อนสูงใกล้เคียงกับถ่านไม้ในท้องถิ่นซึ่งเท่ากับ 6,563 จูลต่อกรัม และ 17,542 จูลต่อกรัมตามลำดับ ส่วนสูตรที่ผสมกับแกลบมีค่าความร้อนต่ำสุดคือ 10,000 จูลต่อกรัม

ผลการหาค่าพลังงานอย่างง่ายพบว่าสูตรที่มีขี้เถ้าผสมกับถ่านในอัตราส่วน 2:1 มีการเผาไหม้เร็วที่สุดที่ 12.32 นาที ใกล้เคียงกับถ่านไม้ซึ่งใช้เวลา 10:11 นาที และสูตรขี้เถ้าผสมกับแกลบไม่สามารถทำให้น้ำเดือดได้

## 5. สรุปผลการศึกษา

จากการออกแบบพัฒนาและทดสอบเครื่องอัดแท่งเชื้อเพลิงจากขี้เถ้าผสมกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรชนิดอื่น ๆ เช่น ขี้เถ้า เปลือกมะพร้าว แกลบ โดยมีกาวแป้งเปียกเป็นตัวประสานซึ่งใช้เทคนิคการอัดแบบเกลียวอัดและไม่ใช้ขดลวดความร้อน สามารถอัดแท่งได้ดีทุกสูตรยกเว้นสูตรที่มีขี้เถ้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งจำเป็นจะต้องเปลี่ยนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทางออกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าที่ออกแบบไว้ครั้งแรก เมื่อทำการวิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อนของแท่งเชื้อเพลิง พบว่ามีเฉพาะสูตรที่มีขี้เถ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่มีค่าพลังงานความร้อนใกล้เคียงกับถ่านไม้ในท้องถิ่น นอกนั้นก็ให้ค่าพลังงานที่มีค่าน้อยลงไปตามลำดับ

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากขี้เถ้าด้วยเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อเป็นการทดแทนพลังงานจากถ่านไม้มีต้นทุนเฉลี่ย 0.02 บาทต่อกิโลกรัมของวัตถุดิบ

การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากขี้เถ้าแกลบผสมขังข้างโพดและกะลามะพร้าวด้วยเทคนิคเอ็กซ์ทรูชันโดยใช้แป้งเปียกเป็นตัวประสาน

**(A Production of Bar-shaped fuel from Husk ashes mixed with Corn-cob and Coconut shell by Extrusion Technique Paste as a Joiner)**

## 1. บทนำ

ปัจจุบันพลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนซึ่งต้องอาศัยพลังงานเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินการ ดังนั้นการลดใช้พลังงานหรือเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบอื่นๆ จะช่วยทำให้เกิดผลดีต่อภาพรวมของประเทศเป็นอย่างมาก และปัจจุบันได้มีการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทนในหลายรูปแบบเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ซึ่งจะทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เหมาะสม และเป็น การลดใช้พลังงานของประเทศลงได้

โครงการวิจัยนี้ เป็นการนำชี้เถ่าแกลบที่เป็นของเสียจากการเผาแกลบเพื่อนำไอน้ำร้อนไปใช้สำหรับอบข้าวเปลือกสด ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการลดความชื้นให้ข้าวเปลือกก่อนที่จะนำไปเข้ากระบวนการสีเป็นข้าวสาร ขั้นตอนการผลิตแ่งเชื้อเพลิงจะคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการผลิตที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนจนเกินไป และวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมที่หาง่ายราคาถูก เพื่อให้ต้นทุนการผลิตต่ำ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยนี้ นอกจากเป็นการเพิ่มพูนมูลค่าให้กับชี้เถ่าแกลบแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้มีการผลิตแ่งจากชี้เถ่าแกลบ หรือจากวัตถุดิบอื่นๆ เพื่อใช้ในครัวเรือนหรืออาจขยายผลไป ในเชิงพาณิชย์ และยังเป็นการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในครัวเรือน ผลของการศึกษาสามารถนำไปใช้กับกลุ่มอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม ที่มีของเสียจากกระบวนการผลิตในลักษณะใกล้เคียงกันได้อีกด้วย

## 2. วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพิ่มมูลค่าให้กับชี้เถ่าแกลบ
2. ศึกษากรรมวิธีที่เหมาะสมของการผลิตเชื้อเพลิงอัดแ่งที่ใช้ส่วนผสมจากชี้เถ่าแกลบเป็นหลัก
3. ศึกษาและผลิตเชื้อเพลิงอัดแ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์และในครัวเรือน
4. ส่งเสริมให้มีการนำชี้เถ่าแกลบกลับมาใช้ประโยชน์

## 3. วัตถุดิบและอุปกรณ์การศึกษา

ในการศึกษาจะใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์หลัก สำหรับการผลิตแ่งเชื้อเพลิงดังนี้

### 3.1 ชี้้เถ่าแกลบ

ด้วยโครงสร้างของแกลบที่มีสารประกอบซิลิเกต (Silicates :  $\text{SiO}_2$ ) อยู่มากทำให้มีภาระในด้านการกำจัดชี้เถ่า แต่ก็มี การนำเอาชี้เถ่าแกลบไปทำประโยชน์อื่นๆ เช่น เป็นส่วนผสมของวัสดุก่อสร้าง ทำผงขัดทำความสะอาด ฯลฯ ซึ่งจากการทดสอบคุณสมบัติของชี้เถ่าแกลบตามมาตรฐาน





- 2) สัดส่วนการผสมผงซีเมนต์กับผงถ่านซังข้าวโพด40:60
- 3) สัดส่วนการผสมผงซีเมนต์กับผงถ่านซังข้าวโพด0:50
- 4) สัดส่วนการผสมผงซีเมนต์กับผงซีเมนต์กะลามะพร้าว30:70
- 5) สัดส่วนการผสมผงซีเมนต์กับผงซีเมนต์กะลามะพร้าว40:60
- 6) สัดส่วนการผสมผงซีเมนต์กับผงซีเมนต์กะลามะพร้าว 50:50

สำหรับกรรมวิธีการผสม เริ่มจากนำวัสดุคืบในอัตราส่วนที่กำหนดข้างต้นรวมทั้งแป้งมันที่ผสมกับน้ำร้อน อุณหภูมิ 80-85 °C นำทั้งหมดมาผสมและคลุกเคล้ากัน หลังจากนั้นจึงนำเข้าเครื่องอัดรีดเป็นแท่งเชื้อเพลิงและตัดตามขนาดที่ต้องการและนำไปตากแดดประมาณ 1 วันเพื่อลดความชื้นจะได้แท่งเชื้อเพลิง

#### 4.2 การทดสอบแรงกด

ในการทดสอบแรงกดโดย เครื่อง UTM ( universal testing machine ) ซึ่งเป็นการทดสอบแบบทำลาย โดยการเพิ่มแรงกดไปจนกระทั่งแท่งเชื้อเพลิงแตกหัก และประมวลผลของแรงสูงสุดจากโปรแกรมของเครื่องและนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งแรงกดที่ได้ก่อนแท่งเชื้อเพลิงจะแตกหักต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า 0.37MPa

#### 4.3 การทดสอบค่าความร้อนเชื้อเพลิง

การทดสอบหาค่าความร้อนเชื้อเพลิง โดยใช้อุปกรณ์ oxygen bomb calorimeter โดยการนำค่าอุณหภูมิที่ได้จากการทดลองมาคำนวณหาค่าความร้อนเชื้อเพลิงโดยอาศัยสมการที่ 1 ดังนี้

$$Q_{\text{เชื้อเพลิง}} = (m_w + m_{\text{cu}})C_p \Delta T - Q_1 - Q_2 - Q_3 \quad (1)$$

โดยที่  $Q_{\text{เชื้อเพลิง}}$  คือ ปริมาณความร้อนจากเชื้อเพลิง  $m_w$  คือ มวลของน้ำ ใน bucket  $m_{\text{cu}}$  คือ water equivalent ของ bomb calorimeter  $C_p$  คือค่าจำเพาะของน้ำ  $\Delta T$  คือ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง  $Q_1$  คือ ความร้อนที่เกิดจากกรดซัลฟูริกในทางปฏิบัติค่า  $Q_2$  และ  $Q_3$  จะมีค่าน้อยมากดังนั้น สมมติให้เท่ากับศูนย์และเพื่อให้อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง ( $\Delta T$ ) มีค่าความถูกต้องมากขึ้นจึงหาค่า  $\Delta T$  จากสมการที่ 2 ดังนี้

$$\Delta T = T_c - T_a - r_1(b-a) - r_2(c-b) \quad (2)$$

โดยที่ a คือ เวลาที่ใช้ในการเผาไหม้ b คือ เวลาตั้งแต่อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นจนถึง 6% ของอุณหภูมิทั้งหมด c คือ เวลาตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจนกระทั่งคงที่ (สูงสุดต่ำสุด)  $T_a$  คือ อุณหภูมิที่เริ่มการเผาไหม้  $T_c$  คือ อุณหภูมิที่จุดองศาเซลเซียส  $r_1$  คือ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงก่อนการเผาไหม้  $r_2$  คือ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงหลังการจุดบอมบ์

#### 4.4 จุดคุ้มทุน

เป็นระดับการผลิตหรือการขายระดับใดระดับหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดรายได้รวม (Total revenues) เท่ากับ ต้นทุนรวม (total cost) นั่นคือ จุดที่ไม่มีกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินการ ประเมินจากสมการที่ 3 ดังนี้

$$C = F - VN \quad (3)$$


โดยที่ C คือค่าใช้จ่ายในการผลิต F คือ ต้นทุนคงที่ V คือ ต้นทุนแปรผันต่างๆที่เกิดขึ้นจากการผลิต เช่น ค่าแรง ค่าไฟฟ้า เป็นต้น N คือ จำนวนผลผลิต รายได้จากการขายแห่งเชื้อเพลิงคำนวณจากสมการที่ 4 ดังนี้

$$R = IN \quad (4)$$

โดยที่ R คือรายได้จากการขายแห่งเชื้อเพลิง I คือ ราคาขายต่อกิโลกรัม จุดคุ้มทุนจะเกิดขึ้นเมื่อสมการที่ 3 เท่ากับสมการที่ 4 และ N ที่ได้จะเป็นปริมาณการผลิตที่ทำให้เกิดจุดคุ้มทุน

### 5. ผลการทดลอง

#### 5.1 ความหนาแน่น




รูปที่ 1 ความหนาแน่นของแท่งเชื้อเพลิง

จากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นถึงความหนาแน่นของแท่งเชื้อเพลิงในอัตราผสมต่างๆ กันและพบว่า ส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวเมื่อผสมลงในขี้เถ้าแกลบจะให้ค่าความหนาแน่นสูงกว่าซังข้าวโพด ในทุกๆอัตราส่วนผสมแต่จะต่างกันไม่มากนัก สาเหตุอาจเป็นเพราะความหนาแน่นปรากฏ (bulk density) ของผงกะลามะพร้าวมีค่ามากกว่าผงถ่านซังข้าวโพด

#### 5.2 ความต้านทานแรงกด

หลังการผลิตแท่งเชื้อเพลิงตามอัตราส่วนผสมต่างๆ และได้นำมาทดสอบแรงกดจนได้ ผลการทดสอบอัตราส่วนต่างๆแสดงในรูปที่ 2 ตารางสรุปความต้านทานแรงกดของแท่งเชื้อเพลิงที่ ผสมถ่านกะลามะพร้าวมีค่ามากกว่าซังข้าวโพดเป็นเพราะผงถ่านกะลามะพร้าวจะมีอนุภาคใหญ่และแข็งแรงกว่าซังข้าวโพด สำหรับขี้เถ้าแกลบจะมีผลต่อแรงกดน้อยมากเพราะค่าถ่านคงตัว (fixed carbon) ในตัว


ชี้เถ้าแกลบมีค่าน้อยจึงทำให้รับแรงกดทับได้น้อย แต่จากการทดลอง พบว่า ทุกอัตราส่วนจะมีค่าสูงกว่าค่าที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์



รูปที่ 2 ผลการทดสอบแรงกดของแท่งเชื้อเพลิง

### 5.3 ค่าความร้อนเชื้อเพลิง

การทดสอบค่าความร้อนของแท่งเชื้อเพลิงโดย oxygen bomb calorimeter พบว่าค่าความร้อนของแท่งเชื้อเพลิงนั้นจะมีค่าเปลี่ยนไปตามสัดส่วนการผสมถ่านซังข้าวโพด และถ่านกะลามะพร้าวที่เพิ่มขึ้นเพราะค่าความร้อนของถ่านซังข้าวโพดและถ่านกะลามะพร้าวจะมีค่าสูงกว่าชี้เถ้าแกลบและการทดลองทำให้เห็นว่าทุกๆ อัตราส่วนของแท่งเชื้อเพลิงมีค่าความร้อนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (5,000 kcal/kg) มีเพียงอัตราส่วนผสมของชี้เถ้าแกลบกับซังข้าวโพดในอัตราส่วน 50:50 ที่ได้ค่าความร้อนต่ำกว่ามาตรฐานรูปที่ 3 แสดงค่าความร้อนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการผสมของซังข้าวโพดและถ่านกะลามะพร้าว



รูปที่ 3 ผลการทดสอบหาค่าความร้อนเชื้อเพลิง

### 5.4 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนประกอบด้วย ราคาเครื่องรีดแท่งเชื้อเพลิง(ราคาเครื่องเก่า 30,000 บาท กำลังการผลิตที่ 150kg/ชม. ราคาแท่งเชื้อเพลิง 7 บาท/ kg ค่าไฟฟ้าในการผลิตแท่งเชื้อเพลิง0.173 บาท / kg ต้นทุนวัตถุดิบ 3.5บาท/kg ชั่วโมงการผลิต 8ชม./วันค่าแรงคนงานขึ้นต่ำ 175 บาท/วัน ค่าแรงในการผลิต 0.15บาท/kg จากข้อมูลประกอบข้างต้น ซึ่งเป็นส่วนผสมของชี้เถ้า

แลกเปลี่ยนถ่านกะลามะพร้าวอัตราส่วน 50:50 สามารถวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุนโดยอาศัยสมการที่ 3 และ 4 จะได้ปริมาณการผลิตที่คุ้มทุนที่ 9,448kg สำหรับอัตราส่วนผสมอื่นๆจะแตกต่างกันมามากนัก

## 6. สรุปผล

การศึกษาถึงการผลิตเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งจากชีวมวล โดยอาศัยเทคนิคเอ็กซ์ทรูชันแบบอัดรีดเย็น โดยใช้แป้งเปียกเป็นตัวประสานวัตถุดิบหลักที่ใช้ได้แก่ ชีวถ่านที่ได้จากการเผาถ่านในกระบวนการอบข้าวเปลือกในโรตารีข้าว โดยการนำมาผสมกับผงถ่านซังข้าวโพดและผงถ่านกะลามะพร้าวมีอัตราส่วนผสมอยู่ที่ 50:50 40:60 และ 30:70 โดยน้ำหนัก ส่วนแป้งมันจะนำไปผสมกับน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 80-85°C โดยมรสัดส่วนการผสมต่อน้ำหนักวัตถุดิบกับ 1:10 จากการศึกษาพบว่าค่าความหนาแน่น ความต้านทานแรงกด จะแปรผันตามสัดส่วนการผสมของผงซังข้าวโพดและผลกะลามะพร้าวที่เปลี่ยนแปลงแต่จะแตกต่างกันไม่มากนัก พบว่ามีค่าความร้อนเชื้อเพลิงเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 6,048-6,943 kcal/kg ค่าความชื้นอยู่ระหว่าง 5.7-5.83% (ข้อมูลการทดสอบจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย) ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชน อัตราการผลิตแห้งเชื้อเพลิงเฉลี่ย 205 kg/min ที่ความเร็วรอบ 140 RPM ความหนาแน่นอยู่ในช่วง 800-833 kg/m<sup>3</sup> ค่าความต้านทานแรงกดของแท่งเชื้อเพลิงอยู่ที่ 9,448kg อัตราการติดไฟของถ่านอยู่ที่ 1.5-2.5 ชม. จากข้อมูลสรุปข้างต้นพบว่ามีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในครัวเรือนหรือผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

การผลิตเชื้อเพลิงแข็งอัดแท่งจากถ่านไม้ยางพาราด้วยเทคนิคเอ็กซ์ทรูชันโดยใช้แป้งเปียกเป็นตัวประสาน

**(Solid Fuel Producing From Rubber Wood Char by Extrusion Technique Using Paste as Binder)**

### 1. บทนำ

ในสถานการณ์ปัจจุบันสภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้เนื่องมาจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการใช้พลังงานปฐมภูมิ (Primary energy) หรือพลังงานความร้อนซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลังงานที่ได้มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล จำพวกน้ำมันเตาหรือน้ำมันดีเซล ซึ่งมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องหาแหล่งเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกกว่ามาทดแทนเชื้อเพลิงจำพวกน้ำมัน เมื่อพิจารณาถึงการใช้พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมในภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งมักนิยมใช้ไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิงเพราะมีมากในท้องถิ่นและมีราคาถูก แต่ทั้งนี้ในการใช้ไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน้ำ จะเหลือเศษถ่านจากการนำไปเผาไหม้ขนาดประมาณ 15 mm. อยู่ได้บริเวณตะแกรงเป็นจำนวนมากประมาณ 15-20 ตันต่อวัน โดยเศษถ่านเหล่านี้ยังมีศักยภาพที่จะทำการรวมก้อนเศษถ่านเหล่านี้ให้เป็นแท่งเชื้อเพลิงที่จะสะดวก

ต่อการนำไปใช้งานและการขนส่ง สำหรับวิธีการขึ้นรูปแท่งเชื้อเพลิงที่ได้รับการนิยมนี้อยู่ด้วยกันสองวิธี คือการอัดด้วยเทคนิคเอกซ์ทรูชัน และการอัดด้วยไฮดรอลิก ซึ่งในกระบวนการอัดรีดด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันจะสามารถอัดได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถทำได้สะดวกกว่าการอัดด้วยไฮดรอลิก สำหรับกระบวนการเอกซ์ทรูชัน สามารถแบ่งออกได้ 2 แบบ คือ กระบวนการอัดรีดร้อนและกระบวนการอัดรีดเย็น โดยกระบวนการอัดรีดร้อนจะใช้กับวัตถุดิบที่มีลิกนินเป็นส่วนประกอบ เช่น จี๊เลื่อย แกลบ เป็นต้น ซึ่งในการให้ความร้อนระหว่างกระบวนการอัดรีดจะทำให้ลิกนินที่มีอยู่ในวัตถุดิบละลายออกมา และยึดเกาะวัตถุดิบให้คงรูปเป็นแท่งเชื้อเพลิง แต่ในกระบวนการอัดรีดเย็นนั้นไม่ต้องการความร้อนในระหว่างการอัด แต่จะต้องใช้ตัวประสานเพื่อทำหน้าที่ยึดเกาะวัตถุดิบให้คงรูปในขณะที่ขึ้นรูปแท่งเชื้อเพลิง โดยจากการทดลองที่ผ่านมาของฐานิษฐ์และคณะ ซึ่งทำการทดลองผลิตเชื้อเพลิงแท่งแข็งจากจี๊เลื่อยด้วยเทคนิคเอกซ์ทรูชันแบบรีดร้อน โดยใช้ขดลวดความร้อนเป็นตัวให้ความร้อน ซึ่งพบว่าอัตราการผลิตแท่งเชื้อเพลิงต่ำและใช้พลังงานจำเพาะสูงรวมถึงมีชั้นตอนที่ยุ่งยากนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยจำนวนมากใช้กระบวนการอัดรีดเย็นในการผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ เช่น กะลามะพร้าว ถ่านหินแอนทราไซต์ กะลาปาล์ม สำหรับตัวประสานที่มีการใช้ในกระบวนการอัดรีดเย็นมีด้วยกันหลายชนิด เช่น โมลาส ฟางข้าวหมัก แป้งเปียก แอสฟัลต์ เป็นต้น ซึ่งตัวประสานแต่ละชนิดจะให้คุณสมบัติในการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยโมลาสจะให้ความแข็งแรงกับแท่งเชื้อเพลิงที่ผลิตได้เป็นอย่างดีและไม่มีควันเมื่อนำไปเผาไหม้ แต่มีราคาสูง ในขณะที่แป้งเปียกสามารถให้ความแข็งแรงได้ในระดับที่ยอมรับได้และมีราคาถูก ค่าความแข็งแรงต่ำสุดของแท่งเชื้อเพลิงที่ยอมรับในเชิงพาณิชย์คือ 0.375MPa

จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงนำมาสู่วัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ การศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงแข็งอัดแท่งจากผงถ่านไม้ยางพาราโดยใช้แป้งเปียกเป็นตัวประสาน โดยจะศึกษาถึงผลของปริมาณสัดส่วนตัวประสานที่ส่งผลต่อการผลิตแท่งเชื้อเพลิงและสมบัติทางกายภาพของแท่งเชื้อเพลิงที่ผลิตได้ เช่น ความหนาแน่น การต้านทานแรงกด และค่าความร้อน

## 2. วัตถุดิบในการทดลองและการทดลอง

### 2.1 วัตถุดิบในการทดลอง

วัตถุดิบที่ใช้ในการทดลองคือผงถ่านไม้ยางพาราซึ่งได้จากการนำเศษถ่านไม้ยางพาราที่เหลือจากการเผาฟืนในหม้อไอน้ำไปทำการบดให้เป็นผงโดยใช้เครื่องบด (hammer mill) ซึ่งผงถ่านไม้ยางพาราที่ผ่านการบดมีลักษณะละเอียด และเมื่อนำไปทำการกระจายขนาดด้วยวิธีการ sieve analysis พบว่าค่าในช่วง 0.075-0.85 mm. ส่วนแป้งเปียกที่ใช้เป็นตัวประสานมาจากการนำแป้งมันสำปะหลังไปละลายในน้ำร้อน ซึ่งสัดส่วนการผสมแป้งเปียกจะขึ้นกับเงื่อนไขที่ทำการทดลอง

### 2.2 การทดลอง

#### 2.2.1 อุปกรณ์การทดลอง

ในการทดลองการอัดแท่งเชื้อเพลิงจากผงถ่านไม้ยางพาราที่เงื่อนไขต่าง ๆ จะมีอุปกรณ์ในการทดลองดังนี้

1. เครื่องอัดรีดแท่งเชื้อเพลิงแข็ง
2. นาฬิกาจับเวลา
3. เครื่องชั่งน้ำหนักความละเอียด  $\pm 20$  g
4. แคลมป์มิเตอร์ซึ่งมีความแม่นยำ  $\pm 20$  แอมป์
5. เวอร์เนียคาลิเปอร์
6. เครื่องบดย่อยวัตถุดิบ
7. เครื่องทดสอบค่าการต้านแรงกด (UTM)
8. เครื่องทดสอบค่าความร้อน (Bomb Calorimeter)
9. สารละลายที่ใช้ทดสอบค่าความหนาแน่น

### 2.2.2 เงื่อนไขการทดลอง

เงื่อนไขการทดลองผลิตแท่งเชื้อเพลิงจะใช้ผงถ่านไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบและใช้ความเร็วรอบของสกรูอัดแท่งเชื้อเพลิงที่ 400 รอบต่อนาที โดยขนาดของแท่งเชื้อเพลิงที่ผลิตได้คือ 4 mm. ซึ่งในการทดลองจะเปลี่ยนสัดส่วนการผสมแป้งเปียกก่อนน้ำหนักของวัตถุดิบเพื่อศึกษาถึงผลกระทบที่มีต่อการผลิตและสมบัติทางกายภาพของแท่งเชื้อเพลิงที่ผลิตได้ โดยเงื่อนไขการทดลองมีดังนี้

1. สัดส่วนการผสมแป้งเปียกก่อนน้ำหนักของวัตถุดิบ 800
2. สัดส่วนการผสมแป้งเปียกก่อนน้ำหนักของวัตถุดิบ 1000
3. สัดส่วนการผสมแป้งเปียกก่อนน้ำหนักของวัตถุดิบ 1200

### 2.2.3 วิธีการทดลอง

เครื่องอัดรีดเชื้อเพลิงโดยเทคนิคเอ็กซ์ทรูชันที่ใช้ในการทดลองมีมอเตอร์ขนาด 10 แรงม้า เป็นต้นกำลังขับเคลื่อน วิธีการทดลองเริ่มต้นให้นำผงถ่านไม้ยางพารามาผสมกับแป้งมันสำปะหลังที่ละลายในน้ำร้อนซึ่งมีปริมาณสัดส่วนน้ำเมื่อเทียบกับผงถ่านไม้ยางพาราที่ 800 เมื่อผสมวัตถุดิบและตัวประสานแล้วทำการคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันโดยใช้เครื่องปั่นกวนเชิงกลเป็นเวลา 15 นาที หลังจากผสมวัตถุดิบเสร็จแล้วนำวัตถุดิบมาอัดเป็นแท่งเชื้อเพลิงโดยเดินเครื่องผลิตแท่งเชื้อเพลิง โดยทำการป้อนวัตถุดิบลงในเครื่องผลิตแท่งเชื้อเพลิงซึ่งในระหว่างทำการผลิตแท่งเชื้อเพลิงจะต้องทำการวัดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ในการอัดแท่งเชื้อเพลิงและวัดอัตราการผลิตแท่งเชื้อเพลิงของแต่ละเงื่อนไขเพื่อนำไปหาค่าพลังงานที่ใช้ในการอัดจำเพาะ เมื่อผลิตแท่งเชื้อเพลิงได้จะนำแท่งเชื้อเพลิงที่ผลิตได้บางส่วนมาทำการบดเพื่อที่จะนำไปหาค่าความชื้นเริ่มต้นของเชื้อเพลิงแต่ละเงื่อนไขที่ทำการทดลองเมื่อทราบค่าความชื้นเริ่มต้นแล้วนำแท่งเชื้อเพลิงที่อัดได้ที่เหลือจากหาค่า

ความชื้นเริ่มต้นมาทำการอบให้เหลือความชื้นประมาณ 10% d.b. (มาตรฐานแห้ง) ซึ่งใกล้เคียงกับค่าความชื้นสมดุลของแท่งเชื้อเพลิง จากนั้นนำแท่งเชื้อเพลิงหลังการอบแล้วไปทำการตัดเป็นชิ้นงานเพื่อทดสอบสมบัติการต้านทานแรงกด ค่าความหนาแน่น ค่าความร้อนของแท่งเชื้อเพลิง

### 3. ผลการทดลอง

จากการทดลองผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากถ่านผงไม้ยางพาราโดยใช้แป้งเปียกเป็นตัวประสานในงานวิจัยจะมีลักษณะของแท่งเชื้อเพลิงที่ผลิตได้ ซึ่งแท่งเชื้อเพลิงที่ผ่านการอบจนได้ความชื้นตามที่ต้องการแล้วจะนำมาตัดเพื่อให้ได้ขนาดเพื่อทดสอบการต้านทานแรงกดด้วยเครื่อง UTM ซึ่งมีลักษณะของการวางชิ้นงานทดสอบ โดยจะสร้างตัวรองรับน้ำหนักกดเพื่อกระจายแรงกดให้ทั่วพื้นที่ผิวแท่งเชื้อเพลิงสำหรับผลการทดลองต่าง ๆ คืออัตราการผลิต พลังงานที่ใช้ในการผลิต ความหนาแน่น ค่าการต้านทานแรงกดและค่าความร้อนของแท่งเชื้อเพลิง นอกจากนี้แท่งเชื้อเพลิงที่ผลิตได้ในงานวิจัยนี้ได้นำไปทดสอบการเผาไหม้จริงภายในเตาซึ่งพบว่าเชื้อเพลิงสามารถคงลักษณะการเป็นแท่งเชื้อเพลิงได้ตลอดการเผาไหม้และใช้ระยะเวลาในการเผาไหม้มีค่าประมาณ 1.5-2 ชั่วโมง

### 4. สรุปผลการทดลอง

ในการศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงแข็งอัดแท่งจากถ่านผงไม้ยางพาราโดยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชันแบบอัดรีดเย็นซึ่งใช้แป้งเปียกเป็นตัวประสานโดยปรับเปลี่ยนสัดส่วนต่อน้ำหนักของวัตถุดิบจาก 8:100 เป็น 10:100 และ 12:100 ตามลำดับ โดยจากการทดลองที่ความเร็วรอบของสกรูอัดแท่งเชื้อเพลิงที่ 400 รอบต่อนาทีพบว่าอัตราการผลิตและค่าความร้อนของแท่งเชื้อเพลิงจะแปรผกผันกับสัดส่วนการผสมแป้งเปียกต่อน้ำหนักของวัตถุดิบ โดยมีอัตราการผลิตระหว่าง 6.๗.7 kg/min และค่าความร้อนของแท่งเชื้อเพลิงมีค่าระหว่าง 24.3-26.0 MJ/kg สำหรับพลังงานจำเพาะที่ใช้ในการผลิต ความหนาแน่นและการต้านทานแรงกดของแท่งเชื้อเพลิงจะแปรผกผันกับสัดส่วนการผสมแป้งเปียกต่อน้ำหนักของวัตถุดิบ โดยพลังงานที่ใช้ในการอัดรีดจำเพาะมีค่าระหว่าง 0.004๖-0.0070 kWh/kg ความหนาแน่นของแท่งเชื้อเพลิงมีค่าระหว่าง 675-830 kg/m<sup>3</sup> ซึ่งความหนาแน่นมีค่าต่ำสุดที่สัดส่วนการผสมแป้งเปียกต่อน้ำหนักวัตถุดิบที่ ๘๐๐ ส่วนการต้านทานแรงกดของแท่งเชื้อเพลิงอยู่ในช่วง 0.69-1.35 MPa ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าต่ำสุดที่สามารถยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์ที่ 0.375MPa เมื่อนำไปเผาในเตาพบว่าใช้ระยะเวลาประมาณ 1.5-2 ชั่วโมง

## สมบัติทางกายภาพของแท่งเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้ปาล์มน้ำมัน (Physical Property of Fuel Briquette from Oil Palm Residual)

### 1. บทนำ

ปัจจุบันปาล์มน้ำมันมีพื้นที่ปลูกทางภาคใต้ประมาณ 1,050,000 ไร่ เมื่อนำมาแปรรูปเพื่อผลิตน้ำมันปาล์ม พบว่าจะมีวัสดุหรือส่วนที่เหลือใช้จากสวนหรือไร่ปาล์มน้ำมัน คือ ทางใบ (ก้านทางใบและใบย่อย) มีประมาณ 3,500,000 ตันต่อปี ช่อดอกตัวผู้ (ทะลายตัวผู้) มีประมาณ 320,000 ตันต่อปี และวัสดุหรือส่วนที่เหลือใช้จากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ได้แก่ ทะลายปาล์มเปล่า มีประมาณ 810,000 ตันต่อปี กากใบปาล์ม มีประมาณ 280,000 ตันต่อปี กะลาปาล์ม มีประมาณ 100,000 ตันต่อปี กากเมล็ดใน มีประมาณ 200,000 ตันต่อปี กากปาล์ม (ประกอบด้วย กากใบปาล์ม กะลาปาล์ม และกากเมล็ดปาล์ม) ประมาณ 120,000 ตันต่อปี เศษวัสดุอื่น (น้ำ ตะกอน ไขมัน เศษสิ่งสกปรกของปาล์ม) ประมาณ 610,000 ตันต่อปี

ในการศึกษาการผลิตแท่งเชื้อเพลิง ได้มีการผลิตจากวัสดุเหลือใช้มาแล้วหลายชนิด เช่น ผักตบชวาให้ค่าความร้อนประมาณ 2,800-3,000 kcal/kg [1] จากขี้เลื่อยจากถุงเพาะเห็ดภายหลังจากที่เก็บดอกเห็ดมีค่าความร้อนประมาณ 3,500 kcal/kg [2] นอกจากนี้ยังมีการนำเปลือกทุเรียนที่ระดับความชื้น 45% อัดแท่งแบบเย็นโดยไม่ใช้ตัวประสาน ใช้แป้งเปียกประสาน และใช้โมลาสประสาน จะให้ค่าความร้อน 3,670, 3,700 และ 3,630 kcal/kg ตามลำดับ [3] เช่นเดียวกับที่ประลองดำรงค์ไทย [4] ได้ศึกษาแท่งเชื้อเพลิงที่อัดแท่งแบบอัดร้อนและเย็นของเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทองและชะนี พบว่าจะมีจีเถ้าอยู่ในช่วง 5.58.0 % ขณะที่สารระเหย (Volatile Matters) มีค่าอยู่ในช่วง 72.4-81.1 % ส่วนคาร์บอนเสถียร (fixed Carbon) มีค่าอยู่ในช่วง 4.3-10.2 % ในด้านค่าความร้อนของการอัดแท่งทั้งสองแบบมีค่าอยู่ระหว่าง 3,610–3,840 kcal/kg ขณะที่ค่าความหนาแน่นของแท่งเชื้อเพลิงจากเปลือกทุเรียนพันธุ์ชะนีและหมอนทองจากการอัดร้อนจะทีค่า 2.9 และ 3.2 g/m<sup>3</sup> ตามลำดับ และอัดเย็นมีค่าระหว่าง 1.6-2.8 g/m<sup>3</sup> สำหรับค่าทนแรงอัด (Compressive Strength) ของการอัดแท่งแบบร้อนมีค่าประมาณ 60 kg/cm<sup>3</sup> และแบบอัดเย็นมีค่าระหว่าง 5.5-12.2 kg/cm<sup>3</sup> สำหรับค่าการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าที่ใช้แบบอัดร้อนมีค่าระหว่าง 0.44-0.46 kW/kg และแบบอัดเย็นมีค่าระหว่าง 0.05-0.07 kW/kg โดยที่ค่าพลังงานคลต่อชั่วโมงที่ได้จากแท่งเชื้อเพลิงแบบอัดร้อนจะให้พลังงานมากกว่าแบบอัดเย็นประมาณ 3 เท่า และค่าประสิทธิภาพการใช้งานความร้อนของเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่อัดแท่งแบบร้อนให้ค่าสูงสุดคือเท่ากับ 27.7 % ซึ่งจากคุณสมบัติดังกล่าวเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับฟืนและถ่านที่ได้จากไม้ยูคาลิปตัส พบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน ส่วนแท่งเชื้อเพลิงที่ผลิตจากกากของเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษมาใช้โดยวิธีอัดเย็นด้วยเครื่องอัดแบบสกรู พบว่ากากของเสียที่ให้คุณสมบัติเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดต้องอัดที่ความชื้น 50% <sub>wet-bulk</sub> โดยให้ค่าความร้อน 2,336 kcal/kg และราคาต้นทุนในการผลิตแท่งเชื้อเพลิงที่



4 บาท/kg จะมีความเหมาะสมในการลงทุนผลิตเชื้อเพลิงแท่งนี้ Husain et al [5] ได้ศึกษาการผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากกากปาล์มและกะลาปาล์มในประเทศมาเลเซีย พบว่า แท่งเชื้อเพลิงมีค่าความหนาแน่น  $1,100 - 1,200 \text{ kg/m}^3$  สามารถให้ความร้อนได้ประมาณ  $16.4 \text{ MJ/kg}$  โดยมีขี้เถ้าประมาณ 6% ขณะที่ Yaman et al. [6] ได้รายงานการศึกษาแท่งเชื้อเพลิงจากกากมะกอกและเศษเหลือจากการผลิตกระดาษพบว่า แท่งเชื้อเพลิงจากกากมะกอกให้พลังงานสูงกว่าและมีขี้เถ้าเหลือต่ำกว่า ซึ่งกากมะกอกและเศษเหลือจากการผลิตกระดาษให้พลังงานความร้อนเท่ากับ 21.4 และ 13.0 MJ/kg และมีขี้เถ้าเท่ากับ 5.0 และ 15.5% ตามลำดับ

ดังนั้นวัสดุที่เหลือใช้จากปาล์ม น้ำมันที่มีปริมาณ ก็สามารถนำมาพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นกว่านี้ได้ การทำเชื้อเพลิงแท่งจากเศษปาล์ม น้ำมันก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่สามารถทำได้เช่นเดียวกับเชื้อเพลิงแท่งจากเศษวัสดุอื่นที่ได้มีนักวิจัยกระทำมาแล้ว ดังที่ได้กล่าวไว้

## 2. วิธีการดำเนินการวิจัย

1. สับย่อยตัวอย่างทะลายและเส้นใยปาล์ม น้ำมันให้มีขนาดประมาณ 0.3cm และ 0.1 cm ตามลำดับ และทำการอบแห้งลดความชื้นให้อยู่ที่ระดับ ๕
2. เตรียมตัวประสานประเภทแป้งเปียกโดยใช้แป้งมันผสมน้ำในอัตราส่วน : 500
3. ผสมตัวอย่างตามอัตราส่วนในแต่ละสูตรผสมดังนี้

### A กลุ่มแท่งเชื้อเพลิงที่ไม่ใช้ตัวประสาน

- สูตรผสม A1 เป็นเส้นใย 100%
- สูตรผสม A2 เป็นเส้นใยผสมกับทะลายด้วยอัตราส่วน 60:40

### B กลุ่มแท่งเชื้อเพลิงที่กลุ่มประสานด้วยกาวลาเท็กซ์

- สูตรผสม B1 เป็นเส้นใยผสมกับกาวลาเท็กซ์ด้วยอัตราส่วน 80:20
- สูตรผสม B2 เป็นเส้นใยผสมกับทะลายผสมกับกาวลาเท็กซ์ด้วยอัตราส่วน

50:30:20

- สูตรผสม B3 เป็นเส้นใยผสมกับทะลายผสมกับกลบและกาวลาเท็กซ์ด้วย

อัตราส่วน 30:20:30:20

### C กลุ่มแท่งเชื้อเพลิงที่ตัวประสานด้วยแป้งเปียก

- สูตรผสม C1 เป็นเส้นใยผสมกับแป้งเปียกด้วยอัตราส่วน 80:20
- สูตรผสม C2 เป็นเส้นใยผสมกับทะลายผสมกับแป้งเปียกด้วยอัตราส่วน

50:30:20

- สูตรผสม C3 เป็นเส้นใยผสมกับทะลายผสมกับกลบและแป้งเปียกด้วย

อัตราส่วน 30:20:30:20

4. นำส่วนผสมที่ได้ในแต่ละสูตรผสมตามข้อ 4 มาบรรจุลงในแม่แบบสำหรับอัดแท่ง แล้วนำไปอัดแท่งด้วยเครื่องอัดแรงดันไฮดรอลิกส์ด้วยแรงอัด 10MPa เป็นเวลา 3 นาที โดยแต่ละสูตรผสมจะได้ 5 ตัวอย่าง

5. นำแท่งเชื้อเพลิงที่ได้ไปอบด้วยตู้อบไฟฟ้าเป็นเวลา 10 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 100°C เพื่อลดความชื้นแล้วนำมาทดสอบสมบัติทางกายภาพ

6. วัดค่าความหนาแน่น ด้วยการวัดปริมาตรตะกอน

7. วัดปริมาณความร้อนและปริมาณเถ้าด้วยบอมบ์คาลอริมิเตอร์

### 3. ผลและอภิปรายผลการศึกษา

#### 3.1 ผลการศึกษาค่าความหนาแน่น

ความหนาแน่นของแท่งเชื้อเพลิงที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ จะมีค่าอยู่ในช่วง  $267 \text{ kg/m}^3$  ถึง  $546 \text{ kg/m}^3$  โดยสูตรผสม B1 มีค่าความหนาแน่นโดยเฉลี่ยสูงสุดคือ  $546.9 \pm 31.2 \text{ kg/m}^3$  และสูตรผสม C3 ให้ค่าความหนาแน่นโดยเฉลี่ยต่ำสุดคือ  $267.3 \pm 17.9 \text{ kg/m}^3$  โดยที่ค่าความหนาแน่นโดยเฉลี่ยของสูตรผสม B2 ใกล้เคียงกับสูตรผสม B1 และค่าความหนาแน่นของสูตรผสม B3 ใกล้เคียงกับสูตรผสม C3 ดังตารางที่ 1 ซึ่งจะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างประเภท B สามารถให้ค่าความหนาแน่นสูงที่สุด ส่วนประเภท C ให้ค่าความหนาแน่นสูงกว่าประเภท A เพียงเล็กน้อย นั่นแสดงว่าตัวประสานประเภทกาวลาเท็กซ์มีผลทำให้ค่าความหนาแน่นมากกว่าแบบที่ใช้ตัวประสานประเภทแป้งเปียกและแบบที่ไม่ใช้ตัวประสาน แต่สูตรผสมแบบที่มีเกลบเป็นส่วนผสมที่มีผลทำให้ค่าความหนาแน่นลดลง นั่นแสดงว่าเกลบมีผลต่อสภาพความคงตัวของแท่งเชื้อเพลิง คือ ทำให้แท่งเชื้อเพลิงไม่มีความแข็งแรง เปราะหรือแตกได้ง่าย

#### 3.2 ผลการศึกษาค่าความร้อน

ค่าความร้อนของแท่งเชื้อเพลิงที่ศึกษาครั้งนี้ จะมีค่าอยู่ในช่วง  $8.54 \pm 0.36 \text{ MJ/kg}$  ถึง  $11.81 \pm 0.42 \text{ MJ/kg}$  โดยสูตรผสม C3 มีค่าความร้อนโดยเฉลี่ยสูงสุดคือ  $11.81 \pm 0.42 \text{ MJ/kg}$  และสูตรผสม B1 ให้ค่าความร้อนโดยเฉลี่ยต่ำสุดคือ  $8.54 \pm 0.36 \text{ MJ/kg}$  ซึ่งค่าความร้อนโดยเฉลี่ยของสูตรผสม B3, A2 และสูตรผสม A1 ใกล้เคียงกับสูตรผสม C3 และค่าความร้อนของสูตรผสม B2 ใกล้เคียงกับสูตรผสม B1 ดังตารางที่ 2 เมื่อนำกลุ่มตัวอย่าง A ไปเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่าง B และ C พบว่าเมื่อนำกาวลาเท็กซ์และแป้งเปียกมาใช้เป็นตัวประสานจะให้ค่าความร้อนมากกว่าสูตรผสมที่มีกาวลาเท็กซ์เป็นตัวประสาน ดังนั้นสูตรผสม C3 เหมาะสมที่สุดที่น่าจะนำไปผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากการศึกษาครั้งนี้

#### 3.3 ผลการศึกษาปริมาณเถ้า

ปริมาณเถ้าของแท่งเชื้อเพลิงที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะมีค่าร้อยละโดยมวลแห่งอยู่ในช่วง 14 ถึง 60 โดยสูตรผสม B3 มีค่าปริมาณเถ้าโดยเฉลี่ยสูงสุดคือ  $60.1 \pm 5.5$  และสูตรผสม B1 มีค่าปริมาณเถ้าโดยเฉลี่ยต่ำสุดคือ  $14.0 \pm 1.1$  โดยปริมาณเถ้าโดยเฉลี่ยของสูตร C3 ใกล้เคียงกับสูตรผสม B3,A1,A2,B2 และ C1 สูตรผสม C2 ใกล้เคียงกับสูตรผสม B1 จะเห็นได้ว่าสูตรผสมที่มีเถ้าเป็นส่วนผสมจะมีปริมาณเถ้าร้อยละโดยมวลแห่งมากกว่าสูตรผสมอื่น ๆ ตาราง แสดงสมบัติทางกายภาพโดยเฉลี่ยของแท่งเชื้อเพลิงจำแนกในส่วนผสมต่าง ๆ

สูตรผสม	ความหนาแน่น ( $\text{kg/m}^3$ )	ค่าความร้อน		มวลเถ้า (%) <sub>db</sub>
		kcal/kg	MJ/kg	
A1	$400.8 \pm 29.6$	$2,791 \pm 282$	$11.66 \pm 1.27$	$20.1 \pm 1.9$
A2	$428.9 \pm 43.1$	$2,808 \pm 400$	$11.74 \pm 2.06$	$22.0 \pm 3.5$
B1	$546.9 \pm 31.2$	$2,041 \pm 85$	$8.54 \pm 0.36$	$14.0 \pm 1.1$
B2	$521.4 \pm 41.1$	$2,324 \pm 158$	$9.71 \pm 0.66$	$16.5 \pm 2.9$
B3	$303.0 \pm 34.6$	$2,809 \pm 498$	$11.74 \pm 2.08$	$60.1 \pm 5.5$
C1	$412.3 \pm 24.5$	$2,541 \pm 304$	$10.62 \pm 1.27$	$18.2 \pm 0.9$
C2	$425.8 \pm 34.4$	$2,492 \pm 180$	$10.42 \pm 0.75$	$19.3 \pm 2.7$
C3	$267.3 \pm 17.9$	$2,818 \pm 103$	$11.81 \pm 0.42$	$42.6 \pm 5.7$

#### 3.4 ผลการศึกษาเปรียบเทียบค่าความร้อนจากวัสดุอื่น

การศึกษาเปรียบเทียบค่าความร้อนของแท่งเชื้อเพลิงที่ได้จากวัสดุอื่น โดยนำค่าความร้อนที่ศึกษาได้จากสูตรผสม C3 คือเส้นใยผสมทะลายผสมแกลบผสมแป้งเปียก ซึ่งให้ค่าความร้อนสูงสุดมาเปรียบเทียบ พบว่าจะมีค่าใกล้เคียงกับการใช้ผักตบชวามาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิงเขียวที่ศึกษาโดยโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรดา และพบว่ากรนำเปลือกทุเรียนมาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิงเขียวจะให้ค่าความร้อนสูง

ตาราง แสดงการเปรียบเทียบค่าความร้อนจากวัสดุอื่น

วัสดุที่ใช้	ความร้อน (kcal/kg)	วิธีอัดแบบ
ฝักตบชา[1]	2,800	อัดเย็น
จี๋เลื้อยจากถุงเพาะเห็ด[1]	3,500	อัดร้อน
เปลือกทุเรียน (ไม่ใช้ตัวประสาน)[2]	3,671	อัดร้อน
เปลือกทุเรียน (แป้งเปียกประสาน) [2]	3,699	อัดร้อน
เปลือกทุเรียน (โมลาสประสาน) [2]	3,625	อัดร้อน
เปลือกทุเรียน (พันธ์หมอนทองและชะนี)[6]	3,609-3,844	อัดร้อน
ชายอ่อนเน่าเปื่อยผสมขุยมะพร้าว[5]	3,000	อัดเย็น
กากของเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ [8]	2,336	อัดเย็น
ชายอ้อยเน่าเปื่อยผสมขุยมะพร้าว[7]	3,000	อัดเย็น
เส้นใยผสมทะเลทรายเคลือบผสมแป้งเปียก (จากการศึกษาครั้งนี้)	2,818	อัดเย็น

### 3.5 ผลการศึกษาศักยภาพพลังงานความร้อนจากวัสดุปาล์มในภาคใต้

ปัจจุบันปาล์มนี้ น้ำมันที่ปลูกทางภาคใต้ 1,050,000 ไร่ เมื่อนำมาแปรรูปเพื่อผลิตน้ำมันปาล์ม พบว่าจะมีวัสดุหรือส่วนที่เหลือใช้จากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ได้แก่ ทะลายปาล์มเปล่า มีประมาณ 810,000 ตันต่อปี เส้นใยปาล์ม มีประมาณ 280,000 ตันต่อปี จากการศึกษาศักยภาพพลังงานความร้อนจากวัสดุปาล์มในภาคใต้ โดยเมื่อนำค่าความร้อนสูงสุดที่ได้จากสูตรผสม C3 มาคำนวณหาค่าศักยภาพพลังงานความร้อนพบว่ามีค่าประมาณ 411.8MW

### 4. สรุป

1. ค่าความหนาแน่นของแท่งเชื้อเพลิงที่ได้โดยสูตรผสม B1 มีค่าความหนาแน่นโดยเฉลี่ยสูงสุดคือ  $546.9 \pm 31.2 \text{ kg/m}^3$  และสูตรผสม C3 ให้ค่าความหนาแน่นเฉลี่ยต่ำสุดคือ  $267.3 \pm 17.9 \text{ kg/m}^3$  โดยที่การผสมเกลบทำให้ความหนาแน่นลดลง
2. ความร้อนของแท่งเชื้อเพลิงโดยสูตรผสม C3 มีค่าความร้อนโดยเฉลี่ยสูงสุด  $11.81 \pm 0.42 \text{ MJ/kg}$  และสูตรผสม B1 ให้ค่าความร้อนโดยเฉลี่ยต่ำสุดคือ  $8.54 \pm 0.36 \text{ MJ/kg}$  โดยที่การผสมเกลบจะช่วยให้ค่าความร้อนสูงขึ้น
3. ปริมาณเถ้าของแท่งเชื้อเพลิงที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะมีค่าร้อยละโดยมวลแห่งอยู่ในช่วง 14 ถึง 60 โดยสูตรผสม B3 มีค่าร้อยละโดยมวลแห่งโดยเฉลี่ยสูงสุดคือ  $60.1 \pm 5.5$  และสูตรผสม B1 มีค่าร้อยละโดยมวลแห่งโดยเฉลี่ยต่ำสุดคือ  $14.0 \pm 1.1$

4. จากการศึกษาเปรียบเทียบค่าความร้อนของแท่งเชื้อเพลิงที่ได้จากวัสดุอื่น โดยนำค่าความร้อนที่ศึกษาได้จากสูตรผสม C3 คือ เส้นใยผสมทะลายผสมแกลบผสมแป้งเป็ยกค่าความร้อนที่ได้  $11.81 \pm 0.42$  MJ/kg หรือ  $2,818 \pm 103$  kcal/kg ซึ่งเป็นค่าความร้อนสูงสุดที่นำมาเปรียบเทียบพบว่าจะมีค่าใกล้เคียงกับการใช้ผักตบชวามาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิงเขียว ซึ่งให้ค่าความร้อน 2,800 kcal/kg ที่ศึกษาโดยโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรดา และพบว่าในการนำไปเลือกทุเรียนมาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิงเขียวจะให้ค่าความร้อนสูงสุด คือ 3,609–3,844 kcal/kg

5. การศึกษาศักยภาพพลังงานความร้อนจากวัสดุป่าล้มในภาคใต้ที่มีทะลายป่าล้มและเส้นใย ประมาณ 1,090,000 ตันต่อปี มาคำนวณด้วยค่าความร้อนจากสูตรผสม C3 จะได้ค่าศักยภาพพลังงานความร้อนประมาณ  $3.045 \times 10^{12}$  kcal ต่อปี หรือ 411.8 MW

6. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาที่ใช้สูตรผสมหลากหลายและมีการวัดตัวแปรให้เป็นไปตามมาตรฐานยิ่งขึ้น ทั้งทดสอบ compression strength และการวิเคราะห์ proximate analysis ในโอกาสต่อไป

#### ศักยภาพทางด้านพลังงานของถ่านตอรากยางพารา

#### (ENERGY POTENTIALS OF RUBBER WOOD STUMP CHARCOAL)

##### คำนำ

ไม้ยางพารา (*Hevea brasiliensis*) มีถิ่นกำเนิดแถบที่ราบสูง ลึกลงไปในลุ่มน้ำเขมาซอน ประเทศบราซิล ทวีปอเมริกาใต้ ต่อมา มีผู้นำมาปลูกในทวีปเอเชียและเจริญงอกงามดีและกลายเป็นแหล่งผลิตยางธรรมชาติมากที่สุดในโลก

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตยางพาราได้มากเป็นอันดับที่ 3 ของโลกรองมาจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยไทยผลิตยางพาราได้ปีละกว่า 300,000 ตัน ซึ่งแต่เดิมไทยผลิตยางพาราได้เพียงปีละ 150,000 ตันเท่านั้น สาเหตุที่ผลิตยางพาราได้ผลผลิตมากขึ้น เนื่องจากการปรับปรุงพันธุ์ยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อกันว่าประเทศไทยจะมีปริมาณการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ในปี พ.ศ. 2546 มีพื้นที่ปลูกยางพาราทั่วประเทศ 12,618,792 ไร่ เป็นพื้นที่ที่กรีดยางได้แล้ว 10,010,885 ไร่ ให้ผลผลิตยาง 2.86 ล้านตัน คิดเป็นผลผลิตเฉลี่ย 286 กิโลกรัม/ไร่/ปี ([www.rubberthai.com](http://www.rubberthai.com) ค้นเมื่อ 7 สิงหาคม 2550)

ต้นยางพารามีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก แต่เดิมนั้นมีการปลูกยางพาราเฉพาะในท้องที่ภาคใต้ของประเทศ แต่ปัจจุบันมีการนำยางพาราไปปลูกในท้องที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีการเจริญเติบโตเป็นที่น่าพอใจ มีการนำไม้ยางพาราที่ได้จากการตัดไม้ออกไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ กันอย่างแพร่หลาย เช่น ทำเฟอร์นิเจอร์ เพื่อการก่อสร้าง ทำเชื้อกระดาษ ทำแผ่นใยไม้อัดแข็ง ทำแผ่นขึ้นไม้อัด ฯลฯ สำหรับการปลูกยางพาราเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางพารา

นั้นเมื่อไม้ยางพารามีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป หรือยางพาราสวนนั้น ๆ ให้ผลผลิตน้ำยางพาราลดลงจะมีการตัดฟันเพื่อขายเนื้อไม้ ส่วนตอรากยางพาราซึ่งมีมากกว่าปีละ 12 ล้านตอรากนั้นมีการเผาทำลายเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นพื้นที่หลายหมื่นไร่ต่อปี การนำเศษไม้ปลายไม้ยางพารามาผลิตเป็นถ่านนั้นมีการผลิตเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่ามหาศาลอีกด้วย

การศึกษาศักยภาพทางด้านพลังงานของถ่านตอรากยางพารา เป็นแนวทางหนึ่งในการใช้ประโยชน์ตอรากยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการจัดการตอรากยางพาราเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยนำมาผลิตเป็นถ่านเพื่อเป็นพลังงานทดแทนไม้จากป่าธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ยั่งยืนในประเทศไทยต่อไป

#### วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาเปอร์เซ็นต์ผลผลิตถ่านตอรากยางพาราที่ผลิตจากเตาอิฐก่อขนาดความจุ 2.0 ลูกบาศก์เมตร
2. เพื่อศึกษาค่าความร้อนของถ่านตอรากยางพารา.
3. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและค่าความหนาแน่นของถ่านตอรากยางพารา
4. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานหุงต้มของถ่านตอรากยางพารา
5. เพื่อเป็นแนวทางในการนำตอรากยางพารามาสร้างมูลค่าเพิ่ม และใช้เป็นพลังงานทดแทนฟืนและถ่านจากธรรมชาติ ต่อไป

#### วิธีการศึกษา

อุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษามีดังต่อไปนี้

1. เตาอิฐก่อ (brick beehive kiln) ขนาดความจุ 2.0 ลูกบาศก์เมตร
2. เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงกรมป่าไม้ กปม.1 (เตาถ่าน)
3. หม้ออลูมิเนียมเบอร์ 24 พร้อมฝา
4. Adiabatic Oxygen bomb Calorimeter
5. เทอร์โมมิเตอร์
6. ตู้อบความชื้น
7. เครื่องชั่ง
8. โถดูดความชื้น
9. เครื่องคอมพิวเตอร์

#### วิธีการ

1. การศึกษาการผลิตถ่านตอรากยางพารา

การศึกษาผลผลิตถ่านตอรากยางพารากับเตาเผาถ่านชนิดเตาอิฐก่อขนาดความจุ 2.0 ลูกบาศก์เมตร ทำการศึกษาที่ศูนย์วิจัยพลังงานจากไม้ ตำบลพุดแก อำเภอนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี โดยการนำตอรากยางพาราจากท้องที่จังหวัดตรังที่ทำการขุดตอรากออกเพื่อปลูกสร้างสวนยางพาราใหม่มาทดสอบ

วิธีการทดสอบทำโดยการนำตอรากยางพารามาเลื่อยตัดแต่งรากแขนงที่เกาะกะออก และสุมตัวอย่างขึ้นไม้เพื่อนำไปหาค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้น จากนั้นนำตอรากพาราไปชั่งน้ำหนักสดและใส่ในเตาเผาถ่านจนเต็ม จากนั้นนำฟืนหน้าตามาสุมหาค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้น จุดไฟหน้าเตาและเลี้ยงไฟหน้าเตาตลอดเวลา โดยในระยะแรกหน้าเตาจะมีขนาดประมาณ 500 ตารางเซนติเมตร ทำการวัดอุณหภูมิที่บริเวณกลางเตาเผาถ่านทุก ๆ ชั่วโมง เมื่อควันขาวหน้าเริ่มออกจะทำการย่อหน้าเตาลงเหลือประมาณ 300 ตารางเซนติเมตร และเมื่อควันบางลงจึงทำการย่อหน้าเตาลงให้เหลือประมาณ 20 ตารางเซนติเมตร ทั้งนี้เพื่อควบคุมปริมาณอากาศให้เหมาะสม จากนั้นจะเลี้ยงฟืนหน้าเตาไปจนกระทั่งวันสี่ฟ้าจางลงมากจึงยุติการใส่ฟืนหน้าเตาและย่อหน้าเตาลงอีกจนเหลือประมาณ 80 เซนติเมตร ปล่อยให้การเผาถ่านดำเนินต่อไปจนกระทั่งวันใสและปล่อยควันแห้งสนิทจึงปิดหน้าเตาและปิดปล่องควันจนครบทุกปล่องเป็นการยุติการเผาถ่าน การศึกษาผลผลิตถ่านตอรากยางพาราทำโดยชั่งน้ำหนักถ่านก้อน ถ่านป่น ถ่านหรือหัตถ์ (ถ่านที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์) และขี้เถ้า

สำหรับการสุ่มตัวอย่างตอรากยางพาราและถ่านตอรากยางพารา เพื่อไปหาค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้น ค่าความร้อน วิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี ค่าความหนาแน่น และหาประสิทธิภาพการใช้งานหุงต้มกับเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง กรมป่าไม้ กปม.1 (เตาถ่าน) นั้น ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างด้วยแผนแบบการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการกำหนดให้ตอรากยางพาราและถ่านตอรากยางพาราที่ได้จากการเผาถ่านด้วยเตาอิฐก่อขนาด 2.0 ลูกบาศก์เมตรเป็นประชากร (N) จากนั้นสุ่มตัวอย่าง n ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างชนิดไม่แทนที่กลับคืนจากประชากร (N) นั้น และกำหนดให้ตัวอย่างแต่ละตัวอย่างมีโอกาสที่จะถูกเลือกเท่า ๆ กัน (สุรินทร์, 2541)

การหาค่าความชื้น ทำโดยการอบตอรากและถ่านตอรากยางพาราที่อุณหภูมิ 105 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หรืออบจนกระทั่งน้ำหนักของตัวอย่างคงที่ แล้วนำมาคำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นจากสูตร

$$\% \text{ ความชื้น} = \frac{(\text{น้ำหนักถ่านก่อนอบแห้ง} - \text{น้ำหนักถ่านหลังอบแห้ง})}{\text{น้ำหนักถ่านหลังอบแห้ง}} \times 100$$

การหาผลผลิตถ่าน คำนวณจากสูตร

$$\% \text{ ผลผลิตถ่าน} = \frac{\text{น้ำหนักถ่านก้อน}}{(\text{น้ำหนักไม้ฟืนแห้ง} + \text{น้ำหนักไม้ฟืนแห้งหน้าเตา} + \text{น้ำหนักถ่านถ่านป่น})} \times 100$$

การหาผลผลิตถ่าน คำนวณจากสูตร

$$\text{อัตราการผลิตถ่าน (กก./ชม.)} = \frac{\text{น้ำหนักถ่านก้อน}}{\text{ชั่วโมงการเผาทั้งหมด}}$$

## 2. การวิเคราะห์หาค่าความร้อนและการหาค่าองค์ประกอบทางเคมีของถ่านตอรากยางพารา

การวิเคราะห์ค่าความร้อนของถ่านตอรากยางพาราทำได้โดยการนำตัวอย่างมาบดให้ละเอียด จากนั้นนำผงถ่านตอรากยางพารามาเผาไหม้ในบรรยากาศของออกซิเจนใน Adiabatic Oxygen bomb Calorimeter ตามกรรมวิธีของ ASTM 3287-77 บันทึกค่าที่อ่านได้ลงในตารางทดสอบ

การวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่นของถ่านตอรากยางพาราทำโดยการหาปริมาณของถ่านตอรากยางพาราด้วยการแทนที่ปรอท จากนั้นคำนวณหาค่าความหนาแน่นของถ่านตอรากยางพาราได้จากสูตร

$$\text{ความหนาแน่นของถ่านตอรากยางพารา (กรัม/ซม}^3\text{)} = \frac{\text{น้ำหนักถ่านตอรากยางพาราอบแห้ง (กรัม)}}{\text{ปริมาตรถ่านตอรากยางพาราอบแห้ง (ซม}^3\text{)}}$$

การหาค่าองค์ประกอบทางเคมีของถ่านตอรากยางพาราทำโดยวิธี Proximate Analysis เป็นการวิเคราะห์โดยใช้วิธีมาตรฐานของ ASTM 3172-3175 ซึ่งพอจะอธิบายวิธีการหาค่าองค์ประกอบทางเคมีได้ดังนี้

ปริมาณสารระเหยได้ (Volatile matter content) คือ ส่วนของเนื้อถ่านอบแห้งที่ระเหยได้ในครุชชีเบิลปิดฝาที่อุณหภูมิ 950 °C ในเตาเผาไฟฟ้า นาน 6 นาที สารระเหยได้นี้คือ สารประกอบที่มีคาร์บอนออกซิเจน และไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ

ปริมาณคาร์บอนเสถียร (Fixed carbon content) คือ ส่วนของสารอินทรีย์ที่เหลืออยู่ในครุชชีเบิล หลังจากหักสารระเหยได้และซีเถ้าออกไปแล้ว คาร์บอนเสถียรนี้ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนเป็นส่วนใหญ่

ปริมาณซีเถ้า (Ash content) คือ ส่วนของสารอินทรีย์ที่เหลือจากการสันดาปถ่านในเตาเผาไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 750 °C นาน 6 ชั่วโมง (ปรีชา, 2529)

สูตรในการหาค่าองค์ประกอบทางเคมีของถ่านตอรากยางพารา มีดังนี้

$$\text{ปริมาณความชื้น (\%)} = \frac{(\text{น้ำหนักถ่านก่อนอบแห้ง} - \text{น้ำหนักถ่านอบแห้ง}) \times 100}{\text{น้ำหนักถ่านอบแห้ง}}$$



$$\text{ปริมาณสารระเหยได้ (\%)} = \frac{(\text{น้ำหนักอบแห้งของถ่าน} - \text{น้ำหนักของถ่านที่อุณหภูมิ } 95^{\circ}\text{C}) \times 100}{\text{น้ำหนักอบแห้งของถ่าน}}$$

$$\text{ปริมาณคาร์บอนเสถียร (\%)} = 100 - \text{ปริมาตรความชื้น (\%)} - \text{ปริมาณสารระเหยได้ (\%)} - \text{ปริมาณจีเถ้า}$$

$$\text{ปริมาณจีเถ้า (\%)} = \frac{\text{น้ำหนักของถ่านที่อุณหภูมิ } 750^{\circ}\text{C} \times 100}{\text{น้ำหนักอบแห้งของถ่าน}}$$

3. ประสิทธิภาพการใช้งานหุ้ด้มของถ่านคอรากยางพารา กับเตาหุ้ด้มประสิทธิภาพสูงกรมป่าไม้ กปม. 1 (เตาถ่าน)

การหาประสิทธิภาพการใช้งานหุ้ด้มของถ่านคอรากยางพารา ทำโดยการทดสอบการค้มน้้ำ ซึ่งใช้หุ้ด้มน้้ำ อลูมิเนียมเบอร์ 24พร้อมฝา กับเตาที่ใช้ทดสอบเป็นเตาหุ้ด้มประสิทธิภาพสูงกรมป่าไม้ กปม.1 (เตาถ่าน) ใช้น้้ำ 3,700 กรัม (ปริมาตรของน้้ำประมาณ 4 ลิตร ของปริมาตรความจุของหุ้ด้ม) และน้้ำหนักของถ่านคอรากยางพาราที่ใช้ทดสอบเท่ากับ 450 กรัม ทำการทดลองในห้องที่ไม่มีลมพัด สังเกตการณ์แตกปะทุของถ่าน ปริมาณควันของถ่านขณะติดไฟ วัตอุณหภูมิของน้้ำ จนกระทั่งน้้ำเดือด แล้วบันทึกเวลาที่ใช้ไปพร้อมทั้งเปิดฝาหุ้ด้มจากนั้นปล่อยให้น้้ำเดือดต่อไปอีก 30 นาที (มาลี, 2532) (นิยม และคณะ, 2527)

คำนวณค่างานที่ได้ อัตราการเผาไหม้และประสิทธิภาพการใช้งานของถ่านจากสูตร

$$\text{งานที่ได้} = \frac{\text{น้ำหนักของน้้ำที่ระเหยไป}}{\text{น้ำหนักของถ่านที่ใช้สุทธิ}}$$

$$\text{อัตราการเผาไหม้} = \frac{\text{น้ำหนักของถ่านที่ใช้สุทธิ (กรัม)}}{\text{ระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมด (นาที)}}$$

$$\text{Hu} = \frac{[MC_p (T_2 - T_1)] + [(M - M_1)L]}{(M_1 H_1 + M_2 H_2)} \times 100$$

$$\text{เมื่อ Hu} = \text{ประสิทธิภาพการใช้งาน (\%)}$$

$$\text{M} = \text{น้ำหนักน้้ำเริ่มต้น (กรัม)}$$

$M_1$	=	น้ำหนักน้ำที่เหลืออยู่ (กรัม)
$M_f$	=	น้ำหนักเชื้อเพลิง (ถ่านตอรากยางพารา) (กรัม)
$M_k$	=	น้ำหนักเชื้อไฟ (ไม้สนประดิษฐ์) (กรัม)
$C_p$	=	ความร้อนจำเพาะของน้ำ เท่ากับ 1 แคลอรี / กรัม
$T_1$	=	อุณหภูมิของน้ำ ก่อนตั้งไฟ (องศาเซลเซียส)
$T_2$	=	อุณหภูมิของน้ำ เคี้ยว (องศาเซลเซียส)
$L$	=	ความร้อนแฝงของน้ำ เท่ากับ 540 แคลอรี/กรัม
$H_1$	=	ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง (ถ่านตอรากยางพารา) (แคลอรี/กรัม)
$H_2$	=	ค่าความร้อนของเชื้อไฟ (สนประดิษฐ์) ซึ่งมีค่า 4,280 แคลอรี/กรัม

### ผลการศึกษา

1. น้ำหนักสวดตอรากยางพาราที่ใช้ในการศึกษา ดังแสดงในตาราง

ตารางแสดง น้ำหนักสวดตอรากยางพาราที่ใช้ในการศึกษา

ตอรากที่	น้ำหนักสด (ก.ก.)	ตอรากที่	น้ำหนักสด (ก.ก.)	ตอรากที่	น้ำหนักสด (ก.ก.)
1	43	10	22	19	20
2	42	11	31.3	20	34
3	38	12	26.4	21	4
4	43.3	13	22	22	35.2
5	36.1	14	33	23	34.4
6	48	15	30.2	24	35
7	40	16	36.3	25	34.2
8	60	17	33		
9	44.2	18	31.2		
ค่าเฉลี่ย = 35.88					

2. ผลผลิตถ่านตอรากยางพาราจากเตาเผาถ่านชนิดเตาอิฐก่อขนาดความจุ 2.0 ลูกบาศก์เมตร

การศึกษาผลผลิตถ่านตอรากยางพาราจากเตาเผาถ่านชนิดเตาอิฐก่อขนาดความจุ 2.0 ลูกบาศก์เมตร พบว่า เปอร์เซนต์ผลผลิตถ่านตอรากยางพาราเฉลี่ยที่ได้จากการเผาถ่านด้วยเตาอิฐก่อมีค่า 26.85 (ตารางที่ 2) ทั้งนี้เนื่องจากการเผาถ่านเตาอิฐก่อนั้นเป็นการทำให้ไม้กลายเป็นถ่านด้วย

วิธีการอบไม้ให้เป็นถ่าน (reverse draft) ซึ่งแตกต่างกับการเผาถ่านด้วยเตาแบบชาวบ้านซึ่งเป็นการเผาไหม้ให้กลายเป็นถ่านโดยตรง (direct draft) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของปรีชา (2529) น้ำหนักสิ้นถ่าน (ถ่านที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์) เฉลี่ย 13.5 กิโลกรัม การที่มีสิ้นถ่านเนื่องจากการไหลเวียนของกระแสอากาศร้อนไม้ทั่วถึงตลอดทั้งเตา แต่อาจแก้ไขได้โดยการใช้ตระแกรงเหล็กหรือวัสดุที่มีความโปร่งนำมารองพื้นก่อนการเผาถ่านจะช่วยลดสิ้นถ่านลงได้ (จิระพงษ์, 2543) ระยะเวลาเฉลี่ยในการผลิตถ่านของเตาอิฐก่อ 36.5 ชั่วโมง

### 3. ค่าความร้อนของถ่านตอราขงพาราที่เผาด้วยเตาอิฐก่อ

ค่าความร้อนเฉลี่ยของถ่านตอราขงพาราที่เผาด้วยเตาอิฐก่อมีค่า 7,218.95 แคลอรี/กรัม (ตารางที่ 2) ซึ่งค่าความร้อนของถ่านตอราขงพาราจะมีค่าผันแปร โดยตรงกับอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาถ่านและอายุของตอราขงพารา ตลอดจนวิธีการที่ใช้ในการเผาถ่าน ดังนั้นหากต้องการให้ถ่านตอราขงพารามีค่าความร้อนสูงขึ้น สามารถทำได้โดยใช้วิธี “Refining technique” ซึ่งมีวิธีการคือการเติมอากาศเพื่อให้แก๊สออกซิเจนไปปลดปล่อยสารแทรกในเนื้อถ่าน วิธีการนี้จะได้ถ่านที่บริสุทธิ์มากขึ้นมีค่าความร้อนสูงขึ้นแต่ผลผลิตถ่านจะลดลง

ตารางแสดงค่าความร้อนของถ่านตอราขงพาราที่เผาด้วยเตาอิฐก่อ

ตัวอย่างที่ (หน่วย: แคลอรีต่อกรัม)		
1	2	เฉลี่ย
7,582.0	6,855.90	7,218.95

### 4. องค์ประกอบทางเคมีและค่าความหนาแน่นของถ่านตอราขงพารา

ปริมาณคาร์บอนเสถียรเฉลี่ยที่ได้จากการเผาถ่านด้วยอิฐก่อมีค่า 67.5% (ตารางที่ 3) จะเห็นว่าเตาอิฐก่อจะผลิตถ่านที่มีปริมาณคาร์บอนเสถียรสูงพอควร ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการผลิตถ่านด้วยเตาอิฐก่อเป็นวิธีการเผาถ่านโดยการอบไม้ให้เป็นถ่าน (reverse draft) ถ่านที่ผลิตได้จะมีค่าคาร์บอนเสถียรสูงกว่าการผลิตถ่านด้วยเตาหลุมผีแบบชาวบ้าน ซึ่งเป็นการเผาไหม้เป็นถ่านโดยตรง (direct draft) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจิระพงษ์ (2535) ที่ศึกษาศักยภาพทางด้านพลังงานของถ่านกะลามะพร้าว และในทำนองเดียวกับการศึกษาของจิระพงษ์ และคณะ (2546) ที่ศึกษาศักยภาพทางด้านพลังงานของถ่านตอราขงพารา

ปริมาณสารระเหยได้เฉลี่ย 17.75% ปริมาณความชื้นเฉลี่ยของถ่านตอราขงพารา 8.1% ซึ่งปริมาณความชื้นในถ่านนี้จะมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการใช้งานหุงต้ม กล่าวคือหากมีปริมาณความชื้นในเนื้อถ่านมากจะทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานและความสามารถในการจุดติดไฟน้อยลง

ตารางแสดง องค์ประกอบทางเคมี และค่าความหนาแน่นของถ่านตอรากยางพาราที่ได้จากเตาอิฐก่อ

องค์ประกอบทางเคมีและค่าความ หนาแน่นของถ่านตอรากยางพารา	เตาอิฐก่อ		
	ตัวอย่างที่ 1	ตัวอย่างที่ 2	เฉลี่ย
คาร์บอนเสถียร (%)	71.2	63.80	67.50
ปริมาณสารระเหยได้ (%)	16.4	19.10	17.75
เถ้า (%)	4.60	8.70	6.65
ปริมาตรความชื้น (%)	7.80	8.40	8.10
ความหนาแน่น (g/cm <sup>3</sup> )	0.42	0.38	0.40

#### 5. ประสิทธิภาพการใช้งานหุงต้มของถ่านตอรากยางพารา

ถ่านตอรากยางพาราที่ได้จากการเผาด้วยเตาอิฐก่อสามารถทำให้น้ำ 3,700 กรัมเดือดในเวลาเฉลี่ย 21.5 นาที (ตารางที่ 4) โดยมีอัตราการเผาไหม้เฉลี่ย 5.69 กรัม/นาที สำหรับค่าประสิทธิภาพการใช้งานเฉลี่ยของถ่านตอรากยางพารามีค่า 21.22%

ถ่านตอรากยางพาราที่ได้จากการเผาด้วยเตาอิฐก่อไม่มีการแตกปะทุของถ่าน มีการติดไฟดี ไม่มีควันขณะใช้งาน จึงว่าถ่านตอรากยางพารามีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับใช้งานหุงต้มในครัวเรือน ดังแสดงในตาราง

ตารางแสดง ค่าประสิทธิภาพการใช้งานของถ่านตอรากยางพาราที่ได้จากเตาอิฐก่อ

ค่าที่ใช้ในการคำนวณและผลรับที่ได้	ถ่านตอรากยางพารา			
	หน่วย	เตาอิฐก่อ		
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	เฉลี่ย
น้ำหนักของน้ำที่ระเหยไป	กรัม	790	9.5	874.50
น้ำหนักน้ำที่เหลือ	กรัม	2,910	2,795	2,852.50
น้ำหนักถ่านที่ใช้สุก	กรัม	295	320	307.5
ระยะเวลาที่ใช้จนน้ำเดือด	นาที	20	23	21.50
ระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมด	นาที	52	56	54
อุณหภูมิของน้ำก่อนตั้งไฟ	°C	30°	30°	30°
ค่าความร้อนจากการสันดาปของเชื้อเพลิง งานที่ทำได้	แคลอรี/กรัม	4,280	4,280	4,280
อัตราการเผาไหม้	กรัม/นาที	5.67	5.71	5.69
ค่าประสิทธิภาพการใช้งาน	%	22.14	20.30	21.22
การแตกปะทุของถ่าน		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การติดไฟ		ดี	ดี	ดี
ควัน/เขม่า		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

### สรุปผล

การศึกษาศักยภาพทางด้านพลังงานของถ่านตอรากยางพารา ทำการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการใช้ประโยชน์จากตอรากไม้จากสวนยางพารา โดยการนำมาทดลองผลิตเป็นถ่าน ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

1. ผลผลิตถ่านตอรากยางพาราที่ได้จากเตาเผาถ่านชนิดเตาอิฐก่อมีค่าระหว่าง 31.18-33.99 % ซึ่งจัดว่าเตาชนิดนี้ ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง เหมาะสมสำหรับผลิตถ่านเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือนหรือสำหรับชุมชนขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจพอเพียง

2. ค่าความร้อนของถ่านตอรากยางพารามีค่าระหว่าง 6,855.90-7,582.0 แคลอรีต่อกรัม ซึ่งค่าความร้อนของถ่านตอรากยางพารามีค่าใกล้เคียงกับถ่านไม้โกงกางซึ่งมีค่า 7,500 แคลอรีต่อกรัม จัดได้ว่าถ่านตอรากยางพาราเหมาะสมสำหรับใช้งานหุงต้มในครัวเรือน

3. องค์ประกอบทางเคมีและค่าความหนาแน่นของถ่านตอรากยางพารามีค่าอยู่ในเกณฑ์ดีและสูงกว่าค่าของถ่านไม้ยางพารา ทั้งนี้ เนื่องจากถ่านตอรากยางพาราที่มีการนำไปใช้ประโยชน์จะมีอายุระหว่าง 20-25 ปี ขึ้นไป

4. ประสิทธิภาพการใช้งานหุงต้มของถ่านตอรากยางพาราสามารถใช้งานหุงต้มในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากไม่มีการแตกปะทุของถ่าน มีการติดไฟดี และไม่มีเขม่าควันรบกวนในระหว่างการใช้งาน

5. เกิดการสร้างงานสร้างรายได้และแหล่งพลังงานจากไม้ โดยประมาณการว่าตอรากไม้ยางพาราต่อไร่ (70-80 ตอราก / ไร่) มีน้ำหนักสดของตอรากเฉลี่ย 35.88 กิโลกรัม/ตอราก หรือ 2,511.6-2,870.4 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งหากมีการนำมาผลิตเป็นถ่านด้วยเตาอิฐก่อจะให้ผลผลิตเฉลี่ย 26.85 % (ที่ความชื้นของตอราก 20.95 %) จะผลิตถ่านได้ประมาณ 533.08-609.24 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ คิดเป็นมูลค่า 2,665.40-3,046.20 บาทต่อไร่ (ค่าเฉลี่ยราคาถ่านกิโลกรัมละ 5 บาท)

\*ประมาณการตอรากยางพาราในแต่ละปี 12,000,000 ตอราก หากนำมาผลิตจะได้ผลผลิตถ่านประมาณ 91,386.04 ตัน/ปี คิดเป็นมูลค่า 456.93 ล้านบาท/ปี

#### **พลังงานเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์**

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำวัสดุเหลือทิ้ง เปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์มาผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิงอัดแท่ง เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนฟืนและถ่านไม้จากธรรมชาติ โดยมีกาวแป้งเปียกเป็นตัวประสาน ผ่านกระบวนการอัดแท่งด้วยเครื่องอัดมือ พบว่าเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์สามารถนำมาเผาด้วยเตาเผาแบบอั้งโล่ เตาเผาแบบอุณหภูมิสูง และเตาเผาแบบแผ่นเหล็กได้ถ่านเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทุกรูปทรงลักษณะเดิมนำมาเข้าเครื่องบดละเอียดได้เป็นผงถ่าน ผสมผงถ่านกับแป้งมัน ในอัตราส่วน 5:1 (โดยละลายแป้งมันในน้ำ ร้อน 1 ลิตร จนเป็นกาวแป้งเปียก) ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน นำมาเข้าเครื่องอัดแท่งด้วยเครื่องอัดมือ ได้แท่งเชื้อเพลิงทรงรูปไม้แตกหักเมื่อนำไปตากแดดจนแห้งสนิท แล้วนำมาทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงพบว่าเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิงอัดแท่งได้ใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงในครัวเรือน ในชุมชน แทนการใช้เชื้อเพลิงจากฟืนและถ่านไม้จากธรรมชาติ และเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์สามารถใช้งานหุงต้มได้ดี ไม่แตกปะทุ ติดไฟได้ดีมาก ให้ค่าความร้อนสูง จึงเหมาะสำหรับการผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในครัวเรือน ชุมชน หรือผลิตเพื่อการค้า และการอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากถ่านไม้และฟืน

### บทที่ 3

## วิธีการดำเนินการ

1. เก็บตัวอย่างเปลือกมังคุดที่เป็นขยะเหลือทิ้งจากครัวเรือนทั่วไป นำมาตากแดดให้แห้งสนิท จนได้เปลือกมังคุดที่แห้ง และแข็ง ดังรูปที่ 1 – 8



รูปที่ 1 มังคุดสด



รูปที่ 2 เปลือกมังคุดสด



รูปที่ 3 เปลือกมังคุดตากแดดวันที่ 1



รูปที่ 4 เปลือกมังคุดตากแดดวันที่ 2



รูปที่ 5 เปลือกมังคุดตากแดดวันที่ 3



รูปที่ 6 เปลือกมังคุดตากแดดวันที่ 4





รูปที่ 7 เปลือกมังคุดตากแดดวันที่ 5



รูปที่ 8 เปลือกมังคุดตากแดดวันที่ 6

2. เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัย

#### อุปกรณ์

1. เตาเผาเปลือกมังคุด
2. เครื่องบดละเอียด
3. เครื่องอัดแท่ง
4. เครื่องชั่ง
5. ถาดอะลูมิเนียม
6. หม้ออะลูมิเนียม
7. ตะแกรงลาวด
8. ตะแกรงตากเปลือกมังคุด
9. ถังพลาสติก
10. กาลามังอะลูมิเนียม
11. ปีกเกอร์
12. เตาดมน้ำ
13. เทอร์โมมิเตอร์
14. แท่งแก้ว
15. ถังมือกั้นความร้อน
16. ถังมือยาง
17. เងใส่เปลือกมังคุด



## วิธีการดำเนินการ

### 1. ศึกษาการเผาเปลือกมังคุด

1.1 ใช้เตาเผาแบบแผ่นเหล็ก เตาเผาชนิดนี้ใช้แผ่นเหล็กสร้างเป็นเตารูปสี่เหลี่ยมมีขาตั้ง มีประตูสำหรับปิดเปิด และมีท่อเป็นปล่องควันเพื่อควบคุมอากาศในเตาเผา โดยการนำเปลือกมังคุดตากแห้ง หนัก 1 กิโลกรัม ใส่ในตะแกรงลวด จุดเชื้อไฟเผาให้เปลือกมังคุดลุกไหม้ทั่วกันทั้งตะแกรง ประมาณ 15 นาที แล้วนำตะแกรงลวดใส่ในเตาเผา ปล่อยให้ไฟเผาเปลือกมังคุดอีก 10 นาที จึงปิดฝาเตา และปิดปล่องควัน ปล่อยให้เตาเผาเย็นจึงเปิดฝาเตา จะได้ถ่านเปลือกมังคุดลักษณะสีดำ และมีน้ำหนักเบา เมื่อนำมาชั่งน้ำหนักได้ถ่านเปลือกมังคุด 300 กรัม ดังรูปที่ 9 - 16




รูปที่ 9 ตะแกรงลวดใส่เปลือกมังคุด



รูปที่ 10 จุดเชื้อไฟเผาเปลือกมังคุดในตะแกรง



รูปที่ 11 นำตะแกรงลวดใส่เตาเผา



รูปที่ 12 เเผาเปลือกมังคุดในเตาเผา



รูปที่ 13 ปิดฝาเตา



รูปที่ 14 ปิดหน้าเตาและปล่องควัน



รูปที่ 15 เปิดฝาเตา



รูปที่ 16 ถ่านเปลือกมังคุด

## 2. ศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด

2.1 นำถ่านเปลือกมังคุด ที่ได้จากการเผาในข้อ 1 มาบดด้วยเครื่องบดละเอียดจนเป็นผงถ่าน

2.2 เตรียมตัวประสานกาวแป้งเปียกโดยใช้แป้งมันผสมน้ำ ร้อนเป็นตัวประสาน


2.3 ผสมผงถ่านกับกาวแป้งเปียกในอัตราส่วนต่าง ๆ เพื่อหาสูตรที่เหมาะสมในการนำมาอัดเป็นแท่งเชื้อเพลิง

โดย ละลายแป้งมัน 200 กรัม ในน้ำ 850 cm<sup>3</sup> คนให้ละลายเข้ากันจนเป็นกาวแป้งเปียก เทกาวแป้งเปียกลงในผงถ่าน 1 กิโลกรัม ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน นำไปอัดเป็นแท่ง ด้วยเครื่องอัดมือ ได้เชื้อเพลิงอัดแท่งขนาดแท่งละประมาณ 4.5 ซม. จำนวน 42 ก้อน น้ำหนักเฉลี่ยก้อนละ 40.48 กรัม นำเชื้อเพลิงอัดแท่งไปตากแดดให้แห้งสนิทใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน นำมาชั่งน้ำหนักอีกครั้งหรือ น้ำหนักเชื้อเพลิงอัดแท่งเฉลี่ยก้อนละ 293 กรัม ดังรูปที่ 17- 33





รูปที่ 17 ถ่านเปลือกมังคุดในเครื่องบด



รูปที่ 18 บดถ่านให้เป็นผงละเอียด



รูปที่ 19 ถ่านเปลือกมังคุดบดละเอียด



รูปที่ 20 ผงถ่านเปลือกมังคุด



รูปที่ 21 ชั่งผงถ่านเปลือกมังคุด



รูปที่ 22 ชั่งแป้งมัน



รูปที่ 23 คนแป้งมันจนเป็นกาวแป้งเปียก



รูปที่ 24 ผสมกาวแป้งเปียกลงในผงถ่าน



รูปที่ 25 ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน



รูปที่ 26 นวดผงถ่านกับกาวแป้งเปียก



รูปที่ 27 อัดเป็นแท่งด้วยมือ



รูปที่ 28 อัดเป็นแท่งเชื้อเพลิง





รูปที่ 29 เชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด



รูปที่ 30 นำเชื้อเพลิงอัดแท่งตากแดด



รูปที่ 31 เชื้อเพลิงอัดแท่งตากแดดจนแห้ง



รูปที่ 32 เชื้อเพลิงอัดแท่งตากแดดจนแห้งสนิท



รูปที่ 33 ส่งตัวอย่างเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุดตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ

3. ประเมินคุณภาพและคุณสมบัติของเชื้อเพลิง โดยใช้การวิเคราะห์ค่าความร้อน และการหาค่าประกอบทางเคมีของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด โดยการส่งตัวอย่างเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ได้ ไปตรวจวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนเสถียร (คาร์บอนคงตัว) ปริมาณเถ้า ปริมาณความชื้น และค่าความร้อน ส่งตรวจวิเคราะห์ที่โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้วิธีทดสอบ ASTM D 7582 - 10<sup>e1</sup> และ ASTM D 5865 - 11a ตามลำดับ

4. ศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด นำเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุดที่ตากแดดจนแห้งสนิท มาศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานหุงต้ม โดยทดสอบการต้มน้ำ ซึ่งใช้หม้อต้มน้ำ อะลูมิเนียมเบอร์ 20 พร้อมฝา กับเตาหุงต้มใช้น้ำ 100 ลิตร (ปริมาตรของน้ำประมาณ  $\frac{3}{4}$  ของปริมาณความจุของหม้อ) และนำหนักเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด 500 กรัม ทำการทดลองในห้องที่ไม่มีลมพัด สังเกตการแตกปะทุของเชื้อเพลิง ปริมาณวันของเชื้อเพลิงขณะติดไฟ วัดอุณหภูมิของน้ำ จนกระทั่งน้ำเดือด แล้วบันทึกเวลาที่ใช้ไปพร้อมทั้งเปิดฝ้าหม้อ จากนั้นปล่อยให้ น้ำเดือดไปอีก 30 นาที ดังรูปที่ 34 - 39




รูปที่ 34 ทดสอบประสิทธิภาพเชื้อเพลิงอัดแท่ง

รูปที่ 35 ต้มน้ำในหม้ออลูมิเนียม



รูปที่ 36 วัดอุณหภูมิของน้ำ

รูปที่ 37 วัดอุณหภูมิของน้ำเดือด



รูปที่ 38 อุณหภูมิ น้ำเดือด 96 องศาเซลเซียส



รูปที่ 39 ปล่อยเชื้อเพลิงดับเป็นถ่าน

คำนวณค่างานที่ได้ อัตราการเผาไหม้ และประสิทธิภาพการใช้งานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด ดังนี้ (ชะพงษ์ กุฬากาญจน์)

$$\text{งานที่ได้} = \frac{\text{น้ำหนักของน้ำที่ระเหยไป}}{\text{น้ำหนักของเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ใช้สุทธิ}}$$

$$\text{อัตราการเผาไหม้} = \frac{\text{น้ำหนักของเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ใช้สุทธิ (กรัม)}}{\text{ระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมด (นาที)}}$$

$$\text{ประสิทธิภาพการใช้งานจากสูตร} = \frac{Hu = [MC_p (T_2 - T_1)] + [(M - M_1) L]}{(M_r H_1 + M_k H_2)} \times 100$$

เมื่อ	Hu	=	ประสิทธิภาพการใช้งาน (%)
	M	=	น้ำหนักรุ่น้ำเริ่มต้น (กรัม)
	M <sub>1</sub>	=	น้ำหนักรุ่น้ำที่เหลืออยู่ (กรัม)
	M <sub>r</sub>	=	น้ำหนักเชื้อเพลิง (เชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด)
	M <sub>k</sub>	=	น้ำหนักเชื้อไฟ (เศษไม้ กิ่งไม้แห้ง)
	C <sub>p</sub>	=	ความร้อนจำเพาะของน้ำ เท่ากับ 1 แคลอรี / กรัม
	T <sub>1</sub>	=	อุณหภูมิของน้ำ ก่อนตั้งไฟ (องศาเซลเซียส)

$$\begin{aligned}
 T_2 &= \text{อุณหภูมิของน้ำเดือด (องศาเซลเซียส)} \\
 L &= \text{ความร้อนแฝงของน้ำ เท่ากับ 540 แคลอรี/กรัม} \\
 H_1 &= \text{ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง (เชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด)} \\
 H_2 &= \text{ค่าความร้อนของเชื้อไฟซึ่งมีค่า 4280 แคลอรี/กรัม}
 \end{aligned}$$

ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด (ครั้งที่ 1)

$$\text{งานที่ได้} = \frac{\text{น้ำหนักของน้ำที่ระเหยไป(กรัม)}}{\text{น้ำหนักของเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ใช้สุทธิ (กรัม)}}$$

$$\begin{aligned}
 \text{แทนค่า} &= \frac{727.06 \text{ กรัม}}{500 \text{ กรัม}} \\
 &= 1.45 \text{ กรัม}
 \end{aligned}$$

$$\text{อัตราการเผาไหม้} = \frac{\text{น้ำหนักของเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ใช้สุทธิ (กรัม)}}{\text{ระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมด (นาที)}}$$

$$\begin{aligned}
 \text{แทนค่า} &= \frac{500 \text{ กรัม}}{45 \text{ นาที}} \\
 &= 11.11 \text{ กรัมต่อนาที}
 \end{aligned}$$

$$\text{ประสิทธิภาพการใช้งานจากสูตร} = \frac{H_u = [MC_p (T_2 - T_1)] + [(M - M_1) L]}{(M_r H_1 + M_k H_2)} \times 100$$

$$\text{แทนค่า} = \frac{[1500 \times 1 (96 - 31)] + [(1500 - 772.94) \times 540] \times 100}{(500 \times 5920 + 20 \times 4280)}$$

$$= \frac{[1500 (65)] + [727.06 \times 540] \times 100}{2960000 + 85600}$$

$$= \frac{[9750 + 392612.4] \times 100}{3045600}$$



$$= \frac{49011240}{3045600}$$

$$= 16.09$$

ค่าประสิทธิภาพการใช้งานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุดครั้งที่ 1 มีค่าร้อยละ 16.09

### ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด (ครั้งที่ 2)

$$\text{งานที่ได้} = \frac{\text{น้ำหนักของน้ำที่ระเหยไป(กรัม)}}{\text{น้ำหนักของเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ใช้สุทธิ(กรัม)}}$$

$$\begin{aligned} \text{แทนค่า} &= \frac{809.31 \text{ กรัม}}{500 \text{ กรัม}} \\ &= 1.62 \text{ กรัม} \end{aligned}$$

$$\text{อัตราการเผาไหม้} = \frac{\text{น้ำหนักของเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ใช้สุทธิ (กรัม)}}{\text{ระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมด (นาที)}}$$

$$\begin{aligned} \text{แทนค่า} &= \frac{500 \text{ กรัม}}{40 \text{ นาที}} \\ &= 12.5 \text{ กรัมต่อนาที} \end{aligned}$$

$$\text{ประสิทธิภาพการใช้งานจากสูตร} = \frac{[MC_p (T_2 - T_1)] + [(M - M_1) L] \times 100}{(M_r H_1 + M_k H_2)}$$

$$\text{แทนค่า} = \frac{[1500 \times 1 (96 - 32)] + [(1500 - 690.69) \times 540] \times 100}{(500 \times 5920 + 20 \times 4280)}$$

$$= \frac{[1500 \times 64] + [809.31 \times 540] \times 100}{2960000 + 85600}$$

$$= \frac{[96000 + 437027.4] \times 100}{3045600}$$

$$= \frac{533027.40 \times 100}{3045600}$$

$$= 17.50$$

ค่าประสิทธิภาพการใช้งานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด ครั้งที่ 2 มีค่าร้อยละ 17.50

ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด (ค่าเฉลี่ย)

$$\text{งานที่ได้} = \frac{\text{น้ำหนักของน้ำที่ระเหยไป(กรัม)}}{\text{น้ำหนักของเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ใช้สุทธิ(กรัม)}}$$

$$\text{แทนค่า} = \frac{768.19 \text{ กรัม}}{500 \text{ กรัม}}$$

$$= 1.54 \text{ กรัม}$$

$$\text{อัตราการเผาไหม้} = \frac{\text{น้ำหนักของเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ใช้สุทธิ(กรัม)}}{\text{ระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมด (นาที)}}$$

$$\text{แทนค่า} = \frac{500 \text{ กรัม}}{42.5 \text{ นาที}}$$

$$= 11.80 \text{ กรัมต่อนาที}$$

$$\text{ประสิทธิภาพการใช้งานจากสูตร} = \frac{[MC_p (T_2 - T_1)] + [(M - M_1) L] \times 100}{(M_r H_1 + M_k H_2)}$$

$$\text{แทนค่า} = \frac{[1500 \times 1 (96 - 31.5)] + [(1500 - 731.82) \times 540] \times 100}{(500 \times 5920 + 20 \times 4280)}$$

$$= \frac{[1500 \times 64.5] + [768.18 \times 540] \times 100}{2960000 + 85600}$$

$$= \frac{[96750 + 414817.2] \times 100}{3045600}$$

$$\frac{533027.40 \times 100}{3045600}$$

$$= 16.80$$

ค่าประสิทธิภาพการใช้งานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 16.80

ทดสอบประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากถ่านไม้ (ถ่านไม้ซื้อจากตลาดใต้ภูเขา)

$$\text{อัตราการเผาไหม้} = \frac{\text{น้ำหนักของถ่านที่ใช้สุทธิ (กรัม)}}{\text{ระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมด (นาที)}}$$

$$\text{แทนค่า} = \frac{500 \text{ กรัม}}{50 \text{ นาที}}$$

$$= 10 \text{ กรัมต่อนาที}$$

$$\text{งานที่ได้} = \frac{\text{น้ำหนักของน้ำที่ระเหยไป (กรัม)}}{\text{น้ำหนักของถ่านที่ใช้สุทธิ (กรัม)}}$$

$$\text{แทนค่า} = \frac{824.77 \text{ กรัม}}{500 \text{ กรัม}}$$

$$= 1.64 \text{ กรัม}$$

$$\text{ประสิทธิภาพการใช้งานจากสูตร} = \frac{[MC_p (T_2 - T_1)] + [(M - M_1) L] \times 100}{(M_f H_1 + M_k H_2)}$$

$$\text{แทนค่า} = \frac{[1525.90 \times 1 (95 - 33.5)] + [(1525.90 - 701.13) \times 540] \times 100}{(500 \times 7500 + 20 \times 4280)}$$

$$= \frac{[1525.90 \times 61.5] + [824.77 \times 540] \times 100}{3750000 + 85600}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{[93842.85] + [445375.8] \times 100}{3835600} \\ &= \frac{539218.65 \times 100}{3835600} \\ &= 14.05 \end{aligned}$$

ค่าประสิทธิภาพการใช้งานของถ่านไม้ (ซื้อจากท้องตลาด) มีค่าร้อยละ 14.05



## บทที่ 4

### ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

#### ผลการศึกษา

1. การเผาเปลือกมังคุดแห้งในเตาเผาแบบแผ่นเหล็ก ได้ถ่านเปลือกมังคุดมีสีดำลักษณะเป็นถ่านน้ำหนักเบา

2. การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด โดยผสม ถ่านเปลือกมังคุดบดละเอียด แป้งมันและน้ำ โดยทดลองหาอัตราส่วนที่เหมาะสม จนได้สูตรที่เหมาะสมในการอัดเป็นแท่งเชื้อเพลิง คือใช้ผงถ่านเปลือกมังคุด 1 กิโลกรัม ผสมกับกาวแป้งเปียก (แป้งมัน 200 กรัม น้ำ 850 ลูกบาศก์เซนติเมตร) ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน อัดเป็นแท่งเชื้อเพลิงได้ 24 ก้อน น้ำหนักเฉลี่ยก้อนละ 4.48 กรัม นำไปตากแดดจนแห้งสนิทใช้เวลา 3-5 วัน นำมาชั่งน้ำหนักเหลือ น้ำหนักก้อนละ 93.6 กรัม ทดลองใช้มือบีบก้อนเชื้อเพลิง พบว่า ก้อนเชื้อเพลิงแห้งสนิท แข็งคงรูปไม่แตกหัก

3. การประเมินคุณภาพ คุณสมบัติ และศักยภาพทางด้านพลังงานของเชื้อเพลิงอัดแท่ง โดยการวิเคราะห์หาค่าความร้อน และการหาองค์ประกอบทางเคมีของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุดคือ

1. ปริมาณคาร์บอนเสถียร (Fixed carbon content) คือส่วนของสารอินทรีย์ที่เหลืออยู่ในถ่านเผา หลังจากหักสารระเหยได้และจี๊แก๊สออกไปแล้วคาร์บอนเสถียรนี้ ประกอบด้วย ธาตุคาร์บอนเป็นส่วนใหญ่ ผลการทดสอบเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด มีคาร์บอนเสถียรร้อยละ 61.7

2. ปริมาณเถ้า (Ash content) คือส่วนของสารอนินทรีย์ที่เหลือจากการสันดาปถ่านในเตาเผาไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 750 °C นาน 6 ชั่วโมง (จรรยาพงษ์ 2546) ผลการทดสอบเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด มีปริมาณเถ้าร้อยละ 7.0

3. ปริมาณความชื้น (Moisture content) คือการอบถ่านที่อุณหภูมิ 105 °C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หรืออบจนกระทั่ง น้ำหนักของตัวอย่างคงที่ ผลการทดสอบเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุดมีปริมาณความชื้น ร้อยละ 9.7 ซึ่งปริมาณความชื้นในแท่งเชื้อเพลิงจะมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการใช้งาน และความสามารถในการจุดติดไฟ

4. ค่าความร้อน (Calorific value) คือปริมาณความร้อนที่ถูกปล่อยจากการเผาไหม้โดยสมบูรณ์ของสาร ผลการทดสอบเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด มีค่าความร้อน 5920 แคลอรีต่อกรัม ดังเอกสาร การรายงานผลการทดสอบ ต่อไปนี้



ที่ วท 0306/10006

ถึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กรมวิทยาศาสตร์บริการขอส่งรายงานผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบตัวอย่าง ถ่านอัดแท่ง หมายเลขปฏิบัติการ L55/04276.1 จำนวน 1 ตัวอย่าง ตามคำร้องเลขรับ L55/04276 วันที่ 22 พฤษภาคม 2555

พร้อมนี้ได้แนบผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ มาเพื่อทราบ



โครงการเคมี

โทรศัพท์ 0 2201 7211-2

โทรสาร 0 2201 7213

E-mail : chemistry@dss.go.th



## รายงานการทดสอบ

ชื่อวัตถุตัวอย่าง  
ถ่านอัดแท่ง

เครื่องหมาย / ตรา

-

หมายเลขปฏิบัติการ

L55/04276.1

### ผลการทดสอบ

ความชื้น	ร้อยละ	9.7
เถ้า	ร้อยละ	7.0
สารที่ระเหยได้	ร้อยละ	21.6
คาร์บอนคงตัว	ร้อยละ	61.7
ค่าความร้อนแบบเนต (net)	แคลอรีต่อกรัม	5920

ชื่อผู้ให้บริการ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่อยู่ผู้ให้บริการ	1381 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ลักษณะตัวอย่าง	ของแข็งสีดำ
วันที่ทดสอบ	24 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2555
วิธีทดสอบ	ASTM D 7582-10 <sup>E1</sup> และ ASTM D 5865-11a
หมายเหตุ	ผลการทดสอบคำนวณจากสภาพของตัวอย่างตามที่ได้รับ

ผู้รับรอง

*กานดา โกมลวัฒน์ชัย*  
(นางสาวกานดา โกมลวัฒน์ชัย)  
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ผู้รายงาน

*ชินวัตร พันธุ์กระวี*  
(นายชินวัตร พันธุ์กระวี)  
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ค่าธรรมเนียมการทดสอบ 4,300.00 บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทดสอบ/สอบเทียบเท่านั้น ไม่รับรองวัตถุหรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างถึง ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นลายลักษณ์อักษร

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

หน้า 2/2

4. ประสิทธิภาพการใช้งานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด แท่งเชื้อเพลิงที่ได้ สามารถทำให้น้ำ 500 กรัมเดือดในเวลาเฉลี่ย 12 นาที อัตราการเผาไหม้เฉลี่ย 11.80 กรัม/นาที ค่าประสิทธิภาพการใช้งานเฉลี่ย 16.80 % เชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุดมีการติดไฟได้ดี ไม่มีการแตกปะทุ ไม่มีเขม่า ไม่มีควันและไม่มีกลิ่น ขณะใช้งาน ดังแสดงในตารางที่ 1

5. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด กับถ่านเชื้อเพลิงจากไม้พบว่า ถ่านเชื้อเพลิงจากไม้สามารถทำให้น้ำ 1525.90 กรัมเดือดในเวลาเฉลี่ย 14.5 นาที อัตราการเผาไหม้เฉลี่ย 10 กรัม/นาที ค่าประสิทธิภาพการใช้งานเฉลี่ย 11.65% ถ่านเชื้อเพลิงจากไม้ มีการติดไฟดี ไม่มีเขม่า มีควันเล็กน้อย และมีการแตกปะทุของถ่านขณะใช้งาน ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ค่าประสิทธิภาพการใช้งานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด

เชื้อเพลิงอัดแท่ง จากเปลือกมังคุด			
ค่าที่ใช้ในการคำนวณและผลที่ได้รับ	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	เฉลี่ย
น้ำหนักของน้ำที่ระเหยไป	727.06 g	809.31 g	768.19 g
น้ำหนักน้ำที่เหลืออยู่	772.94 g	690.69 g	731.82 g
น้ำหนักเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ใช้สุทธิ	500 g	500 g	500 g
ระยะเวลาที่ใช้น้ำเดือด	14 นาที	10 นาที	12 นาที
ระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมด	45 นาที	40 นาที	42.5 นาที
อุณหภูมิของน้ำ ก่อนตั้งไฟ	31 °C	32 °C	31.5 °C
ค่าความร้อนจากการสันดาปของเชื้อเพลิงงานที่ทำได้	4280 cal/g	4280 cal/g	4280 cal/g
อัตราการเผาไหม้	11.11 g/นาที	12.50 g/นาที	11.80 g/นาที
ค่าประสิทธิภาพการใช้งาน	16.09 %	17.50 %	16.80 %
การแตกปะทุของถ่าน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การติดไฟ	ดี	ดี	ดี
ควัน	ไม่มีควัน	ไม่มีควัน	ไม่มีควัน
เขม่า	ไม่มีเขม่า	ไม่มีเขม่า	ไม่มีเขม่า
กลิ่น	ไม่มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น	ไม่มีกลิ่น



## ตารางที่ 2 ค่าประสิทธิภาพการใช้งานของเชื้อเพลิงจากถ่านไม้

เชื้อเพลิงจากถ่านไม้			
ค่าที่ใช้ในการคำนวณและผลที่ได้รับ	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	เฉลี่ย
น้ำหนักของน้ำที่ระเหยไป	836.18g	813.36 g	824.77 g
น้ำหนักน้ำที่เหลืออยู่	689.72g	712.549 g	701.13 g
น้ำหนักถ่านที่ใช้สุทธิ	500 g	500 g	500 g
ระยะเวลาที่ใช้จนน้ำเดือด	15 นาที	14 นาที	14.5 นาที
ระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมด	50 นาที	50 นาที	50 นาที
อุณหภูมิของน้ำ ก่อนตั้งไฟ	34°C	33°C	32.5°C
ค่าความร้อนจากการสันดาปของเชื้อเพลิง	4280 cal/g	4280 cal/g	4280 cal/g
งานที่ทำได้	1.67	1.62	1.64
อัตราการเผาไหม้	10 g/นาที	10 g/นาที	10 g/นาที
ค่าประสิทธิภาพการใช้งาน	11.67 %	11.63 %	11.65 %
การแตกประทุของถ่าน	มี	มี	มี
การติดไฟ	ดี	ดี	ดี
ควัน	มีเล็กน้อย	มีเล็กน้อย	มีเล็กน้อย
เขม่า	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

## บทที่ 5

### สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

#### สรุปผลการวิจัย

การศึกษาศักยภาพด้านพลังงานของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด เพื่อเป็นแนวทางการใช้ประโยชน์จากเปลือกมังคุด ซึ่งเป็นขยะเหลือทิ้งจากครัวเรือน มาผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง แทนการใช้เชื้อเพลิงจากฟืนและถ่านไม้ ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

1. เปลือกมังคุด ที่เป็นขยะเหลือทิ้งจากครัวเรือน สามารถนำมาเผาให้เป็นถ่านได้ถ่านเปลือกมังคุด มีสีดำ น้ำหนักเบา นำมาบดให้เป็นผงละเอียด ผสมกับกาวแป้งเปียกใช้อัตราส่วน 5: 1 แล้วอัดเป็นแท่ง ตากแดดให้แห้งสนิท สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิงได้

2. ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด ซึ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทดสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีค่าความร้อนเท่ากับ 5920 แคลอรีต่อกรัม ซึ่งเป็นค่าความร้อนที่สูง เมื่อเทียบกับคุณลักษณะที่ต้องการ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มก.-ช.ก.ส. ถ่านอัดแท่ง กำหนดค่าความร้อนต้องไม่น้อยกว่า 5,500 แคลอรีต่อกรัม จึงจัดได้ว่า เชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุดมีศักยภาพด้านพลังงานสูง เหมาะสำหรับการใช้งานหุงต้มในครัวเรือน

3. ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด สามารถใช้งานหุงต้มในครัวเรือนได้ดีกว่าถ่านเชื้อเพลิงจากไม้ เนื่องจากไม่มีการแตกปะทุของเชื้อเพลิง มีการติดไฟดี ไม่มีเขม่า ไม่มีควัน และไม่มีการรบกวนในระหว่างการใช้งาน

4. เปลือกมังคุด มีคุณสมบัติและคุณภาพที่ดีในการนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง เพราะมีอัตราการเผาไหม้เฉลี่ย 11.80 กรัมต่อนาที ปริมาณเถ้าร้อยละ 7.0 ปริมาณคาร์บอนเสถียรร้อยละ 61.7 และมีค่าความร้อน 5920 แคลอรีต่อกรัม ซึ่งถือว่าเป็นค่าที่สูงเมื่อเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานของ มก.-ช.ก.ส. (คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร)

#### ข้อเสนอแนะ

เชื้อเพลิงอัดแท่งที่ได้ ต้องตากแดดให้แห้งสนิท เพราะถ้าแท่งเชื้อเพลิงไม่แห้งสนิท จะทำให้ค่าความร้อนสูง ซึ่งจะส่งผลทำให้การติดไฟของเชื้อเพลิงไม่ดี (ติดไฟช้า)

## เอกสารอ้างอิง

- จิระพงษ์ คูหากาญจน์ 2550. ศักยภาพทางด้านพลังงานของถ่านตอรากยางพารา การสัมมนาทางวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8 เทคโนโลยีวันวิวัฒน์ เพื่อขจัดความยากจน กลุ่มพัฒนาพลังงานจากไม้ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ สำนักวิชาการ ป่าไม้ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ ฯ
- จุฑามาศ บุญราคัมวดี, ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ และสุกัญญาจัตตุพรพงษ์ เชื้อเพลิงอัดแท่งจากมันสำปะหลัง ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ฐานิตย์ เมธิยานนท์, ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์ และ สมชาติ โสภณธรรมฤทธิ์ 2549 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งอัดแท่งจากถ่านไม้ยางพารา ด้วยเทคนิคเชื้อเพลิงชั้น โดยใช้แป้งเปียกเป็นตัวประสาน “การประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ วันที่ 27–29 กรกฎาคม 2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
- นพพร สุกใจธรรม 2546 เชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากกาแฟ มหาวิทยาลัยมหิดล
- สังเวช เสวกวิหารี, วันดี มาตสถิตย์ และ นิภาพร ปัญญา2553 พลังงานเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ “ การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๒ ” วันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2553 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ
- สุภาวดี สวัสดิพรพัลลภ, กิตติพงษ์ ตันมิตร, อานาจ สุขศรี และบรรจงศรี จิระวิบูลวรรณ 2549 การใช้ประโยชน์ขานอ้อยจากโรงงานน้ำตาล เพื่อผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งการประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ วันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
- สุวิทย์ เพชรห้วยลึก, ฉัตร ผลนาค, ธัญญรัตน์ อินทร์เจริญ และพชิตา เปลาเล สมบัติทางกายภาพของแท่งเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้ปาล์มนี้ ามการประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ วันที่ 27–29 กรกฎาคม 2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

อภิรักษ์ สวัสดิกิจ , ทีปกร คุณาพรวิวัฒน์ , พิสุทธิ รัตนแสนวงษ์ , จักรพันธ์ กันหา วรพจน์ พันธุ์คง  
การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากชี้เฒ่าแกลบผสมขังข้าวโพด และกะลามะพร้าว ด้วยเทคนิค  
เอ็กซ์ทรูชั่น โดยใช้แปรงเปือกเป็นตัวประสานการประชุมวิชาการ เครือข่ายการวิจัยของ  
สถาบันอุดมศึกษา 17– 19 มกราคม 2551 จังหวัดขอนแก่น

S.R. Richards , 1990 “Physical testing of fule briquettes” Fule Processing Technology ,  
Vol 25 , Issue 2 pp. 89 – 100

[www.natres.psu.ac.th](http://www.natres.psu.ac.th) สืบค้นเมื่อวันที่ 8 / 1 / 55

[www.joelookyoung.com](http://www.joelookyoung.com) สืบค้นเมื่อวันที่ 8 / 1 / 55

[www.otopnetwork.com](http://www.otopnetwork.com) สืบค้นเมื่อวันที่ 19 / 4 / 55

[www.researchers.in.th](http://www.researchers.in.th) สืบค้นเมื่อวันที่ 19 / 4 / 55

[www.learners.in.th](http://www.learners.in.th) สืบค้นเมื่อวันที่ 19 / 4 / 55

[www.charcoal.snmcenter.com](http://www.charcoal.snmcenter.com) สืบค้นเมื่อวันที่ 19 / 4 / 55



## ภาคผนวก

รูปกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด  
ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



รูปที่ 40 สถานที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัย



รูปที่ 41 แจ็งวัตถุดิบและขั้นตอนการทำเชื้อเพลิงอัดแท่ง



รูปที่ 42 อธิบายขั้นตอนและวิธีการทำเค้กช็อกโกแลตและผลไม้จากเปลือกมังคุด



รูปที่ 43 แบ่งกลุ่มปฏิบัติ



รูปที่ 44 บดถ่านเปลือกมังคุดให้เป็นผงละเอียด



รูปที่ 45 ชั่งผงถ่านเปลือกมังคุดตามกลุ่ม



รูปที่ 46 ชั่งผงถ่านเปลือกมังคุด



รูปที่ 47 ชั่งผงถ่านเปลือกมังคุด





รูปที่ 48 เตรียมกาวแป้งเปียก



รูปที่ 49 ผสมผงถ่านกับกาวแป้งเปียกตามอัตราส่วน



รูปที่ 50 ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน





รูปที่ 51 ผสมอัตราส่วนให้เข้ากัน



รูปที่ 52 กลุ่มนี้เพิ่งบดถ่านให้เป็นผงละเอียด



รูปที่ 53 บดถ่านให้เป็นผงละเอียด



รูปที่ 54 บดถ่านให้เป็นผงละเอียด



รูปที่ 55 ทำเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมังคุด



รูปที่ 56 แบ่งกลุ่มปฏิบัติ



รูปที่ 57 แบ่งกลุ่มปฏิบัติ



รูปที่ 58 ทดลองอัดแท่งเชื้อเพลิง



รูปที่ 59 อัดแท่งเชื้อเพลิง





รูปที่ 60 นำเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ได้ไปตากแดด



รูปที่ 61 ปฏิบัติการตามกลุ่ม



รูปที่ 62 ลงชื่อแบ่งกลุ่ม



รูปที่ 63 ปฏิบัติการตามกลุ่ม



รูปที่ 64 ปฏิบัติการตามกลุ่ม



รูปที่ 65 ปฏิบัติการตามกลุ่ม



รูปที่ 66 รับประทานอาหาร



รูปที่ 67 รับประทานอาหาร



รูปที่ 68 รับประทานอาหาร





รูปที่ 69 รับประทานอาหาร



รูปที่ 70 รับประทานอาหาร



รูปที่ 71 สมาชิกกลุ่ม



รูปที่ 72 สมาชิกกลุ่ม



รูปที่ 73 สมาชิกกลุ่ม



รูปที่ 74 สมาชิกกลุ่ม



## ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย

### 1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังเวย เสวกวิหารี

Asst Prof. SANGWOEI SAWEKWIHAREE

### 2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน

3170300189056

### 3. ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

### 4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e-mail)

### 5. ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต) สาขาวิชาเคมี สถาบันราชภัฏ  
เชียงใหม่ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (ครุศาสตรอุตสาหกรรม  
มหาบัณฑิต) สาขาวิชาเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

### 6. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ วิทยาศาสตร์เคมี และ เภสัช

### 7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ สถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้า โครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย

7.1 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ชื่อแผนงานวิจัย  
ไม่มี

7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย: ชื่อโครงการวิจัย

ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช

7.3 งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน  
(อาจมากกว่า 1 เรื่อง)

ผลงานชื่อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ได้รับทุนอุดหนุนจาก  
งบประมาณประจำปี 2553 เผยแพร่ ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล ครั้งที่ 3 “ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคเศรษฐกิจ  
สร้างสรรค์ ” วันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬา  
ภรณ์ กรุงเทพมหานคร

7.4 งานวิจัยที่กำลังทำ ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทำวิจัย  
ว่าได้ทำการวิจัยคล่องแล้วประมาณร้อยละเท่าใด  
ไม่มี

