



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ผลการใช้นาโนเทคโนโลยีของเครื่องแต่งกายเชฟ
ที่มีผลต่อความปลอดภัยในอาหาร

Effects of using Nano Technology
for Chef's Uniforms affecting on Food Safety

กฤตพร

ชูเส็ง

มัลลิกา

จงจิตต์

วลัย

หุตะโกวิท

เยาวลักษณ์

สุรพันธ์พิศิษฐ์

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ผลการใช้นาโนเทคโนโลยีของเครื่องแต่งกายเชฟ
ที่มีผลต่อความปลอดภัยในอาหาร
Effects of using Nano Technology
for Chef's Uniforms affecting on Food Safety

คณะผู้วิจัย

กฤตพร ชูเส็ง
มัลลิกา จงจิตต์
วัลย์ หุตะโกวิท
เขวาลักษณ์ สุรพันธ์พิศิษฐ์

สังกัด

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สนับสนุนโดย

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ชื่อเรื่อง : ผลการใช้นาโนเทคโนโลยีของเครื่องแต่งกายเซฟที่มีผลต่อความปลอดภัยในอาหาร
ผู้วิจัย : นางสาวกฤตพร ชูเส็ง
นางสาวมัลลิกา จงจิตต์
รองศาสตราจารย์วลัย หุตะโกวิท
รองศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ สุรพันธ์พิสิทธิ์
พ.ศ. : 2555

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง ผลการใช้นาโนเทคโนโลยีของเครื่องแต่งกายเซฟที่มีผลต่อความปลอดภัยในอาหาร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการใช้สารนาโนเคลือบบนเส้นด้ายและผืนผ้า การใช้นาโนที่เหมาะสมกับผ้าตัดเย็บเครื่องแต่งกายเซฟ และผลของการใช้นาโนเทคโนโลยีสำหรับเครื่องแต่งกายเซฟที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค โดยใช้สารนาโน 3 ชนิด คือ Zinc oxide nano, Silver nano และ Titanium dioxide nano เคลือบบนตัวอย่าง เส้นด้ายฝ้าย เส้นด้าย T/R ผ้าฝ้าย และผ้า T/R จากนั้น นำตัวอย่างผ้าไปทดสอบการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค พบว่า สาร Zinc oxide nano และ Silver nano สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคไม่แตกต่างกัน แต่การเคลือบสารลงบนผ้าจะสะดวกและประหยัดกว่า และมีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มักพบจากภาวะอนามัยส่วนบุคคลที่ไม่สะอาดได้ดีกว่าคิดเป็น 99.95 % จากนั้นนำผ้าทั้ง 4 ชนิดไปตัดเย็บชุดเซฟ ทดลองสวมใส่กับผู้ปฏิบัติงานจริงเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรีย และเมื่อชุดผ่านการใช้งาน 2 ครั้ง พบว่าผ้า T/R เคลือบสาร Zinc oxide nano และ Silver nano มีความสามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและเชื้อแบคทีเรียแกรมลบแตกต่าง โดยผ้า T/R เคลือบสาร Silver nano ยังคงมีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรียได้ดี และมีความเหมาะสมต่อการนำมาใช้ตัดเย็บชุดเซฟ

คำสำคัญ : นาโนเทคโนโลยี, เครื่องแต่งกายเซฟ, ความปลอดภัยในอาหาร

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยเรื่องผลการใช้นาโนเทคโนโลยีของเครื่องแต่งกายเซฟที่มีผลต่อความปลอดภัยในอาหาร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555 ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอขอบคุณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งให้ความอนุเคราะห์ในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และสถานที่ในการดำเนินงานวิจัย

ขอขอบคุณโรงงานทอผ้าแสนทวีเท็กซ์ไทล์ จำกัด ที่ช่วยทอผ้าและเคลือบสารนาโนบนเส้นด้ายและผืนผ้าจนสำเร็จ

ขอขอบคุณสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการต้านทานต่อเชื้อแบคทีเรียของผ้าเคลือบสารนาโน

ขอขอบคุณร้านอาหารก๊วกหม ที่ให้ความร่วมมือในการสวมใส่ชุดเซฟปฏิบัติงาน เพื่อการวิจัยจนสำเร็จ สมบูรณ์

ขอขอบคุณบุคลากรของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ทุกท่าน ที่กรุณาให้ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย จนทำให้งานวิจัยสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

คณะผู้วิจัย

Title : Effects of using Nano Technology for Chef's Uniforms affecting on Food Safety
Researcher : Krittaporn Chooseng
Manlika Jongchit
Walai Hutakovit
Yaowalak Surapantapisit
Year : 2012

ABSTRACT

The research regarding effect of nanotechnology use in making chef apparel on safety of food had the objectives to study about the result of using nano materials coating on yarn and fabric; to study about the use of nano materials which are suitable for fabric to be sewn for being chef apparel and to study the effect of using of nanotechnology for chef apparel on smell and the inhibition of pathogenic bacteria growth, using three types of nano materials, including Zinc oxide nano, Silver nano and Titanium dioxide nano, to be coated on four samples, including cotton thread, T/R thread, cotton fabric and T/R fabric. The researcher tested the fabric sample for inhibiting growth of pathogenic bacteria and found that Zinc oxide nano and Silver nano were not different in inhibiting growth of pathogenic bacteria. But the coating on the fabric is more convenient and cheaper. And effective against Gram-positive bacteria. , A bacterium that is often found in personal hygiene unclean conditions better than or equal to 99.95%. Then, Four kinds of fabric were sewn to be chef apparel. Actual chef tried wearing to test effectiveness in resisting bacteria. When the apparel was used for two times, it was found that T/R fabric which was coated with Zinc oxide nano and Silver nano had different ability to resist gram-positive bacteria and gram-negative bacteria. Fabric T/R Silver nano coating remains effective against bacteria as well and proper to be sewn as chef apparel.

Keywords : Nano Technology , Chef's Uniforms, Food Safety

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	1)
ABSTRACT	2)
กิตติกรรมประกาศ	3)
สารบัญ	4)
สารบัญภาพ	6)
สารบัญตาราง	7)
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย	2
1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย	2
1.4 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย	3
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
2.1 นาโนเทคโนโลยี	4
2.2 สารนาโน	5
2.3 นาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติ	13
2.4 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์นาโน	16
2.5 คุณสมบัติของผ้า	19
2.6 นวัตกรรมผ้าเคลือบ (Coated Textiles)	20
2.7 ตัวอย่างผ้าเคลือบ (Coated fabrics)	21
2.8 เครื่องแต่งกายผู้ประกอบอาหารหรือเชฟ (Chef)	22
2.9 ความปลอดภัยในอาหาร	23
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	25

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย	28
3.1 วัสดุอุปกรณ์	28
3.2 วิธีการดำเนินการวิจัย	28
3.3 สถานที่ทำการทดลอง	31
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล	32
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	32
4.2 การอภิปรายผล	55
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	59
5.1 สรุปผล	59
5.1 ข้อเสนอแนะ	60
บรรณานุกรม	61
ภาคผนวก	63
ก ตัวอย่างผลการทดสอบ	64
ข เครื่องแต่งกายเซฟ	83
ค ประวัตินักวิจัย	85

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 ผลการต้านทานเชื้อแบคทีเรียของผ้าทอจากเส้นด้ายฝ้ายเคลือบสาร Zinc oxide nano	33
2 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียผ้าทอจากเส้นด้ายฝ้ายเคลือบสาร Silver nano	34
3 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียผ้าทอจากเส้นด้ายฝ้ายเคลือบสาร Titanium dioxide nano	35
4 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียผ้าทอจากเส้นด้าย T/R เคลือบด้วยสาร Zinc oxide nano	36
5 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียผ้าทอจากเส้นด้าย T/R เคลือบด้วยสาร Silver nano	37
6 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียผ้าทอจากเส้นด้าย T/R เคลือบด้วยสาร Titanium dioxide nano	38
7 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายเคลือบด้วยสาร Zinc oxide nano	40
8 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายเคลือบด้วยสาร Silver nano	41
9 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายเคลือบด้วยสาร Titanium dioxide nano	42
10 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Zinc oxide nano	43
11 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Silver nano	44
12 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Titanium dioxide nano	45
13 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายเคลือบด้วยสาร Zinc oxide nano ที่ผ่านการใช้งาน 1 ครั้ง	46
14 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายเคลือบด้วยสาร Silver nano ที่ผ่านการใช้งาน 1 ครั้ง	47

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
15 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Zinc oxide nano ที่ผ่านการใช้งาน 1 ครั้ง	48
16 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Silver nano ที่ผ่านการใช้งาน 1 ครั้ง	49
17 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายเคลือบด้วยสาร Zinc oxide nano ที่ผ่านการใช้งาน 2 ครั้ง	50
18 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายเคลือบด้วยสาร Silver nano ที่ผ่านการ ใช้งาน 2 ครั้ง	51
19 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Zinc oxide nano ที่ผ่านการใช้งาน 2 ครั้ง	52
20 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Silver nano ที่ผ่านการใช้งาน 2 ครั้ง	53
21 ผลเปรียบเทียบการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียของผ้าฝ้ายเคลือบสาร Zinc oxide nano	54
22 ผลเปรียบเทียบการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรีย ผ้าฝ้ายเคลือบสาร Silver nano	54
23 ผลเปรียบเทียบการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียผ้า T/R เคลือบสาร Zinc oxide nano	54
24 ผลเปรียบเทียบการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียผ้า T/R เคลือบสาร Silver nano	55

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1 Silver Nano	9
2 Nano Silver	10
3 อนุภาคของซิลเวอร์นาโนที่แทรกอยู่ในเส้นใยผ้า	11
4 นาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติจากใบบัว	14
5 นาโนเซรามิกส์จากเปลือกหอยเป่าฮื้อ	14
6 นาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติจากไขแมงมุม	15



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย

อาหาร คือ สิ่งที่รับประทานแล้วให้ประโยชน์กับร่างกาย ไม่ก่อเกิดให้โทษหรือเจ็บป่วย ด้วยเหตุนี้ในการปฏิบัติงานอาหารจึงต้องคำนึงถึง คุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการอาหารหรือเชฟ (Chef) ต้องสามารถจัดการและควบคุมได้จากสถานที่ผลิตอาหาร รู้จักการเก็บรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัตถุดิบประกอบอาหารต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

เชฟหรือผู้ประกอบการอาหาร เป็นผู้ทำหน้าที่ปรุงอาหาร และมีการสัมผัสกับอาหารโดยตรง จึงต้องมีประสบการณ์และความชำนาญในวิชาชีพ ต้องมีความรู้ด้านโภชนาการ และสุขาภิบาลอาหาร เชฟในร้านอาหารหรือภัตตาคารเกือบทุกแห่งจะสวมใส่เครื่องแต่งกายที่มีรูปแบบเฉพาะ (Uniform) ซึ่งมีหน้าที่การใช้งานที่เหมาะสมแตกต่างกันไป เชฟและผู้สัมผัสอาหารทุกคนควรมีเครื่องแต่งกายที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานที่บ่งบอกตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย หมวก เสื้อคลุม ผ้าพันคอและผ้ากันเปื้อน

เครื่องแต่งกายของเชฟตามมาตรฐานสากลประกอบด้วย หมวก เสื้อคลุม ผ้าพันคอ กางเกง ผ้ากันเปื้อนและรองเท้า ที่ป้องกันอันตรายจากการทำงาน ที่ต้องคำนึงถึงความสะอาด สวมใส่สบายและถอดได้ง่าย หากมีการตกแต่งต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความทนทานต่อการใช้งานเชฟ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นกับอาหาร เครื่องแต่งกายเชฟควรเป็นสีอ่อน เพื่อให้สังเกตได้ง่าย ถ้ามีรอยเปื้อนเกิดขึ้น เพราะรอยเปื้อนจะเป็นสาเหตุไปสู่การปนเปื้อนในอาหารได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือจากจุลินทรีย์ ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายของผู้บริโภคและยังมีผลต่ออายุการเก็บรักษาของอาหารอีกด้วย (ศรีธวัช, 2534) นอกจากนี้ยังส่งผลให้มีกลิ่นเหม็นอับในเสื้อผ้า ดังนั้นถ้าสามารถนำนาโนเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพในการผลิต สร้าง และปรับปรุงวัสดุในระดับนาโนเมตรด้วยศาสตร์ทาง เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา มาใช้เพื่อเพิ่มคุณสมบัติ ให้กับวัสดุเส้นใยผ้าในอุตสาหกรรมสิ่งทอให้มีคุณลักษณะที่ดี เช่น การนำท่อนคาร์บอนนาโนใส่เข้าไปในขบวนการผลิตเส้นใย เพื่อให้ได้เส้นใยที่มีความแข็งแรงมากเป็นพิเศษ หรือ การใช้นาโนเทคโนโลยีของโลหะ เงิน สังกะสี และทิตาเนียม อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสม เคลือบเข้าไปในขบวนการผลิตเส้นใยหรือเส้นผ้าทำให้ได้สิ่งทอมีสมบัติในการ

ยับยั้งแบคทีเรียที่ออกฤทธิ์การทำลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันนาโนเทคโนโลยีได้แพร่หลายอย่างมาก ด้วยคุณสมบัติที่มีอนุภาคขนาดเล็กที่สามารถแทรกเข้าไปในอนุภาคต่างๆ ได้รวมถึงเซลล์ของสิ่งมีชีวิต "นาโนซิลเวอร์" จึงเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในการนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค อาทิ เช่น การผลิตเสื้อผ้าเพื่อสุขภาพด้วยนาโนซิลเวอร์ซึ่งเทคนิคดังกล่าวสามารถใช้ได้กับผ้าหลายชนิด เช่น ผ้าไหม ไนลอนและอะคริลิก เป็นต้น โดยนักวิทยาศาสตร์ได้นำเอาความรู้มาพัฒนาเป็นเสื้อนาโนซิลเวอร์ จากการนำเทคโนโลยีมาใช้เคลือบพื้นผิวก่อนการตัดเย็บเพื่อให้เสื้อที่ผ่านกรรมวิธีดังกล่าวมีคุณสมบัติพิเศษ คือ กันน้ำ กันเปื้อนและประเด้นสำคัญ คือ ช่วยยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ต่าง ๆ อีกทั้งช่วยประหยัดพลังงานในการซักล้างและทำความสะอาด อีกทั้งยังไม่ระคายผิวขณะสวมใส่ เสื้อนาโนมีหลากหลายรูปแบบ แล้วแต่ว่าต้องการให้สิ่งทอมีคุณสมบัติอย่างไร ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำเทคนิคดังกล่าวมาใช้กับเครื่องแต่งกายของเซฟเพื่อช่วยยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคในระหว่างการปฏิบัติงานอาหารได้ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย


- 1.2.1 ศึกษาผลการใช้สารนาโนเคลือบบนเส้นด้ายและพื้นผ้า
- 1.2.2 ศึกษาการใช้สารนาโนที่เหมาะสมกับผ้าตัดเย็บเครื่องแต่งกายเซฟ
- 1.2.3 ศึกษาผลของการใช้นาโนเทคโนโลยีสำหรับเครื่องแต่งกายเซฟที่มีผลต่อ

การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย

- 1.3.1 ใช้สารนาโน ในการวิจัย จำนวน 3 ชนิด คือ
 - 1.3.1.1 Zinc oxide nano
 - 1.3.1.2 Silver nano
 - 1.3.1.3 Titanium dioxide nano
- 1.3.2 ใช้เส้นด้ายในการวิจัย 2 ชนิด คือ เส้นด้ายฝ้าย และเส้นด้าย T/R
- 1.3.3 ใช้ผ้าในการวิจัย 2 ชนิด คือ ผ้าฝ้าย และผ้า T/R

1.4 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย



1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.5.1 เครื่องแต่งกายเซฟที่ช่วยยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค สร้างความปลอดภัยในอาหารให้กับผู้บริโภค
- 1.5.2 องค์ความรู้ด้านการพัฒนานาโนเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับเครื่องแต่งกายเซฟ
- 1.5.3 องค์ความรู้ด้านการพัฒนานาโนเทคโนโลยีที่มีคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษ
- 1.5.4 ผู้สนใจการนำไปต่อยอดเพื่อการศึกษาวิจัย

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 นาโนเทคโนโลยี

นาโนเทคโนโลยี หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้าง การสังเคราะห์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งมีขนาดเล็กมากในระดับนาโนเมตร เทียบเท่ากับระดับอนุภาคของโมเลกุลหรืออะตอม รวมถึงการออกแบบหรือการใช้เครื่องมือสร้างวัสดุที่อยู่ในระดับที่เล็กมาก หรือการเรียงอะตอมและโมเลกุลในตำแหน่งที่ต้องการ ได้อย่างแม่นยำ และถูกต้อง ทำให้โครงสร้างของวัสดุหรือสารมีคุณสมบัติพิเศษ ไม่ว่าจะทางด้านฟิสิกส์ เคมี หรือชีวภาพ ส่งให้มีผลประโยชน์ต่อผู้ใช้สอย ความหวังที่จะฝ่าวิกฤติปัจจุบันของมนุษยชาติจาก นาโนเทคโนโลยี มีดังนี้

- พบทางออกที่จะได้ใช้พลังงานราคาถูกและสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- มีน้ำที่สะอาดเพียงพอสำหรับทุกคนในโลก
- ทำให้มนุษย์สุขภาพแข็งแรงและอายุยืนกว่าเดิม
- สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างพอเพียงกับประชากรโลก
- เพิ่มศักยภาพในการติดต่อสื่อสารของผู้คนทั้งโลกอย่างทั่วถึง ทัดเทียม และพอเพียง
- เพิ่มศักยภาพในการสำรวจอวกาศมากขึ้น

วัสดุนาโน (Nanomaterial) หมายถึง วัสดุที่มีขนาดอย่างน้อยหนึ่งมิติเป็นขนาดนาโนหรือมีโครงสร้างของพื้นผิวหรือโพรงภายในอยู่ในระดับนาโน ตัวอย่างวัสดุนาโนที่พบได้ตามธรรมชาติ เช่น อนุภาคของแร่ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีวัสดุนาโนที่ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นอย่างจงใจ เช่น สารเคมีบางชนิด เป็นต้น วัสดุนาโน (Nano-Object) หมายถึง วัตถุที่มีมิติภายนอกหนึ่ง สอง หรือ สามมิติมีขนาดนาโน โดยอาจมีหลายรูปแบบ เช่น อนุภาคนาโน ละอองนาโน แผ่นนาโน เส้นใย นาโน แท่งนาโน ก้อนหลอม และกลุ่มมวล เป็นต้น

2.2 สารนาโน

สารนาโนที่มีอนุภาคขนาดนาโนจัดว่าเป็นนาโนเทคโนโลยี ในปัจจุบันไม่มีกฎหมายตัวในการระบุช่วงความยาวของขนาดอนุภาค แต่เป็นสิ่งที่มีความยาวอนุภาคในช่วง 1 นาโนเมตร ถึง 100 นาโนเมตร จึงจัดว่าเป็นนาโนเทคโนโลยี ตัวอย่าง มีดังนี้

2.2.1 ซิงค์ออกไซด์ (Zinc Oxide) หรือซิงค์ออกไซด์นาโน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการเปลี่ยนขนาดอนุภาคซิงค์ออกไซด์ให้มีขนาดเล็กลงอยู่ในระดับอนุภาคนาโนเมตร มีลักษณะเป็นผงอนุภาคละเอียดมีขนาดอนุภาคเล็กระดับนาโนเมตร (10^{-9} เมตร) มีความบริสุทธิ์สูง มีสีขาวและไม่เปลี่ยนสี สามารถป้องกันรังสี UV-A และ UV-B ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย (Anti-Bacteria) ระงับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้

2.2.1.1 ลักษณะและคุณสมบัติของสารซิงค์ออกไซด์

สารซิงค์ออกไซด์ เป็นที่รู้จักในนามของกาลาไมล์ ซึ่งเป็นภาษาอียิปต์โบราณ เป็นธาตุธรรมชาติจากสินแร่สมิธิโซไนต์ (Smithsonite) มนุษย์ใช้ซิงค์ออกไซด์ในการรักษาโรคตั้งแต่ในยุคอียิปต์โบราณ ซิงค์ออกไซด์มีลักษณะเป็นผง อนุภาคละเอียดสีขาว เป็นสารที่ใช้ยับยั้งแบคทีเรีย (Anti-Bacteria) ไม่มีความเป็นพิษต่อร่างกาย นอกจากทำลายแบคทีเรียแล้วยังช่วยป้องกันและยับยั้งการแบ่งเซลล์ของแบคทีเรีย ด้วยเหตุผลนี้ซิงค์ออกไซด์จึงเป็นหนึ่งในสารสำคัญที่ใช้เป็นยาต้านแบคทีเรีย และยังสามารถป้องกันรังสี UV-A และ UV-B ระงับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

ซิงค์ออกไซด์นาโน หรือ ZnO Nano คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการเปลี่ยนขนาดอนุภาคซิงค์ออกไซด์ให้มีขนาดเล็กลงอยู่ในระดับอนุภาคนาโนเมตร มีลักษณะเป็นผงอนุภาคละเอียด มีขนาดอนุภาคเล็กระดับนาโนเมตร (10^{-9} เมตร) มีความบริสุทธิ์สูง มีสีขาวและไม่เปลี่ยนสี สามารถป้องกันรังสี UV-A และ UV-B ต้านทานแบคทีเรียและระงับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ซิงค์ออกไซด์ (Zinc Oxide) เป็นวัสดุในกลุ่มโลหะออกไซด์ที่มีการนำมาใช้งานในรูปแบบของวัสดุนาโน ตัวอย่าง การใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ ได้แก่ การใช้งานในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ตรวจจับก๊าซ ใช้สำหรับการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในทางทันตกรรม ใช้ในการบำบัดสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีสมบัติที่ดีในด้านการดูดซับแสง และสมบัติด้านการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง นอกจากนี้ยังใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับคนโดยตรง คือ เครื่องสำอาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลชั่นกันแดดที่เริ่มนิยมนำซิงค์ออกไซด์ขนาดนาโนมาใช้เป็นองค์ประกอบ เนื่องจากมีระดับความสามารถในการป้องกันรังสียูวีได้ในระดับเดียวกับอนุภาคซิงค์ออกไซด์ มีขนาดใหญ่

กว่านาโน แต่ข้อได้เปรียบที่เห็นได้ชัดเจนของโลชั่นกันแดดที่มีอนุภาคนาโนเป็นองค์ประกอบ คือ การส่งผ่านแสงได้ดีกว่า ทำให้ไม่ทิ้งร่องรอยให้เห็นเป็นสีขาวอย่างชัดเจนบนผิว เมื่อเทียบกับ โลชั่นกันแดดที่ใช้อนุภาคขนาดใหญ่ จากเหตุที่ซิงค์ออกไซด์ได้รับความสนใจในการใช้ ประโยชน์มากขึ้น ทำให้เกิดการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นด้วย ซึ่งผลที่ตามมา คือ การศึกษาด้านความเป็นพิษของนาโนซิงค์ออกไซด์ ในแง่มุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านความเป็นพิษต่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตัวอย่าง การศึกษาด้านความเป็นพิษของนาโนซิงค์ ออกไซด์ ต่อแบคทีเรียแกรมลบโดยใช้ *E.coli* เป็นตัวแทน ส่วนแบคทีเรียแกรมบวกใช้ *S.aureus* เป็นตัวแทน และต่อเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันของมนุษย์ในระดับเบื้องต้น (T cell) จากผลการศึกษาที่ใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ขนาดประมาณ 13 นาโนเมตร แสดงให้เห็นว่า นาโนซิงค์ออกไซด์ สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ *E.coli* ได้ที่ระดับความเข้มข้น ≥ 3.4 มิลลิโมล ในขณะที่การเจริญเติบโตของ *S.aureus* ถูกยับยั้งได้อย่างสมบูรณ์ที่ระดับความเข้มข้น ≥ 1 มิลลิโมล และโดยการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์แบบเดียวกัน พบว่า นาโนซิงค์ออกไซด์มีผลต่อ T cell ของมนุษย์เพียงเล็กน้อยที่ระดับความเข้มข้นเดียวกับที่เป็นพิษต่อแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ โดยรวมแล้วผลการทดลองแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันระหว่างระบบของแบคทีเรียและ T cell ของมนุษย์ ส่วนการศึกษาถึงระดับความเป็นพิษที่แตกต่างกันระหว่าง ZnO, CuO และ TiO₂ ต่อแบคทีเรีย และสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง เช่น กุ้ง หรือ ปู เนื่องจากสิ่งมีชีวิต ทั้ง 2 ชนิด อยู่ในห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศจึงใช้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นตัวแทนสำหรับการศึกษา ซึ่งผลจากการศึกษา พบว่าความเป็นพิษของโลหะออกไซด์ (ทั้งในระดับนาโนและขนาดใหญ่) ต่อแบคทีเรีย *V. Fisheri* และต่อกุ้ง จัดลำดับได้ ดังต่อไปนี้ TiO₂ < CuO < ZnO นอกจากนี้ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นอีกว่า อนุภาคโลหะออกไซด์ไม่จำเป็นต้องเข้าไปในเซลล์ จึงจะเป็นสาเหตุของความเป็นพิษ แต่การสัมผัสกันระหว่างเซลล์กับอนุภาคนาโนก็ทำให้เกิด ความเสียหายต่อเยื่อหุ้มเซลล์ได้ สำหรับการศึกษาดังกล่าวของอนุภาคนาโนต่อเซลล์ผิวหนังของ คน (Human Skin Fibroblast) พบว่า เซลล์ผิวหนังของคนมีความไวต่อทั้งอนุภาคนาโนของ ไทเทเนียมไดออกไซด์และซิงค์ออกไซด์ โดยนาโนซิงค์ออกไซด์มีความเป็นพิษสูงกว่านาโน ไทเทเนียมไดออกไซด์ จากข้อมูลแสดงในข้างต้นจะเห็นได้ว่าอนุภาคนาโนมีผลต่อเซลล์ของ สิ่งมีชีวิตทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ดังนั้นในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นาโนจึงควรพิจารณาถึง ผลกระทบระยะยาวต่อสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่ตัวผู้ใช้เอง

2.2.1.2 บทบาทของนาโนซิงค์ออกไซด์

1) ด้านเภสัชกร นาโนซิงค์ออกไซด์เป็นสารที่สามารถเติมในอาหาร ได้โดยมีความปลอดภัยสูง สามารถใช้ได้ทั้งในอาหารคนและอาหารสัตว์ เนื่องจากธาตุสังกะสี เป็นธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย โดยปกติร่างกายผู้ใหญ่ต้องการสังกะสีวันละ 15 มิลลิกรัม และ

เพิ่มขึ้นเป็น 25 มิลลิกรัม ในสตรีที่ให้นมบุตร ซึ่งคือออกไซด์เป็นยาสมานแผล ลดการอักเสบและยับยั้งแบคทีเรียได้ดีโดยนำมาใช้เป็นยาสมานผิวและรักษาโรคติดเชื้อที่ผิวหนังบางชนิด เช่น โรคเรื้อนกว้าง โรคผิวหนังเป็นตุ่มพุพองจากเชื้อแบคทีเรีย โรคกลากเกลื้อน ฝี อาการคันตามผิวหนังและผิวหนังระคายเคือง โดยเส้นผ่านศูนย์กลางของนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ใช้จะอยู่ประมาณ 10 ถึง 20 นาโนเมตร จากการสังเกตภายใต้กล้องกำลังขยายสูง พบว่า มีลักษณะเป็นผง อนุภาคละเอียดมีความบริสุทธิ์สูง มีสีขาวและไม่เปลี่ยนสี

2) ด้านเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์กันแดด นาโนซิงค์ออกไซด์มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันรังสี UVA และ UVB นอกจากนี้ยังมีอนุภาคเล็กละเอียด มีความบริสุทธิ์สูงและปลอดภัย เหมาะสมที่จะนำไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์กันแดดสำหรับผิวเพื่อปกป้องรังสี UV ซิงค์ออกไซด์มีความปลอดภัยและอ่อนโยนต่อร่างกาย โดยได้รับการยืนยันจาก Food and Drug Administration (FDA) ว่าเป็น 1 ใน 2 ชนิดของสารกันแดดที่เป็นส่วนผสมในประเภทผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ซึ่งสามารถป้องกันได้ทั้ง UVA และ UVB อนุภาคปกติของซิงค์ออกไซด์จะมีสีขาวเมื่อนำมาทาลงบนผิว ดังนั้น ซิงค์ออกไซด์จึงไม่นิยมนำมาใช้ในครีมหรือผลิตภัณฑ์กันแดดสำหรับผิว อย่างไรก็ตาม นาโนซิงค์ออกไซด์ได้รับการทดสอบโดย Australian Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (ACSIRO) พบว่านาโนซิงค์ออกไซด์ เมื่อนำมาใช้เป็นส่วนผสมของครีมหรือโลชั่นกันแดดจะให้สัมผัสนุ่ม ลื่น โปร่งใสและไม่มีสี หลังจากทาแล้วบนผิวนาโนซิงค์ออกไซด์จึงเหมาะที่จะนำมาผสมเป็นสารกันแดดในเครื่องสำอางค์

3) อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และยาอาหารสัตว์ ที่มีนาโนซิงค์ออกไซด์ จะให้ผลดีกว่าการเติมไมโครซิงค์ออกไซด์โดยจะทำให้อัตราการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้สูงกว่าทำให้ลดปริมาณการเติมซิงค์ออกไซด์ในอาหารได้

4) อุตสาหกรรมการผลิตยาง นาโนซิงค์ออกไซด์ถูกใช้เป็นสารลดแรงดึงผิวช่วยในการยืดอายุการใช้งานของยางและใช้ในการผลิตยางที่สามารถป้องกันรอยขีดข่วน

5) อุตสาหกรรมเซรามิก ปกติในอุตสาหกรรมเซรามิกจะใช้ซิงค์ออกไซด์ในการให้สีขาวจากการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ พบว่า สามารถช่วยลดอุณหภูมิการเผาเซรามิกให้เหลือเพียง 400 ถึง 600 องศาเซลเซียส โดยหลังการเผา พบว่า ผิวของเซรามิกที่ได้มีความมันวาวราบกับกระจก

6) อุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเคมีอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา การกำจัดกลิ่นของเสื้อผ้า เสื้อผ้าทำความสะอาดตัวเอง ผลิตเส้นใย และสิ่งทอที่สามารถป้องกันรังสี UV ได้

7) อุตสาหกรรมสี นาโนซิงค์ออกไซด์เป็นสารป้องกันไฟฟ้าสถิตตัวใหม่ ซึ่งมีความสามารถเป็นสารกึ่งตัวนำ การเติมนาโนซิงค์ออกไซด์ในเรซินสามารถนำมาใช้ป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ ทั้งยังสามารถผลิตสีป้องกันรังสี UV สีที่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้

2.2.2 ซิลเวอร์ ออกไซด์ (Silver Oxide) หรือ Silver Oxide nano

Silver Oxide nano คือ อนุภาคเงินที่ถูกทำให้มีขนาดเล็กมากในระดับนาโนเมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิว ที่จะสัมผัสกับเชื้อจุลินทรีย์ และด้วยขนาดที่เล็กมาก ทำให้ใช้ธาตุเงินเพียงเล็กน้อยก็สามารถครอบคลุมพื้นที่ และเพิ่มโอกาสในการสัมผัสกับเชื้อจุลินทรีย์ได้มากขึ้น จากการศึกษาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า Silver Nano จะทำปฏิกิริยากับสาร โปรตีน ที่เป็นส่วนประกอบผนังเซลล์ของจุลินทรีย์เท่านั้น โดยไม่ทำอันตรายกับเซลล์ของสัตว์หรือมนุษย์แต่อย่างใดจึงปลอดภัยกับมนุษย์ Silver nano จะทำปฏิกิริยากับสาร โปรตีน ที่เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ ที่จำเป็นของจุลินทรีย์ ทั้ง จุลินทรีย์ แบคทีเรีย และ ไวรัส ปฏิกิริยาดังกล่าว จะทำลายผนังเซลล์ของจุลินทรีย์ ส่งผลให้ DNA ของจุลินทรีย์หยุดทำงาน และตายในที่สุด

เทคโนโลยีการเคลือบผิว จะใช้ Silver nano เคลือบในลักษณะของฟิล์ม คล้ายกับการสกรีนลงไปบนผ้า ทำให้ Silver nano ติดแน่นกับพื้นผิวผ้า ไม่หลุดลอกออกง่าย ๆ ทนทานต่อการซักล้าง และไม่สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม

2.2.2.1 ลักษณะและคุณสมบัติของสารซิลเวอร์นาโน


สารซิลเวอร์นาโน มีลักษณะและคุณสมบัติ ต่าง ๆ ดังนี้

- 1) มีลักษณะเป็นของเหลว สีขาวขุ่นคล้ายนม
- 2) ค่า pH เป็นกลาง และมีประจุไฟฟ้า
- 3) ความสามารถในการละลาย คือ ละลายในน้ำ แอลกอฮอล์หรือกรด
- 4) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- 5) ใช้งานร่วมกับผ้าได้ทุกประเภท เช่น ผ้าถัก ผ้าทอ หรือผ้า

ที่ไม่ทอก็ได้

6) มีสมบัติเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เนื้อผ้าหรือเส้นใย โดยนำไปฉีด พ่นหรือด้วยวิธีการเคลือบสารลงบนผ้าหรือเส้นใย

- 7) ทำลายจุลินทรีย์ได้เกือบ 650 ชนิด




ภาพที่ 1 Silver nano

ที่มา : Physics, n.d.

มนุษย์รู้จักการใช้ประโยชน์จากโลหะเงินมานานแล้ว ในอดีตนิยมนำเงินมาทำเป็นภาชนะเก็บอาหาร เพราะเชื่อกันว่าสามารถทำให้อาหารคงสภาพ ไม่เน่าเสียง่าย หรือ การใส่เหรียญเงินไว้ในบ่อน้ำของชุมชน เพื่อทำให้เป็นน้ำสะอาดที่เก็บไว้ดื่มกินได้ตลอดทั้งปี หรือในภาพยนตร์กำลังภายในก็นิยมใช้เข็มเงินทดสอบอาหารว่ามีพิษผสมอยู่หรือไม่ ธาตุเงินเป็นธาตุที่มีคุณสมบัติพิเศษและมนุษย์ เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากความพิเศษมานับนาน จะด้วยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุภาคของธาตุนี้อย่างชัดเจนแล้ว หรือ เป็นแค่เพียงการสังเกตการณ์ของคนรุ่นก่อนก็ตาม

เมื่อพูดถึงนาโนเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนี้ นวัตกรรมซิลเวอร์นาโน กลายเป็นในพรีเซนเตอร์ หลักของนาโนเทคโนโลยี เช่น การนำอนุภาคซิลเวอร์นาโนมาเคลือบผิวเส้นใยผ้าชนิดต่าง ๆ เพื่อนำมาทำเป็นเสื่อนาโนที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้โดยไม่ต้องนำไปซักหรือระบบกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศที่บรรจุอนุภาคซิลเวอร์นาโนลงในแผ่นกรองเพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคเช่นเดียวกัน รวมไปถึงการผสมสารซิลเวอร์นาโนลงในสีทาภายใน รถพยาบาลที่ต้องสัมผัสกับเชื้อโรคต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ สารละลายซิลเวอร์หรือเงิน สามารถนำมาใช้ในการทำลายเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราบางชนิดได้ แต่เนื่องจากเงินเป็นโลหะที่มีราคาแพงและจะถูกออกซิไดซ์จนกลายเป็นสีดำเมื่อทิ้งไว้เป็นเวลานานจึงทำให้เกิดข้อจำกัดในการใช้งานขึ้น เมื่อนาโนเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นมา นักวิทยาศาสตร์กลับให้ความสนใจกับธาตุซิลเวอร์ อีกครั้งด้วยเหตุผลที่ว่า ถ้าทำให้อนุภาคของเงินมีขนาดเล็กมาก ๆ จนสามารถแพร่ผ่านเข้าไปในผนังเซลล์ของแบคทีเรียได้ และออกฤทธิ์ทำลายเซลล์ของแบคทีเรียได้โดยใช้ปริมาณโลหะเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อนุภาคซิลเวอร์นาโนที่ผลิตได้จากการใช้นาโนเทคโนโลยีจะมีขนาดอนุภาคประมาณ 25 นาโนเมตร หรือประมาณ 1 ใน 1,000 ของขนาดเซลล์ของแบคทีเรีย หนึ่งใน

สมมุติฐานเกี่ยวกับกลไกการทำงานของอนุภาค ซิลเวอร์นาโน คือ เมื่ออนุภาคซิลเวอร์นาโน สัมผัสกับผนังเซลล์จะสามารถแพร่ผ่านเข้าไปในเซลล์ของแบคทีเรียหรือเชื้อราได้ จากนั้น อนุภาคซิลเวอร์นาโนซึ่งมีสมบัติเป็นกรดอ่อนจะเกิดปฏิกิริยากับโมเลกุลที่เป็นเบสอ่อนภายใน เซลล์ ซึ่งคือส่วนที่เรียกว่าหมู่ซัลไฟดริล (Sulphydryl group) ของเอนไซม์โปรตีนเอส (Proteinase) ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเมตาบอลิซึมของเซลล์ โดยหมู่ซัลไฟดริล (-SH) มีอะตอมของซัลเฟอร์เป็น องค์ประกอบจะจับตัวกับอนุภาคของเงิน ทำให้กระบวนการทำงานของเอนไซม์หยุดการทำงาน จนกระทั่งเซลล์ของแบคทีเรียหยุดการเจริญเติบโตและเสื่อมสภาพไปในที่สุด



ภาพที่ 2 Nano Silver

ที่มา : Archived, 2008.

ซิลเวอร์นาโนเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้จากนาโนเทคโนโลยี โดยการแยกโลหะเงินให้มีขนาดเล็กในระดับนาโนเมตรซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ มากมาย โลหะเงินมีสมบัติทางเคมีที่เป็นธาตุที่มีอิเล็กตรอนวงนอกสุดแค่เพียงตัวเดียว เมื่อทำให้เล็กลงในระดับนาโนเมตร โลหะเงินจะแตกตัวทำให้เกิดเป็นประจุเงินแขวนลอย (silver colloid) ขึ้น อนุภาคนาโนจึงสามารถแทรกซึมเข้าไปสู่ผนังของแบคทีเรียโดยจะเข้าไปจับกับหมู่ Sulphydryl (-SH) ของเอนไซม์ในแบคทีเรียและทำให้แบคทีเรียตายลงไปในที่สุด ในทางวิทยาศาสตร์พบว่า อนุภาคเงิน สามารถฆ่าจุลชีพได้มากถึง 600 กว่าชนิด ด้วยคุณสมบัติที่สามารถกำจัดเชื้อโรค เชื้อจุลินทรีย์ได้เป็นอย่างดี อันเป็นคุณลักษณะเฉพาะของโลหะเงิน จึงนำเอาอนุภาคเงินมาแยกย่อยให้เป็นอนุภาคที่มีความเล็กลงระดับนาโนเมตรซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิว ยิ่งทำให้คุณสมบัติของเงินเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


2.2.2.2 ซิลเวอร์นาโนกับงานอุตสาหกรรม

ปัจจุบันมีการนำซิลเวอร์นาโนไปใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่นผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภคต่าง ๆ อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยการเคลือบผนังป้องกันเชื้อโรคและเชื้อราในตู้เย็น เป็นต้น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซิลเวอร์นาโน เช่น

1) กลุ่มสิ่งทอ เป็นอุตสาหกรรมที่นิยมนำซิลเวอร์นาโนมาใช้ประโยชน์ เช่น การกำจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นได้ในเสื้อผ้าที่สวมใส่ จากงานวิจัยพบว่า การผสมซิลเวอร์นาโนลงในเนื้อผ้า เมื่อมีการใช้งานและผ่านการซักไปได้ระยะหนึ่งแล้ว ซิลเวอร์นาโนจะมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์จำพวก *E. Coli* และ *Staphylococcus aureus* ได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังนิยมนำซิลเวอร์นาโนไปประยุกต์ใช้ในการผลิตผ้ากันน้ำ ในการผสมซิลเวอร์นาโน ลงในเส้นใยผ้ามักจะใช้อัตราส่วนของซิลเวอร์นาโนที่ 1 ส่วน ต่อ เส้นใยผ้า 1 ล้านส่วน ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณเล็กน้อยมากแต่เพียงพอต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและจุลินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยระงับกลิ่นเหม็นอีกด้วย

2) เครื่องใช้ไฟฟ้า มีการนำซิลเวอร์นาโนมาใช้ในการผลิตตู้เย็น เพื่อช่วยรักษาความเย็น และอนุภาคจากซิลเวอร์นาโนยังช่วยการยืดอายุของอาหารที่เก็บไว้ในตู้เย็นเพิ่มขึ้น หรือ การนำเทคโนโลยีซิลเวอร์นาโนมาใช้ในการผลิตเครื่องซักผ้าก็ยิ่งช่วยให้เครื่องซักผ้ามีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นเพราะ โดยปกติที่อนุภาคของเงินสามารถกำจัดแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์ได้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว เป็นต้น

3) กระบวนการผลิตมีผลต่อความคงตัวของอนุภาคซิลเวอร์ที่นำมาผสมในเส้นใยทอผ้า ดังเช่น ผู้ผลิตบางรายที่ไม่มีความพิถีพิถันในกระบวนการผลิตมากพอ อาจส่งผลเสียต่อคุณภาพของผ้า ซึ่งทดสอบได้โดยนำผ้าที่ผลิตจากเทคโนโลยีซิลเวอร์นาโน มาทดสอบ โดยการซักด้วยน้ำเปล่า ถ้าในการซักครั้งแรกมีการปล่อยอนุภาคเงินที่เจือผสมอยู่ในเส้นใยผ้าออกมาจนเกือบหมดหรือ อาจมีอนุภาคซิลเวอร์หลุดลอกออกมาเป็นจำนวนมากเกิดขึ้น แสดงว่ากระบวนการผลิตไม่เหมาะสม แต่ถ้าไม่พบการปนเปื้อนของอนุภาคซิลเวอร์ออกมาเลยในน้ำล้าง แสดงว่าอนุภาคซิลเวอร์มีความคงตัวดีกว่า ดังนั้น การนำเทคโนโลยีซิลเวอร์นาโนมาใช้ต้องมีกระบวนการผลิตที่รัดกุมเหมาะสม



ภาพที่ 3 อนุภาคของซิลเวอร์นาโนที่แทรกอยู่ในเส้นใยผ้า

ที่มา : Archived, 2008

การมีอนุภาคซิลเวอร์นาโนในระบบนิเวศมากเกินไป อาจส่งผลเสียกับระบบนิเวศได้เช่นกัน เนื่องจาก ประสิทธิภาพของอนุภาคเงินในการกำจัดจุลินทรีย์ ไม่ได้จำแนกการกำจัด

เฉพาะเชื้อโรคที่ไม่มีประโยชน์เท่านั้น แต่ในทางกลับกันอนุภาคเงินยังกำจัดแบคทีเรียที่มีความจำเป็นในระบบนิเวศด้วย เช่น การทำลายแบคทีเรียบางชนิดที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อราอาจส่งผลกระทบต่อแบคทีเรียที่ทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ในดิน หรือการผันกลับไปเพิ่มความต้านทานให้แก่แบคทีเรียบางชนิดทำให้ยากต่อการทำลายมากขึ้น

อนุภาคนาโนของซิลเวอร์หรือโลหะเงิน สามารถพบมากได้ขึ้นในผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภคต่าง ๆ เช่น การบรรจุหีบห่ออาหาร สิ่งทอที่ต้านทานการเกิดกลิ่น อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงผ้าปิดแผล ทำให้เริ่มมีการตระหนักถึงความเสี่ยงของอนุภาคซิลเวอร์นาโนต่อการเป็นพิษต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ที่มีความเป็นไปได้ว่าอนุภาคซิลเวอร์นาโนจะส่งผลกระทบต่อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินและน้ำ หรือทำให้แบคทีเรียที่มีโทษมีต้านทานในการยับยั้งต่อซิลเวอร์นาโน ด้วยเหตุที่ซิลเวอร์นาโนมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี จึงเป็นไปได้ว่าซิลเวอร์นาโนอาจทำลายแบคทีเรียที่มีประโยชน์ที่อยู่ในระบบนิเวศน์ ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียในดินที่มีบทบาทสำคัญในการตรึงไนโตรเจนและย่อยสลายสารอินทรีย์ แบคทีเรียที่ช่วยรักษาน้ำให้สะอาดด้วยการนำไนเตรตออกจากการปนเปื้อนในแหล่งน้ำจากการใช้ปุ๋ยมากเกินไป สำหรับแบคทีเรียที่มีโทษ มีความเป็นไปได้ว่าซิลเวอร์นาโนอาจจะไปเพิ่มความต้านทานต่อการฆ่าเชื้อของแบคทีเรียที่เป็นอันตรายได้ และอาจต้านทานต่อยาฆ่าเชื้อที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วย

2.2.2.3 หลักการทำงานของนาโนซิลเวอร์ นาโนซิลเวอร์จะเกิด

ปฏิกิริยากับโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของเอ็นไซม์ ซึ่งใช้ในการดำรงชีพของแบคทีเรีย ปฏิกิริยาดังกล่าวจะทำลายผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ซึ่งส่งผลให้ดีเอ็นเอของแบคทีเรียหยุดทำงานและตายในที่สุด สำหรับผลกระทบต่อมนุษย์ พบว่า อนุภาคเงินที่เป็นประจุจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์ด้วยกัน แต่อนุภาคที่มีความเล็กระดับนาโนเมตรยังไม่มีการวิจัยที่ชี้ชัดถึงอันตรายต่อเซลล์ร่างกายของมนุษย์ว่าจะมีผลกระทบมากนักน้อยเพียงใด อนุภาคซิลเวอร์ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมแบบต่าง ๆ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในรูปของแร่ที่เกี่ยวข้องกับธาตุอื่น ๆ ซึ่งแม้แต่ในรูปแบบของก้อน ซิลเวอร์ก็เป็นอันตรายอย่างมากต่อปลา สำหรับ สัตว์น้ำพวกกุ้ง ปู ฟีชีบางชนิด รา และแบคทีเรีย อนุภาคซิลเวอร์สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ด้วยระดับความเข้มข้นที่ต่ำกว่าโลหะหนักชนิดอื่น ๆ และความเป็นพิษของซิลเวอร์นาโนมากกว่าของซิลเวอร์ในรูปแบบก้อน ซิลเวอร์มีความเป็นพิษสูงกว่าโลหะอื่นที่อยู่ในรูปของอนุภาคนาโนเช่นกัน การศึกษาในหลอดทดลอง (In vitro) แสดงให้เห็นว่าซิลเวอร์นาโนมีความเป็นพิษต่อเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ว่าจะเป็นเซลล์ตับ สเต็มเซลล์ และแม้แต่เซลล์สมอง ดังนั้น การใช้ประโยชน์จากซิลเวอร์นาโนในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ต้องศึกษาข้อมูลด้านพิษวิทยาและข้อมูลด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้แน่ชัดด้วย

2.2.3 ทิทาเนียมไดออกไซด์ (Titanium Dioxide) หรือไททาเนีย (Titania)

ไททาเนียมไดออกไซด์ มีสูตรโมเลกุล คือ TiO_2 มีสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำในรูปผลึกและเป็นสารโฟโตคะตะลิสต์ (Photocatalyst) ที่สามารถถูกเร่งปฏิกิริยาได้ด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ต จึงสามารถนำมาใช้กำจัดทั้งสารอินทรีย์ และ อนินทรีย์ในน้ำ อากาศและสิ่งมีชีวิต สำหรับการบำบัดน้ำเสียหรือเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการฆ่าเชื้อโรคให้กับสิ่งทอ เป็นต้น

การเพิ่มสมบัติการฆ่าเชื้อโรคให้กับสิ่งทอ ได้ริเริ่มขึ้น เมื่อ Walid และคณะ ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์จาก The Hong Kong Polytechnic University ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศฮ่องกงในปี 2003 ให้ทำการพัฒนานาโนเทคโนโลยีสำหรับการผลิตวัสดุที่สามารถทำความสะอาดหรือกำจัดสิ่งสกปรกได้ด้วยตัวเอง ซึ่งสารเคมีที่มีสมบัติในการกำจัดสิ่งสกปรกได้ คือ ทิทาเนียมไดออกไซด์ โดยเริ่มจากการจุ่มผ้าลงในสารละลายที่มีไททาเนียมไดออกไซด์ จากนั้นจึงนำไปผ่านเครื่องอัดรีดเพื่อรีดเอาสารละลายส่วนเกินออก และนำไปทำให้แห้ง แล้วนำไปผ่านกระบวนการไฮโดรเทอร์มัล (Hydrothermal) และต้มผ้าในน้ำเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ผ้าที่ได้จากกระบวนการจะมีสารเคมีที่ประกอบด้วยไททาเนียมไดออกไซด์เคลือบอยู่บนเส้นใยด้วยความหนาประมาณ 50 นาโนเมตร ซึ่งสามารถเกาะติดได้ดีบนเส้นใยฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์ และ วัสดุอื่น ๆ เช่น พลาสติก และ ไม้ เป็นต้น ชั้นของสารเคลือบจะมีสมบัติในการย่อยสลายสารอินทรีย์ กลิ่น แบคทีเรีย และ สารพิษ เช่น ฟออร์แมลดีไฮด์ ดังนั้น ทิทาเนียมไดออกไซด์ จึงเป็นสารกึ่งตัวนำที่มีคุณสมบัติพิเศษในการฆ่าเชื้อโรค อีกทั้งยังไม่เป็นสารพิษ

2.3 นาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติ

2.3.1 ไบบัว (แสดงดังภาพที่ 4)

การที่ไบบัวมีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำ เพราะว่า พื้นผิวของไบบัวมีลักษณะคล้ายกับหนามขนาดเล็กจำนวนมากสาลเรียงตัวกระจายอยู่อย่างเป็นระเบียบ โดยที่หนามขนาดเล็กเหล่านี้ยังมีปุ่มเล็ก ๆ ที่มีขนาดในช่วงระดับนาโนเมตรและเป็นสารที่มีคุณสมบัติคล้ายขี้ผึ้งซึ่งไม่ชอบน้ำ



ภาพที่ 4 นาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติจากใบบัว

ที่มา : Reangchai, 2010.

เคลือบอยู่ภายนอกอีกด้วย จึงทำให้น้ำที่ตกลงมาบนใบบัวมีพื้นที่สัมผัสน้อยมาก และไม่สามารถซึมผ่านหรือกระจายตัวแผ่ขยายออกในแนวกว้างบนใบบัวได้ ดังนั้น น้ำจึงต้องม้วนตัวเป็นหยดน้ำขนาดเล็กกลิ้งไปรวมกันอยู่ที่บริเวณที่ต่ำที่สุดบนใบบัว นอกจากนี้ สิ่งสกปรกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผงฝุ่น เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา ก็ไม่สามารถเกาะติดแน่นอยู่กับใบบัวได้เช่นกัน เพราะว่ามีพื้นที่สัมผัสกับใบบัวได้แค่เพียงบริเวณปลายยอดของหนามเล็ก ๆ แต่ละอันเท่านั้น ดังนั้น เมื่อเวลาที่มีน้ำตกลงมาสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่บนใบบัวก็จะหลุดติดไปกับหยดน้ำอย่างง่ายดาย จึงทำให้ใบบัวสะอาดอยู่ตลอดเวลา

นักวิทยาศาสตร์จึงได้นำหลักการของน้ำกลิ้งบนใบบัว (Lotus effect) มาใช้ในการสังเคราะห์วัสดุชนิดใหม่เลียนแบบคุณลักษณะของใบบัว หรือการนำไปประยุกต์ใช้เป็นสีทาบ้านที่สามารถไม่เปียกน้ำและสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ รวมไปถึงการพัฒนาเป็นเสื้อผ้ากันน้ำไว้รอยคราบสกปรก

2.3.2 เปลือกหอยเป่าฮือ (นาโนเซรามิกส์) (แสดงดังภาพที่ 5)



ภาพที่ 5 นาโนเซรามิกส์จากเปลือกหอยเป่าฮือ

ที่มา : Reangchai, 2010.

สารเคมีที่เป็นองค์ประกอบหลักของเปลือกหอยเป่าหื้อ คือ แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO_3) ซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกันกับชอล์กเขียนกระดาน อย่างไรก็ตาม ลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของเปลือกหอยและชอล์กมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยที่ชอล์กจะเปราะ หักง่าย เป็นผงฝุ่นสีขาว แต่เปลือกหอยจะมีลักษณะเป็นมันวาวและมีความแข็งแรงสูงมากที่เป็นเช่นนี้เพราะการจัดเรียงตัวในระดับโมเลกุลของแคลเซียมคาร์บอเนตที่พบในชอล์กและเปลือกหอยมีความแตกต่างกันมาก โดยเมื่อใช้กล้องขยายกำลังสูงส่องดูโครงสร้างระดับโมเลกุลของเปลือกหอยเป่าหื้อ พบว่า การจัดเรียงตัวของโมเลกุลแคลเซียมคาร์บอเนตมีลักษณะคล้ายเป็นกำแพงอิฐก่อที่เรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ โดยที่ก้อนอิฐขนาดนาโนแต่ละก้อนนี้จะเชื่อมติดกันด้วยกาวที่เป็นโปรตีนและพอลิแซคคาไรด์ จากโครงสร้างที่จัดเรียงกันอย่างเป็นระเบียบจึงทำให้เปลือกหอยเป่าหื้อมีความทนทานต่อแรงกดกระแทกมาก ตัวอย่างเช่น การใช้ก้อนหุบไม่แตกเป็นดิน เปลือกหอยเป่าหื้อจึงเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการอธิบายคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุต่าง ๆ ที่มีองค์ประกอบเป็นสารเคมีชนิดเดียวกันทุกประการ แต่มีสมบัติเปลี่ยนแปลงไปตามการจัดเรียงตัวของโครงสร้างในช่วงนาโน เช่น โมเลกุลและอะตอม ดังนั้น นักนาโนเทคโนโลยีจึงสามารถใช้ความรู้นี้ในการสร้างวัสดุใหม่ๆ ให้มีคุณสมบัติต่างไปจากเดิมได้

2.3.3 ไยแมงมุม (แสดงดังภาพที่ 6)



ภาพที่ 6 นาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติจากใยแมงมุม
ที่มา : Reangchai, 2010.

แมงมุมเป็นสัตว์เพียงชนิดเดียวที่สามารถสร้างและปั่นทอเส้นใยได้ โดยที่ใยแมงมุมเป็นเส้นใยที่มีความแข็งแรงและเหนียวมาก ใยแมงมุมสามารถหยุดแมลงที่บินด้วยความเร็วสูงสุดได้ โดยที่ใยแมงมุมไม่ขาด นักวิทยาศาสตร์ พบว่า แมงมุมมีต่อมพิเศษที่สามารถหลั่งโปรตีนที่ละลายในน้ำได้ชนิดหนึ่งมีชื่อว่า ไฟโบรอิน (Fibroin) โดยเมื่อแมงมุมหลั่งโปรตีนชนิดนี้ออกมาจากต่อม แล้วโปรตีนจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นของแข็ง ซึ่งแมงมุมจะใช้ขดกทอโปรตีนเหล่านี้ให้เป็นเส้นใยที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งก็คือใยแมงมุมนั่นเอง บริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งสามารถสร้างเส้นใยที่เลียนแบบใยแมงมุมได้ โดยการตัดต่อยีนที่ควบคุมการสร้าง

โปรตีนไฟโบรอินจากแมงมุม แล้วนำไปใส่ไว้ในโครโมโซมของแพะ เพื่อให้แพะมีโปรตีนใยแมงมุม ก่อนที่จะแยกโปรตีนออกมาแล้วปั่น ทอเป็นเส้นใยเพื่อใช้ในการผลิตเสื้อผ้า กระสุนที่แข็งแรงแต่มิน้ำหนักเบา โดยเส้นใยที่สร้างขึ้นนี้มีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กถึงห้าเท่า เมื่อน้ำหนักเท่ากัน นอกจากนี้ยังสามารถนำใยแมงมุมไปใช้เป็นเส้นใยผ้ารักษาแผลสดได้อีกด้วย

2.4 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์นาโน

2.4.1 เสื้อกันแบคทีเรีย

เสื้อกันแบคทีเรีย จัดว่าเป็นเสื้อเพื่อสุขอนามัยของคนรุ่นใหม่อีกแบบหนึ่ง เพราะได้เพิ่มคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันเชื้อแบคทีเรียด้วยอนุภาคนาโน ที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ อนุภาคนาโนเหล่านี้ ได้แก่ อนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ อนุภาคซิงค์ออกไซด์ และอนุภาคเงินนาโน เป็นต้น

ไททาเนียมไดออกไซด์ และซิงค์ออกไซด์ จัดเป็นสารประเภทโฟโตคะตะลิสต์ ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและกำจัดกลิ่นได้ก็ต่อเมื่อมีแสง เข้ามาร่วมด้วย ดังนั้น ถ้ามีเสื้อนาโนที่เคลือบด้วยไททาเนียมไดออกไซด์หรือซิงค์ออกไซด์แล้ว หลังจากสวมใส่จะต้องเอาเสื้อมาตากแดด เพื่อให้แสงแดดช่วยทำความสะอาด โดยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ แต่ไททาเนียม - ไดออกไซด์และซิงค์ออกไซด์ ไม่สามารถทำให้คราบต่าง ๆ ที่เปื้อนบนเสื้อผ้าหายไปได้ หากเสื้อตัวนั้นมีคุณสมบัติกันน้ำร่วมด้วยอาจไม่ต้องเปลืองแรงซัก จะเป็นการประหยัดน้ำ และประหยัดเวลาได้ด้วย

อนุภาคเงินนาโน หรือ นาโนซิลเวอร์ เป็นสารระดับนาโนเมตร ที่นิยมนำมาใช้เพื่อเพิ่มคุณสมบัติฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนเสื้อผ้า เมื่อเชื้ราและแบคทีเรียปนเปื้อนบนเสื้อที่มีเงินนาโนเคลือบอยู่ อนุภาคเงินจะซึมผ่านผนังเซลล์ของแบคทีเรียเข้าไปทำปฏิกิริยากับสารบางตัวที่เยื่อเซลล์แบคทีเรีย และขัดขวางการแบ่งตัวของดีเอ็นเอ จึงทำให้เชื้อแบคทีเรียตายลง

การทำงานของอนุภาคเงินนาโน ไม่จำเป็นต้องมีแสงเข้ามาช่วย ดังนั้น เสื้อนาโนซิลเวอร์ จึงไม่จำเป็นต้องเอาไปตากแดด เพื่อกระตุ้นการฆ่าแบคทีเรีย แต่ถ้าหากมีคราบเลอะเทอะ อยู่จำเป็นต้องนำไปซัก เช่นเดียวกับไททาเนียมไดออกไซด์

2.4.2 เสื่อกันน้ำ

ปัจจุบันมีการนำสิ่งทอกันน้ำมาตัดเย็บเป็นเสื้อแจ็กเก็ต เนคไท และผ้าพันคอ กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งทำให้เสื้อผ้าสิ่งทอสามารถป้องกันการเกิดคราบน้ำชา กาแฟ หรืออาหาร ที่อาจหกเลอะเทอะบนเสื้อผ้าได้ ทั้งนี้ คุณสมบัติกันน้ำดังกล่าวคล้ายกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เรียกว่า " น้ำกลิ้งบนใบบัว " ซึ่งเกิดจากความขรุขระบนพื้นผิว และการเคลือบของสารคล้ายจีฟังก์บนผิวใบบัวอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดพื้นที่ผิวสัมผัสของน้ำกับพื้นผิวใบบัว น้ำจึงกลิ้งบนใบบัวได้ ดังนั้น จึงสังเกตได้ว่าใบบัวจะ " สะอาด " ตลอดเวลา และแม้จะเปื้อนฝุ่นหรือโคลน แต่เมื่อฝนตก น้ำฝนก็จะสามารถชะล้างฝุ่นและสิ่งสกปรกออกไปได้เป็นอย่างดี

จากความรู้ดังกล่าวผสมผสานกับนาโนเทคโนโลยีจึงทำให้สามารถจำลองการทำงานของปรากฏการณ์ " น้ำกลิ้งบนใบบัว " ขึ้น โดยการทำให้พื้นผิวของเสื้อผ้าที่สวมใส่มิถึลักษณะขรุขระ และเคลือบด้วยสารที่ไม่ชอบน้ำ จึงทำให้ไม่เกิดคราบน้ำชา หรือกาแฟ ที่หกเลอะเทอะขึ้นบนเสื้อผ้าได้

2.4.3 เสื่อกัน ยูวี

สารที่นิยมใช้ในการป้องกันรังสียูวี มี 2 ชนิด ได้แก่ ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) และ ไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO₂) ซึ่งสารเหล่านี้เมื่ออนุภาคมีขนาดเล็กลงจนถึงในระดับนาโนเมตร จะสามารถสะท้อนแสงและรังสียูวีได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากสารในระดับนาโนเมตรมีพื้นที่ผิวเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง อีกทั้งยังโปร่งแสง มีลักษณะใส แต่สามารถป้องกันได้ทั้ง UVA และ UVB (ซึ่งมีขนาดความยาวคลื่นระหว่าง 280-400 นาโนเมตร) จึงมักนิยมใช้ผสมในครีมกันแดด และเมื่อนำสารดังกล่าวมาเคลือบบนเส้นใยหรือผ้าฝืน เราก็จะสามารถผลิตเสื้อกันรังสียูวีได้

2.4.4 เสื่อกันไฟฟ้าสถิตย์

สังเกตได้ว่าเวลาอากาศแห้ง เสื้อผ้าที่สวมใส่จะแนบกับผิวหนังเหมือนเกิดแรงดูดระหว่างผิวหนังกับเสื้อผ้าของเรา นั่นคือ การเกิดไฟฟ้าสถิตย์ มักเกิดกับเส้นใยที่ทำจากไนลอน และโพลีเอสเตอร์ เพราะเส้นใยเหล่านี้ดูดซับน้ำได้ไม่ดี ทำให้ชุดที่สวมใส่ดูไม่ดี ทำให้เสียบุคลิก และก่อความรำคาญให้กับเราอีกด้วยเราจะใช้อะไรในการลดไฟฟ้าสถิตย์ เนื่องจากไฟฟ้าสถิตย์เกิดเมื่ออากาศแห้ง เส้นใยผ้าก็แห้งไปด้วย วิธีแก้ ทำได้โดยเพิ่มความชื้นนั่นเอง สารที่เพิ่มความชื้นในเนื้อผ้าได้แก่ สารหมู่ไฮดรอกซิล (OH), ไฮเลน นาโนซอล (Silane nanosol) สารที่มีสมบัตินำไฟฟ้า ซึ่งสามารถลดไฟฟ้าสถิตย์ที่สะสมในเนื้อผ้าได้ ได้แก่ ไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO₂), ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) และแอนติโมนีไดออกไซด์ (ATO)

นาโนเทคโนโลยีเพื่อการลดไฟฟ้าสถิตย์ในเนื้อผ้า ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ เช่น ใช้โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE-Dupont's Teflon) ในการเคลือบเส้นใยเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์โดยเฉพาะ หรือที่บริษัท Gore-Text ได้ใช้อนุภาคระดับนาโนเมตรที่นำไฟฟ้าได้ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต เป็นต้น แต่สำหรับประเทศไทยนั้น คุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ไม่เป็นที่นิยมนัก อาจจะเป็นเพราะเมืองไทยมีอากาศร้อนชื้น จึงทำให้ไม่มีปัญหาไฟฟ้าสถิตย์บนเนื้อผ้า เหมือนในประเทศเมืองหนาว

2.4.5 เสื้อกันยับ

เสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดซึ่งนอกจากประหยัดเวลาในการรีดผ้าแล้ว ยังเป็นการช่วยชาติประหยัดพลังงานทางอ้อมได้อีกด้วย ผ้าฝ้าย และผ้าไหม เป็นเนื้อผ้าที่สวมใส่สบาย แต่ยับง่ายเรามีวิธีการอย่างไรช่วยให้ผ้าทั้งสองชนิดยังใส่สบายเหมือนเดิมแต่ยับน้อยลง วิธีการเดิมๆ เพื่อกันเสื้อยับย่นนั้น คือ การใช้เรซิน แต่วิธีนี้ยังมีข้อจำกัด เนื่องจากการใช้เรซินทำให้ผ้าแข็งกระด้างขึ้น การซักน้ำไม่ดี และทำให้ผู้สวมใส่อึดอัด เนื่องจากอากาศถ่ายเทไม่สะดวก

นาโนเทคโนโลยีช่วยลดข้อจำกัดตรงนี้ได้ ด้วยการใส่ ไททาเนียมไดออกไซด์ กับผ้าฝ้ายและนาโนซิลิกา กับผ้าไหม เนื่องจากไททาเนียมไดออกไซด์เป็นสารที่ทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างเส้นใยเซลลูโลสในเนื้อผ้าฝ้ายได้ ส่วนนาโนซิลิกาผสมกับสารกระตุ้นมาเลอิกแอนไฮไดรด์ (Maleic Anhydride) สามารถช่วยป้องกันการยับในผ้าไหมได้

2.4.6 เสื้อกันร้อน กันหนาว

เสื้อกันร้อน กันหนาว หมายถึงใส่ในที่ร้อนก็ไม่ร้อน ใส่ในที่เย็นก็ไม่หนาว ซึ่งสามารถทำได้โดยการบรรจุอนุภาคนาโนที่เรียกว่า PCM (Phase Change Materials) ซึ่งมีความสามารถในการดูดซับความร้อนได้มากกว่าน้ำหนักสิบเท่า สมมติเราใส่เสื้อผ้าที่มีอนุภาคนาโน PCM ในเนื้อผ้าออกไปภายนอกอาคารที่มีอุณหภูมิต่ำ ความร้อนที่สะสมอยู่ในอนุภาค PCM จะค่อยๆ ปล่อยออกมาจากเนื้อผ้าและให้ความอบอุ่นแก่เรา ในขณะที่เดียวกันหากเราเข้าไปในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง อนุภาค PCM จะเริ่มกระบวนการสะสมความร้อนเข้าไปในตัวเอง ทำให้ผู้สวมใส่ยังรู้สึกเย็นอยู่

2.4.7 เสื่อกันลม กันชื้น

ผ้าฉลาดต้องสามารถกันฝน กันหิมะซึมเข้ามา ในขณะที่เดียวกันก็ปล่อยให้ความอับชื้นที่ผิวของผู้สวมใส่สามารถระเหยออกไปได้ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้เมมเบรนที่มีรูขนาดนาโน ซึ่งกันอนุภาคของเม็ดฝน หยดน้ำ และหิมะไม่ให้เข้ามา แต่ไอน้ำของความชื้น หรือ กลิ่นอับภายในซึ่งมีขนาดเล็กกว่าสามารถระเหยออกไปได้

2.4.8 คุณสมบัติอื่นๆ

คุณสมบัติอื่นๆ เช่น ป้องกันอาวุธเชื้อโรค กันกระสุน เปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อม (อำพรางตัวเองได้) เป็นความสามารถพิเศษที่เพิ่มเข้ามาสำหรับใช้ในทางทหาร ซึ่งเป็นหัวข้อวิจัยของสถาบันนาโนเทคโนโลยีทหาร ดังที่กล่าวมาข้างต้น (ศิริเกียรติ, 2542)

2.5 คุณสมบัติของผ้า

2.5.1 คุณสมบัติผ้าฝ้าย

ฝ้ายเป็นเส้นใยธรรมชาติจากพืชที่นิยมกันมากที่สุด คุณสมบัติมีเหนือกว่าเส้นใยอื่น ๆ คือมีความงดงาม คงทน และสวมใส่สบาย ย้อมสีติดง่าย ทำให้สีสวยสด ง่ายแก่การซัก รีด ผ้าฝ้ายที่ผ่านกรรมวิธีตกแต่งแล้วจะไม่ยับ ไม่ย่น มีความเหนียวแน่น ไม่หลุดลุ่ยง่าย จากการทดลองผ้าฝ้ายทนทานต่อการขัดถูได้ดีกว่าเส้นใยชนิดอื่น ดังนั้นผ้าฝ้ายยังเปียกก็ยังไม่ทนต่อสารเคมีที่เป็นด่างได้ดี ถ้ายืดความร้อนได้ดี ทนทานต่อความร้อน ผ้าฝ้ายจึงเหมาะสำหรับอากาศทั้งร้อนและหนาว สวมใส่สบาย ไม่ร้อน ซักรีดง่าย ดูดซึมน้ำและความชื้นได้ดี และฝ้ายยังย้อมสีติดง่าย ทำให้ได้ผ้าฝ้ายที่สวยงามมากมาย (นวลแข, 2542) ฝ้ายที่อยู่ในสภาพเปียกชื้น และอับจะไม่ทนต่อเชื้อเห็ดราโดย ราดำ จะขึ้นได้ง่ายบนฝ้าย ทำให้เกิดจุดดำฝังแน่นในเส้นใย แบคทีเรียจะทำให้เสื้อผ้าที่หมักแช่ไว้นาน ๆ มีกลิ่นเหม็น และเปื่อยขาดได้ง่าย (มณฑา, 2541) ตัวมอด ตัวด้วงไม่กัดกินฝ้าย แต่แมลงบางชนิด เช่นตัวสามง่ามจะชอบกัดกินฝ้าย โดยเฉพาะผ้าที่ลงแป้ง

2.5.2 คุณสมบัติผ้าพอลิเอสเตอร์

เป็นเส้นใยขาวนุ่ม เงามัน ดูดความชื้นได้น้อย น้ำหนักเบา ยับยากจับจีบถาวรได้หากใช้ไปนานๆ จะเกิดเป็นขุยได้ง่าย สามารถคืนตัวเมื่อยืดหรือถูกกดทับ ทนทานต่อการขัดถู ทนต่อแสงแดดได้ดี ถ้าถูกแสงนานๆก็จะทำให้ค่าความแข็งแรงลดลงเรื่อยๆถ้าอยู่หลัง

กระจกใสเส้นใยจะมีความทนทานต่อแสงได้มากกว่าเส้นใยอื่นๆ ทนต่อสารฟอกขาวได้ดี ชักรัดง่าย แห้งเร็ว ทนทานต่อตัวทำลายอินทรีย์ทุกชนิด โดยเฉพาะสารซักแห้งที่ใช้ในบ้าน ทนต่อมอดแมลง ปลวก มดได้ดี ทนทานต่อรา เชื้อแบคทีเรียบางตัวที่เติบโตบนผ้า และไม่มีความระคายเคืองต่อผิวหนัง (อภิชาติ, 2545)

2.5.3 คุณสมบัติของผ้าเรยอง (Rayon)

เรยอง (Rayon) หมายถึงเส้นใยที่ได้จากพอลิเมอร์ธรรมชาติ หรือกึ่งสังเคราะห์ (Semi synthetic fibers) เรียกว่า รีเจนเนอเรตเตด เซลลูโลส (Regenerated Cellulose)

เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ (semi-synthetic fiber) ส่วนใหญ่จะถูกเรียกรวมๆ ว่า เรยอง Rayon หรือวิสโคส Viscose ซึ่งได้มาจาก เซลลูโลสจากพืช (Cellulose pulp) ผ่านกระบวนการและสารเคมี เพื่อสกัดและปั่นออกมาเป็นเส้นใย ได้แก่ โมดอล เทนเซลไฮไฟ คุณสมบัติของผ้าเรยอง สวมใส่สบาย เพราะดูดความชื้นและระบายความร้อนได้ดี มีความทนทาน ทนความร้อน ยับง่าย (leerarudee, 2013.)

2.6 นวัตกรรมผ้าเคลือบ (Coated Textiles)

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งทอเทคนิค (Technical Textiles) เคหะสิ่งทอ (Home Textiles) และ เครื่องนุ่งห่ม (Apparel) ที่มีฟังก์ชันการใช้งานใหม่ๆ เริ่มมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติเหล่านี้ทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างเคมีของวัสดุสิ่งทอ การพัฒนาโครงสร้างของผ้า รวมทั้งการตกแต่งสำเร็จโดยใช้สารเคมีลงบนวัสดุที่ต้องการ ด้วยกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่พยายามลดการใช้สารเคมี การเคลือบผ้าจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าการตกแต่งสำเร็จแบบเดิม เช่น การจุ่มอัด ที่ใช้สารเคมีและน้ำจำนวนมาก นอกจากนี้เทคนิคการเคลือบผ้ายังประยุกต์ใช้กับการพัฒนาผ้าให้มีสองชั้น โดยการ laminate ผ้าสองชั้นที่มีมูลค่าไม่สูง มาเป็นผ้าสองชั้นที่มีมูลค่าสูงกว่า ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาเทคนิคการเคลือบจึงเป็นเรื่องที่ควรศึกษาอย่างยิ่ง

เทคโนโลยีการเคลือบนั้นมีการนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างกว้างขวาง ซึ่งสามารถทำได้โดยการนำสารมาเคลือบบนผิวของวัสดุ ทำให้แห้งแล้วยึดติดอยู่บนผิวของวัสดุด้วยความร้อน โดยสารที่จะนำมาเคลือบนั้นต้องอยู่ในรูปของสารละลายที่มีความหนืดพอสมควร และเมื่อให้ความร้อนจะต้องเกิดเป็นฟิล์มเคลือบอยู่บนผิวของวัสดุ

นอกจากความหลากหลายของสารเคมีหรือพอลิเมอร์ที่สามารถใช้ได้แล้ว ในส่วนของเทคนิคการเคลือบผ้ายังมีหลายวิธี โดยจุดประสงค์หลักคือการทำให้สารเคมีที่ต้องการ ไปอยู่บนพื้นผิวของวัสดุนั้น โดยสามารถควบคุม % Pick-up ได้อย่างแน่นอนซึ่งมีวิธีการที่ทราบกันดีก็คือ

2.6.1 Lick roll การเคลือบด้วยวิธีนี้ ผ้าจะผ่าน roller ที่มีสาร coating ซึ่งมีการควบคุมความสม่ำเสมอของสารโดยการใช้นิมิตปาด วิธีนี้เหมาะกับสารเคมีที่มีความหนืด

2.6.2 Knife coating วิธีนี้ สารที่นำมาเคลือบจะสัมผัสกับผ้าโดยตรง และใช้นิมิตปาดเป็น ส่วนที่ควบคุมความหนาของสาร ซึ่งวิธีนี้เหมาะกับผ้าที่ค่อนข้างมีความหนา

2.6.3 Gravure coating ใช้ Engraved roller วิ่งผ่านอ่างสารเคมี ทำให้สารเคมีเกาะติดบนช่องว่างของ roller สารเคมีส่วนเกินจะถูกปาดออกโดยนิมิตปาด เมื่อผ้าวิ่งผ่านระหว่าง Engraved roller และ Pressure roller สารเคมีจะถูกผ่านไปบนผ้า

2.6.4 Rotary screen coating การเคลือบด้วยวิธีนี้ใช้ประโยชน์จาก Screen ที่ตัดเป็นแนวโค้ง หรือ ม้วน และนำสารเคมีส่งผ่าน Screen เพื่อเคลือบไปบนผ้า

2.7 ตัวอย่างผ้าเคลือบ (Coated fabrics)

2.7.1 ผลลัพธ์ที่ 1 การพัฒนาการเคลือบผ้าให้มีคุณสมบัติกันน้ำ จากการทดสอบ โดยลองหยดน้ำลงไปบนผ้าทอที่ผ่านการเคลือบมาแล้ว ผลปรากฏว่าน้ำจะไม่ซึมลงบนผืนผ้าและไม่กระจายตัว แต่จะมีลักษณะเป็นก้อนกลมๆ เหมือนกับการหยดน้ำลงบนใบบัว และเมื่อกำหนดน้ำดูแล้วน้ำก็ไม่ซึมเข้าไปในผืนผ้า จึงสรุปได้ว่าผ้าที่ผ่านการเคลือบมาแล้วมีคุณสมบัติกันน้ำแบบ Water Proof โดยสารที่ทำให้เกิดคุณสมบัติป้องกันน้ำ ป้องกันสิ่งสกปรก คือ RUCO COAT FC-9000 แต่การเติม RUCO COAT FC-9000 ลงไปแค่ตัวเดียวจะทำให้ความสามารถในการยึดเกาะกับผืนผ้าไม่ดีนักจึงจำเป็นต้องเติม RUCO COAT FX-8005 ซึ่งทำหน้าที่เป็น Binder จึงทำให้ความสามารถในการยึดติดกับผืนผ้าดีขึ้น

2.7.2 ผลลัพธ์ที่ 2 การพัฒนาการเคลือบผ้าให้มีคุณสมบัติกันไฟ การเคลือบผ้าเพื่อเพิ่ม คุณสมบัติการหน่วงไฟ สารที่ทำให้มีคุณสมบัติหน่วงไฟคือ PEKOFILAM PES LJQ C เมื่อทำการเคลือบลงบนผืนผ้าแล้วนำมาทดสอบโดยการลองจุดไฟเผา ปรากฏว่า เมื่อจุดไฟลงไปที่ผืนผ้า ผ้าจะไม่ลุกติดไฟและไม่เกิดประกายไฟ เพียงแต่ผ้าจะเปลี่ยนเป็นสีดำ เพราะสารเคมีดังกล่าวเป็นสารหน่วงไฟประเภทฟอสฟอรัส จะสลายตัวเป็นกรดฟอสฟอริก ซึ่งกรดที่เกิดขึ้นนี้จะไปเอสเทอร์ฟายหมู่คาร์บอกซิลของเซลลูโลสทำให้เกิดชั้นของของเหลวที่มีความหนืดปกคลุมพื้นผิวของวัสดุสิ่งทอ เพื่อป้องกันพื้นผิวชั้นในจากเปลวไฟและออกซิเจน สารหน่วงไฟชนิดนี้ยังทำหน้าที่เป็นกรดลูอิส (Lewis acid) ซึ่งจะเกิดการสร้างชั้นของ Char ซึ่งชั้นของ Char นี้จะไปป้องกันวัสดุสิ่งทอจากความร้อน เปลวไฟ และออกซิเจน นอกจากนี้ยังเกิดแก๊สเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถเจือจางแก๊สที่ติดไฟได้ง่ายบนผ้าเส้นใยพอลิเอสเตอร์ได้ ทำให้วัสดุติดไฟยาก

2.7.3 ผลลัพธ์ที่ 3 การพัฒนาการเคลือบผ้าให้มีคุณสมบัติกันแบคทีเรียการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ ในการป้องกันเชื้อแบคทีเรียด้วยอนุภาคสารซิงค์ออกไซด์ ซึ่งจัดเป็นสารประเภท

“โฟโตคะตะลิสต์” มีความสามารถในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และกำจัดกลิ่นได้ โดยอาศัยแสงอาทิตย์เป็นตัวร่วม ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ทำการเคลือบด้วยสารซิงค์ออกไซด์ เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งแล้วเกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ให้นำผลิตภัณฑ์นั้นมาตากแดด เพื่อให้แสงแดดช่วยทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่น นอกจากนี้การใส่กลิ่นน้ำมันหอมระเหยเข้าไปบนผลิตภัณฑ์ยังช่วยให้ผู้ที่อยู่ใกล้เกิดความผ่อนคลาย (Aromatherapy) อีกทั้งช่วยกลบกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วย ผ้าที่พัฒนาสามารถผ่านการทดสอบ Anti-bacteria ตามมาตรฐาน AATCC 147 เกิด Clear Zone เป็นที่น่าพอใจ เทคโนโลยีการเคลือบผ้า นั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์นำร่องทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ ผ่านการทดสอบเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้สามารถนำไปทำสิ่งทอเทคนิคได้หลากหลาย เช่น ผ้าคลุมหลังคา เพื่อป้องกันแสงยูวี หรือทำสิ่งทอห่อหุ้มอาคาร เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำจากภายนอก อาจทำการเคลือบผ้าเพื่อทำเป็นฉนวนกันความร้อน หรือแผ่นป้ายโฆษณาที่สามารถเรืองแสงได้ เพื่อให้เป็นที่สังเกตเห็นได้ง่ายในเวลากลางคืน นอกจากนี้ยังเพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้เคหะสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ได้อีกด้วยทั้งนี้ขึ้นกับความคิดสร้างสรรค์ของนักวิจัยพัฒนาและผู้ประกอบการ (ชาญชัย, 2553)

2.8 เครื่องแต่งกายผู้ประกอบการหรือเชฟ (Chef)

ผู้ประกอบการหรือเชฟ เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ปรุงอาหาร และมีการสัมผัสกับอาหารโดยตรง จึงต้องมีความรู้ด้าน โภชนาการ (Nutrition) และสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation) รวมไปถึงประสบการณ์และความชำนาญในวิชาชีพ เชฟในร้านอาหารหรือภัตตาคารเกือบทุกแห่งจะสวมใส่เครื่องแต่งกายที่มีรูปแบบเฉพาะ (Uniform) ซึ่งมีหน้าที่การใช้งานที่เหมาะสมแตกต่างกันไป เชฟและผู้สัมผัสอาหารทุกคนควรมีเครื่องแต่งกายที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานที่บ่งบอกตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย หมวก เสื้อคลุม ผ้าพันคอ และผ้ากันเปื้อน

เชฟ ควรสวมหมวก เสื้อคลุมแขนยาว ผ้าพันคอ กางเกง และรองเท้าที่ปกปิดร่างกาย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นกับอาหาร เครื่องแต่งกายเชฟควรเป็นสีอ่อน เพื่อให้สังเกตเห็นได้ง่ายถ้ามีรอยเปื้อนเกิดขึ้น เพราะรอยเปื้อนจะเป็นสาเหตุไปสู่การปนเปื้อนในอาหารได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายของผู้บริโภคและยังมีผลต่ออายุการเก็บรักษาของอาหารอีกด้วยผ้าที่ใช้ตัดเย็บชุดเชฟส่วนมากจะเป็นผ้าที่สามารถดูดซับความชื้นและระบายอากาศได้ดีเพื่อสะดวกต่อการสวมใส่

2.9 ความปลอดภัยในอาหาร

การกินอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ นอกจากต้องกินอาหารให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน ทั้งชนิดและปริมาณที่พอดีกับความต้องการของร่างกายแล้ว ยังควรคำนึงถึงความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารด้วย เพราะอาหารก็อาจเป็นพาหะหรือตัวนำอันตรายที่เรามองไม่เห็นเข้าสู่ร่างกาย พิษภัยที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพียงแค่คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย แล้วก็หายไปในระยะเวลาสั้น ๆ 1-3 วัน แต่ในบางกรณีอาจมีอาการรุนแรงและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ หรืออาจเกิดการสะสมของสารพิษแล้วทำให้เกิดได้เช่นกัน เป็นที่ทราบกันดีว่า การเจ็บป่วยของคนเราแต่ละครั้งมีผลกระทบต่อร่างกายและเศรษฐกิจทั้งของรัฐและผู้ป่วย รัฐต้องสร้างโรงพยาบาล ผลิตภัณฑ์ เกษษกรและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อรองรับการเจ็บป่วย ผู้ป่วยก็ต้องรับภาระค่ารักษาพยาบาล สิ้นเปลืองทั้งเวลาและเงิน โดยที่โรคอันเกี่ยวเนื่องกับระบบทางเดินอาหารจากอาหารเป็นพิษนั้น เราสามารถป้องกันได้เพราะสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการกินอาหาร เครื่องดื่ม และน้ำที่มีการปนเปื้อน ของเชื้อโรคหรือสารที่เป็นอันตราย ดังนั้นถ้าทุกคนรู้จักเลือกกินอาหารอย่างถูกสุขลักษณะเป็นประจำ ก็จะเป็นการดูแลตนเองให้ปลอดภัยได้ทางหนึ่ง ปัญหาความปลอดภัยจากการกินอาหารของคนไทยเกิดจากสาเหตุหลายประการ ซึ่งจะแบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ต่อไปนี้

2.9.1 การเกิดอาหารเป็นพิษเนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์

บางคนอาจเคยมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย หลังจากกินอาหารแล้ว 2-4 ชั่วโมง หรือ 4-12 ชั่วโมง ทั้ง ๆ ที่ขณะกินอาหารก็ดูน่ากิน ไม่บูดเน่า หรือเสื่อมคุณภาพแต่อย่างใด ที่เป็นเช่นนี้เพราะมีเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคปะปนในอาหารนั้น เนื่องจากจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า จุลินทรีย์มีหลายชนิดที่ทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ จุลินทรีย์แต่ละชนิดสามารถเจริญเติบโตในอาหาร อากาศ อุณหภูมิที่แตกต่างกัน บางชนิดเจริญได้ดีในที่เย็น เช่น อุณหภูมิตู้เย็น (4-10 องศาเซลเซียส) บางชนิดเมื่ออากาศร้อนอบอ้าวจะยิ่งเจริญได้ดี จุลินทรีย์แพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว บางชนิดยังสามารถสร้างสารพิษในอาหารด้วย แต่ยั้งโชคดีของคนเรา จุลินทรีย์เหล่านี้มักถูกทำลายเมื่อได้รับความร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้มให้อาหารสุก หรือใช้อุณหภูมิสูงมากกว่า 100 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าควรกินอาหารสุกใหม่ ๆ หรืออุ่นให้ร้อนก่อนจึงปลอดภัย

เชื้อจุลินทรีย์มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น น้ำ ดิน หรือมาจากความไม่สะอาด เช่น น้ำเสีย น้ำทิ้ง อุจจาระคน และสัตว์ ปะปนมากับน้ำที่คนเรานำมาใช้อุปโภค บริโภค ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ตามพื้นและแอมะมักมีจุลินทรีย์อยู่เสมอ ถ้าหากวางผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ที่ชำแหละแล้วไว้ตามพื้นบริเวณที่สุขลักษณะไม่ดีพอ จุลินทรีย์ก็ปนเปื้อนมากับอาหารได้ เชื้อจุลินทรีย์ที่มักเป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษที่พบได้บ่อย ๆ ได้แก่

- *Salmonella* , *Compylobactor* , *Shigella* ซึ่งอาจพบในดิน, สัตว์ปีก, ไข่, น้านมดิบ
- *Clostridium perfringens* มักพบในผัก ผลไม้ที่มีการสัมผัสกับดิน, อาหารที่เตรียมไว้ล่วงหน้า ครั้งละมาก ๆ เช่น น้ำเกรวี่ ซุปชิ้นต่าง ๆ
- *Listeria* พบในเนื้อสัตว์ดิบ, น้านมดิบ
- *Staphylococcus* ปกติพบในมนุษย์บริเวณผิวหนัง หู จมูก บริเวณแผลที่เป็นฝีหนอง ถ้าปะปนมากับอาหารจะสร้างพิษได้ ดังนั้นจึงป้องกันโดยการล้างมือให้สะอาดก่อนปรุง ก่อนกินอาหารทุกครั้ง ถ้ามีบาดแผลที่มือต้องปิดให้เรียบร้อย
- *Vibrio parahemolyticus* พบในสัตว์น้ำทะเล

เชื้อจุลินทรีย์บางชนิดนอกจากเจริญเติบโตในอาหารแล้วยังสร้างสารพิษ (Toxin) อีกด้วยที่พบว่ามีปัญหาในบ้านเราได้แก่ สารพิษอะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) ซึ่งพบมากในอาหารพวกถั่วลิสง ถั่วลิสงปน ข้าวโพด หอม กระเทียม ที่มีราขึ้น ดังนั้นก่อนกินอาหารเหล่านี้ควรพิจารณาให้ดีเสียก่อน

2.9.2 การเกิดสารประกอบที่เป็นอันตรายจากการผลิตหรือปรุงอาหาร

การปรุงอาหารโดยใช้ความร้อน เช่น ปิ้ง ย่าง เผา หรือรมควัน ที่คนไทยนิยมบริโภค ได้แก่ หมู ไก่ ปลา เนื้อโดยวิธีการย่าง หรือปิ้ง น้ำมันที่ไหลออกจากเนื้อสัตว์จะหยดลงบนถ่านที่ร้อนแดง แล้วถูกเผาไหม้กลายเป็นควัน ไปติดกับอาหารที่ปิ้งหรือย่างนั้น ในส่วนที่ไหม้เกรียมนี้มีรายงานพบว่าเป็นสารกลุ่ม Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่ง อาหารที่ทอดด้วยน้ำมัน ควรใช้น้ำมันใหม่ ๆ เสมอ เนื่องจากน้ำมันที่ใช้ซ้ำหลายครั้งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพและเคมีกล่าวคือ น้ำมันจะมีสีเข้มขึ้นจากสีเหลืองใสเป็นสีน้ำตาลเข้มหนืดข้นมากขึ้น และเกิดสารประกอบทางเคมีบางชนิดซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย

2.9.3 การใช้วัตถุเจือปนอาหารผิดวัตถุประสงค์หรือปริมาณไม่เหมาะสม

เนื่องจากวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากกินอาหารธรรมชาติปรุงแต่งแต่น้อย เป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารสำเร็จรูป นอกจากนี้การเพิ่มปริมาณ ผลผลิตของอาหารให้มากขึ้นเพียงพอกับจำนวนประชากร ทำให้มีการใช้สารเคมี เช่น ปุ๋ย สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช สารช่วยเร่งการเจริญเติบโตทั้งในพืช และสัตว์เลี้ยง การเก็บถนอมอาหารก็มีการเติมวัตถุเจือปนในอาหาร สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยของอาหาร ปัญหาที่พบมากในประเทศไทยได้แก่ การใช้วัตถุเจือปนปริมาณมากเกินไป เช่น ไนเตรทไนไตรท์ ใช้ใส่ในอาหารพวกเนื้อสัตว์ ในการทำไส้กรอก หมูแฮม เบคอน แหนม กุนเชียง เนื้อเค็ม เนื้อสวรรค์ เนื้อกระป๋อง วัตถุประสงค์ในการใส่เพื่อป้องกันเชื้อ *Clostridium botulinum* ผลิตสารพิษ *botulinum* ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ และทำให้เนื้อเปื่อยยุ่ย มีสีแดงคงทน ไนเตรทเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็นไนไตรท์ ๆ ร่วมกับเอมีนเกิดสารก่อมะเร็งไนโตรซามีนได้ (นิรนาม, 2010.)

2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาเทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์ ในเส้นใยสิ่งทอต่างๆ โดยการสร้างอนุภาคเงินขนาดนาโนในเส้นใยสิ่งทอด้วยวิธีการทำให้ซิลเวอร์ไอออนเกิดการเปลี่ยนรูปกลายเป็นอนุภาคโลหะซิลเวอร์ หรือเงินขึ้นภายในเส้นใย ซึ่งอนุภาคเงินนี้จะมีขนาดประมาณ 100 นาโนเมตร หรือต่ำกว่านั้น เพื่อให้มีสมบัติยับยั้งเชื้อรา จุลินทรีย์ และมีความคงทนต่อการซัก โดยเป็นกระบวนการใหม่ที่ทำได้ง่ายภายในขั้นตอนเดียว จากการวิจัยพบว่า ผ้าที่ผ่านการตกแต่งจะมีความคงทนต่อการซักได้ดีเมื่อผ่านการซักซึ่งเทียบเท่ากับ การซักด้วยมือ 30 ครั้งแล้ว ผ้ายังสามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ ได้มากกว่า 99 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถใช้ได้กับสิ่งทอที่อยู่ในรูปของเส้นใย เส้นด้าย ผ้าผืน เครื่องนุ่งห่ม หรือวัสดุที่ทำจากเส้นใยที่อาจจัดอยู่ในประเภทเส้นใย ธรรมชาติ หรือเส้นใยประดิษฐ์ เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ชุดกีฬา ชุดชั้นใน ถุงเท้า เสื้อผ้า สิ่งทอทางการแพทย์ นอกจากนี้ในแง่ของความปลอดภัยของการใช้งาน พบว่าโลหะเงิน มีความปลอดภัยต่อการใช้งานมากกว่า สารประกอบของเงิน เนื่องจากฤทธิ์ในการทำลายจุลินทรีย์ของโลหะเงินไม่มีผลกระทบต่อเซลล์ของสัตว์ชั้นสูง หรือเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โลหะเงินจึงสามารถนำมาใช้เพื่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ใน สิ่งทอได้ (ปราณี และคณะ, ม.ป.ป.)

บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด มหาชน บริษัท สาลี คัลเลอร์จำกัด และบริษัท นาโนไซน์ จำกัด ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยไนลอนย้วยยั้งเชื้อแบคทีเรียในกระบวนการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ พบว่า เส้นใยไนลอน 6 ที่ผสมสาร Nano-Zinc oxide สามารถใช้ผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และถุงเท้า ซึ่งการฉีดเส้นใยที่ผสมสารอนุภาคนาโน มีกระบวนการผลิตทางด้านการ Melt Spinning โดยผสม Master Batch ที่ผสม Zinc oxide ทำให้ได้คุณสมบัติด้านเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งสามารถย้วยยั้งเชื้อราได้ 99.9 เปอร์เซ็นต์ ความคงทนหลังการซัก ผลที่ได้คือ สามารถทนซักได้มากกว่า 50 ครั้ง (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2553)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประดิษฐ์กรรมเท็กซ์ไทล์ บริษัท สาลี คัลเลอร์จำกัด และบริษัท นาโนไซน์ จำกัด และบริษัท แสทวิเท็กซ์ไทล์ จำกัด ได้ทำการวิจัยเรื่อง การผลิตผ้าเฟอร์นิเจอร์ที่ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย (Antibacteria for textile) ซึ่งการทดลอง เป็นการใส่สาร Nano Zinc oxide ในกระบวนการผลิตเส้นใย ซึ่งกระบวนการดังกล่าว เป็นการนำมาพัฒนาเส้นใยโพลีโพรพิลีน ให้มีคุณสมบัติพิเศษ โดยใช้กระบวนการ Melt Spinning และการเพิ่มสาร Additive อื่นๆ ที่สามารถทำโดยกระบวนการเดียวกันได้ เช่น สารป้องกันรังสี ยูวี ซึ่งคุณสมบัติพิเศษต่างๆ ดังกล่าวจะผสมอยู่ในเนื้อเส้นใยทำให้มีความคงทน และไม่เสียคุณภาพเมื่อผ่านการซักล้าง (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2553)

บริษัท เอกโคเทรนส์ อินเตอร์จำกัด ศูนย์พัฒนาฯไทยและสมุนไพรมหาวิทยาลัย ปากน้ำเท็กซ์ไทล์ ได้จัดทำงานวิจัยเรื่อง ผ้าเคลือบสมุนไพรมันโรฝุ่นเพื่อสุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยีไมโครเอ็นแคปซูลเลชั่น ซึ่งเป็นเทคนิคในการทำบรรจุภัณฑ์ระดับไมโคร มาบรรจุน้ำมันหอมระเหย ก่อนที่จะนำไปเคลือบบนผ้า โดยน้ำมันหอมระเหยจะถูกกักเก็บในรูปของแคปซูล และจะค่อยๆ ปล่อยให้ระเหยออกมาเมื่อวัสดุสิ่งทอถูกกระทำโดยแรงทางเชิงกล และยังได้ทำการศึกษาการย้วยยั้งเชื้อแบคทีเรียโดยใช้สารนาโน ซิงค์ออกไซด์ (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2553)

สุพิณ (2551). จากสถาบันวิจัยโลหะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้วิจัยเรื่อง “เสื่อนาโน” เป็นการนำเทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์มาประยุกต์ใช้กับสิ่งทอเป็นนวัตกรรมการปรับปรุงสิ่งทอให้มีสมบัติในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อช่วยลดปัญหากลิ่นเหม็น กลิ่นอับชื้นของผ้า โดยใช้กระบวนการทางเคมีในการทำให้เกิดอนุภาคเงินที่มีขนาดเล็กในระดับนาโนบนเส้นใย สำหรับประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอประเภทชุดชั้นใน เสื้อกีฬา ถุงเท้า รองเท้าผ้าใบ ซึ่งจากผลการทดลองคือเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถใช้ในการตกแต่งสำเร็จผ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าที่ผลิตจาก

เส้นใยธรรมชาติ เช่น ฝ้าย และไหม โดยให้ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 100% แม้จะผ่านการทดสอบตามวิธีมาตรฐานที่เทียบเท่ากับการซักด้วยมือแล้ว 30 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคได้หลายชนิดรวมถึงยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้อีกด้วย ผลการทดลองในระดับในระดับห้องปฏิบัติการคณะผู้วิจัยได้พัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจาก สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ บริษัท ยูไนเต็ดเท็กซ์ไทล์มิลส์ จำกัด ซึ่งได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ “เสื่อนาโน” ออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการนำสารตกแต่งป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตขึ้นจากผลงานนักวิจัยไทยมาใช้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศโดยเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ลดปริมาณการนำเข้าสารเคมีจากต่างประเทศ และยังเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยอีกด้วย

เกศทิพย์, (2544). ศึกษาชนิดของเชื้อราที่พบในเสื่อผ้า กล่าวว่าจากการตรวจสอบเชื้อราในตัวอย่างเสื่อยืด เสื่อสตรี และชุดชั้นในสตรี ซึ่งทำ จากใยชนิดต่างๆ โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อและแยกเชื้อบริสุทธิ์ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar (PDA) จำแนก ชนิดของเชื้อรา โดยดูจากลักษณะของโคโลนีบน PDA และลักษณะจากการศึกษาค้นกล้องจุลทรรศน์ พบว่าทั้งเชื้อราที่พบ ในเสื่อยืด 2 ตัวซึ่งทำ จากใยฝ้ายและใยผสมฝ้าย/พอลิเอสเตอร์ ในเสื่อสตรี 1 ตัวซึ่งทำ จากใยไหมและในเสื่อชั้นในสตรี 3 ตัวซึ่งทำ จากใยสเปนเด็กซ์และใยผสมไนลอน/สเปนเด็กซ์ ล้วนเป็นเชื้อ *Aspergillus japonicus* เชื้อราที่พบในเสื่อสตรี 1 ตัวซึ่งทำ จากใยผสมฝ้าย/พอลิเอสเตอร์ คือ *Aspergillus niger* ส่วนเชื้อที่พบในกางเกงชั้นในสตรี 1 ตัวซึ่งทำ จากใยผสมไนลอน/สเปนเด็กซ์เป็นเชื้อ ยีสต์สีดำ (Black Yeast) ชนิด *Exophiala werneckii* (Itorta)

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 วัสดุ อุปกรณ์

3.1.1 เส้นด้ายฝ้ายและเส้นด้าย T/R (Polyester 65 เปอร์เซ็นต์ Rayon 35 เปอร์เซ็นต์)

3.1.1.1 เส้นด้ายฝ้าย ใช้เส้นด้ายฝ้าย 100 เปอร์เซ็นต์ นัมเบอร์ 40/2

3.1.1.2 เส้นด้าย T/R ใช้เส้นด้าย T/R ขนาด 100 ดีเนียร์ กวบ 3 เส้น

3.1.2. ผ้าฝ้ายและผ้า T/R

3.1.2.1 ผ้าฝ้าย โครงสร้างผืนผ้า ประกอบด้วย เส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง เป็นเส้นด้ายฝ้าย 100 เปอร์เซ็นต์ นัมเบอร์ 40/2

3.1.2.2 ผ้า T/R โครงสร้างผืนผ้าประกอบด้วย เส้นด้ายยืนเป็นเส้นด้ายฝ้าย 100 % เบอร์ 40/2 ส่วนเส้นด้ายพุ่งเป็นเส้นด้าย T/R ขนาด 100 ดีเนียร์ กวบ 3 เส้น

3.1.3. สารนาโน 3 ชนิด คือ

3.1.3.1 Zinc oxide nano

3.1.3.2 Silver nano

3.1.3.3 Titanium dioxide nano

3.2 วิธีการดำเนินการวิจัย

3.2.1 การเคลือบเส้นด้ายและผืนผ้าด้วยสารนาโน

3.2.1.1 การเคลือบเส้นด้าย ใช้วิธีการเคลือบแบบจุ่ม โดยใช้สาร Zinc oxide nano และ Silver nano ระดับความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสาร Titanium dioxide nano ใช้ที่ระดับความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ โดยมีสูตรส่วนผสม ดังนี้

- สารนาโน 30 กรัม ใช้อัตราส่วนของน้ำ 1 ลิตร/น้ำหนักเส้นด้าย 1 กิโลกรัม
- สารเคลือบ ใช้ Polyacetate 30 กรัมต่อ น้ำ 1 ลิตร/น้ำหนักเส้นด้าย 1 กิโลกรัม
- น้ำยาปรับผ้านุ่มชนิดไม่มีไอออน (Non- ionic softener) 70 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร/น้ำหนักเส้นด้าย 1 กิโลกรัม
- ปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ของสารละลายเป็นที่ pH 5.5 - 6 ด้วย Acetic acid

- ใช้อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เวลา 2 นาที

3.2.1.2 การเคลือบพื้นผ้า ใช้วิธีการเคลือบแบบ Padding โดยใช้สาร Zinc oxide nano และ Silver nano ที่ระดับความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสาร Titanium dioxide nano ใช้ ที่ระดับความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้สูตรส่วนผสม ดังนี้

- สารนาโน 30 กรัม ใช้อัตราส่วนของน้ำ 1 ลิตร/น้ำหนักผ้า 1 กิโลกรัม
- สารเคลือบ ใช้ Polyacetate 30 กรัมต่อ น้ำ 1 ลิตร/น้ำหนักผ้า 1 กิโลกรัม
- น้ำยาปรับผ้านุ่มชนิดไม่มีไอออน (Non- ionic softener) 70 กรัมต่อ น้ำ 1 ลิตร/น้ำหนักผ้า 1 กิโลกรัม
- ปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ของสารละลายเป็นที่ pH 5.5 - 6 ด้วย Acetic acid
- ใช้อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 30 นาที

3.2.2 ศึกษาผลของการใช้สารนาโนเคลือบบนเส้นด้ายและพื้นผ้า

3.2.2.1 ใช้เส้นด้าย 2 ชนิด คือ เส้นด้ายฝ้ายและเส้นด้าย T/R นำมาเคลือบสารนาโน 3 ชนิด คือ สาร Zinc oxide nano , Silver nano และ Titanium dioxide nano ตามลำดับ จากนั้นนำเส้นด้ายทั้ง 6 ชนิด มาทอเป็นพื้นผ้า ได้ผ้าทอมีสมบัติ ดังนี้

- 1) ผ้าทอจากเส้นด้ายฝ้ายเคลือบสาร Zinc oxide nano
- 2) ผ้าทอจากเส้นด้ายฝ้ายเคลือบสาร Silver nano
- 3) ผ้าทอจากเส้นด้ายฝ้ายเคลือบสาร Titanium dioxide nano
- 4) ผ้าทอจากเส้นด้าย T/R เคลือบสาร Zinc oxide nano
- 5) ผ้าทอจากเส้นด้าย T/R เคลือบสาร Silver nano
- 6) ผ้าทอจากเส้นด้าย T/R เคลือบสาร Titanium dioxide nano

นำผ้าทอจากเส้นด้ายเคลือบสารนาโนทั้ง 6 ชนิด นำมาทดสอบประสิทธิภาพการต้านทานเชื้อแบคทีเรียโดยใช้การทดสอบตามวิธีมาตรฐานของ AATCC : TM 100 (2004) ซึ่งตรวจสอบแบคทีเรียชนิดแกรมบวก (*Staphylococcus aureus*) ตามวิธีมาตรฐาน AATCC 6538 และตรวจสอบแบคทีเรียชนิดแกรมลบ (*Klebsiella pneumoniae*) ตามวิธีมาตรฐาน AATCC 4352 ตามลำดับ (AATCC Test Method , 2004)

3.2.2.2 ใช้ผ้า 2 ชนิด คือ ผ้าฝ้ายและผ้า T/R นำมาเคลือบสารนาโน 3 ชนิด คือ สาร Zinc oxide nano, Silver nano และ Titanium dioxide nano ตามลำดับ ได้ผืนผ้าเคลือบสารนาโน 6 ชนิด ดังนี้

- 1) ผ้าฝ้ายเคลือบสาร Zinc oxide nano
- 2) ผ้าฝ้ายเคลือบสาร Silver nano
- 3) ผ้าเคลือบสาร Titanium dioxide nano
- 4) ผ้าT/R เคลือบสาร Zinc oxide nano
- 5) ผ้าT/R เคลือบสาร Silver nano
- 6) ผ้าT/R เคลือบสาร Titanium dioxide nano

นำผ้าทอเคลือบสารนาโนทั้ง 6 ชนิด มาทดสอบประสิทธิภาพการต้านทานเชื้อแบคทีเรีย โดยใช้การทดสอบตามวิธีมาตรฐานของ AATCC : TM 100 (2004) ซึ่งตรวจสอบแบคทีเรียชนิดแกรมบวก (*Staphylococcus aureus*) ตามวิธีมาตรฐาน AATCC 6538 และตรวจสอบแบคทีเรียชนิดแกรมลบ (*Klebsiella pneumoniae*) ตามวิธีมาตรฐาน AATCC 4352 ตามลำดับ

3.2.3 ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องแต่งกายเซฟที่ตัดเย็บจากผ้าเคลือบสารนาโน

คัดเลือกชนิดของผ้าที่ทอจากเส้นด้ายเคลือบสารนาโน หรือ ผ้าที่เคลือบสารนาโน ที่มีประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียที่เหมาะสมจากหัวข้อ 3.2.1 มาใช้ในการศึกษาต่อ โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้

3.2.3.1 นำผ้าทอมาตัดเย็บชุดเซฟ และใช้ผ้าชนิดเดียวกันตัดเป็นชิ้น ๆ ใ้ 4 ขนาด เพื่อนำไปเย็บสอยไว้บนตัวเสื้อขณะทดสอบ 4 ตำแหน่ง ดังนี้ คือ ตำแหน่งคอปกเสื้อขนาด 2 นิ้ว x 6 นิ้ว ตำแหน่งกลางหลังขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว และตำแหน่งรักแร้ขนาด 2 นิ้ว x 5 นิ้ว โดย 3 ชิ้นนี้เย็บสอยไว้ด้านใน สำหรับตำแหน่งหน้าอกเสื้อขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว จะเย็บสอยไว้ด้านหน้าตัวเสื้อ

3.2.3.2 ทดสอบประสิทธิภาพการต้านทานเชื้อแบคทีเรียของชุดเซฟ ที่ตัดเย็บด้วยผ้าทอเคลือบสารนาโน โดยนำชุดเซฟไปให้ผู้ประกอบการในร้านอาหารเชิงพาณิชย์สวมใส่ ใช้ผู้ประกอบการจำนวน 2 คน โดยให้เซฟสวมใส่ชุดเซฟปฏิบัติงานตามปกติตั้งแต่ เวลา 10.00 - 20.00 นาฬิกา ในหนึ่งวันปฏิบัติงาน ทั้งนี้จะให้เซฟคนเดียวกันสวมใส่ชุดเซฟที่ใช้ผ้าทอเคลือบสารนาโนชนิดเดียวกัน ในวันต่อไป (การวิจัยทำเช่น เดียวกันนี้ 3 ครั้ง โดยในครั้งที่ 2 และ 3 ทำการทดสอบ ภายหลังจากซักชุดเซฟที่ใช้ในครั้งแรก ๆ แล้ว) นำชุดเซฟที่ใช้งานแล้วมาตัดด้ายสอยชิ้นผ้า ทั้ง 4 ตำแหน่งออกและเก็บรวมผ้าใส่ถุงพลาสติกปิดปากถุงสนิทก่อนนำไปเก็บรักษาที่

อุณหภูมิต่ำ (2 – 4 องศาเซลเซียส) จนได้ครบของการทดลอง 1 ชั่วโมง ในวันทำการถัดไป จากนั้นส่งตัวอย่างไปทดสอบตามวิธีทดสอบมาตรฐาน AATCC : TM 100 (2004) ซึ่งตรวจสอบแบคทีเรียชนิดแกรมบวก (*Staphylococcus aureus*) ตามมาตรฐาน AATCC 6538 และตรวจสอบแบคทีเรียชนิดแกรมลบ (*Klebsiella pneumoniae*) ตามมาตรฐาน AATCC 4352 ตามลำดับ

การทดสอบสำหรับซ้ำที่ 2 และ 3 จะนำชิ้นผ้าที่ตัดเตรียมไว้มาซักเพื่อจำลองการใช้งานของชุดเซฟโดยนำผ้ามาแช่น้ำเปล่าไว้ก่อน 5 นาที ก่อนนำมาซักด้วยน้ำยาซักผ้า ปริมาณ 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1 ลิตร โดยขยี้ด้วยมือเบา ๆ 50 ครั้ง และล้างน้ำสะอาด 3 ครั้ง

3.3 สถานที่ทำการทดลอง


3.3.1 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

3.3.2 โรงงานทอผ้า

3.3.3 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

3.3.4 ร้านอาหารเชิงพาณิชย์ที่ตั้งอยู่บริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร



บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

4.1.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของผ้าที่ทอจากเส้นด้ายเคลือบสารนาโนต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค

การทดสอบการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคของผืนผ้าที่ทอจากเส้นด้าย 2 ชนิด คือ เส้นด้ายฝ้ายและเส้นด้ายT/R ที่เคลือบด้วยสารนาโน 3 ชนิด คือ Zinc oxide nano Silver nano และ Titanium dioxide nano ตามลำดับ เมื่อนำมาทอเป็นผืนผ้า ได้ผ้าทอ 6 ชนิด คือ

1. ผ้าทอจากเส้นด้ายฝ้ายเคลือบสาร Zinc oxide nano
2. ผ้าทอจากเส้นด้ายฝ้ายเคลือบสาร Silver nano
3. ผ้าทอจากเส้นด้ายฝ้ายเคลือบสาร Titanium dioxide nano
4. ผ้าทอจากเส้นด้ายT/R เคลือบสาร Zinc oxide nano
5. ผ้าทอจากเส้นด้ายT/R เคลือบสาร Silver nano
6. ผ้าทอจากเส้นด้าย TR เคลือบสาร Titanium dioxide nano

เมื่อนำมาทดสอบตามวิธีทดสอบมาตรฐาน AATCC : TM 100 (2004) ซึ่งตรวจสอบแบคทีเรียชนิดแกรมบวก (*Staphylococcus aureus*) ตามวิธีมาตรฐาน AATCC 6538 และตรวจสอบแบคทีเรียชนิดแกรมลบ (*Klebsiella pneumoniae*) ตามวิธีมาตรฐาน AATCC 4352 ตามลำดับ จากการตรวจนับจุลินทรีย์ มีหน่วยเป็น CFU/ g.sample ได้ผลการทดสอบแสดงดังตาราง ที่ 1 – 6

ตารางที่ 1 ผลการต้านทานเชื้อแบคทีเรียของผ้าทอจากเส้นด้ายฝ้ายเคลือบสาร Zinc oxide nano

เวลาในการทดสอบ (ชม.)	แบคทีเรียชนิดแกรมบวก (<i>Staphylococcus aureus</i>) (CFU/ g.sample)	แบคทีเรียชนิดแกรมลบ (<i>Klebsiella pneumoniae</i>) (CFU/ g.sample)
0 ชม. (C)	1.2×10^5	1.8×10^5
24 ชม. (A)	< 100	< 100
การลดลงของเชื้อแบคทีเรีย (%)	> 99.92	> 99.94

หมายเหตุ : การทดสอบใช้วิธีทดสอบมาตรฐาน AATCC : TM 100 (2004)

(C) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่มีการควบคุม

(A) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่มีการควบคุม

ซึ่งจากตารางที่ 1 พบว่า ผ้าทอจากเส้นด้ายฝ้ายเคลือบด้วยสาร Zinc oxide nano สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบได้ โดยภายในเวลา 24 ชั่วโมง เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก มีการเจริญเติบโตลดลงเหลือเพียงน้อยกว่า 100 CFU/ g.sample จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรียเริ่มต้น 1.2×10^5 CFU/ g.sample และมีการลดลงมากกว่า 99.92 เปอร์เซ็นต์

ส่วนเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ มีการเจริญเติบโตลดลงเหลือเพียงน้อยกว่า 100 CFU/ g.sample จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรียเริ่มต้น 1.8×10^5 CFU/ g.sample และมีการลดลงมากกว่า 99.94 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียผ้าทอจากเส้นด้ายฝ้ายเคลือบสาร Silver nano

เวลาในการทดสอบ (ชม.)	แบคทีเรียชนิดแกรมบวก (<i>Staphylococcus aureus</i>) (CFU/ g.sample)	แบคทีเรียชนิดแกรมลบ (<i>Klebsiella pneumoniae</i>) (CFU/ g.sample)
0 ชม. (C)	1.2×10^5	1.8×10^5
24 ชม. (A)	< 100	< 100
การลดลงของเชื้อแบคทีเรีย (%)	> 99.92	> 99.94

หมายเหตุ : การทดสอบใช้วิธีทดสอบมาตรฐาน AATCC : TM 100 (2004)

(C) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่มีการควบคุม

(A) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่มีการควบคุม

จากตารางที่ 2 พบว่า ผ้าทอจากเส้นด้ายฝ้ายเคลือบด้วยสาร Silver nano สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบได้ โดยภายในเวลา 24 ชั่วโมง เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก มีการเจริญเติบโตลดลงเหลือเพียงน้อยกว่า 100 CFU/ g.sample จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรียเริ่มต้น 1.2×10^5 CFU/ g.sample และมีลดลงมากกว่า 99.92 เปอร์เซ็นต์

ส่วนเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ มีการเจริญเติบโตเหลือเพียงน้อยกว่า 100 CFU/ g.sample จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรียเริ่มต้น 1.8×10^5 CFU/ g.sample และมีการลดลงมากกว่า 99.94 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียผ้าทอจากเส้นด้ายฝ้ายเคลือบสาร

Titanium dioxide nano

เวลาในการทดสอบ (ชม.)	แบคทีเรียชนิดแกรมบวก (<i>Staphylococcus aureus</i>) (CFU/ g.sample)	แบคทีเรียชนิดแกรมลบ (<i>Klebsiella pneumoniae</i>) (CFU/ g.sample)
0 ชม. (C)	1.2×10^5	1.8×10^5
24 ชม. (A)	3.9×10^4	2.5×10^2
การลดลงของเชื้อแบคทีเรีย (%)	> 67.50	> 99.86

หมายเหตุ : การทดสอบใช้วิธีทดสอบมาตรฐาน AATCC : TM 100 (2004)

(C) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่มีการควบคุม

(A) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่มีการควบคุม

จากตารางที่ 3 พบว่า ผ้าทอจากเส้นด้ายฝ้ายเคลือบด้วยสาร Titanium dioxide nano สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบได้ โดยภายในเวลา 24 ชั่วโมง เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก มีการเจริญเติบโตลดลงเหลือเพียงน้อยกว่า 3.9×10^4 CFU/ g.sample จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรียเริ่มต้น 1.2×10^5 CFU/ g.sample และมีการลดลงมากกว่า 67.50 เปอร์เซ็นต์

ส่วนเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ มีการเจริญเติบโตลดลงเหลือเพียงน้อยกว่า 2.5×10^2 CFU/ g.sample จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรียเริ่มต้น 1.8×10^5 CFU/ g.sample และมีการลดลงมากกว่า 99.86 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียผ้าทอจากเส้นด้าย T/R เคลือบด้วยสาร

Zinc oxide nano

เวลาในการทดสอบ (ชม.)	แบคทีเรียชนิดแกรมบวก (<i>Staphylococcus aureus</i>) (CFU/ g.sample)	แบคทีเรียชนิดแกรมลบ (<i>Klebsiella pneumoniae</i>) (CFU/ g.sample)
0 ชม. (C)	1.2×10^5	1.8×10^5
24 ชม. (A)	< 100	< 100
การลดลงของเชื้อแบคทีเรีย (%)	> 99.92	> 99.94

หมายเหตุ : การทดสอบใช้วิธีทดสอบมาตรฐาน AATCC : TM 100 (2004)

(C) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่มีการควบคุม

(A) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่มีการควบคุม

จากตารางที่ 4 พบว่า ผ้าทอจากเส้นด้าย T/R เคลือบด้วยสาร Zinc oxide nano สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบได้ โดยภายในเวลา 24 ชั่วโมง เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก มีการเจริญเติบโตลดลงเหลือเพียงน้อยกว่า 100 CFU/ g.sample จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรียเริ่มต้น 1.2×10^5 CFU/ g.sample และมีการลดลงมากกว่า 99.92 เปอร์เซ็นต์

ส่วนเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ มีการเจริญเติบโตลดลงเหลือเพียงน้อยกว่า 100 CFU/ g.sample จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรียเริ่มต้น 1.8×10^5 CFU/ g.sample และมีการลดลงมากกว่า 99.94 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียผ้าทอจากเส้นด้าย T/R เคลือบด้วยสาร Silver nano

เวลาในการทดสอบ (ชม.)	แบคทีเรียชนิดแกรมบวก (<i>Staphylococcus aureus</i>) (CFU/ g.sample)	แบคทีเรียชนิดแกรมลบ (<i>Klebsiella pneumoniae</i>) (CFU/ g.sample)
0 ชม. (C)	1.2×10^5	1.8×10^5
24 ชม. (A)	< 100	< 100
การลดลงของเชื้อแบคทีเรีย (%)	> 99.92	> 99.94

หมายเหตุ : การทดสอบใช้วิธีทดสอบมาตรฐาน AATCC : TM 100 (2004)

(C) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่มีการควบคุม

(A) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่มีการควบคุม

จากตารางที่ 5 พบว่า ผ้าทอจากเส้นด้าย T/R เคลือบด้วยสาร Silver nano สามารถต้านทาน เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบได้ โดยภายในเวลา 24 ชั่วโมง เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก มีการเจริญเติบโตเหลือน้อยกว่า 100 CFU/ g.sample จากจำนวนโคโลนีของ แบคทีเรีย 1.2×10^5 CFU/ g.sample และมีการลดลงของเชื้อและมากกว่า 99.92 เปอร์เซ็นต์

ส่วนเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ มีการเจริญเติบโตเหลือน้อยกว่า 100 CFU/ g.sample จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย 1.8×10^5 CFU/ g.sample และ มีการลดลงของเชื้อ มากกว่า 99.94 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียผ้าทอจากเส้นด้าย T/R เคลือบด้วยสาร Titanium dioxide nano

เวลาในการทดสอบ (ชม.)	แบคทีเรียชนิดแกรมบวก (<i>Staphylococcus aureus</i>) (CFU/ g.sample)	แบคทีเรียชนิดแกรมลบ (<i>Klebsiella pneumoniae</i>) (CFU/ g.sampl)
0 ชม. (C)	1.2×10^5	1.8×10^5
24 ชม. (A)	1.4×10^4	1.0×10^3
การลดลงของเชื้อแบคทีเรีย (%)	> 88.33	> 99.44

หมายเหตุ : การทดสอบใช้วิธีทดสอบมาตรฐาน AATCC : TM 100 (2004)

(C) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่มีการควบคุม

(A) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่มีการควบคุม

จากตารางที่ 6 พบว่า ผ้าทอจากเส้นด้าย T/R เคลือบด้วยสาร Titanium dioxide nano สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและแบคทีเรียชนิดแกรมลบได้ โดยภายในเวลา 24 ชั่วโมง เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก มีการเจริญเติบโตเหลือ 1.4×10^4 CFU/ g.sample จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย 1.2×10^5 CFU/ g.sample และมีการลดลงของเชื้อ มากกว่า 88.33 เปอร์เซ็นต์

ส่วนเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ มีการเจริญเติบโตเหลือ 1.0×10^3 CFU/ g.sample จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย 1.8×10^5 CFU/ g.sample และ มีการลดลงของเชื้อ มากกว่า 99.44 เปอร์เซ็นต์

4.1.2 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้าเคลือบสารนาโน

การทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียของผ้าเคลือบสารนาโน จากผ้า 2 ชนิด คือ ผ้าฝ้าย และ ผ้า T/R เคลือบด้วยสาร 3 ชนิด คือ Zinc oxide nano , Silver nano และ Titanium dioxide nano ได้ผ้า 6 ชนิด คือ

1. ผ้าฝ้ายเคลือบด้วยสาร Zinc oxide nano
2. ผ้าฝ้ายเคลือบด้วยสาร Silver nano
3. ผ้าฝ้ายเคลือบด้วยสาร Titanium dioxide nano
4. ผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Zinc oxide nano
5. ผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Silver nano
6. ผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Titanium dioxide nano

เมื่อนำผ้าทั้ง 6 ชนิด มาทดสอบตามวิธีทดสอบมาตรฐาน AATCC : TM 100 (2004) ซึ่งตรวจสอบ แบคทีเรียชนิดแกรมบวก (*Staphylococcus aureus*) ตามวิธีมาตรฐาน AATCC 6538 และ ตรวจสอบแบคทีเรียชนิดแกรมลบ (*Klebsiella pneumoniae*) ตามวิธีมาตรฐาน AATCC 4352 ตามลำดับ จากการตรวจนับจุลินทรีย์ มีหน่วยเป็น (CFU/ g.sample) ได้ผลการทดสอบ แสดงดังตารางที่ 7 – 12



ตารางที่ 7 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายเคลือบด้วยสาร Zinc oxide nano

เวลาในการทดสอบ (ชม.)	แบคทีเรียชนิดแกรมบวก (<i>Staphylococcus aureus</i>) (CFU/ g.sample)	แบคทีเรียชนิดแกรมลบ (<i>Klebsiella pneumoniae</i>) (CFU/ g.sample)
0 ชม. (C)	2.0×10^5	1.0×10^5
24 ชม. (A)	< 100	< 100
การลดลงของเชื้อแบคทีเรีย (%)	> 99.95	> 99.90

หมายเหตุ : การทดสอบใช้วิธีทดสอบมาตรฐาน AATCC : TM 100 (2004)

(C) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่มีการควบคุม

(A) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่มีการควบคุม

จากตารางที่ 7 พบว่า ผ้าฝ้ายเคลือบด้วย Zinc oxide nano สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบได้ โดยภายในเวลา 24 ชั่วโมง เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก มีการเจริญเติบโตเหลือน้อยกว่า 100 CFU/ g.sample จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย 2.0×10^5 CFU/ g.sample และมีการลดลงของเชื้อ มากกว่า 99.95 เปอร์เซ็นต์

แบคทีเรียชนิดแกรมลบ มีการเจริญเติบโตเหลือน้อยกว่า 100 CFU/ g.sample จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย 1.0×10^5 CFU/ g.sample และมีการลดลงของเชื้อ มากกว่า 99.90 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 8 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายเคลือบด้วยสาร Silver nano

เวลาในการทดสอบ (ชม.)	แบคทีเรียชนิดแกรมบวก (<i>Staphylococcus aureus</i>) (CFU/ g. sample)	แบคทีเรียชนิดแกรมลบ (<i>Klebsiella pneumoniae</i>) (CFU/ g.sample)
0 ชม. (C)	2.0×10^5	1.0×10^5
24 ชม. (A)	< 100	< 100
การลดลงของเชื้อแบคทีเรีย (%)	> 99.95	> 99.90

หมายเหตุ : การทดสอบใช้วิธีทดสอบมาตรฐาน AATCC : TM 100 (2004)

(C) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่มีการควบคุม

(A) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่มีการควบคุม

จากตารางที่ 8 พบว่า ผ้าฝ้ายเคลือบด้วยสาร Silver nano สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบได้ โดยภายในเวลา 24 ชั่วโมง เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก มีการเจริญเติบโตเหลือน้อยกว่า 100 CFU/ g. sample จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย 2.0×10^5 CFU/ g. sample และมีการลดลงของเชื้อ มากกว่า 99.95 เปอร์เซ็นต์

เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ มีการเจริญเติบโตเหลือน้อยกว่า 100 จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย 1.0×10^5 CFU/ g. sample และมีการลดลงของเชื้อ มากกว่า 99.90 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 9 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายเคลือบด้วยสาร Titanium dioxide nano

เวลาในการทดสอบ (ชม.)	แบคทีเรียชนิดแกรมบวก (<i>Staphylococcus aureus</i>) (CFU/ g. sample)	แบคทีเรียชนิดแกรมลบ (<i>Klebsiella pneumoniae</i>) (CFU/ g.sample)
0 ชม. (C)	2.0×10^5	1.0×10^5
24 ชม. (A)	7.8×10^4	1.8×10^5
การลดลงของเชื้อแบคทีเรีย (%)	> 61.00	0

หมายเหตุ : การทดสอบใช้วิธีทดสอบมาตรฐาน AATCC : TM 100 (2004)

(C) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่มีการควบคุม

(A) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่มีการควบคุม

จากตารางที่ 9 พบว่า ผ้าฝ้ายเคลือบด้วยสาร Titanium dioxide nano สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกได้ โดยภายในเวลา 24 ชั่วโมง เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก มีการเจริญเติบโตเหลือ 7.8×10^4 CFU/ g. sample จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย 2.0×10^5 CFU/ g. sample และมีการลดลงของเชื้อ มากกว่า 61.00 เปอร์เซ็นต์

ผ้าฝ้ายเคลือบด้วยสาร Titanium dioxide nano ไม่สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบได้ โดยภายในเวลา 24 ชั่วโมง เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ มีการเจริญเติบโต 1.8×10^5 CFU/ g. sample จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย 1.0×10^5 CFU/ g. sample และไม่มีการลดลงของเชื้อ

ตารางที่ 10 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Zinc oxide nano

เวลาในการทดสอบ (ชม.)	แบคทีเรียชนิดแกรมบวก (<i>Staphylococcus aureus</i>) (CFU/ g. sample)	แบคทีเรียชนิดแกรมลบ (<i>Klebsiella pneumoniae</i>) (CFU/ g.sample)
0 ชม. (C)	2.0×10^5	1.0×10^5
24 ชม. (A)	< 100	< 100
การลดลงของเชื้อแบคทีเรีย (%)	> 99.95	> 99.90

หมายเหตุ : การทดสอบใช้วิธีทดสอบมาตรฐาน AATCC : TM 100 (2004)

(C) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่มีการควบคุม

(A) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่มีการควบคุม

จากตารางที่ 10 พบว่า ผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Zinc oxide nano สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบได้ โดยภายในเวลา 24 ชั่วโมง เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก มีการเจริญเติบโตเหลือน้อยกว่า 100 CFU/ g. sample จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย 2.0×10^5 CFU/ g. sample และมีการลดลงของเชื้อมากกว่า 99.95 เปอร์เซ็นต์

เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ มีการเจริญเติบโตเหลือน้อยกว่า 100 CFU/ g. sample จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย 1.0×10^5 CFU/ g. sample และมีการลดลงของเชื้อ มากกว่า 99.90 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 11 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Silver nano

เวลาในการทดสอบ (ชม.)	แบคทีเรียชนิดแกรมบวก (<i>Staphylococcus aureus</i>) (CFU/ g. sample)	แบคทีเรียชนิดแกรมลบ (<i>Klebsiella pneumoniae</i>) (CFU/ g.sample)
0 ชม. (C)	2.0×10^5	1.0×10^5
24 ชม. (A)	< 100	< 100
การลดลงของเชื้อแบคทีเรีย (%)	> 99.95	> 99.90

หมายเหตุ : การทดสอบใช้วิธีทดสอบมาตรฐาน AATCC : TM 100 (2004)

(C) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่มีการควบคุม

(A) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่มีการควบคุม

จากตารางที่ 11 พบว่า ผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Silver nano สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบได้ โดยภายในเวลา 24 ชั่วโมง เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก มีการเจริญเติบโตเหลือน้อยกว่า 100 จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย 2.0×10^5 CFU/ g. sample และมีการลดลงของเชื้อ มากกว่า 99.95 เปอร์เซ็นต์

เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ มีการเจริญเติบโตเหลือน้อยกว่า 100 จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย 1.0×10^5 CFU/sample และมีการลดลงของเชื้อ มากกว่า 99.90 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 12 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้า T/R เคลือบด้วยสาร

Titanium dioxide nano

เวลาในการทดสอบ (ชม.)	แบคทีเรียชนิดแกรมบวก (<i>Staphylococcus aureus</i>) (CFU/ g. sample)	แบคทีเรียชนิดแกรมลบ (<i>Klebsiella pneumoniae</i>) (CFU/ g.sample)
0 ชม. (C)	2.0×10^5	1.0×10^5
24 ชม. (A)	8.6×10^4	1.1×10^5
การลดลงของเชื้อแบคทีเรีย (%)	> 57.00	0

หมายเหตุ : การทดสอบใช้วิธีทดสอบมาตรฐาน AATCC : TM 100 (2004)

(C) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่มีการควบคุม

(A) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่มีการควบคุม

จากตารางที่ 12 พบว่า ผ้า T/R เคลือบด้วย Titanium dioxide nano สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกได้ โดยภายในเวลา 24 ชั่วโมง เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก มีการเจริญเติบโตเหลือ 8.6×10^4 CFU/ g. sample จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย 2.0×10^5 CFU/ g. sample และมีการลดลงของเชื้อ มากกว่า 57.00 เปอร์เซ็นต์

ผ้าฝ้ายเคลือบด้วยสาร Titanium dioxide nano ไม่สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบได้ โดยภายในเวลา 24 ชั่วโมง เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบมีการเจริญเติบโต 1.1×10^5 CFU/ g.sample จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย 1.0×10^5 CFU/ g. sample และไม่มีการลดลงของเชื้อ แบคทีเรีย

จากตารางที่ 7 – 12 พบว่า ผ้าด้ายฝ้าย และ ผ้า T/R เคลือบสาร Zinc oxide nano และ Silver nano มีประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อทั้งแบคทีเรียชนิดแกรมบวก และลบได้เท่าเทียมกัน คือ ลดปริมาณของเชื้อแบคทีเรียลงไปถึง 99.95 และ 99.90 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

สำหรับผ้าด้ายฝ้าย และ ผ้า T/R เคลือบสาร Titanium dioxide nano พบว่ามีประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อทั้งแบคทีเรียชนิดแกรมบวกได้ไม่มากนัก คือ ลดปริมาณของเชื้อแบคทีเรียลงได้เพียง 61.0 และ 57.0 เปอร์เซ็นต์ และไม่มีประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อทั้งแบคทีเรียชนิดแกรมลบเลย

จึงพิจารณาเลือกใช้ผ้าฝ้ายและผ้า T/R เคลือบสาร Zinc oxide nano และ Silver nano ทำการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้าเคลือบสารนาโนต่อไป

4.1.3 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้าเคลือบสารนาโนที่ผ่านการใช้งาน 1 ครั้ง การทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียของผ้าเคลือบสารนาโนจาก ผ้าฝ้ายและผ้า T/R เคลือบสาร Zinc oxide nano และ Silver nano ได้ผ้า 4 ชนิด คือ

- 1) ผ้าฝ้ายเคลือบด้วยสาร Zinc oxide nano
- 2) ผ้าฝ้ายเคลือบด้วยสาร Silver nano
- 3) ผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Zinc oxide nano
- 4) ผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Silver nano

เมื่อนำผ้าไปตัดชุดเซฟเพื่อใส่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและนำไปทดสอบตามวิธีทดสอบมาตรฐาน AATCC : TM 100 (2004) ได้ผลแสดงดังตารางที่ 13 – 16

ตารางที่ 13 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายเคลือบด้วยสาร Zinc oxide nano ที่ผ่านการใช้งาน 1 ครั้ง

เวลาในการทดสอบ (ชม.)	แบคทีเรียชนิดแกรมบวก (<i>Staphylococcus aureus</i>) (CFU/ g. sample)	แบคทีเรียชนิดแกรมลบ (<i>Klebsiella pneumoniae</i>) (CFU/ g.sample)
0 ชม. (C)	1.9×10^5	1.0×10^5
24 ชม. (A)	3.0×10^2	< 100
การลดลงของเชื้อแบคทีเรีย (%)	> 99.84	> 99.90

หมายเหตุ : การทดสอบใช้วิธีทดสอบมาตรฐาน AATCC : TM 100 (2004)

(C) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่มีการควบคุม

(A) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่มีการควบคุม

จากตารางที่ 13 พบว่า ผ้าฝ้ายเคลือบสาร Zinc oxide nano ที่ผ่านการใช้งาน 1 ครั้ง สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบได้ โดยภายในเวลา 24 ชั่วโมง เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก มีการเจริญเติบโตเหลือ 3.0×10^2 CFU/g.sample จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย 1.9×10^5 CFU/g.sample และมีการลดลงของเชื้อแบคทีเรียมากกว่า 99.84 เปอร์เซ็นต์

เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ มีการเจริญเติบโตเหลือน้อยกว่า 100 CFU/g.sample จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย 1.0×10^5 CFU/g.sample และมีการลดลงของเชื้อแบคทีเรียมากกว่า 99.90 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 14 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายเคลือบด้วยสาร Silver nano ที่ผ่านการใช้งาน 1 ครั้ง

เวลาในการทดสอบ (ชม.)	แบคทีเรียชนิดแกรมบวก (<i>Staphylococcus aureus</i>) (CFU/ g. sample)	แบคทีเรียชนิดแกรมลบ (<i>Klebsiella pneumoniae</i>) (CFU/ g.sample)
0 ชม. (C)	1.9×10^5	1.0×10^5
24 ชม. (A)	$>3.0 \times 10^6$	$>3.0 \times 10^6$
การลดลงของเชื้อแบคทีเรีย (%)	0	0

หมายเหตุ : การทดสอบใช้วิธีทดสอบมาตรฐาน AATCC : TM 100 (2004)

(C) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่มีการควบคุม

(A) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่มีการควบคุม

จากตารางที่ 14 พบว่า ผ้าฝ้ายเคลือบด้วยสาร Silver nano ที่ผ่านการใช้งาน 1 ครั้งไม่สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบได้ โดยภายในเวลา 24 ชั่วโมง เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก มีการเจริญเติบโตมากกว่า 3.0×10^6 CFU/g.sample จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย 1.9×10^5 CFU/g.sample และการลดลงของเชื้อแบคทีเรีย 0 เปอร์เซ็นต์

เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ มีการเจริญเติบโตเหลือ จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย 1.0×10^5 CFU/sample โดยภายในเวลา 24 ชั่วโมง เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ มีการเจริญเติบโต มากกว่า 3.0×10^6 และการลดลงของเชื้อแบคทีเรีย มากกว่า 0 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 15 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Zinc oxide nano ที่ผ่านการใช้งาน 1 ครั้ง

เวลาในการทดสอบ (ชม.)	แบคทีเรียชนิดแกรมบวก (<i>Staphylococcus aureus</i>) (CFU/ g. sample)	แบคทีเรียชนิดแกรมลบ (<i>Klebsiella pneumoniae</i>) (CFU/ g.sample)
0 ชม. (C)	1.9×10^5	1.0×10^5
24 ชม. (A)	1.5×10^3	1.5×10^2
การลดลงของเชื้อแบคทีเรีย (%)	> 97.10	> 99.85

หมายเหตุ : การทดสอบใช้วิธีทดสอบมาตรฐาน AATCC : TM 100 (2004)

(C) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่มีการควบคุม

(A) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่มีการควบคุม

จากตารางที่ 15 พบว่า ผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Zinc oxide nano ที่ผ่านการใช้งาน 1 ครั้ง สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบได้ โดยภายในเวลา 24 ชั่วโมง เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก มีการเจริญเติบโตเหลือ 1.5×10^3 CFU/g.sample จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย 1.9×10^5 CFU/g.sample และการลดลงของเชื้อแบคทีเรียมากกว่า 97.10 เปอร์เซ็นต์

เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ มีการเจริญเติบโตเหลือ จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย 1.0×10^5 CFU/g.sample โดยภายในเวลา 24 ชั่วโมง เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ มีการเจริญเติบโตมากกว่า 1.5×10^2 CFU/g.sample และการลดลงของเชื้อแบคทีเรียมากกว่า 99.85 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 16 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Silver nano ที่ผ่านการใช้งาน 1 ครั้ง

เวลาในการทดสอบ (ชม.)	แบคทีเรียชนิดแกรมบวก (<i>Staphylococcus aureus</i>) (CFU/ g. sample)	แบคทีเรียชนิดแกรมลบ (<i>Klebsiella pneumoniae</i>) (CFU/ g.sample)
0 ชม. (C)	1.9×10^5	1.0×10^5
24 ชม. (A)	$>3.0 \times 10^6$	3.2×10^5
การลดลงของเชื้อแบคทีเรีย (%)	0	0

หมายเหตุ : การทดสอบใช้วิธีทดสอบมาตรฐาน AATCC : TM 100 (2004)

(C) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่มีการควบคุม

(A) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่มีการควบคุม

จากตารางที่ 16 พบว่า ผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Silver nano ที่ผ่านการใช้งาน 1 ครั้ง สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบได้ โดยภายในเวลา 24 ชั่วโมง เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก มีการเจริญเติบโตมากกว่า 3.0×10^6 CFU/g.sample จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย 1.9×10^5 CFU/g.sample และมีเปอร์เซ็นต์การลดลงของเชื้อแบคทีเรีย 0 %

เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ มีการเจริญเติบโตเหลือ จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย 1.0×10^5 CFU/g.sample โดยภายในเวลา 24 ชั่วโมง เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ มีการเจริญเติบโต มากกว่า 3.2×10^5 CFU/g.sample และมีการลดลงของเชื้อแบคทีเรีย 0 เปอร์เซ็นต์

4.1.4 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้าเคลือบสารนาโนที่ผ่านการใช้งาน 2 ครั้ง การทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียของผ้าเคลือบสารนาโนจาก ผ้าฝ้ายและผ้า T/R เคลือบสาร Zinc oxide nano และ Silver nano ได้ผ้า 4 ชนิด คือ

- 1) ผ้าฝ้ายเคลือบด้วยสาร Zinc oxide nano
- 2) ผ้าฝ้ายเคลือบด้วยสาร Silver nano
- 3) ผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Zinc oxide nano
- 4) ผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Silver nano

เมื่อนำผ้าไปตัดชุดเซฟเพื่อใส่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและนำไปทดสอบตามวิธีทดสอบมาตรฐาน AATCC : TM 100 (2004) ได้ผลแสดงดังตารางที่ 17- 2

ตารางที่ 17 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายเคลือบด้วยสาร Zinc oxide nano ที่ผ่านการใช้งาน 2 ครั้ง

เวลาในการทดสอบ (ชม.)	แบคทีเรียชนิดแกรมบวก (<i>Staphylococcus aureus</i>) (CFU/ g. sample)	แบคทีเรียชนิดแกรมลบ (<i>Klebsiella pneumoniae</i>) (CFU/ g.sample)
0 ชม. (C)	1.9×10^5	1.0×10^5
24 ชม. (A)	3.5×10^2	$>3.0 \times 10^6$
การลดลงของเชื้อแบคทีเรีย (%)	99.82	0

หมายเหตุ : การทดสอบใช้วิธีทดสอบมาตรฐาน AATCC : TM 100 (2004)

(C) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่มีการควบคุม

(A) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่มีการควบคุม

จากตารางที่ 17 พบว่า ผ้าฝ้ายเคลือบด้วยสาร Zinc oxide nano ที่ผ่านการใช้งาน 2 ครั้ง สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบได้ โดยภายในเวลา 24 ชั่วโมง เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก มีการเจริญเติบโตเหลือ 3.5×10^2 CFU/g.sample จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย 1.9×10^5 CFU/g.sample และมีการลดลงของเชื้อแบคทีเรีย 99.82 เปอร์เซ็นต์

เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ มีการเจริญเติบโตมากกว่า 3.0×10^6 CFU/g.sample จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย 1.0×10^5 CFU/g.sample และมีการลดลงของเชื้อแบคทีเรีย 0 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 18 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้าฝ้ายเคลือบด้วยสาร Silver nano ที่ผ่านการ ใช้งาน 2 ครั้ง

เวลาในการทดสอบ (ชม.)	แบคทีเรียชนิดแกรมบวก (<i>Staphylococcus aureus</i>) (CFU/ g. sample)	แบคทีเรียชนิดแกรมลบ (<i>Klebsiella pneumoniae</i>) (CFU/ g.sample)
0 ชม. (C)	1.9×10^5	1.0×10^5
24 ชม. (A)	$> 3.0 \times 10^6$	$> 3.0 \times 10^6$
การลดลงของเชื้อแบคทีเรีย (%)	0	0

หมายเหตุ : การทดสอบใช้วิธีทดสอบมาตรฐาน AATCC : TM 100 (2004)

(C) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่มีการควบคุม

(A) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่มีการควบคุม

จากตารางที่ 18 พบว่า ผ้าฝ้ายเคลือบด้วยสาร Silver nano ที่ผ่านการ ใช้งาน 2 ครั้ง สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบได้ โดยภายในเวลา 24 ชั่วโมง เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก มีการเจริญเติบโตมากกว่า 3.0×10^6 CFU/g.sample จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย 1.9×10^5 CFU/g.sample และมีการลดลงของเชื้อแบคทีเรีย 0 เปอร์เซ็นต์

ส่วนเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ มีการเจริญเติบโต จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย 1.0×10^5 CFU/g.sample โดยภายในเวลา 24 ชั่วโมง เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ มีการเจริญเติบโต มากกว่า 3.0×10^6 CFU/g.sample และมีการลดลงของเชื้อแบคทีเรีย 0 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 19 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Zinc oxide nano ที่ผ่านการใช้งาน 2 ครั้ง

เวลาในการทดสอบ (ชม.)	แบคทีเรียชนิดแกรมบวก (<i>Staphylococcus aureus</i>) (CFU/ g. sample)	แบคทีเรียชนิดแกรมลบ (<i>Klebsiella pneumoniae</i>) (CFU/ g.sample)
0 ชม. (C)	1.9×10^5	1.0×10^5
24 ชม. (A)	5.5×10^3	1.5×10^2
การลดลงของเชื้อแบคทีเรีย (%)	> 97.10	> 99.85

หมายเหตุ : การทดสอบใช้วิธีทดสอบมาตรฐาน AATCC : TM 100 (2004)

(C) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่มีการควบคุม

(A) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่มีการควบคุม

จากตารางที่ 19 พบว่า ผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Zinc oxide nano ที่ผ่านการใช้งาน 2 ครั้ง สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบได้ โดยภายในเวลา 24 ชั่วโมง เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก มีการเจริญเติบโตเหลือ 5.5×10^3 CFU/g.sample จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย 1.9×10^5 CFU/g.sample และมีการลดลงของเชื้อแบคทีเรีย 97.10 เปอร์เซ็นต์

เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย 1.0×10^5 CFU/g.sample ภายในเวลา 24 ชั่วโมง เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบมีเจริญเติบโตเหลือมากกว่า 1.5×10^2 CFU/g.sample และมีการลดลงของเชื้อแบคทีเรีย 99.85 เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 20 ผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Silver nano ที่ผ่านการใช้งาน 2 ครั้ง

เวลาในการทดสอบ (ชม.)	แบคทีเรียชนิดแกรมบวก (<i>Staphylococcus aureus</i>) (CFU/ g. sample)	แบคทีเรียชนิดแกรมลบ (<i>Klebsiella pneumoniae</i>) (CFU/ g.sample)
0 ชม. (C)	1.9×10^5	1.0×10^5
24 ชม. (A)	< 100	1.0×10^2
การลดลงของเชื้อแบคทีเรีย (%)	> 99.95	> 99.90

หมายเหตุ : การทดสอบใช้วิธีทดสอบมาตรฐาน AATCC : TM 100 (2004)

(C) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่มีการควบคุม

(A) หมายถึง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่มีการควบคุม

จากตารางที่ 20 พบว่า ผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Silver nano ที่ผ่านการใช้งาน 2 ครั้ง สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบได้ โดยภายในเวลา 24 ชั่วโมง เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก มีการเจริญเติบโตน้อยกว่า 100 CFU/g.sample จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย 1.9×10^5 CFU/g.sample และมีการลดลงของเชื้อแบคทีเรียมากกว่า 99.95 เปอร์เซ็นต์

เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ จากจำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย 1.0×10^5 CFU/g.sample โดยภายในเวลา 24 ชั่วโมง มีการเจริญเติบโตเหลือ มากกว่า 1.0×10^2 และมีการลดลงของเชื้อแบคทีเรีย 99.90 เปอร์เซ็นต์

4.1.5 ผลการเปรียบเทียบการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียของผ้าเคลือบสารนาโนจากผ้าฝ้ายและผ้า T/R เคลือบสาร Zinc oxide nano และ Silver nano ได้ผ้า 4 ชนิด คือ

- 1) ผ้าฝ้ายเคลือบด้วยสาร Zinc oxide nano
- 2) ผ้าฝ้ายเคลือบด้วยสาร Silver nano
- 3) ผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Zinc oxide nano
- 4) ผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Silver nano

แสดงผลดังตารางที่ 21- 24

ตารางที่ 21 ผลเปรียบเทียบการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียของผ้าฝ้ายเคลือบสาร Zinc oxide nano

เวลาในการทดสอบ (ชม.)	<i>Staphylococcus aureus</i> (CFU/g.sample)			<i>Klebsiella pneumonia</i> (CFU/g.sample)		
	ผ้าที่ไม่ผ่านการใช้งาน	ผ้าที่ผ่านการใช้งาน 1 ครั้ง	ผ้าที่ผ่านการใช้งาน 2 ครั้ง	ผ้าที่ไม่ผ่านการใช้งาน	ผ้าที่ผ่านการใช้งาน 1 ครั้ง	ผ้าที่ผ่านการใช้งาน 2 ครั้ง
0 ชม.(C)	2.0×10^5	1.9×10^5	1.9×10^5	1.0×10^5	1.0×10^5	1.0×10^5
24 ชม. (A)	< 100	$> 3.0 \times 10^2$	3.5×10^2	< 100	< 100	$> 3.0 \times 10^6$
การลดลงของเชื้อแบคทีเรีย (%)	> 99.95	> 99.84	> 99.82	> 99.90	> 99.90	0

ตารางที่ 22 ผลเปรียบเทียบ การทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรีย ผ้าฝ้ายเคลือบสาร Silver nano

เวลาในการทดสอบ (ชม.)	<i>Staphylococcus aureus</i> (CFU/g.sample)			<i>Klebsiella pneumonia</i> (CFU/g.sample)		
	ผ้าที่ไม่ผ่านการใช้งาน	ผ้าที่ผ่านการใช้งาน 1 ครั้ง	ผ้าที่ผ่านการใช้งาน 2 ครั้ง	ผ้าที่ไม่ผ่านการใช้งาน	ผ้าที่ผ่านการใช้งาน 1 ครั้ง	ผ้าที่ผ่านการใช้งาน 2 ครั้ง
0 ชม.(C)	2.0×10^5	1.9×10^5	1.9×10^5	1.0×10^5	1.0×10^5	2.0×10^5
24 ชม. (A)	< 100	$> 3.0 \times 10^6$	$> 3.0 \times 10^6$	< 100	$> 3.0 \times 10^6$	$> 3.0 \times 10^6$
การลดลงของเชื้อแบคทีเรีย (%)	> 99.95	0	0	> 99.90	0	0

จากตารางที่ 21 -22 จะเห็นได้ว่าผลเปรียบเทียบการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียของผ้าฝ้ายเคลือบสาร Zinc oxide nano และ Silver nano เมื่อผ่านการใช้งาน 2 ครั้ง จะมีความสามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและเชื้อแบคทีเรียแกรมลบลดลง และ ไม่มีการลดลงของเชื้อแบคทีเรียเลย แสดงว่าสาร Zinc oxide nano และ Silver nano ที่เคลือบบนผ้าฝ้ายจะมีความคงทนไม่ดี

ตารางที่ 23 ผลเปรียบเทียบการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียผ้า T/R เคลือบสาร Zinc oxide nano

เวลาในการทดสอบ (ชม.)	<i>Staphylococcus aureus</i> (CFU/g.sample)			<i>Klebsiella pneumonia</i> (CFU/g.sample)		
	ผ้าที่ไม่ผ่านการใช้งาน	ผ้าที่ผ่านการใช้งาน 1 ครั้ง	ผ้าที่ผ่านการใช้งาน 2 ครั้ง	ผ้าที่ไม่ผ่านการใช้งาน	ผ้าที่ผ่านการใช้งาน 1 ครั้ง	ผ้าที่ผ่านการใช้งาน 2 ครั้ง
0 ชม.(C)	2.0×10^5	1.9×10^5	1.9×10^5	1.0×10^5	1.0×10^5	1.0×10^5
24 ชม. (A)	< 100	< 100	5.5×10^3	< 100	1.5×10^2	1.5×10^2
การลดลงของเชื้อแบคทีเรีย (%)	> 99.95	> 99.95	> 97.10	> 99.90	99.85	> 99.85

ตารางที่ 24 ผลเปรียบเทียบการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียผ้า T/R เคลือบสาร Silver nano

เวลาในการทดสอบ (ชม.)	<i>Staphylococcus aureus</i> (CFU/g.sample)			<i>Klebsiella pneumonia</i> (CFU/g.sample)		
	ผ้าที่ไม่ผ่าน	ผ้าที่ผ่านการใช้	ผ้าที่ผ่านการ	ผ้าที่ไม่ผ่านการ	ผ้าที่ผ่านการ	ผ้าที่ผ่านการ
	การใช้งาน	งาน 1 ครั้ง	ใช้งาน 2 ครั้ง	ใช้งาน	ใช้งาน 1 ครั้ง	ใช้งาน 2 ครั้ง
0 ชม.(C)	2.0×10^5	1.9×10^5	1.9×10^5	1.0×10^5	1.0×10^5	1.0×10^5
24 ชม. (A)	< 100	$> 3.0 \times 10^6$	< 100	< 100	3.2×10^5	1.0×10^2
การลดลงของเชื้อ แบคทีเรีย (%)	> 99.95	0	> 99.95	> 99.90	0	> 99.90

จากตารางที่ 23 -24 จะเห็นได้ว่าผลเปรียบเทียบการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียของผ้า T/R เคลือบสาร Zinc oxide nano และ Silver nano เมื่อผ่านการใช้งาน 2 ครั้ง จะมีความสามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและเชื้อแบคทีเรียแกรมลบแตกต่างกัน โดยเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บน ผ้า T/R เคลือบสาร Zinc oxide nano มีความคงทนมากกว่าเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนผ้า T/R เคลือบสาร Silver nano โดยมีการลดลงของเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกลดลงจาก 99.95 เปอร์เซ็นต์เป็น 97.10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการลดลงของเชื้อแบคทีเรียแกรมลบลดลงจาก 99.90 เปอร์เซ็นต์ เป็น 99.85 เปอร์เซ็นต์

4.2 การอภิปรายผล

จากตารางที่ 1 – 6 พบว่า ผ้าทอจากเส้นด้ายฝ้าย เคลือบสาร Zinc oxide nano และ Silver nano มีประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อทั้งแบคทีเรียชนิดแกรมบวก และลบได้เท่าเทียมกัน คือ ลดปริมาณของเชื้อแบคทีเรียลงไปถึง 99.92 และ 99.94 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

และผ้าทอจากเส้นด้าย T/R เคลือบสาร Zinc oxide nano และ Silver nano ก็มีประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อทั้งแบคทีเรียชนิดแกรมบวก และลบได้เท่าเทียมกัน คือ ลดปริมาณของเชื้อแบคทีเรียลงไปถึง 99.95 และ 99.90 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

สำหรับผ้าทอจากเส้นด้ายฝ้ายและเส้นด้าย T/R เคลือบสาร Titanium dioxide nano พบว่ามีประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อทั้งแบคทีเรียชนิดแกรมบวก และลบได้ไม่ดัดนัก คือ ลดปริมาณของเชื้อแบคทีเรียลงได้เพียง 67.5 - 88.33 เปอร์เซ็นต์ และ 99.86 – 99.44 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

จากตารางที่ 7 – 12 พบว่า ผ้าด้ายฝ้าย และ ผ้า T/R เคลือบสาร Zinc oxide nano และ Silver nano มีประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อทั้งแบคทีเรียชนิดแกรมบวก และลบได้เท่าเทียมกัน คือ ลดปริมาณของเชื้อแบคทีเรียลงไปถึง 99.95 และ 99.90 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

สำหรับผ้าด้ายฝ้าย และ ผ้า T/R เคลือบสาร Titanium dioxide nano พบว่ามีประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อทั้งแบคทีเรียชนิดแกรมบวกได้ไม่ด้นัก คือ ลดปริมาณของเชื้อแบคทีเรียลงได้เพียง 61.0 และ 57.0 เปอร์เซ็นต์ และไม่มีประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อทั้งแบคทีเรียชนิดแกรมลบเลย

ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและแกรมลบ ของผ้าทอจากเส้นด้ายฝ้ายและด้าย T/R กับผ้าฝ้ายและผ้า T/R เคลือบสาร Zinc oxide nano และ Silver nano จะมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยผ้าทอจากเส้นด้ายฝ้ายและด้าย T/R เคลือบสาร Zinc oxide nano และ Silver nano จะมีประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบได้ดีกว่า เป็น 99.94 เปอร์เซ็นต์ ส่วนประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกมีค่า เพียง 99.92 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ผ้าฝ้ายและผ้า T/R เคลือบสาร Zinc oxide nano และ Silver nano มีประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกได้ดีกว่า เป็น 99.95 เปอร์เซ็นต์ แต่จะมีประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบเพียง 99.90 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น

แต่เมื่อพิจารณาถึงภาวะในการทำงานของผู้ประกอบการด้านอาหารที่ต้องเกี่ยวข้องกับเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก (*Staphylococcus aureus*) ที่มักพบมากจากภาวะอนามัยส่วนบุคคลที่ไม่สะอาด ประกอบกับขั้นตอนของการเตรียมผ้าฝ้ายและผ้า T/R เคลือบสาร Zinc oxide nano และ Silver nano จะปฏิบัติได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า ผ้าทอจากเส้นด้ายฝ้ายและด้าย T/R กับผ้าฝ้ายและผ้า T/R เคลือบสาร Zinc oxide nano และ Silver nano จึงพิจารณาเลือกใช้ผ้าฝ้ายและผ้า T/R เคลือบสาร Zinc oxide nano และ Silver nano เพื่อนำไปตัดเย็บชุดเซฟสำหรับสวมใส่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงต่อไป

จากตารางที่ 13-20 พบว่า ผ้าฝ้ายและผ้า T/R เคลือบสาร Zinc oxide nano ที่ผ่านการใช้งาน 1 ครั้งสามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบได้มากกว่า 99.84 - 99.90 เปอร์เซ็นต์ และ มากกว่า 97.10 - 99.85 เปอร์เซ็นต์

ผ้าฝ้ายและผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Silver nano ที่ผ่านการใช้งาน 1 ครั้งสามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบได้ 0 เปอร์เซ็นต์ เท่ากัน

ผ้าฝ้ายและผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Zinc oxide nano ที่ผ่านการใช้งาน 2 ครั้งสามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกได้ 99.82 เปอร์เซ็นต์ เชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ 0 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ผ้า T/R มีการลดลงของเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก มากกว่า 99.85 เปอร์เซ็นต์ และมีการลดลงของเชื้อแบคทีเรีย 97.10

ผ้าฝ้ายและผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Silver nano ที่ผ่านการใช้งาน 2 ครั้งสามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบได้ และมีการลดลงของเชื้อ

แบคทีเรีย 0 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ผ้า T/R มีการลดลงของเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก มากกว่า 99.95 เปอร์เซ็นต์ และมีการลดลงของเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ 99.90 เปอร์เซ็นต์

ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและเชื้อแบคทีเรียแกรมลบของ ผ้าฝ้ายและผ้า T/R เคลือบสาร Zinc oxide nano และ Silver nano ที่ผ่านการใช้งาน 1 ครั้ง พบว่า ผ้าฝ้าย จะมีประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและ แกรมลบได้ดีกว่าผ้า T/R เป็น 99.84 - 99.90 เปอร์เซ็นต์ ส่วนประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและแกรมลบ ผ้าฝ้ายและผ้า T/R เคลือบสาร Silver ไม่มีประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อแบคทีเรีย

ผ้าฝ้ายและผ้า T/R เคลือบสาร Zinc oxide nano และ Silver nano ที่ผ่านการใช้งาน 2 ครั้ง พบว่า ผ้าฝ้าย จะมีประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกได้ 99.82 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผ้า T/R มีประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก ดีกว่า เป็น 99.85 – 97.10 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น ส่วนประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและแกรมลบ ผ้าฝ้ายและผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Silver nano ผ้าฝ้าย ไม่มีประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและแกรมลบได้ ในขณะที่ผ้า T/R มีประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก ดีกว่า เป็น 99.95 เปอร์เซ็นต์ แต่จะมีประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบเพียง 99.90 เปอร์เซ็นต์

เมื่อพิจารณาจากการทดสอบประสิทธิภาพของการต้านทานเชื้อแบคทีเรีย จากผ้าฝ้ายและผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Zinc oxide nano และ Silver nano ที่ผ่านการใช้งาน 1 ครั้งและ 2 ครั้ง ผลการทดสอบ พบว่า ผ้า T/R เคลือบสาร Silver nano มี ประสิทธิภาพของการต้านทานเชื้อแบคทีเรียได้ดีกว่าผ้าฝ้าย

จากตารางที่ 21 -22 จะเห็นได้ว่าผลเปรียบเทียบการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียของผ้าฝ้ายเคลือบสาร Zinc oxide nano และ Silver nano เมื่อผ่านการใช้งาน 2 ครั้ง จะมีความสามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและเชื้อแบคทีเรียแกรมลบลดลง และ ไม่มีการลดลงของเชื้อแบคทีเรียเลย แสดงว่าสาร Zinc oxide nano และ Silver nano ที่เคลือบบนผ้าฝ้ายจะมีความคงทนไม่ดี

จากตารางที่ 23 -24 จะเห็นได้ว่าผลเปรียบเทียบการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียของผ้า T/R เคลือบสาร Zinc oxide nano และ Silver nano เมื่อผ่านการใช้งาน 2 ครั้ง จะมีความสามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและเชื้อแบคทีเรียแกรมลบแตกต่างกัน โดยเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บน ผ้า T/R เคลือบสาร Zinc oxide nano มีความคงทนมากกว่าเชื้อแบคทีเรียที่อยู่


บนผ้า T/R เคลือบสาร Silver nano โดยมีการลดลงของเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกลดลงจาก 99.95 เปอร์เซ็นต์เป็น 97.10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการลดลงของเชื้อแบคทีเรียแกรมลบลดลงจาก 99.90 เปอร์เซ็นต์ เป็น 99.85 เปอร์เซ็นต์

สรุป

ผ้า T/R เคลือบสาร Silver nano มีความเหมาะสมต่อการนำมาใช้ตัดเย็บชุดเซฟ

ข้อเสนอแนะ

ควรปรับปรุงคุณภาพของผ้า T/R เคลือบสาร Silver nano ให้มีความคงทนมากขึ้น โดยสารเคลือบชนิดอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้สารนาโนมีความคงทน อยู่บนผ้าได้ยาวนานมากขึ้น หรือใช้ Polyacetate ที่ระดับความเข้มข้นสูงขึ้น ปรับปรุงความคงทนของสารนาโน ให้เหมาะสม



บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่องผลการใช้นาโนเทคโนโลยีของเครื่องแต่งกายเซฟที่มีผลต่อกลิ้นและความปลอดภัยในอาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้สารนาโนเคลือบบนเส้นด้ายและผืนผ้า ศึกษาการใช้นาโนที่เหมาะสมกับผ้าตัดเย็บเครื่องแต่งกายเซฟ และ ศึกษาผลของการใช้นาโนเทคโนโลยีสำหรับเครื่องแต่งกายเซฟที่มีผลต่อกลิ้นและการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค ได้ผลสรุปและข้อเสนอแนะดังนี้

5.1 สรุปผล

จากการศึกษาประสิทธิภาพของผ้าที่ใช้ในการทดลองเคลือบสารนาโน 3 ชนิด คือ Zinc oxide nano Silver nano และ Titanium dioxide เพื่อทดสอบการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคแกรมบวกและแกรมลบ พบว่าสาร Zinc oxide และ Silver nano สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคไม่แตกต่างกัน โดยผ้าทอจากเส้นด้ายฝ้าย เคลือบสาร Zinc oxide nano และ Silver nano มีประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อทั้งแบคทีเรียชนิดแกรมบวก และลบได้เท่าเทียมกัน คือ ลดปริมาณของเชื้อแบคทีเรียลงไปถึง 99.92 และ 99.94 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และผ้าทอจากเส้นด้าย T/R เคลือบสาร Zinc oxide nano และ Silver nano มีประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อทั้งแบคทีเรียชนิดแกรมบวก และลบได้เท่าเทียมกัน คือ ลดปริมาณของเชื้อแบคทีเรียลงไปถึง 99.95 และ 99.90 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ สำหรับผ้าทอจากเส้นด้ายฝ้ายและเส้นด้าย T/R เคลือบสาร Titanium dioxide nano พบว่ามีประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อทั้งแบคทีเรียชนิดแกรมบวก และลบได้ไม่ดึ้นัก คือ ลดปริมาณของเชื้อแบคทีเรียลงได้เพียง 67.5 - 88.33 เปอร์เซ็นต์ และ 99.86 - 99.44 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

จากผลการทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียบนผ้าเคลือบสารนาโน เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและลบ พบว่าผ้าฝ้ายและผ้า T/R เคลือบสาร Zinc oxide nano และ Silver nano มีประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกได้ดีกว่า เป็น 99.95 เปอร์เซ็นต์ แต่จะมีประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบเพียง 99.90 เปอร์เซ็นต์ และในการทำงานของผู้ประกอบการด้านอาหารที่ต้องเกี่ยวข้องกับเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก (*Staphylococcus aureus*) ที่มักพบมาจากภาชนะอนามัยส่วนบุคคลที่ไม่สะอาด ประกอบกับขั้นตอนของการเตรียมผ้าฝ้ายและผ้า T/R เคลือบสาร

Zinc oxide nano และ Silver nano สะดวกและมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า ผ้าทอจากเส้นด้ายฝ้ายและด้าย T/R จึงเลือกใช้ผ้าฝ้ายและผ้า T/R เคลือบสาร Zinc oxide nano และ Silver nano ในการตัดเย็บชุดเซฟสำหรับสวมใส่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง

การทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียชุดเซฟสำหรับสวมใส่ปฏิบัติงานเคลือบสารนาโนที่ผ่านการใช้งาน 1 ครั้ง พบว่า ผ้าฝ้ายและผ้า T/R เคลือบสาร Zinc oxide nano สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบได้ สำหรับผ้าฝ้ายและผ้า T/R เคลือบด้วยสาร Silver nano สามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบได้เช่นกัน

และผลทดสอบการต้านเชื้อแบคทีเรียชุดเซฟสำหรับสวมใส่ปฏิบัติงานเคลือบสารนาโนที่ผ่านการใช้งาน 2 ครั้ง พบว่าผ้า T/R เคลือบสาร Zinc oxide nano และ Silver nano มีความสามารถต้านทานเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและเชื้อแบคทีเรียแกรมลบแตกต่างกัน โดย ผ้า T/R เคลือบสาร Zinc oxide nano มีการลดลงของเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก 97.10 เปอร์เซ็นต์ การลดลงของเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ 99.85 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผ้า T/R เคลือบสาร Silver nano มีการลดลงของเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก 99.95 เปอร์เซ็นต์ และการลดลงของเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ 99.90 เปอร์เซ็นต์ จึงสรุปได้ว่าผ้า T/R เคลือบสาร Silver nano มีความเหมาะสมต่อการนำมาใช้ตัดเย็บชุดเซฟ

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ควรมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของผ้า ที่ใช้ในการทดสอบการเคลือบสารนาโน เพื่อจะได้ความหลากหลาย ในการนำไปใช้ประโยชน์

5.2.2 ควรมีการพัฒนาคัดแปลงการใช้ผ้าเคลือบสารนาโน เพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น การผลิตกระเป๋า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประกอบการแต่งกาย เป็นต้น

5.2.3 ควรปรับปรุงสารนาโนให้มีความคงทน อยู่บนผ้าได้ยาวนานมากขึ้น หรือใช้ Polyacetate ที่ระดับความเข้มข้นสูงขึ้น

ภาคผนวก



ภาคผนวก ก.

ตัวอย่างผลการทดสอบ



ภาคผนวก ข.

เครื่องแต่งกายเซฟ



ภาคผนวก ค.

ประวัตินักวิจัย



เครื่องแต่งกายเซฟ





F-017T Rev.15, 16 น.ค. 55, 1/1
Foundation for Industrial Development
Thailand Textile Institute / Textile Testing Center
 Soi Trimit, Rama 4 Road, Phrakonong, Klong-toey, Bangkok 10110, THAILAND.
 Tel: (66) 2713 5492-9 Fax: (66) 2712 4527 www.thaitextile.org



รายงานผลการทดสอบ

ผู้ขอรับบริการ: คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
 168 ถนนศรีอยุธยา วชิรพยาบาล
 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หมายเลขรายงานผล : R 0006/56
 หมายเลขใบคำขอทดสอบ : 19808
 วันที่ออกรายงานผล : 22/10/55
 หน้า : 1/1

วันที่รับตัวอย่าง: 09/10/55
 วันที่ทดสอบ: 15/10/55-22/10/55

หมายเลขตัวอย่าง: ชื่อ/รายละเอียดตัวอย่าง (ตามที่ผู้ขอรับบริการระบุ)
 R 0006-1/56 COTTON เล็อบ ZINC

ลักษณะตัวอย่าง: ผ้าทอ

R 0006-1/56		
ANTIBACTERIAL FINISHES ON TEXTILE MATERIALS: AATCC TM 100: 2004		
	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 (CFU/SAMPLE)	<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 4352 (CFU/SAMPLE)
CONTACT TIME (HOUR)		
- 0 HOUR (C)	2.0×10^5	1.0×10^5
- 24 HOURS (A)	<100	<100
% REDUCTION (R)	>99.95%	>99.90%

หมายเหตุ: - ทดสอบตัวอย่างในสภาพที่ได้รับจากลูกค้า
 - ขั้นตอนทดสอบผ่านการทำให้เชื้อด้วยหม้อนึ่งอัดไอน้ำก่อนการทดสอบที่ 121 องศาเซลเซียส 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว 15 นาที
 - CFU/SAMPLE = COLONY FORMING UNIT PER SAMPLE
 - % REDUCTION (R) = $100(C-A)/C$
 WHERE (A) = THE NUMBER OF BACTERIA RECOVERED FROM THE INOCULATED TREATED TEST SPECIMEN SWATCHES IN THE JAR AFTER "24 HOURS" CONTACT TIME
 (C) = THE NUMBER OF BACTERIA RECOVERED FROM THE INOCULATED UNTREATED CONTROL SWATCHES IN THE JAR AT "0 HOUR" CONTACT TIME

ผู้จัดทำและตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

วณิ วัฒนฉนวน

(นางสาววณิ วัฒนฉนวน)
 (นักวิทยาศาสตร์)

ดร. นราพร รังสินันตกุล

(ดร. นราพร รังสินันตกุล)
 (ผู้เชี่ยวชาญ)

64292

65



**Foundation for Industrial Development
Thailand Textile Institute / Textile Testing Center**

Soi Trimit, Rama 4 Road, Phrakonong, Klong-toey, Bangkok 10110, THAILAND.
Tel: (66) 2713 5492-9 Fax: (66) 2712 4527 www.thaitextile.org



TESTING
No.0110

รายงานผลการทดสอบ

ผู้ขอรับบริการ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
168 ถนนศรีอยุธยา วชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หมายเลขรายงานผล : R 0007/56
หมายเลขใบคำขอทดสอบ : 19808
วันที่ออกรายงานผล : 22/10/55
หน้า : 1/1

วันที่รับตัวอย่าง : 09/10/55
วันที่ทดสอบ : 15/10/55-22/10/55

หมายเลขตัวอย่าง ชื่อรายละเอียดตัวอย่าง (ตามผู้ขอรับบริการระบุ)
R 0007-1/56 COTTON เคลือบ SILVER

ลักษณะตัวอย่าง ผ้าทอ

R 0007-1/56		
ANTIBACTERIAL FINISHES ON TEXTILE MATERIALS: AATCC TM 100: 2004		
	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 (CFU/SAMPLE)	<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 4352 (CFU/SAMPLE)
CONTACT TIME (HOUR)		
- 0 HOUR (C)	2.0×10^5	1.0×10^5
- 24 HOURS (A)	<100	<100
% REDUCTION (R)	>99.95%	>99.90%

หมายเหตุ: - ทดสอบตัวอย่างในสภาพที่ได้รับจากลูกค้า
- จันทดสอบผ่านการทำให้เชื้อด้วยหม้อนึ่งอัดไอน้ำก่อนการทดสอบที่ 121 องศาเซลเซียส 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว 15 นาที
- CFU/SAMPLE = COLONY FORMING UNIT PER SAMPLE
- % REDUCTION (R) = $100 (C-A)/C$
WHERE (A) = THE NUMBER OF BACTERIA RECOVERED FROM THE INOCULATED TREATED TEST SPECIMEN SWATCHES IN THE JAR AFTER "24 HOURS" CONTACT TIME
(C) = THE NUMBER OF BACTERIA RECOVERED FROM THE INOCULATED UNTREATED CONTROL SWATCHES IN THE JAR AT "0 HOUR" CONTACT TIME

ผู้จัดทำและตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

จตุพร วิวัฒน์ถนอม

(นางสาวจตุพร วิวัฒน์ถนอม)
(นักวิทยาศาสตร์)

ดร. นราพร รังสินันต์กุล

(ดร. นราพร รังสินันต์กุล)
(ผู้เชี่ยวชาญ)

64293

66



F-017T Rev.15, 16 ก.ค. 55, 1/1
Foundation for Industrial Development
Thailand Textile Institute / Textile Testing Center
 Soi Trimit, Rama 4 Road, Phrakanong, Klong-toey, Bangkok 10110, THAILAND.
 Tel: (66) 2713 5492-9 Fax: (66) 2712 4527 www.thaitextile.org



TESTING
No.0110

รายงานผลการทดสอบ

ผู้ขอรับบริการ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
 168 ถนนศรีอยุธยา วชิรพยาบาล
 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หมายเลขรายงานผล : R 0008/56
 หมายเลขใบคำขอทดสอบ : 19808
 วันที่ออกรายงานผล : 22/10/55
 หน้า : 1/1

วันที่รับตัวอย่าง : 09/10/55
 วันที่ทดสอบ : 15/10/55-22/10/55

หมายเลขตัวอย่าง ชื่อ/รายละเอียดตัวอย่าง (ตามที่ผู้ขอรับบริการระบุ)
 R 0008-1/56 COTTON เคลือบ TITANIUM

ลักษณะตัวอย่าง ผ้าทอ

R 0008-1/56		
ANTIBACTERIAL FINISHES ON TEXTILE MATERIALS: AATCC TM 100: 2004		
	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 (CFU/SAMPLE)	<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 4352 (CFU/SAMPLE)
CONTACT TIME (HOUR)		
- 0 HOUR (C)	2.0 x 10 ⁵	1.0 x 10 ⁵
- 24 HOURS (A)	7.8 x 10 ⁴	1.8 x 10 ⁵
% REDUCTION (R)	61.00%	0%

หมายเหตุ: - ทดสอบตัวอย่างในสภาพที่ได้รับจากลูกค้า
 - ขึ้นทดสอบผ่านการทำให้เชื้อด้วยหม้อนึ่งอัดไอน้ำก่อนการทดสอบที่ 121 องศาเซลเซียส 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว 15 นาที
 - CFU/SAMPLE = COLONY FORMING UNIT PER SAMPLE
 - % REDUCTION (R) = 100 (C-A)/C
 WHERE (A) = THE NUMBER OF BACTERIA RECOVERED FROM THE INOCULATED TREATED TEST SPECIMEN SWATCHES IN THE JAR AFTER "24 HOURS" CONTACT TIME
 (C) = THE NUMBER OF BACTERIA RECOVERED FROM THE INOCULATED UNTREATED CONTROL SWATCHES IN THE JAR AT "0 HOUR" CONTACT TIME

ผู้จัดทำและตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

วชิร วัฒนอนอม

(นางสาววารุณี วัฒนอนอม)
(นักวิทยาศาสตร์)

ดร. นราพร รังสิมันต์กุล

(ดร. นราพร รังสิมันต์กุล)
(ผู้เชี่ยวชาญ)

64294

67



F-017T Rev.15, 16 ก.ค. 55, 1/1
Foundation for Industrial Development
Thailand Textile Institute / Textile Testing Center
 Soi Trimit, Rama 4 Road, Phrakonong, Klong-toey, Bangkok 10110, THAILAND.
 Tel: (66) 2713 5492-9 Fax: (66) 2712 4527 www.thaitextile.org



รายงานผลการทดสอบ

ผู้ขอรับบริการ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
 168 ถนนศรีอยุธยา วชิรพยาบาล
 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หมายเลขรายงานผล : R 0009/56
 หมายเลขใบคำขอทดสอบ : 19808
 วันที่ออกรายงานผล : 22/10/55
 หน้า : 1/1

วันที่รับตัวอย่าง : 09/10/55
 วันที่ทดสอบ : 15/10/55-22/10/55

หมายเลขตัวอย่าง ชื่อ/รายละเอียดตัวอย่าง (ตามที่คุณขอรับบริการระบุ)
 R 0009-1/56 TR เคลือบ ZINC


ลักษณะตัวอย่าง ผ้าทอ

R 0009-1/56		
ANTIBACTERIAL FINISHES ON TEXTILE MATERIALS: AATCC TM 100: 2004		
	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 (CFU/SAMPLE)	<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 4352 (CFU/SAMPLE)
CONTACT TIME (HOUR)		
- 0 HOUR (C)	2.0 x 10 ⁵	1.0 x 10 ⁵
- 24 HOURS (A)	<100	<100
% REDUCTION (R)	>99.95%	>99.90%

หมายเหตุ: - ทดสอบตัวอย่างในสภาพที่ได้รับจากลูกค้า
 - ขั้นตอนทดสอบผ่านการทำให้เชื้อด้วยหม้อนึ่งอัดไอน้ำก่อนการทดสอบที่ 121 องศาเซลเซียส 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว 15 นาที
 - CFU/SAMPLE = COLONY FORMING UNIT PER SAMPLE
 - % REDUCTION (R) = 100 (C-A)/C
 WHERE (A) = THE NUMBER OF BACTERIA RECOVERED FROM THE INOCULATED TREATED TEST SPECIMEN SWATCHES IN THE JAR AFTER "24 HOURS" CONTACT TIME
 (C) = THE NUMBER OF BACTERIA RECOVERED FROM THE INOCULATED UNTREATED CONTROL SWATCHES IN THE JAR AT "0 HOUR" CONTACT TIME

ผู้จัดทำและตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ



(นางสาววารุณี วัฒนธนม)

(นักวิทยาศาสตร์)



(ดร. นราพร รังสินันตกุล)

(ผู้เชี่ยวชาญ)

64295

68

รายงานผลการทดสอบ

ผู้ขอรับบริการ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
 168 ถนนศรีอยุธยา วชิรพยาบาล
 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 วันที่รับตัวอย่าง : 09/10/55
 วันที่ทดสอบ : 15/10/55-22/10/55
 หมายเลขตัวอย่าง ชื่อ/รายละเอียดตัวอย่าง (ตามที่ผู้ขอรับบริการระบุ)
 R 0010-1/56 TR เคลือบ SILVER
 ลักษณะตัวอย่าง ผ้าทอ


หมายเลขรายงานผล : R 0010/56
 หมายเลขใบคำขอทดสอบ : 19808
 วันที่ออกรายงานผล : 22/10/55
 หน้า : 1/1


R 0010-1/56		
ANTIBACTERIAL FINISHES ON TEXTILE MATERIALS: AATCC TM 100: 2004		
	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 (CFU/SAMPLE)	<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 4352 (CFU/SAMPLE)
CONTACT TIME (HOUR)		
- 0 HOUR (C)	2.0×10^5	1.0×10^5
- 24 HOURS (A)	<100	<100
% REDUCTION (R)	>99.95%	>99.90%

หมายเหตุ: - ทดสอบตัวอย่างในสภาพที่ได้รับจากลูกค้า
 - ขั้นตอนทดสอบผ่านการทำให้เชื้อด้วยหม้อนึ่งอัดไอน้ำก่อนการทดสอบที่ 121 องศาเซลเซียส 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว 15 นาที
 - CFU/SAMPLE = COLONY FORMING UNIT PER SAMPLE
 - % REDUCTION (R) = $100 (C-A)/C$
 WHERE (A) = THE NUMBER OF BACTERIA RECOVERED FROM THE INOCULATED TREATED TEST SPECIMEN SWATCHES IN THE JAR AFTER "24 HOURS" CONTACT TIME
 (C) = THE NUMBER OF BACTERIA RECOVERED FROM THE INOCULATED UNTREATED CONTROL SWATCHES IN THE JAR AT "0 HOUR" CONTACT TIME

ผู้จัดทำและตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ


 (นางสาววรุณี วิฒณอม)
 (นักวิทยาศาสตร์)


 (ดร. นราพร รังสีมันตกุล)
 (ผู้เชี่ยวชาญ)

64296

69



F-017T Rev.15, 16 น.ค. 55, 1/1
Foundation for Industrial Development
Thailand Textile Institute / Textile Testing Center
 Soi Trimit, Rama 4 Road, Phrakanong, Klong-toey, Bangkok 10110, THAILAND.
 Tel: (66) 2713 5492-9 Fax: (66) 2712 4527 www.thaitextile.org



รายงานผลการทดสอบ

ผู้ขอรับบริการ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
 168 ถนนศรีอยุธยา วชิรพยาบาล
 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 วันที่รับตัวอย่าง : 09/10/55
 วันที่ทดสอบ : 15/10/55-22/10/55
 หมายเลขตัวอย่าง ชื่อ/รายละเอียดตัวอย่าง (ตามที่ผู้ขอรับบริการระบุ)
 R 0011-1/56 TR เลือบ TITANIUM
 ลักษณะตัวอย่าง ผ้าทอ

หมายเลขรายงานผล : R 0011/56
 หมายเลขใบคำขอทดสอบ : 19808
 วันที่ออกรายงานผล : 22/10/55
 หน้า : 1/1

R 0011-1/56		
ANTIBACTERIAL FINISHES ON TEXTILE MATERIALS: AATCC TM 100: 2004		
	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 (CFU/SAMPLE)	<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 4352 (CFU/SAMPLE)
CONTACT TIME (HOUR)		
- 0 HOUR (C)	2.0×10^5	1.0×10^5
- 24 HOURS (A)	8.6×10^4	1.1×10^5
% REDUCTION (R)	57.00%	0%

หมายเหตุ : - ทดสอบตัวอย่างในสภาพที่ได้รับจากลูกค้า
 - ขั้นตอนการทำการทดสอบให้ใช้เชื้อด้วยหม้อนึ่งอัตโนมัติก่อนการทดสอบที่ 121 องศาเซลเซียส 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว 15 นาที
 - CFU/SAMPLE = COLONY FORMING UNIT PER SAMPLE
 - % REDUCTION (R) = $100 (C-A)/C$
 WHERE (A) = THE NUMBER OF BACTERIA RECOVERED FROM THE INOCULATED TREATED TEST SPECIMEN SWATCHES IN THE JAR AFTER "24 HOURS" CONTACT TIME
 (C) = THE NUMBER OF BACTERIA RECOVERED FROM THE INOCULATED UNTREATED CONTROL SWATCHES IN THE JAR AT "0 HOUR" CONTACT TIME

ผู้จัดทำและตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

64297

วชิระ วัฒนถนอม

ดร. นราพร รังสิมันตกุล

(นางสาววชิระ วัฒนถนอม)
(นักวิทยาศาสตร์)

(ดร. นราพร รังสิมันตกุล)
(ผู้เชี่ยวชาญ)

70



Foundation for Industrial Development
Thailand Textile Institute / Textile Testing Center
Soi Trimit, Rama 4 Road, Phrakonong, Klong-toey, Bangkok 10110, THAILAND.
Tel: (66) 2713 5492-9 Fax: (66) 2712 4527 www.thaitextile.org



F-017T Rev.15, 16 ป.ศ. 55, 1/1

รายงานผลการทดสอบ

ผู้ขอรับบริการ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
168 ถนนศรีอยุธยา วชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หมายเลขรายงานผล : R 0025/56
หมายเลขใบคำขอทดสอบ : 20085
วันที่ออกรายงานผล : 06/11/55
หน้า : 1/1

วันที่รับตัวอย่าง : 22/10/55
วันที่ทดสอบ : 29/10/55-06/11/55

หมายเลขตัวอย่าง ชื่อ/รายละเอียดตัวอย่าง (ตามที่คุณขอรับบริการระบุ)
R 0025-1/56 COTTON เคลือบ ZINC

ลักษณะตัวอย่าง ผ้าทอ

R 0025-1/56		
ANTIBACTERIAL FINISHES ON TEXTILE MATERIALS: AATCC TM 100: 2004		
	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 (CFU/SAMPLE)	<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 4352 (CFU/SAMPLE)
CONTACT TIME (HOUR)		
- 0 HOUR (C)	1.2 x 10 ⁵	1.8 x 10 ⁵
- 24 HOURS (A)	<100	<100
% REDUCTION (R)	>99.92%	>99.94%

หมายเหตุ: - ทดสอบตัวอย่างในสภาพที่ได้รับจากลูกค้า
- ขั้นตอนทดสอบผ่านการทำให้เชื้อด้วยหม้อนึ่งอัดไอน้ำก่อนการทดสอบที่ 121 องศาเซลเซียส 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว 15 นาที
- CFU/SAMPLE = COLONY FORMING UNIT PER SAMPLE
- % REDUCTION (R) = 100 (C-A)/C
WHERE (A) = THE NUMBER OF BACTERIA RECOVERED FROM THE INOCULATED TREATED TEST SPECIMEN SWATCHES IN THE JAR AFTER "24 HOURS" CONTACT TIME
(C) = THE NUMBER OF BACTERIA RECOVERED FROM THE INOCULATED UNTREATED CONTROL SWATCHES IN THE JAR AT "0 HOUR" CONTACT TIME

ผู้จัดทำและตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

64953

(นางทิพวรรณ พานิชการ)
(นักวิทยาศาสตร์)

(ดร. นราพร รังสีมันตกุล)
(ผู้เชี่ยวชาญ)

71



**Foundation for Industrial Development
Thailand Textile Institute / Textile Testing Center**

Soi Trimit, Rama 4 Road, Phrakanong, Klong-toey, Bangkok 10110, THAILAND.
Tel: (66) 2713 5492-9 Fax: (66) 2712 4527 www.thaitextile.org

รายงานผลการทดสอบ

F-017T Rev.15, 16 ก.ค. 55, 1/1



TESTING
No.0110

ผู้ขอรับบริการ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
168 ถนนศรีอยุธยา วชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หมายเลขรายงานผล : R 0026/56
หมายเลขใบคำขอทดสอบ : 20085
วันที่ออกรายงานผล : 06/11/55
หน้า : 1/1

วันที่รับตัวอย่าง : 22/10/55
วันที่ทดสอบ : 29/10/55-06/11/55

หมายเลขตัวอย่าง ชื่อ/รายละเอียดตัวอย่าง (ตามที่คุณขอรับบริการระบุ)
R 0026-1/56 COTTON เคลือบ SILVER

ลักษณะตัวอย่าง ผ้าทอ

R 0026-1/56		
ANTIBACTERIAL FINISHES ON TEXTILE MATERIALS: AATCC TM 100: 2004		
	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 (CFU/SAMPLE)	<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 4352 (CFU/SAMPLE)
CONTACT TIME (HOUR)		
- 0 HOUR (C)	1.2×10^5	1.8×10^5
- 24 HOURS (A)	<100	<100
% REDUCTION (R)	>99.92%	>99.94%

หมายเหตุ: - ทดสอบตัวอย่างในสภาพที่ได้รับจากลูกค้า
- ขั้นตอนการทำให้เชื้อด้วยหม้อนึ่งอัดไอน้ำก่อนการทดสอบที่ 121 องศาเซลเซียส 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว 15 นาที
- CFU/SAMPLE = COLONY FORMING UNIT PER SAMPLE
- % REDUCTION (R) = $100 (C-A)/C$
WHERE (A) = THE NUMBER OF BACTERIA RECOVERED FROM THE INOCULATED TREATED TEST SPECIMEN SWATCHES IN THE JAR AFTER "24 HOURS" CONTACT TIME
(C) = THE NUMBER OF BACTERIA RECOVERED FROM THE INOCULATED UNTREATED CONTROL SWATCHES IN THE JAR AT "0 HOUR" CONTACT TIME

ผู้จัดทำและตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

64954

กัทธกร พานิชกร

(นางทิพวรรณ พานิชกร)
(นักวิทยาศาสตร์)

ดร. นราพร รังสิมันต์กุล

(ดร. นราพร รังสิมันต์กุล)
(ผู้เชี่ยวชาญ)

72



F-017T Rev.15, 16 ก.ค. 55, 1/1
Foundation for Industrial Development
Thailand Textile Institute / Textile Testing Center
 Soi Trimit, Rama 4 Road, Phrakonong, Klong-toey, Bangkok 10110, THAILAND.
 Tel: (66) 2713 5492-9 Fax: (66) 2712 4527 www.thaitextile.org



รายงานผลการทดสอบ

ผู้ขอรับบริการ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
 168 ถนนศรีอยุธยา วชิรพยาบาล
 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หมายเลขรายงานผล : R 0027/56
 หมายเลขใบคำขอทดสอบ : 20085
 วันที่ออกรายงานผล : 06/11/55
 หน้า : 1/1

วันที่รับตัวอย่าง : 22/10/55
 วันที่ทดสอบ : 29/10/55-06/11/55

หมายเลขตัวอย่าง : ชื่อ/รายละเอียดตัวอย่าง (ตามที่ผู้ขอรับบริการระบุ)
 R 0027-1/56 COTTON เคลือบ TITANIUM

ลักษณะตัวอย่าง : ผ้าทอ

R 0027-1/56		
ANTIBACTERIAL FINISHES ON TEXTILE MATERIALS: AATCC TM 100: 2004		
	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 (CFU/SAMPLE)	<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 4352 (CFU/SAMPLE)
CONTACT TIME (HOUR)		
- 0 HOUR (C)	1.2×10^5	1.8×10^5
- 24 HOURS (A)	3.9×10^4	2.5×10^2
% REDUCTION (R)	67.50%	99.86%

หมายเหตุ: - ทดสอบตัวอย่างในสภาพที่ได้รับจากลูกค้า
 - ขั้นตอนการทำให้เชื้อด้วยหม้อนึ่งอัดไอน้ำก่อนการทดสอบที่ 121 องศาเซลเซียส 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว 15 นาที
 - CFU/SAMPLE = COLONY FORMING UNIT PER SAMPLE
 - % REDUCTION (R) = $100 (C-A)/C$
 WHERE (A) = THE NUMBER OF BACTERIA RECOVERED FROM THE INOCULATED TREATED TEST SPECIMEN SWATCHES IN THE JAR AFTER "24 HOURS" CONTACT TIME
 (C) = THE NUMBER OF BACTERIA RECOVERED FROM THE INOCULATED UNTREATED CONTROL SWATCHES IN THE JAR AT "0 HOUR" CONTACT TIME

ผู้จัดทำและตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ทิพวรรณ พานิชการ

(นางทิพวรรณ พานิชการ)

(นักวิทยาศาสตร์)

ดร. นราพร รังสิมันต์กุล

(ดร. นราพร รังสิมันต์กุล)

(ผู้เชี่ยวชาญ)

64955

73



F-017T Rev.15, 16 น.ค. 55, 1/1
Foundation for Industrial Development
Thailand Textile Institute / Textile Testing Center
 Soi Trimit, Rama 4 Road, Phrakonong, Klong-toey, Bangkok 10110, THAILAND.
 Tel: (66) 2713 5492-9 Fax: (66) 2712 4527 www.thaitextile.org



รายงานผลการทดสอบ

ผู้ขอรับบริการ : คณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
 168 ถนนศรีอยุธยา วชิรพยาบาล
 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หมายเลขรายงานผล : R 0028/56
 หมายเลขใบคำขอทดสอบ : 20085
 วันที่ออกรายงานผล : 06/11/55
 หน้า : 1/1

วันที่รับตัวอย่าง : 22/10/55
 วันที่ทดสอบ : 29/10/55-06/11/55

หมายเลขตัวอย่าง ชื่อ/รายละเอียดตัวอย่าง (ตามที่ผู้ขอรับบริการระบุ)
 R 0028-1/56 TR เคลือบ ZINC

ลักษณะตัวอย่าง ผ้าทอ

R 0028-1/56		
ANTIBACTERIAL FINISHES ON TEXTILE MATERIALS: AATCC TM 100: 2004		
	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 (CFU/SAMPLE)	<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 4352 (CFU/SAMPLE)
CONTACT TIME (HOUR)		
- 0 HOUR (C)	1.2×10^5	1.8×10^5
- 24 HOURS (A)	<100	<100
% REDUCTION (R)	>99.92%	>99.94%

หมายเหตุ: - ทดสอบตัวอย่างในสภาพที่ได้รับจากลูกค้า

- ขั้นตอนทดสอบผ่านการทำให้เชื้อด้วยหม้อนึ่งอัดไอน้ำก่อนการทดสอบที่ 121 องศาเซลเซียส 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว 15 นาที

- CFU/SAMPLE = COLONY FORMING UNIT PER SAMPLE

- % REDUCTION (R) = $100 (C-A)/C$

WHERE (A) = THE NUMBER OF BACTERIA RECOVERED FROM THE INOCULATED TREATED TEST SPECIMEN SWATCHES IN THE JAR AFTER "24 HOURS" CONTACT TIME

(C) = THE NUMBER OF BACTERIA RECOVERED FROM THE INOCULATED UNTREATED CONTROL SWATCHES IN THE JAR AT "0 HOUR" CONTACT TIME

ผู้จัดทำและตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ภทวสน พงษ์

(นางทิพวรรณ พานิชกร)

(นักวิทยาศาสตร์)

ดร. นราพร รั้งสินันตกุล

(ดร. นราพร รั้งสินันตกุล)

(ผู้เชี่ยวชาญ)

64956

๗๔



F-017T Rev.15, 16 น.ค. 55, 1/1
Foundation for Industrial Development
Thailand Textile Institute / Textile Testing Center
 Soi Trimit, Rama 4 Road, Phrakonong, Klong-toey, Bangkok 10110, THAILAND.
 Tel: (66) 2713 5492-9 Fax: (66) 2712 4527 www.thaitextile.org



รายงานผลการทดสอบ

ผู้ขอรับบริการ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
 168 ถนนศรีอยุธยา วชิรพยาบาล
 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

วันที่รับตัวอย่าง : 22/10/55
 วันที่ทดสอบ : 29/10/55-06/11/55

หมายเลขตัวอย่าง : ชื่อ/รายละเอียดตัวอย่าง (ตามที่ผู้ขอรับบริการระบุ)
 R 0029-1/56 TR เคลือบ SILVER

ลักษณะตัวอย่าง : ผ้าทอ

หมายเลขรายงานผล : R 0029/56
 หมายเลขใบคำขอทดสอบ : 20085
 วันที่ออกรายงานผล : 06/11/55
 หน้า : 1/1

R 0029-1/56		
ANTIBACTERIAL FINISHES ON TEXTILE MATERIALS: AATCC TM 100: 2004		
	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 (CFU/SAMPLE)	<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 4352 (CFU/SAMPLE)
CONTACT TIME (HOUR)		
- 0 HOUR (C)	1.2 x 10 ⁵	1.8 x 10 ⁵
- 24 HOURS (A)	<100	<100
% REDUCTION (R)	>99.92%	>99.94%

หมายเหตุ: - ทดสอบตัวอย่างในสภาพที่ได้รับจากลูกค้า
 - ขั้นตอนทดสอบผ่านการทำให้เชื้อด้วยหม้อนึ่งอ autoclave ก่อนการทดสอบที่ 121 องศาเซลเซียส 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว 15 นาที
 - CFU/SAMPLE = COLONY FORMING UNIT PER SAMPLE
 - % REDUCTION (R) = 100 (C-A)/C
 WHERE (A) = THE NUMBER OF BACTERIA RECOVERED FROM THE INOCULATED TREATED TEST SPECIMEN SWATCHES IN THE JAR AFTER "24 HOURS" CONTACT TIME
 (C) = THE NUMBER OF BACTERIA RECOVERED FROM THE INOCULATED UNTREATED CONTROL SWATCHES IN THE JAR AT "0 HOUR" CONTACT TIME

ผู้จัดทำและตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

พิภพวรรณ พานิชการ

(นางพิภพวรรณ พานิชการ)
(นักวิทยาศาสตร์)

ดร. นราพร รังสิมันต์กุล

(ดร. นราพร รังสิมันต์กุล)
(ผู้เชี่ยวชาญ)

64957

75



F-017T Rev.15, 16 น.ด. 55, 1/1
Foundation for Industrial Development
Thailand Textile Institute / Textile Testing Center
 Soi Trimit, Rama 4 Road, Phraknong, Klong-toey, Bangkok 10110, THAILAND.
 Tel: (66) 2713 5492-9 Fax: (66) 2712 4527 www.thaitextile.org



รายงานผลการทดสอบ

ผู้ขอรับบริการ : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
 168 ถนนศรีอยุธยา วชิรพยาบาล
 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หมายเลขรายงานผล : R 0030/56
 หมายเลขใบคำขอทดสอบ : 20085
 วันที่ออกรายงานผล : 06/11/55
 หน้า : 1/1

วันที่รับตัวอย่าง : 22/10/55
 วันที่ทดสอบ : 29/10/55-06/11/55

หมายเลขตัวอย่าง ชื่อ/รายละเอียดตัวอย่าง (ตามที่คุณขอรับบริการระบุ)
 R 0030-1/56 TR เคลือบ TITANIUM

ลักษณะตัวอย่าง ผ้าทอ

R 0030-1/56		
ANTIBACTERIAL FINISHES ON TEXTILE MATERIALS: AATCC TM 100: 2004		
	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 (CFU/SAMPLE)	<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 4352 (CFU/SAMPLE)
CONTACT TIME (HOUR)		
- 0 HOUR (C)	1.2×10^5	1.8×10^5
- 24 HOURS (A)	1.4×10^4	1.0×10^3
% REDUCTION (R)	88.33%	99.44%

หมายเหตุ: - ทดสอบตัวอย่างในสภาพที่ได้รับจากลูกค้า
 - ขั้นตอนการทำให้เชื้อด้วยหม้อนึ่งอัตโนมัติก่อนการทดสอบที่ 121 องศาเซลเซียส 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว 15 นาที
 - CFU/SAMPLE = COLONY FORMING UNIT PER SAMPLE
 - % REDUCTION (R) = $100 (C-A)/C$
 WHERE (A) = THE NUMBER OF BACTERIA RECOVERED FROM THE INOCULATED TREATED TEST SPECIMEN SWATCHES IN THE JAR AFTER "24 HOURS" CONTACT TIME
 (C) = THE NUMBER OF BACTERIA RECOVERED FROM THE INOCULATED UNTREATED CONTROL SWATCHES IN THE JAR AT "0 HOUR" CONTACT TIME

ผู้จัดทำและตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ทพวรรณ พานิชกร

(นางทพวรรณ พานิชกร)
(นักวิทยาศาสตร์)

ดร. นราพร รังสิมันต์กุล

(ดร. นราพร รังสิมันต์กุล)
(ผู้เชี่ยวชาญ)

64958

๗.๖



F-017T Rev.15, 16 น.ค. 55, 1/1
Foundation for Industrial Development
Thailand Textile Institute / Textile Testing Center
 Soi Trimit, Rama 4 Road, Phrakonong, Klong-toey, Bangkok 10110, THAILAND.
 Tel: (66) 2713 5492-9 Fax: (66) 2712 4527 www.thaitextile.org



TESTING
No.0110

รายงานผลการทดสอบ

ผู้ขอรับบริการ: คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
 168 ถนนศรีอยุธยา วชิรพยาบาล
 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หมายเลขรายงานผล: R 0104/56
 หมายเลขใบคำขอทดสอบ: 20991
 วันที่ออกรายงานผล: 01/04/56
 หน้า: 1/3

วันที่รับตัวอย่าง: 15/02/56
 วันที่ทดสอบ: 25/03/56-01/04/56

หมายเลขตัวอย่าง ชื่อ/รายละเอียดตัวอย่าง (ตามที่ผู้ขอรับบริการระบุ)

R 0104-1/56	002 TR - SILVER
R 0104-2/56	002 TR - ZINC
R 0104-3/56	002 CC - SILVER
R 0104-4/56	002 CC - ZINC

ลักษณะตัวอย่าง ผ้าทอ

R 0104-1/56		
ANTIBACTERIAL FINISHES ON TEXTILE MATERIALS: AATCC TM 100: 2004		
CONTACT TIME (HOUR)	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 4352
	(CFU/SAMPLE)	(CFU/SAMPLE)
- 0 HOUR (C)	1.9×10^5	1.0×10^5
- 24 HOURS (A)	$>3.0 \times 10^6$	3.2×10^5
% REDUCTION (R)	0%	0%

ผู้จัดทำและตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ



(นางจุฑามาศ โกเมนไทย)
(นักวิทยาศาสตร์)



(ดร. นราพร รังสิมันต์กุล)
(ผู้เชี่ยวชาญ)

71719

๗๗

รายงานผลการทดสอบ

หมายเลขรายงานผล: R 0104/56
หมายเลขใบคำขอตสอบ: 20991
วันที่ออกรายงานผล: 01/04/56
หน้า: 2/3

R 0104-2/56

ANTIBACTERIAL FINISHES ON TEXTILE MATERIALS: AATCC TM 100: 2004		
CONTACT TIME (HOUR)	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 (CFU/SAMPLE)	<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 4352 (CFU/SAMPLE)
- 0 HOUR (C)	1.9x10 ⁵	1.0x10 ⁵
- 24 HOURS (A)	<100	1.5x10 ²
% REDUCTION (R)	>99.95%	99.85%

R 0104-3/56

ANTIBACTERIAL FINISHES ON TEXTILE MATERIALS: AATCC TM 100: 2004		
CONTACT TIME (HOUR)	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 (CFU/SAMPLE)	<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 4352 (CFU/SAMPLE)
- 0 HOUR (C)	1.9x10 ⁵	1.0x10 ⁵
- 24 HOURS (A)	>3.0x10 ⁶	>3.0x10 ⁶
% REDUCTION (R)	0%	0%

R 0104-4/56

ANTIBACTERIAL FINISHES ON TEXTILE MATERIALS: AATCC TM 100: 2004		
CONTACT TIME (HOUR)	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 (CFU/SAMPLE)	<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 4352 (CFU/SAMPLE)
- 0 HOUR (C)	1.9x10 ⁵	1.0x10 ⁵
- 24 HOURS (A)	3.0x10 ²	<100
% REDUCTION (R)	99.84%	>99.90%

ผู้จัดทำและตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

71718



(นางจุฑามาศ โกเมนไทย)
(นักวิทยาศาสตร์)



(ดร. นราพร รังสินันต์กุล)
(ผู้เชี่ยวชาญ)

๗๘

This test report refers to the submitted sample(s) for testing/examining/analyzing only. It is not certified for the advertisement or reference of the products/goods. The total or the part of this report may not be reproduced without the written approval from Textile Testing Center, Thailand Textile Institute.

This test report refers to the submitted sample(s) for testing/examining/analyzing only. It is not certified for the advertisement or reference of the products/goods. The total or the part of this report may not be reproduced without the written approval from Textile Testing Center, Thailand Textile Institute.



F-017T Rev.15, 16 ก.ค. 55, 1/1
Foundation for Industrial Development
Thailand Textile Institute / Textile Testing Center
 Soi Trimit, Rama 4 Road, Phrakonong, Klong-toey, Bangkok 10110, THAILAND.
 Tel: (66) 2713 5492-9 Fax: (66) 2712 4527 www.thaitextile.org



TESTING
 No.0110

รายงานผลการทดสอบ

หมายเลขรายงานผล: R 0104/56
 หมายเลขใบคำขอทดสอบ: 20991
 วันที่ออกรายงานผล: 01/04/56
 หน้า: 3/3

หมายเหตุ: - ทดสอบตัวอย่างในสภาพที่ได้รับจากลูกค้า

- ขึ้นทดสอบผ่านการทำให้เชื้อด้วยหม้อนึ่งอ autoclave ก่อนการทดสอบที่ 121 องศาเซลเซียส 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว 15 นาที

- CFU/SAMPLE = COLONY FORMING UNIT PER SAMPLE

- % REDUCTION (R) = 100 (C-A)/C

WHERE (A) = THE NUMBER OF BACTERIA RECOVERED FROM THE INOCULATED TREATED TEST SPECIMEN SWATCHES IN THE JAR AFTER "24 HOURS" CONTACT TIME.

(C) = THE NUMBER OF BACTERIA RECOVERED FROM THE INOCULATED UNTREATED CONTROL SWATCHES IN THE JAR AT "0 HOUR" CONTACT TIME.

ผู้จัดทำและตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ



(นางจุฬามาศ โกเมนไทย)
 (นักวิทยาศาสตร์)



(ดร. นราพร รังสินันตกุล)
 (ผู้เชี่ยวชาญ)

71717

79



F-017T Rev.15, 16 ป.ศ. 55, 1/1
Foundation for Industrial Development
Thailand Textile Institute / Textile Testing Center
 Soi Trimit, Rama 4 Road, Phrakonong, Klong-toey, Bangkok 10110, THAILAND.
 Tel: (66) 2713 5492-9 Fax: (66) 2712 4527 www.thaitextile.org



TESTING
No.0110

รายงานผลการทดสอบ

ผู้ขอรับบริการ: คณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
 168 ถนนศรีอยุธยา วชิรพยาบาล
 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หมายเลขรายงานผล: R 0103/56
 หมายเลขใบคำขอทดสอบ: 20991
 วันที่ออกรายงานผล: 01/04/56
 หน้า: 1/3

วันที่รับตัวอย่าง: 15/02/56
 วันที่ทดสอบ: 25/03/56-01/04/56

หมายเลขตัวอย่าง ชื่อ/รายละเอียดตัวอย่าง (ตามที่ผู้ขอรับบริการระบุ)

R 0103-1/56	001 TR - SILVER
R 0103-2/56	001 TR - ZINC
R 0103-3/56	001 CC - SILVER
R 0103-4/56	001 CC - ZINC


ลักษณะตัวอย่าง ผ้าทอ

R 0103-1/56		
ANTIBACTERIAL FINISHES ON TEXTILE MATERIALS: AATCC TM 100: 2004		
CONTACT TIME (HOUR)	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 4352
	(CFU/SAMPLE)	(CFU/SAMPLE)
- 0 HOUR (C)	1.9×10^5	1.0×10^5
- 24 HOURS (A)	<100	1.0×10^2
% REDUCTION (R)	>99.95%	99.90%

ผู้จัดทำและตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

71722



(นางจุฑามาศ โกเมนไทย)
(นักวิทยาศาสตร์)



(ดร. นราพร รังสีมันดกุล)
(ผู้เชี่ยวชาญ)

๙๐



Foundation for Industrial Development
Thailand Textile Institute / Textile Testing Center
 Soi Trimit, Rama 4 Road, Phrakonong, Klong-toey, Bangkok 10110, THAILAND.
 Tel: (66) 2713 5492-9 Fax: (66) 2712 4527 www.thaitextile.org



รายงานผลการทดสอบ

หมายเลขรายงานผล: R 0103/56
 หมายเลขใบคำขอทดสอบ: 20991
 วันที่ออกรายงานผล: 01/04/56
 หน้า: 2/3

R 0103-2/56		
ANTIBACTERIAL FINISHES ON TEXTILE MATERIALS: AATCC TM 100: 2004		
CONTACT TIME (HOUR)	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 (CFU/SAMPLE)	<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 4352 (CFU/SAMPLE)
- 0 HOUR (C)	1.9x10 ⁵	1.0x10 ⁵
- 24 HOURS (A)	5.5x10 ³	1.5x10 ²
% REDUCTION (R)	97.10%	99.85%


R 0103-3/56		
ANTIBACTERIAL FINISHES ON TEXTILE MATERIALS: AATCC TM 100: 2004		
CONTACT TIME (HOUR)	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 (CFU/SAMPLE)	<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 4352 (CFU/SAMPLE)
- 0 HOUR (C)	1.9x10 ⁵	1.0x10 ⁵
- 24 HOURS (A)	>3.0x10 ⁶	>3.0x10 ⁶
% REDUCTION (R)	0%	0%


R 0103-4/56		
ANTIBACTERIAL FINISHES ON TEXTILE MATERIALS: AATCC TM 100: 2004		
CONTACT TIME (HOUR)	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 (CFU/SAMPLE)	<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 4352 (CFU/SAMPLE)
- 0 HOUR (C)	1.9x10 ⁵	1.0x10 ⁵
- 24 HOURS (A)	3.5x10 ²	>3.0x10 ⁶
% REDUCTION (R)	99.82%	0%

ผู้จัดทำและตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

71721


 (นางจุฑามาศ โทเมนไทย)
 (นักวิทยาศาสตร์)


 (ดร. นราพร รังสิมันต์กุล)
 (ผู้เชี่ยวชาญ)

81



Foundation for Industrial Development
Thailand Textile Institute / Textile Testing Center
 Soi Trimit, Rama 4 Road, Phrakanong, Klong-toey, Bangkok 10110, THAILAND.
 Tel: (66) 2713 5492-9 Fax: (66) 2712 4527 www.thaitextile.org



TESTING
 No.0110

รายงานผลการทดสอบ

หมายเลขรายงานผล: R 0103/56
 หมายเลขใบคำขอทดสอบ: 20991
 วันที่ออกรายงานผล: 01/04/56
 หน้า: 3/3

- หมายเหตุ: - ทดสอบตัวอย่างในสภาพที่ได้รับจากลูกค้า
 - ชั้นทดสอบผ่านการทำไร้เชื้อด้วยหม้อนึ่งอัดไอน้ำก่อนการทดสอบที่ 121 องศาเซลเซียส 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว 15 นาที
 - CFU/SAMPLE = COLONY FORMING UNIT PER SAMPLE
 - % REDUCTION (R) = 100 (C-A)/C
 WHERE (A) = THE NUMBER OF BACTERIA RECOVERED FROM THE INOCULATED TREATED TEST SPECIMEN SWATCHES IN THE JAR AFTER "24 HOURS" CONTACT TIME
 (C) = THE NUMBER OF BACTERIA RECOVERED FROM THE INOCULATED UNTREATED CONTROL SWATCHES IN THE JAR AT "0 HOUR" CONTACT TIME

ผู้จัดทำและตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

(นางจุชามาศ โกเมนไทย)
 (นักวิทยาศาสตร์)

(ดร. นราพร รังสิมันต์กุล)
 (ผู้เชี่ยวชาญ)

71720

๑๒

ประวัตินักวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย

1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวกฤตพร ชูเส็ง
(ภาษาอังกฤษ) MISS. KRITTAPORN CHOOSENG
2. เลขหมายประจำตัวประชาชน 3 099 00319 202
3. ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์
4. หน่วยงานที่อยู่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวรขิงพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2281-9231-4, 0-2281-0545 ต่อ 5301
โทรสาร 0-2281-9759
e-mail mas_ku59@hotmail.com
5. ประวัติการศึกษา
- คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คศ.ม.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ
- สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพ ในการทำงานวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการวางแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย
 - 7.1 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย -

7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย

- 7.2.1 โครงการวิจัยการพัฒนาป่านศรนารายณ์มัดข้อมสำหรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตร
หุบกะพง

7.3 งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว

- 7.3.1. โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์เครื่องแยกเส้นใยพืช
ปีที่พิมพ์ 2546 การเผยแพร่ นิทรรศการและรูปเล่มรายงาน
แหล่งเงินทุน งบประมาณ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- 7.3.2. โครงการพัฒนาเทคนิคการสร้างลวดลายผ้าด้วยวิธีมัดข้อม
ปีที่พิมพ์ 2546 การเผยแพร่. นิทรรศการการแสดงผลงานวิจัยในโครงการ
หัตถกรรมผ้าไทยในชนบท
แหล่งเงินทุน งบประมาณ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- 7.3.3 โครงการพัฒนาผ้าบาติกเพื่อผลิตภัณฑ์หมอนอิง
ปีที่พิมพ์ 2547 การเผยแพร่ นิทรรศการและรูปเล่มรายงาน
แหล่งเงินทุน งบประมาณ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- 7.3.4 โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์เครื่องแยกความละเอียดเส้นใยกล้วย
ปีที่พิมพ์ 2548 การเผยแพร่ นิทรรศการและรูปเล่มรายงาน
แหล่งเงินทุน งบประมาณ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- 7.3.5 โครงการวิจัยพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์เครื่องตกแต่งบ้านจากกระดาษสา
โดยใช้เทคนิคการสร้างลวดลาย
ปีที่พิมพ์ 2548.การเผยแพร่ กลุ่มชุมชน,นิทรรศการ,รูปเล่มรายงาน
แหล่งเงินทุน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- 7.3.6 โครงการวิจัยการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากสิ่งประดิษฐ์
เครื่องแยกเส้นใยละเอียดจากเส้นใยกล้วยสู่ชุมชนในเขตจังหวัดนครสวรรค์
ปีที่พิมพ์ 2551. การเผยแพร่ กลุ่มชุมชน,นิทรรศการ,รูปเล่มรายงาน
แหล่งเงินทุน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- 7.3.7 โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยกล้วยในเชิงอุตสาหกรรม
ปีที่พิมพ์ 2552 การเผยแพร่ นิทรรศการ,รูปเล่มรายงาน
แหล่งเงินทุน : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

7.3.8 โครงการวิจัยการพัฒนาป่านศรนารายณ์มัดข้อมสำหรับกลุ่มสหกรณ์การเกษตร
หุบกะพง

ปีที่พิมพ์ 2552 การเผยแพร่ กลุ่มชุมชน,นิทรรศการ,รูปเล่มรายงาน

แหล่งเงินทุน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


7.3.9 โครงการวิจัยการออกแบบลวดลายบัวบนผืนผ้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ปีที่พิมพ์ 2552 การเผยแพร่ นิทรรศการงานวิจัย , รูปเล่มรายงาน

แหล่งเงินทุน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

7.4 งานวิจัยที่กำลังทำ

7.4.1 หัวหน้าโครงการวิจัย คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่ง
กาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554



ผู้ร่วมวิจัย คนที่ 1

1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวมัลลิกา จงจิตต์
(ภาษาอังกฤษ) Miss. MANLIKA JONGCHIT
2. เลขหมายประจำตัวประชาชน 3 8013 000618 610
3. ตำแหน่งปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย
4. หน่วยงานที่อยู่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2281-9231-4, 0-2281-0545 ต่อ 5301
โทรสาร 0-2282-4490
e-mail orange_tan@hotmail.com
5. ประวัติการศึกษา
- วิทยาศาสตร์ศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) (วท.ม.)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ :
- สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพ ในการทำงานวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการวางแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย
หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย
 - 7.1 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย -
 - 7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย -
 - 7.3 งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว -
 - 7.4 งานวิจัยที่กำลังทำ -

ผู้ร่วมวิจัย คนที่ 2

1. ชื่อ- สกุล (ภาษาไทย) นางวลัย หุตะโกวิท
(ภาษาอังกฤษ) MRS. WALAI HUTAKOVIT
2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 3 9099 00465 29 2
3. ตำแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ระดับ 8 (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)
4. หน่วยงานที่อยู่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ. 103000
โทรศัพท์ 0-2280-0436, 0-2280-9593 โทรสาร 0-2282-0435
5. ประวัติการศึกษา
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
สาขาการศึกษา บริหารการศึกษา
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทำวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย
หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย
 - 7.1 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัยการแปรรูปจากวัสดุเหลือใช้
ของโรงงานแปรรูปผลไม้ ประจำปีงบประมาณ 2546 – 2547
 - 7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
 - 7.2.1 โครงการวิจัย แป้งกล้วย ประจำปีงบประมาณ 2546
 - 7.2.2 โครงการวิจัย เครื่องทอดกระทงทอง ประจำปีงบประมาณ 2546
 - 7.2.3 โครงการวิจัย การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำคั้นเปลือกสับประรด
ประจำปี 2546– 2547

- 7.2.4 โครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก ประจำปี 2548
- 7.2.5 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง ไม้กรอกเปรี้ยว แหนม และโมจิ งบประมาณคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2548
- 7.2.6 โครงการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผ้าสู่ชุมชนในจังหวัดลพบุรี งบประมาณเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน ประจำปี 2548
- 7.2.7 โครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก พ.ศ. 2549-2550
- 7.3 งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว : ชื่อข้อเสนอการวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และสถานภาพในการทำวิจัย
- 7.3.1 โครงการวิจัย แป้งกล้วย ประจำปีงบประมาณ 2546
- 7.3.2 โครงการวิจัย เครื่องทอดกระทงทอง ประจำปีงบประมาณ 2546
- 7.3.3 โครงการวิจัย การแปรรูปจากวัสดุเหลือใช้ ของโรงงานแปรรูปผลไม้ ประจำปีงบประมาณ 2546 – 2547
- 7.3.4 โครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2548
- 7.3.5 โครงการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง ไม้กรอกเปรี้ยว แหนม และโมจิ ประจำปีงบประมาณ 2548
- 7.3.6 โครงการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ผ้าสู่ชุมชนในเขตจังหวัดลพบุรี งบประมาณเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน ประจำปี 2548
- 7.3.7 โครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก พ.ศ. 2549-2550
- 7.3.8 โครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวหอมนิลเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร พ.ศ.2550-2551
- 7.3.9 โครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยเพื่ออุตสาหกรรมการส่งออก พ.ศ. 2550- 2551

- 7.3.10 โครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลานิลเพื่อพัฒนาอาชีพ
ผู้ชุมชนในเขต จังหวัดลพบุรี งบประมาณเครือข่ายการวิจัยภาคกลาง
ตอนบน ปี 2551
- 7.3.11 โครงการวิจัย การต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากปลาน้ำจืด
เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี งบประมาณ ปี 2552
- 7.3.11 โครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเมล็ดบัว
เพื่ออุตสาหกรรมอาหารสุขภาพ งบประมาณผลประโยชน์ (งบกลาง)
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร งบประมาณปี 2552
- 7.4 งานวิจัยที่กำลังทำ
- 7.4.1 ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัย การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเส้นใย
กล้วยสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป งบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. 2554



ผู้ร่วมวิจัย คนที่ 3

1. ชื่อ- สกุล (ภาษาไทย) นางสาวเยาวลักษณ์ สุรพันธ์พิศิษฐ์
(ภาษาอังกฤษ) MISS YAOWALAK SURAPANTAPISIT
2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน : 3 1005 01466 91 0
3. ตำแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ระดับ 9
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร
และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ซอยคลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
E-mail : song_22_paris@hotmail.com
5. ประวัติการศึกษา
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ :
สาขาสังคมวิทยา กลุ่มวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วม
วิจัยในแต่ละผลงานวิจัย
 - 7.1 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย -
 - 7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย

- 7.2.1 การใช้สารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบ เปลือกและเมล็ดส้มเขียวหวาน เป็นสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันธรรมชาติในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์.
แหล่งทุน : เงินสนับสนุนจากเงินรายได้ โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ระยะเวลา : 1 ปี (ตุลาคม 2545 – กันยายน 2546)
- 7.2.2 ผลการใช้กล้วยเป็นสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันธรรมชาติในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ แหล่งทุน : เงินสนับสนุนจากเงินรายได้
โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร ระยะเวลา 1 ปี
(ตุลาคม 2546 – กันยายน 2547)
- 7.2.3 ผลของสารไบคาร์บอเนตและขั้นตอนการนวดต่อคุณภาพของเนื้อ.
แหล่งทุน: เงินสนับสนุนจากเงินรายได้ โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ระยะเวลา:1 ปี (ตุลาคม 2547 – กันยายน 2548)
- 7.2.4 การใช้ประโยชน์ของเศษกระดูกไก่สกัดเพื่อปรับปรุงคุณภาพของเนื้อสัตว์.
แหล่งทุน : เงินสนับสนุนจากเงินรายได้ โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ระยะเวลา 1 ปี (ตุลาคม 2548 – กันยายน 2549)
- 7.2.5 การคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกที่สามารถผลิตแบคทีเรียโอซิน เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยาในระหว่างการหมักเนื้อ.
แหล่งทุน: ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
- 7.2.6 การใช้เปลือกชั้นกลางของส้มโอปรับปรุงคุณภาพด้านต่าง ๆ ของไส้กรอกเปรี้ยว. แหล่งทุน : เงินสนับสนุนจากเงินรายได้ โครงการ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ระยะเวลา : 1 ปี (ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552)
- 7.2.7 การใช้ประโยชน์ไข่ขาวเค็มในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์. แหล่งทุน เงินสนับสนุน
จากเงินรายได้ โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร ระยะเวลา : 1 ปี
(ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553)

7.2.8 ผลของการเก็บรักษาต่อคุณภาพของไข่ขาวเค็มดิบและผลการทำแห้งต่อคุณภาพไข่ขาวเค็มผง เพื่อใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หมักน้ำ.
แหล่งทุน: ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี 2550 จากสถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอ.

7.3 งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว

7.3.1 การใช้สารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบ เปลือกและเมล็ดส้มเขียวหวาน เป็นสารต้านปฏิกิริยา ออกซิเดชันธรรมชาติในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์. แหล่งทุน : เงินสนับสนุนจากเงินรายได้ โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ระยะเวลา : 1 ปี (ตุลาคม 2545 – กันยายน 2546)

7.3.2 ผลการใช้กล้วยเป็นสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันธรรมชาติในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ แหล่งทุน : เงินสนับสนุนจากเงินรายได้ โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร ระยะเวลา : 1 ปี (ตุลาคม 2546 – กันยายน 2547)

7.3.3 ผลของสารไบคาร์บอเนตและขั้นตอนการนวดต่อคุณภาพของเนื้อ แหล่งทุน เงินสนับสนุนจากเงินรายได้ โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร ระยะเวลา: 1 ปี (ตุลาคม 2547 – กันยายน 2548)

7.3.4 การใช้ประโยชน์ของเศษกระดูกไก่สกัดเพื่อปรับปรุงคุณภาพของเนื้อสัตว์. แหล่งทุน : เงินสนับสนุนจากเงินรายได้ โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร ระยะเวลา : 1 ปี (ตุลาคม 2548 – กันยายน 2549)

7.3.5 การคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกที่สามารถผลิตแบคทีเรียโอซิน เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยาในระหว่างการหมักน้ำ.
แหล่งทุน: ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

7.3.6 การใช้เปลือกชั้นกลางของส้มโอปรับปรุงคุณภาพด้านต่าง ๆ
ของไส้กรอกเปรี้ยว แหล่งทุน : เงินสนับสนุนจากเงินรายได้
โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร ระยะเวลา : 1 ปี
(ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552)

7.3.7 การใช้ประโยชน์ไข่ขาวเค็มในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ แหล่งทุน : เงินสนับสนุน
จากเงินรายได้ โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร ระยะเวลา : 1 ปี
(ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553)

7.4 งานวิจัยที่กำลังทำ

7.4.1 ผลของการเก็บรักษาต่อคุณภาพของไข่ขาวเค็มดิบและผลการทำแห้งต่อ
คุณภาพไข่ขาวเค็มผง เพื่อใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หมักน้ำ.
แหล่งทุน: ได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี 2550 จากสถาบัน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ.



บรรณานุกรม

- เศศทิพย์ กรี่เงิน. 2544. ผลของสารสกัดจากใบพลูต่อการยับยั้งเชื้อรา *Aspergillus niger* V.Tiegh และ *Aspergillus japonicus* Caito บนผ้าฝ้ายและผ้าใยผสมฝ้าย/พอลิ-เอสเตอร์. [online]. เข้าถึงได้จาก :
<http://kucon.lib.ku.ac.th/Fulltext/KC3912004.pdf>, 20 กุมภาพันธ์ 2552.
- ชาญชัย สิริเกษมเลิศ. 2553. นวัตกรรมผ้าเคลือบ (Coated Textiles). [online].
เข้าถึงได้จาก : <http://www.ttistextiledigest.com/articles/technology/item/2962-coated-textiles.html>, 20 กุมภาพันธ์ 2552
- นวลแข ปาลิวนิช. 2542. ความรู้เรื่องผ้าและเส้นใย. ซีเอ็ดยุคเคชั่น : กรุงเทพฯ.
- นิรนาม. 2010. ความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร. [online]. เข้าถึงได้จาก :
<http://wan999.wordpress.com/2010>, 20 กุมภาพันธ์ 2555
- ธีรเกียรติ เกิดเจริญ. 2542. นาโนเทคโนโลยี ความเป็นไปได้และทิศทางในอนาคต. [online].
เข้าถึงได้จาก : <http://nanotech.sc.mahidol.ac.th/nano/nanotech1.htm>, 20 กุมภาพันธ์ 2555.
- ปราณี รัตนวลิตโรจน์ กนกวรรณ แสงเกียรติคุณ และสุพิน แสงสุข. ม.ป.ป. เทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์ในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ. [online]. เข้าถึงได้จาก :
http://www.material.chula.ac.th/Thai_web/Research/Innovative_research_thai/, 20 กุมภาพันธ์ 2555.
- มณฑา จันท์เกตุเล็ก. 2541. วิทยาศาสตร์สิ่งทอเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 1.
หอรัตนตรัย : กรุงเทพฯ.
- ศรีธวัช จาคีเกตุ. 2534. ครีวมาตรฐาน. กรุงเทพฯ.
- สถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอ. 2553. การพัฒนาเส้นใยในลอนยับยั้งแบคทีเรียในกระบวนการผลิตเส้นใยสังเคราะห์. เอเชียไฟเบอร์ : กรุงเทพฯ

บรรณานุกรม (ต่อ)

สุพิน แสงสุข. 2551. **ซิลเวอร์นาโน**. [online]. เข้าถึงได้จาก :

<http://www.chemtrack/newsdetail.asp>, 20 กุมภาพันธ์ 2555.

อภิชาติ สนธิสมบัติ. 2545. **กระบวนการทางเคมีสิ่งทอ**. พิมพ์ครั้งที่ 1.

ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) : กรุงเทพฯ.

AATCC Test Method 100. 2004. **The Quantitative Test Protocols for Antibacterial Finishes on Textile Materials**. American Association of Textile Chemists and Colorists. Research Triangle Park, N.C., USA

Archived Entry. 2008. **The Alchemist Express the world in Chemical context** [online].

เข้าถึงได้จาก : <http://disayaphong.wordpress.com/2008/11/03/nanosilver/> , 20

กุมภาพันธ์ 2555.

Leerarudee.2013. **คุณสมบัติของผ้าเรยอน**. [online]. เข้าถึงได้จาก :

<http://www.leerarudee.com/th/fabric/rayon/>, 20 กุมภาพันธ์ 2555.

Physics Planet. N.d. **Silver Nano**. [online]. เข้าถึงได้จาก :

<http://www.bowlesphysics.com/contactus.html>, 20 กุมภาพันธ์ 2555.

Reangchai. 2554. **นาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติ**. [online]. เข้าถึงได้จาก :

<http://siamphotography.com/reangchai>, 20 กุมภาพันธ์ 2555.