

การเตรียมสารข้นจากแป้งกลอยแห้งเพื่องานพิมพ์สิ่งทอ  
Preparation of Thickener from Dry *Dioscorea hispida* powder  
for Textile Printing

กาญจนา ลือพงษ์

อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
กรุงเทพ 10300

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสารข้นจากหัวกลอย จากนั้นศึกษาคุณสมบัติของสารข้น ความเข้ากันระหว่างสีและสารเคมีในแป้งพิมพ์ ลักษณะปรากฏของผ้าพิมพ์เมื่อใช้แป้งกลอยเป็นสารข้นโดยใช้ค่าสีเป็นหลัก อายุการเก็บรักษา การกำจัดสารข้นในกระบวนการซักล้าง ความคงทนของสีต่อการซักและการขัดถู จากผลการศึกษาพบว่าแป้งกลอยสามารถใช้เป็นสารข้นสำหรับการพิมพ์สิ่งทอได้ดีมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับสารข้นอัลจินเตที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการพิมพ์สิ่งทอ โดยผงแป้งกลอยความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก ใช้เป็นสารข้นในงานพิมพ์สิ่งทอมีค่าความหนืดที่ใกล้เคียงกับอัลจินเตที่ความเข้มข้นร้อยละ 8 โดยน้ำหนัก อายุการเก็บรักษา 3 วัน มีความสามารถในการเข้ากันได้ระหว่างสีและสารเคมีต่างๆ ในกระบวนการพิมพ์สีไดเรกต์ รีแอคทีฟ แอซิด และสียดิสเพิร์ส สีที่ได้จากการพิมพ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏของตัวสี ได้ค่าสีเหมือนกับสีเดิมตามข้อมูลในดัชนีสี สามารถทำการซักล้างออกจากพื้นผ้าได้อย่างสมบูรณ์เมื่อผ่านกระบวนการซักล้าง มีความคงทนของสีต่อการซักและการขัดถูในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมาก

Abstract

The objective of this research was to study the feasibility for producing the dry *Dioscorea hispida* powder as a thickener. The product was investigated in their properties, the compatibility with dye and chemicals in print paste, color appearance by indicated with color hue value, the time durability storage, the residual substance after washing treatment and the color fastness in washing and rubbing methods. The results shown the dry *Dioscorea hispida* powder was used as thickener that it was the good characteristic like the famous textile printing thickener as alginate. The dry *Dioscorea hispida* powder thickener was 10%w/w had the equivalent viscosity as 8%w/w alginate. It had 3 days stability storage and good compatibility for direct dye, reactive dye, acid dye, and disperse dye print pastes. The color appearances were corresponding with owned hue in color index databases. The thickener was completely in washing process. And, the washing and rubbing fastness were good to excellent.

คำสำคัญ : สารข้น แป้งหัวกลอยแห้ง การพิมพ์สิ่งทอ ลักษณะปรากฏของสี ความเข้ากันได้

Keywords : Thickener, dry *Dioscorea hispida* powder, Textile printing, Color appearance, compatibility

\*ผู้นิพนธ์ประสานงานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [kanchana.l@rmutp.ac.th](mailto:kanchana.l@rmutp.ac.th) โทร. 0 2629 9153-7 ต่อ 5005

## 1. บทนำ

อุตสาหกรรมการผลิตแป้งเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีกำลังการผลิตค่อนข้างสูงในประเทศไทย (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์, 2533 และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม, 2541) ผลผลิตที่ได้มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรมเช่น อุตสาหกรรมอาหาร (ไชยพร, 2549) นำไปแปรรูปเป็นแท่งอัดเม็ด สำหรับในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีการนำผงแป้งมาใช้ในงานพิมพ์สิ่งทอทำหน้าที่เป็นสารชั้นซึ่งเป็นตัวกลางหลักในการส่งผ่านสีและสารเคมีไปยังผืนผ้า โดยไม่เปลี่ยนสมบัติของสารละลาย ในระบบการพิมพ์สิ่งทอนำสารชั้นมาใช้เพื่อปรับความหนืดของแป้งพิมพ์ พาสีและสารเคมีเข้าสู่ผืนผ้า กำหนดขอบสาย และปรับความหนืดเพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพ แต่จะต้องมีการกำจัดออกในกระบวนการซักล้าง ซึ่งสารชั้นเป็นสารประกอบประเภทหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเส้นใยประกอบด้วยพอลิเมอร์สายโซ่ยาวแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ สารชั้นจากธรรมชาติ (Natural) ประเภทแป้งและสาหร่าย สารชั้นประเภทดัดแปลงจากธรรมชาติ (Modified) และสารชั้นประเภทสังเคราะห์ (Synthetic) (กาญจนา, 2553) จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าสารชั้นจากธรรมชาติประเภทแป้งเป็นสารหนึ่งที่มีนิยมนำมาใช้ในการพิมพ์สีประเภทต่าง ๆ เช่น สีไดเร็กต์ สีรีแอคทีฟ สีแอซิด และสียึดสีเพิร์ส จึงเป็นความน่าสนใจที่จะหาสารชั้นประเภทแป้งอื่น ๆ มาใช้เพิ่มเติม

สารชั้นจากธรรมชาติที่ได้นำมาศึกษาคือสารชั้นจากผงแป้งกลอยแห้ง เนื่องจากหัวกลอยเป็นพืชพื้นบ้านในประเทศไทยและเอเชียเขตร้อน ซึ่งมีคุณสมบัติการพองตัวเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ ส่งผลให้มีความหนืด จากการศึกษาสมบัติทางความหนืดของแป้งกลอย (คุชฎี, 2530; สมพร, 2543; สมสุข, 2543; ธาริน, 2547;) พบว่าอุณหภูมิในการเกิดเจลลาคือในเขชันค่อนข้างสูง และค่าความหนืดสูงสุดเป็นค่าที่บอกได้ว่าการพองตัวของแป้งกลอยเกิดขึ้นได้ช้า ต้องใช้ความร้อนสูงเม็ดแป้งจึงพองตัวได้หมดหรือพองเต็มที่ คุณสมบัติเหล่านี้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของสารประกอบประเภทสารชั้น ดังนั้นหากสามารถ

นำทรัพยากรจากธรรมชาติที่มาดัดแปลงเป็นสารชั้นจะสามารถเพิ่มคุณค่าและทางเลือกในการใช้งานสารจากธรรมชาติได้อีกทางหนึ่ง

## 2. วิธีการทดลอง

### 2.1 การเตรียมผ้า

ผ้าที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยผ้าฝ้ายทอ ผ้าไนลอนทอ และผ้าพอลิเอสเตอร์ทอ นำไปทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ 2 g/l และโซเดียมคาร์บอเนต 5 g/l อุณหภูมิ 100 °C เวลา 45 นาที เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและสารเคมีตกค้างบนผ้า

### 2.2 การเตรียมผงแป้งกลอย

นำหัวกลอยปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นบางๆ ประมาณ 2 มิลลิเมตร นำไปล้างในน้ำไหลต่อเนื่อง 30 นาทีเพื่อกำจัดยางสดบนผิวกลอย เมื่อครบเวลาอบกลอยสดที่อุณหภูมิ 120 °C เวลา 60 นาที จนกลอยแห้ง จากนั้นนำกลอยที่ได้บดจนเป็นผงละเอียด และร่อนผ่านตะแกรงขนาด 70 เมช เพื่อเตรียมผลแป้งกลอยแห้งที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เก็บผงแป้งกลอยใส่ภาชนะฝาปิดเพื่อป้องกันความชื้น ไว้ใช้ในการเตรียมแป้งพิมพ์ต่อไป

### 2.3 การประยุกต์ใช้ในงานพิมพ์สิ่งทอ

ใช้สารชั้นที่เตรียมจากผงแป้งกลอยเป็นส่วนประกอบในแป้งพิมพ์เพื่อพิมพ์สีประเภทต่างๆ ผลการพิมพ์นำมาเปรียบเทียบกับสารชั้นอัลจินेटที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระบวนการเตรียมแป้งพิมพ์มีดังนี้

#### 2.3.1 การเตรียมสารชั้น

เตรียมสารชั้นจากผงแป้งกลอยในหน่วยร้อยละโดยน้ำหนัก โดยใช้ความเข้มข้น 6, 8, 10, 12 และ 14%w/w เตรียมโดยชั่งผงกลอยแห้งในความเข้มข้นที่ต้องการและเติมน้ำจนครบปริมาณ ปั่นจนผงแป้งกลอยเกิดการพองตัวเป็นเนื้อเดียวกัน และมีความเหนียวพร้อมสำหรับการใช้งาน

#### 2.3.2 การเตรียมแป้งพิมพ์

ในการศึกษาทำการเตรียมแป้งพิมพ์สี 4 ประเภท คือ สีไดเร็กต์ C.I. Direct Blue 200, สีรี


แอคทีฟ C.I. Reactive Blue 101, สีแอคทีฟ C.I. Acid Blue 170 และสีดิสเพิร์ส C.I. Disperse Blue 3 ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การเตรียมสีและสารเคมี

| สารเคมี                                          | แบ่งพิมพ์ |           |      |           |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|
|                                                  | Direct    | Reac-tive | Acid | Dis-perse |
| สีย้อม                                           | 0.5       | 0.5       | 0.5  | 0.5       |
| สารขึ้น                                          | 67.5      | 67.5      | 67.5 | 67.5      |
| สารแทรกซึม                                       | 10        | 10        | 5    | 5         |
| NaCl                                             | 10        | -         | 5    | -         |
| NaHCO <sub>3</sub>                               | -         | 10        | -    | -         |
| (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> | -         | -         | 10   | 5         |
| Carrier                                          | -         | -         | -    | 10        |
| น้ำ                                              | 12        | 12        | 12   | 12        |
| รวม (%w/w)                                       | 100       | 100       | 100  | 100       |

หมายเหตุ 1. สารขึ้นที่ใช้เป็นผงกลอยแห้ง 10%w/w  
 2. สารแทรกซึมสำหรับสีไดเรกต์และรีแอคทีฟใช้ยูเรีย สำหรับสีแอคทีฟและสีดิสเพิร์สใช้เอทิลีนไกลคอล

2.3.3 กระบวนการพิมพ์



2.4 การทดสอบ

2.4.1 ความหนืดของสารขึ้น

วัดค่าความหนืดของสารขึ้นที่เตรียมได้เปรียบเทียบกับความหนืดสารขึ้นอัลจินต 8 % w/w ด้วยเครื่อง Viscometer รุ่น LVDV-II+P โปรแกรมการวัดแบบจับเวลา (Time to Stop) เข็มรุ่น LV4 ความเร็วในการวัดที่ 20 รอบต่อนาที อุณหภูมิในการวัดคงที่ 40 องศาเซลเซียส ทำการวัด 3 ครั้งในแต่ละความเข้มข้นเวลารวมในการวัดค่าความหนืด 2 นาที รายงานผลทุก 30 วินาที

2.4.2 ความเสถียรต่อการเก็บรักษา

นำสารขึ้นที่มีความหนืดใกล้เคียงกับสารขึ้นอัลจินต มาทำการศึกษาความคงตัวและความ


เสถียรต่อการเก็บรักษา ทดสอบโดยสังเกตลักษณะทางกายภาพและค่าการเปลี่ยนแปลงความหนืดที่เวลา (วัน) ต่างๆ ทำการทดสอบทุก 24 ชั่วโมง พร้อมบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง

2.4.3 ลักษณะปรากฏของสีในการพิมพ์

การทดสอบเพื่อศึกษาผลของสารขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏของสีในการพิมพ์ทั้ง 4 ชนิด เทียบกับลักษณะสี (Hue) ตามดัชนีสี (Color index) รายงานผลด้วยค่า L\* a\* b\* โดยค่า L\* มากกว่า 50 หมายถึงสีที่ปรากฏมีความสว่าง ค่า L\* น้อยกว่า 50 หมายถึงสีที่ปรากฏมีความมืด ค่า a\* เป็นบวกหมายถึงสีที่ปรากฏออกโทนสีแดง ค่า a\* เป็นบวกหมายถึงสีที่ปรากฏออกโทนสีเขียวค่า b\* เป็นบวกหมายถึงสีที่ปรากฏออกโทนสีเหลือง และค่า b\* เป็นลบหมายถึงสีที่ปรากฏออกโทนสีน้ำเงิน

2.4.4 ปริมาณแบ่งกลอยบนผืนผ้า

ทำการทดสอบหาปริมาณแบ่งกลอยบนผืนผ้าหลังจากผ่านกระบวนการผนึกสี และกระบวนการซักล้าง ด้วยสารละลายไอโอดีน ตามมาตรฐาน DIN 6162 โดยนำผ้าที่ผ่านการซักล้างหยดสารละลายไอโอดีน สังเกตสีบนผืนผ้าเทียบกับ Iodine Color scale เพื่อหาระดับของปริมาณแบ่งบนผืนผ้า



ภาพที่ 1 Iodine Coloration

ที่มา : [www.rakuto-kasei.net/textile/10.index.html](http://www.rakuto-kasei.net/textile/10.index.html), 2003

หมายเหตุ ระดับ 0 หมายถึง ไม่มีปริมาณแบ่งหลงเหลืออยู่หลังทดสอบด้วยไอโอดีน, ระดับ 0.1 – 0.3 หมายถึง มีปริมาณแบ่งหลงเหลืออยู่น้อยหลังทดสอบด้วยไอโอดีน, ระดับ 0.4 – 0.6 หมายถึง มีปริมาณแบ่งหลงเหลืออยู่ปานกลางหลังทดสอบด้วยไอโอดีน, ระดับ 0.7 – 0.9 หมายถึง มีปริมาณแบ่งหลงเหลืออยู่มากหลังทดสอบด้วยไอโอดีน

2.4.5 การทดสอบความคงทนของสีต่อการซักและการขัดถู

ทำการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักตามมาตรฐานน้ำฟ้ายิมพ์ที่ผ่านฝีนีสี และซักล้างมาทำการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้างตามมาตรฐาน ISO 105 – C03: 1989 (E) สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสี (Color change) และค่าการตกเปื้อนของสี (Color stain)


สำหรับการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักดูใช้ตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 5 ปี 2518

เกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้  
1 หมายถึง การตกสี และเปลี่ยนสีมากที่สุด, 1 – 2 หมายถึง การตกสี และเปลี่ยนสีมาก จนถึงมากที่สุด, 2 หมายถึง การตกสี และเปลี่ยนสีมาก, 2 – 3 หมายถึง การตกสี และเปลี่ยนสีปานกลาง จนถึงมาก, 3 หมายถึง การตกสี และเปลี่ยนสีปานกลาง, 3 – 4 หมายถึงการตกสี และเปลี่ยนสีน้อย จนถึงปานกลาง, 4 หมายถึง การตกสี และเปลี่ยนสีน้อย, 4 – 5 หมายถึง การตกสี และเปลี่ยนสีน้อยที่สุด จนถึงน้อย และ 5 หมายถึง ไม่เกิดการตกสี และการเปลี่ยนสี

### 3. ผลการทดลองและการวิเคราะห์

#### 3.1 ค่าความหนืดและความเสถียรในการเก็บรักษา

สารละลายที่ได้จากการเตรียมผงกลอยแห้งมีลักษณะขุ่นใส มีความคงตัว ไม่แยกชั้น นำสารชั้นที่ได้ทำการวัดความหนืดจำนวน 3 ครั้ง และหาค่าเฉลี่ยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาต่อไป



ภาพที่ 2 ความหนืดสารชั้นจากผงกลอย

การวัดความหนืดสารชั้นจากผงกลอยแห้งเทียบกับสารชั้นจากอัลจินेट 8% w/w ที่มีการใช้งานใน

อุตสาหกรรม จากผลการศึกษาพบว่าค่าความหนืดของสารชั้นจากหัวกลอยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความเข้มข้นจาก 6 - 10 %w/w เนื่องจากผงกลอยแห้งที่ได้สามารถพองตัวได้เพิ่มมากขึ้นตามความเข้มข้นผงกลอยจนถึงจุดสูงสุดการรับความชื้นเข้าไปภายในโมเลกุลคือ 10 w/w ซึ่งเป็นค่าความสามารถสูงสุด ค่าที่ได้จะมีความใกล้เคียงกับความหนืดของสารชั้นอัลจินेटที่ใช้งานในอุตสาหกรรมแต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้นเป็น 12 และ 14 %w/w ตามลำดับ ค่าความหนืดของสารชั้นที่ได้กลับมีค่าลดลง เนื่องจากปริมาณผงกลอยแห้งมีจุดอิ่มตัวในด้านการละลาย ทำให้ระบบที่ได้ขาดความสมดุลการละลาย น้ำไม่สามารถแพร่กระจายเข้าไปภายในโมเลกุลของแป้งผงกลอยแห้งได้อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้แป้งกลอยจับตัวเป็นก้อนไม่สามารถละลายเป็นสารชั้นเนื้อเดียวกันทั้งหมด

จากนั้นนำสารชั้นที่ได้เก็บในภาชนะฝาปิด และทำการสังเกตลักษณะสารชั้นเมื่อเวลาเปลี่ยนไป ดังตารางที่ 2

#### ตารางที่ 2 ความเสถียรในการเก็บรักษา

| เวลา (วัน) | ความหนืด (Cps) | ลักษณะทางกายภาพของสารชั้น                                                                                                           |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 22,100.28      | สารชั้นเป็นเนื้อเดียวกัน ลักษณะการไหลเป็นทางเป็นหยดต่อเนื่อง                                                                        |
| 2          | 19,855.76      | สารชั้นเป็นเนื้อเดียวกัน ลักษณะการไหลเป็นทางเป็นหยดต่อเนื่อง                                                                        |
| 3          | 18,296.10      | สารชั้นบางส่วนเริ่มแยกชั้น แต่รวมตัวกลับเป็นสารชั้นเนื้อเดียวกันเมื่อทำการปั่น ลักษณะการไหลเป็นทางเป็นหยดต่อเนื่อง                  |
| 4          | N/A            | สารชั้นแยกชั้น มีการจับตัวเป็นก้อนแข็งบริเวณชั้นบน ส่วนชั้นล่างสารชั้นเหลว ไม่สามารถกลับมารวมเป็นสารชั้นเนื้อเดียวกันเมื่อทำการปั่น |

หมายเหตุ 1. N/A คือ ไม่สามารถวัดค่าความหนืดได้  
2. สารชั้นที่ใช้เป็นผงกลอยแห้ง 10%w/w

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าค่าความหนืดของสารชั้นจากหัวกลอยจะมีค่าลดลงเมื่อเก็บรักษานาน

ขึ้น เนื่องจากกลอยเป็นพืชที่มีอะไมโลส (ธาริน, 2547, Martin, 1975; Ciacco, 1978; Rasper,1997) เป็นองค์ประกอบจำนวนมากเช่นเดียวกับมันสำปะหลัง เผือก เมื่อนำมาผสมรวมกับน้ำที่อุณหภูมิประมาณ 60-80 °C สามารถเกิดการพองตัว มีสมบัติคล้ายวุ้น (Gelatinization) มีความข้นเหนียว แต่โซโมเลกุลของสารประกอบจะถูกทำลาย ความข้นมีค่าลดลงเมื่อเวลาผ่านไป 3 วัน พบว่าในวันที่ 4 ไม่สามารถวัดค่าความหนืดได้ สารชั้นเกิดการแยกชั้น มีการจับตัวเป็นก้อนแข็งบริเวณชั้นบน ส่วนช่วงล่างเหลวไหลเป็นทางต่อเนื่องทำให้ความหนืดต่ำมาก

### 3.2 ลักษณะปรากฏของผ้าพิมพ์

นำสารชั้นมาผสมเป็นแป้งพิมพ์เพื่อศึกษาว่าเมื่อใช้ในงานพิมพ์สิ่งทอ สารชั้นที่ได้ส่ง ผลต่อการพิมพ์และลักษณะปรากฏของสีอย่างไร ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่า L\* a\* b\* ผ้าพิมพ์


| สีพิมพ์                | L*    | a*    | b*     |
|------------------------|-------|-------|--------|
| C.I. Direct Blue 200   | 82.78 | 2.85  | -18.67 |
| C.I. Reactive Blue 101 | 70.78 | -5.75 | -28.01 |
| C.I. Acid Blue 170     | 43.67 | -3.65 | -42.16 |
| C.I. Disperse Blue 3   | 61.65 | -9.41 | -47.71 |

จากตารางที่ 3 แสดงค่า L\*, a\* และ b\* ของผ้าพิมพ์เมื่อใช้ผงกลอยแห้งเป็นสารชั้น พบว่าผ้าที่พิมพ์ด้วยสีใดเรีกที่มีค่า a\* เป็นบวก และค่า b\* เป็นลบ ลักษณะโดยรวมเป็นสีน้ำเงินออกแดง มีลักษณะสีเดียวกับค่าสีตามดัชนีสี (Color Index) ของสี C.I. Direct Blue 200 ซึ่งมีเฉดสีน้ำเงินออกแดง เมื่อพิจารณาสีรีแอคทีฟ, สีแอซิด และสีดิสเพิร์สที่พิมพ์ด้วยสารชั้นจากหัวกลอยได้ค่า a\* และค่า b\* เป็นลบ หมายความว่าสีทั้งสามประเภทมีลักษณะปรากฏในโทนสีน้ำเงิน ซึ่งตรงตามลักษณะสี C.I. Reactive Blue 101 C.I. Acid Blue 170 และ C.I. Disperse Blue 3 ตามลำดับ จากผลที่ได้สามารถสรุปได้ว่า สารชั้นจากแป้งผง กลอยมีความสามารถในการเข้ากันได้กับสีและสารเคมีในกระบวนการพิมพ์สิ่งทอ ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนลักษณะของสีที่ใช้ในการพิมพ์

กล่าวคือ การพิมพ์ในทุกประเภทสีได้สีที่สอดคล้องกับคุณลักษณะสีเดิม

### 3.3 การทดสอบแป้งภายหลังการพิมพ์

สารชั้นที่ใช้งานในอุตสาหกรรมสิ่งทอมีหน้าที่ในการนำสีและสารเคมีเข้าสู่ผืนผ้า เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจะต้องมีการกำจัดออกจากผืนผ้าในกระบวนการซักล้าง เพื่อให้ผ้าพิมพ์ที่ได้มีความอ่อนตัว ไม่แข็งกระด้าง ทำการศึกษาทั้งบนผ้าฝ้ายทอ ผ้าไนลอนทอ และผ้าพอลิเอสเตอร์ทอ ได้ผลการศึกษาในทำนองเดียวกัน ในที่นี้แสดงภาพผลการศึกษาลงสำหรับผ้าฝ้ายทอ ดังภาพที่ 3



ก. ก่อนซักล้าง ข. หลังซักล้าง

ภาพที่ 3 การทดสอบปริมาณแป้งบนผ้าฝ้ายพิมพ์

จากภาพที่ 3 พบว่าผ้าพิมพ์ที่ผ่านกระบวนการซักล้างมีค่าการทดสอบระดับไอโอดีน (Iodine test) ระดับ 4 หมายความว่าปริมาณแป้งบนผ้าอยู่ในระดับน้อย แสดงว่าแป้งจากผงกลอยแห้งสามารถกำจัดออกได้ในกระบวนการซักล้าง โดยแป้งที่อยู่บนผืนผ้าจะเกิดการพองตัว ทำให้แรงยึดเกาะกับเส้นใยลดน้อยลงจนหลุดลอกออก

### 3.4 การทดสอบความคงทนของสี

การทดสอบความคงทนของสีทำเพื่อตรวจสอบว่า สารชั้นที่ใช้สามารถส่งผ่านสีและสารเคมีเข้าไปยังผืนผ้าได้อย่างสมบูรณ์

ตารางที่ 4 ความคงทนของสี

| ประเภทสี | ความคงทนของสี |          |          |        |
|----------|---------------|----------|----------|--------|
|          | การซัก        |          | การขัดถู |        |
|          | เปลี่ยนสี     | ตกเปื้อน | แห้ง     | เปื่อย |
| Direct   | 4-5           | 4-5      | 5        | 4-5    |
| Reactive | 5             | 5        | 4-5      | 4      |
| Acid     | 4-5           | 4-5      | 5        | 5      |
| Disperse | 5             | 5        | 5        | 5      |

จากตารางจะเห็นได้ว่าความคงทนของสีต่อการซักและความคงทนของสีต่อการขัดถูเมื่อใช้สารชั้นจากผงกลอยที่เตรียมขึ้นมีระดับความคงทนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากทุกประเภทสีที่ใช้ นั้นแสดงว่าสารชั้นจากผงกลอยสามารถส่งผ่านสีและสารเคมีได้ดี เมื่อผ่านการฉีกสีจึงทำให้การตกป๋อนและการหลุดลอกของสีต่ำ

### 3.5 คุณสมบัติสารชั้น

#### ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคุณสมบัติสารชั้นที่ใช้งานทั่วไปกับสารชั้นจากผงกลอย

| คุณลักษณะเฉพาะ                           | ชนิดของสารชั้น      |                     |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                          | อัลจิเนต            | ผงกลอย              |
| การไหล                                   | ไม่เป็นทางต่อเนื่อง | ไม่เป็นทางต่อเนื่อง |
| ผลต่อสีที่พิมพ์บนผ้า                     | โดยทั่วไปให้ผลดี    | โดยทั่วไปให้ผลดี    |
| ความสม่ำเสมอของสีพิมพ์                   | ให้ผลดี             | ให้ผลดี             |
| ความคงตัวในการเก็บรักษา                  | 4-5 วัน             | 3 วัน               |
| ความเข้ากันได้กับสารตัวอื่น ๆ ในแม่พิมพ์ | ไม่เกิดการแยกชั้น   | ไม่เกิดการแยกชั้น   |
| ความเป็นพิษ                              | ไม่เป็นพิษ          | ไม่เป็นพิษ          |
| ราคา                                     | แพง                 | ถูกกว่า             |

จากตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบสารชั้นจากผงแป้งกลอยและสารชั้นอัลจิเนตในด้านต่างๆ เช่นการไหล ผลต่อการพิมพ์ ความคงตัว ความเข้ากันได้กับสารต่างๆ ในแม่พิมพ์ ความเป็นพิษ และราคาพบว่าสารชั้นจากแป้งกลอยมีคุณสมบัติที่เทียบเท่ากับสารชั้นอัลจิเนต ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าสารชั้นจากแป้งกลอยสามารถนำไปใช้ในกระบวนการพิมพ์สิ่งทอและให้ผลการพิมพ์ได้ดีเช่นเดียวกับกับสารชั้นอื่นๆ

### 4. สรุป

กลอยสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นสารชั้นในอุตสาหกรรมการพิมพ์สิ่งทอได้ ให้คุณสมบัติในการพิมพ์เทียบเท่าสารชั้นในเชิงอุตสาหกรรม กล่าวคือผง

แป้งกลอยแห้ง 10% w/w ให้ความหนืดใกล้เคียงกับสารชั้นอัลจิเนต 8% w/w มีคุณสมบัติการไหล การคงตัว เทียบเท่าสารชั้นอัลจิเนต สามารถเก็บรักษาได้นาน 3 วัน สารชั้นที่ได้สามารถนำไปผสมกับสีและสารเคมีได้สารละลายเนื้อเดียวกัน สามารถใช้เป็นสารชั้นสำหรับการเตรียมแม่พิมพ์สีไดเร็กต์ สิริแอคทีฟ สีแอซิด และสีดีสเพิร์ได้ ผลการพิมพ์มีลักษณะสีตรงตามลักษณะสีเดิม และสามารถกำจัดออกจากเส้นใยได้ในกระบวนการซักล้าง มีความคงทนของสีต่อการซักและการขัดถูในทุกสภาวะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมาก ดังนั้นการใช้ผงกลอยเป็นสารชั้นจึงเป็นการเพิ่มทางเลือกการใช้งานสารชั้นจากธรรมชาติอีกทางหนึ่ง และทำให้การใช้งานของกลอยมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น

### 5. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณรายได้คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

### 6. เอกสารอ้างอิง

- กาญจนา ลือพงษ์. 2553 . ระบบการพิมพ์สิ่งทอ 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพิมพ์สิ่งทอ 1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. กรุงเทพฯ.
- ไชยพร ทองทั่ว และวิไลฐศักดิ์ ปัตถา . 2549. การพัฒนาการผลิตเขียวโดยใช้แป้งกลอย. คณะเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.
- ดุขฎี พลภัทรพิเศษกุล และศิริวรรณ ลือดัง. 2530. คุณค่าทางอาหารของกลอย. กองโภชนาการกรมอนามัย.
- ธาริน นาคศรีอาภรณ์. 2547. สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสตาร์ชจากกลอย *Dioscorea hispida* Dennst และสตาร์ชจากกลอยที่ผ่านการตัดแปรด้วยความร้อนขึ้น.

- คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
กรุงเทพฯ.  
สมพร สุริยันต์. 2543. กลอย พืชพื้นบ้าน. วารสาร  
กสิกร: 28 – 630.
- สมสุข ศรีจักรวาล และปราโมทย์ เกิดศิริ. 2543.  
**วิจัยการเจริญเติบโตและผลผลิตของกลอย.**  
การประชุมวิชาการกองพฤกษศาสตร์และวัชพืช,  
ประเทศไทย.
- สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ  
การพลังงาน. 2533. **ผลิตภัณฑ์กลอย.** รายงาน  
กิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ.  
กรุงเทพมหานคร. 48: 141 – 148.
- สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง  
อุตสาหกรรม. 2541. **มาตรฐานอุตสาหกรรม  
แป้งมันสำปะหลัง มอก. 274 – 2521.**  
กรุงเทพฯ.
- Ciacco, C., F., and D’Appolonia, B. L. 1978.  
Baking studies with cassava and yam.  
Rheological and baking studies of tuber  
– wheat flour blends. J. of Cereal Chem.  
55 (4) : 423 – 425.
- Martin, F. W., and Ruberts, R. 1975. Flours  
made from yams (*Dioscorea* spp.) as a  
substitute for wheat flour. J. of Agr.  
Unv. Puerto Ricco. 59: 255 – 263.
- Rasper, V., Colonna, P., Buleon, A. and  
Gallant, D. 1997. Amylolysis of starch  
granules and  $\alpha$  - glucan crystallites.  
Cited in Gunaratne, A. and Hoover, R.  
2002. Effect of heat – moisture  
treatment on the structure and  
physicochemical properties of tuber  
and root starches. Carbohydr. Polym.  
49 (4): 425 – 437.