



การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยปาล์มน้ำมันสำหรับวิสาหกิจชุมชน
Development of Ceiling Board Product from Oil Palm Fiber for
Community Enterprise

วิโรจน์ ฤทธิทอง
ประชุม คำพุด
ณัฐพงศ์ มกระธัช
สัจจะชาญ พริตมะลิ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นผ้าเพดานจากเส้นใยปาล์มน้ำมันสำหรับวิสาหกิจชุมชน
 ผู้วิจัย วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. พระนคร
 ประชุม คำพุ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ธัญบุรี
 ณัฐพงศ์ มกระธัช วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.
 สัจจะชาญ พรีตมะลิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. พระนคร

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เส้นใยปาล์มสำหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นผ้าเพดาน กำหนดอัตราส่วนปูนยิปซัมปาสเตอร์: เส้นใยปาล์มน้ำมัน: น้ำประปา : สารเร่งการก่อตัว เท่ากับ 1 : 0.15 : 1 : 0.03, 1 : 0.20 : 1 : 0.03, 1 : 0.25 : 1 : 0.03, 1 : 0.30 : 1 : 0.03 และ 1 : 0.35 : 1 : 0.03 โดยน้ำหนัก ขึ้นรูปแผ่นผ้าเพดาน ขนาด 30 x 30 x 1 เซนติเมตร ทำการทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 219-2552 ผลการทดสอบพบว่าแผ่นผ้าเพดาน ที่มีปริมาณเส้นใยปาล์มน้ำมันมากมีแรงกดแตกตามยาว แรงกดแตกตามขวาง แรงต้านการดึงตะปู ความหนาแน่นและสัมประสิทธิ์การนำความร้อนมีค่าลดลง โดยที่ลักษณะการแอ่นตัว และการดูดซึมน้ำมีค่าเพิ่มขึ้น จากผลการทดสอบตัวอย่างแผ่นผ้าเพดาน อัตราส่วนที่มีเส้นใยปาล์มน้ำมันน้อยกว่าอัตราส่วน 0.2 มีสมบัติผ่านตามาตรฐานกำหนด

คำสำคัญ : แผ่นผ้าเพดาน, เส้นใยปาล์มน้ำมัน, ใยปาล์มน้ำมัน, ถ่ายทอดเทคโนโลยี, ชุมชนท้องถิ่น

Title	Development of Ceiling Board Product from Oil Palm Fiber for Community Enterprise	
Researcher	Wirote Ritthong	Faculty of Engineering, RMUTP
	Prachoom Khamput	Faculty of Engineering, RMUTT
	Nattapong Makaratat	College of Industrial Technology, KMUTNB
	Sajjachan Pradmali	Faculty of Engineering, RMUTP
Year	2017	

Abstract

This research aims to study the using oil palm fiber to develop ceiling board product. The mixture ratios of Gypsum plaster: oil palm fiber: tap water: catalyst are 1 : 0.15 : 1: 0.03, 1 : 0.20 : 1: 0.03, 1 : 0.25 : 1: 0.03, 1 : 0.30: 1: 0.03 and 1 : 0.35 : 1: 0.03 by weight. The ceiling board samples are cast in 30 x 30 x 1 centimeter in dimension. The ceiling board sample testing follows the TIS 219-2552. The results show that the longitudinal and lateral breaking load, Nail pull resistance, density, and thermal conductivity of ceiling board with high quantity of oil palm fiber are lower than ceiling board with low quantity of oil palm fiber while that the deflection and water absorption of ceiling board with high quantity of oil palm fiber are higher. However, all of oil palm fiber samples with lower than 0.2 of ratio can pass the standard.

Key Words : Ceiling board, Oil palm fibers, Oil palm leaves, Technology transfer, Local communities

กิตติกรรมประกาศ

ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยประเภทงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ความเห็นในรายงานผลการวิจัยเป็นของผู้รับทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป

คณะผู้วิจัย



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญรูป	จ
สารบัญตาราง	จ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย	2
1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
2.1 ทฤษฎี	4
2.2 สมมติฐาน	9
2.3 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง	10
2.4 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย	13
บทที่ 3 วิธีการวิจัย	14
3.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	14
3.2 เตรียมวัสดุและอุปกรณ์	14
3.3 เตรียมตัวอย่างแผ่นผ้าเปดาน	14
3.4 ทดสอบแผ่นผ้าเปดาน	15
3.5 วิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบ	15
บทที่ 4 ผลการวิจัย	16
4.1 การกำหนดอัตราส่วนผสม	16
4.2 สมบัติแผ่นผ้าเปดานจากเส้นใยปาล์ม	16
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	21
5.1 สรุปผล	21
5.2 ข้อเสนอแนะ	21
บรรณานุกรม	
ภาคผนวก	
ตัวอย่างการขึ้นรูปและทดสอบ	
การทดสอบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์	
มาตรฐานผลิตภัณฑ์	
ประวัติผู้วิจัย	

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1	ต้นปาล์มน้ำมัน	8
2	ใบปาล์มน้ำมัน	9
3	ทางใบปาล์มน้ำมัน	9
4	กรอบแนวความคิดของแผ่นผ้าเปตานจากเส้นใยปาล์มน้ำมัน	13
5	ลักษณะแรงกดแตกตามยาว	17
6	ลักษณะแรงกดแตกตามขวาง	17
7	ลักษณะแรงต้านการดึงตะปู	18
8	ลักษณะการแอ่นตัว	18
9	ลักษณะการดูดซึมน้ำ	19
10	ลักษณะความหนาแน่น	19
11	สัมประสิทธิ์การนำความร้อน	20

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	พื้นที่ปลูกพืชเส้นใยทางเกษตร	7
2	อัตราส่วนผสมของแผ่นผ้าเปตานจากเส้นใยปาล์ม	16

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

เศษวัสดุเหลือทิ้งในสวนปาล์มน้ำมันอย่างใบและทางใบปาล์มน้ำมัน ปัจจุบันมีปริมาณมากถึง 4.5 ล้านตันต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากนโยบายเร่งรัดการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน สำหรับรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เดิมมีพื้นที่ปลูกปาล์มทั่วประเทศ ประมาณ 1.5 ล้านไร่ ในปี พ.ศ.2541 เป็น 4.1 ล้านไร่ ในปี พ.ศ.2553 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 7 ล้านไร่ ในปี พ.ศ.2565 (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, 2545; สนพ., 2554) โดยใบ และทางใบปาล์มน้ำมัน เป็นเศษวัสดุเหลือทิ้งจากสวนปาล์มน้ำมันที่สร้างปัญหาให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มมากที่สุด เพราะการแหวงปาล์มหรือการตัดทะลายปาล์ม ต้องตัดทางใบปาล์มก่อน เนื่องจากผลปาล์มจะตั้งอยู่บนทางใบปาล์ม จึงสามารถตัดเอาทะลายปาล์มลงได้ ทำให้สร้างความรบกวนให้กับสวนปาล์มน้ำมันอย่างมาก เกษตรกรส่วนใหญ่จึงมีการเผาทำลายใบและทางใบปาล์ม เพื่อลดปริมาณเศษวัสดุเหลือทิ้งดังกล่าว เมื่อพิจารณาจากส่วนประกอบของใบและทางใบปาล์ม พบว่า ประกอบด้วย เส้นใยเซลลูโลส (cellulose fibers) เป็นวัสดุหลัก เป็นโมเลกุลสายยาวซ้ำ ยึดเกาะด้วยพันธะ C-O-C ในหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) จับกับหมู่ธาตุอื่นๆ เรียงตัวเป็นระเบียบ (crystalline) และระหว่างสายโมเลกุลมีการยึดด้วยพันธะไฮโดรเจน เป็นระยะๆ มีความเหนียว แข็งแรง และน้ำหนักเบา จึงเหมาะต่อการนำมาใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเส้นใยอย่างยิ่ง

แผ่นฝ้าเพดาน (ceiling board) เป็นวัสดุตกแต่งอาคารเพื่อปกปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้เห็น เช่น โครงหลังคา คานโครงสร้าง และท่อน้ำ เป็นต้น ประกอบด้วย ปูนยิปซัม (gypsum plaster) เป็นไส้กลางระหว่าง กระดาษเหนียวผิวเรียบ หรือวัสดุผิวเรียบทั้งสองด้าน โดยมีการผสมเส้นใยสังเคราะห์ หรือวัสดุเพิ่มคุณภาพอื่นๆ ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ทำให้แผ่นฝ้าเพดานเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย สามารถติดตั้งได้ทั้งชนิดฉาบเรียบ และชนิดทึบบาร์ (ประชุม, 2552) ทั้งนี้ วัสดุดังกล่าวเป็นที่ต้องการของตลาดมาก ทั้งชุมชนเมืองและชุมชนท้องถิ่น เนื่องจากความต้องการความสวยงาม และความสะอาดของอาคาร มีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นปีละ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ซึ่งการนำเส้นใยปาล์มน้ำมันทั้งจากใบและทางใบที่มีความเหนียว แข็งแรง และน้ำหนักเบา มาเป็นส่วนผสมในแผ่นฝ้าเพดานยิปซัม จึงมีความเป็นไปได้ในการเพิ่มสมบัติด้านความแข็งแรง และลดปริมาณการใช้ปูนยิปซัม และเส้นใยสังเคราะห์ที่มีต้นทุนสูงของแผ่นฝ้าเพดานลงได้ รวมทั้ง ฝ้าเพดาน ยังมีขนาดมาตรฐาน 60 x 60 ตารางเซนติเมตร ทำให้วิสาหกิจชุมชนสามารถผลิตได้โดยใช้เครื่องจักรขนาดเล็ก

ดังนั้น โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยปาล์มน้ำมันสำหรับชุมชนท้องถิ่น” จึงเป็นการพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่ช่วยลดปริมาณเศษวัสดุเหลือทิ้งอย่างใบและทางใบภายในสวนปาล์มได้ดี มีกระบวนการผลิตที่สามารถผลิตได้ภายในชุมชนท้องถิ่น และมีความเป็นไปได้ที่จะมีสมบัติเด่นในด้านน้ำหนักที่เบา ต้นทุนต่ำ แข็งแรง และเป็นฉนวนป้องกันความร้อนได้ดี นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยปาล์มน้ำมัน ยังเป็นที่ต้องการของตลาดมาก ทำให้วิสาหกิจชุมชนที่ต้องการหาผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนต่ำ จำหน่ายเร็ว และมีผลตอบแทนที่ดี ตัดสินใจเลือกใช้ประโยชน์จาก

ผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานนี้ ในการสร้างงาน สร้างรายได้ สู่เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ในภาวะที่ราคาปาล์มน้ำมันยังไม่มีเสถียรภาพได้ดี

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

1.2.1 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยปาล์มน้ำมันตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

1.2.2 เพื่อทดสอบสมบัติทางกายภาพ และทางกล ของผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยปาล์มน้ำมัน

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย

1.3.1 ใช้ปูนยิปซัม (Gypsum plaster) เป็นสารเชื่อมประสานในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดาน

1.3.2 ใช้เส้นใยปาล์มน้ำมัน จากจังหวัดชุมพร/กระบี่/สุราษฎร์ธานี

1.3.3 ใช้สารละลายอลูมิเนียมซัลเฟต ($Al_2(SO_4)_3$), แคลเซียมคลอไรด์ ($CaCl_2$) และโซเดียมซิลิเกต (Na_2SiO_3) ในปริมาณไม่เกิน 500 ppm หรือ 0.5 กรัมต่อลิตร เป็นสารเร่งการก่อตัวในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดาน

1.3.4 ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นสารปรับปรุงเส้นใยปาล์มน้ำมัน

1.3.5 ใช้กระดาษเหนียว ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดาน

1.3.6 ใช้เครื่องอัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ขนาด 60 x 60 x 1 ลูกเซนติเมตร ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดาน สำหรับทำการทดสอบสมบัติต่างๆ โดยไม่ต้องให้น้ำหนักค้ำ (เหมาะกับการอบการผลิตในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน)

1.3.7 ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เรื่องแผ่นยิปซัม (มอก.219-2552) (สมอ., 2552) ในการทดสอบสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ด้านวิชาการ

1.1. สามารถเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการภายในประเทศหรือต่างประเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 บทความ

1.2. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

2) ด้านนโยบาย

2.1. ช่วยเป็นข้อมูลในการเสนอนโยบายการพัฒนาชุมชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในพื้นที่แหล่งปาล์มน้ำมันได้

3) ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์

- 3.1 เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นภายในพื้นที่แหล่งปาล์มน้ำมัน
- 3.2 ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างจากแหล่งอื่น

4) ด้านสังคมและชุมชน

- 4.1. สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและ สร้างความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน ในการผลิตสินค้าของชุมชน



บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎี

โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยปาล์มน้ำมันสำหรับวิสาหกิจชุมชน” มีรายละเอียดของทฤษฎี สมมติฐาน และกรอบแนวความคิด ดังต่อไปนี้

2.1.1 ฝ้าเพดานยิปซัมหรือแผ่นยิปซัม

ฝ้าเพดานยิปซัมหรือแผ่นยิปซัม หมายถึง แผ่นซึ่งประกอบด้วยสารผสม มีปูนยิปซัม (gypsum plaster) เปน ส่วนใหญ่ ไซเปนไสกลางระหว่างกระดาษเหนียวผิวเรียบหรือวัสดุผิวเรียบทั้งสองด้าน และ/หรืออาจมีวัสดุเพิ่มคุณภาพเคลือบผิวด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้าน ไส้กลางอาจตันหรือพรุน (cellular) และ อาจผสมด้วยเส้นใยหรือเพิ่มวัสดุเพิ่มคุณภาพอื่น ๆ กระดาษสำหรับแผ่นยิปซัม (gypsum liner board) หมายถึง กระดาษที่ทำขึ้นเพื่อให้เหมาะสำหรับการประกอบแผ่นยิปซัม ผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน (post-consumer waste) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเสียหรือผานการใช้งาน วัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต (post-industrial waste) หมายถึง วัสดุเหลือทิ้งหรือของเสียที่เกิดขึ้นในระหว่าง กระบวนการผลิตหรือการแปรรูปภายในโรงงานจนถึงมือผู้บริโภค (จิระวัฒน์ และคณะ, 2551)

2.1.2 ประเภทของแผ่นยิปซัม

ประเภทของแผ่นยิปซัม แผ่นยิปซัมเป็นวัสดุแผ่นเรียบ ผลิตขึ้นด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยเหมาะสำหรับใช้ทำฝ้าเพดาน และฝ้าผนังของอาคารทุกชนิด เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นวัสดุแผ่นเรียบที่สวยงามงายต่อการตกแต่ง กันร้อน กันเสียง กันไฟ ไม่ยืดหดตัว ติดตั้งดัดแปลงแก้ไขง่าย ประหยัดและไม่เป็นพิษ เมื่อเกิดไฟเผาด้วยอุณหภูมิสูงจะไม่เกิดพิษที่เป็นอันตรายต่อชีวิต

1) แผ่นยิปซัม แบ่งออกเป็นหลายประเภทที่สำคัญ คือ

1.1) แผ่นยิปซัมมาตรฐาน ใช้สำหรับงานฝ้าเพดานและฝ้าผนังทั่วไป เหมาะสำหรับงานฝ้าเพดานที่เน้นการตกแต่ง เรียบเนียน สวยงาม ทนสมัย สามารถทำเป็นฝ้าหลุม ผงดวงไฟ งานผนังภายในที่ต้องการความแข็งแรง น้ำหนักเบา ช่วยประหยัดงานโครงสร้างและฐานราก

1.2) แผ่นยิปซัมทนชื้น ใช้ในบริเวณที่มีความชื้นสูง เช่น ฝ้าเพดานห้องน้ำ ห้องครัว ชายคา และโรงรถ ผนังห้องน้ำบริเวณแห้ง โดยบุกระเบื้องทับผิวแผ่นยิปซัมทนชื้นร่วมกับระบบกันซึม

1.3) แผ่นยิปซัมป้องกันความร้อน ใช้ในบริเวณฝ้าเพดานสวนที่ติดหลังคา ห้องใต้ชั้นดาดฟ้า และกรุผนังด้านในเพื่อช่วยสะท้อนรังสีความร้อน และป้องกันหยดน้ำซึมจากการควบแน่นของไอน้ำในอากาศ (4) แผ่นยิปซัมทนไฟ ใช้สำหรับทำระบบป้องกันไฟ ตั้งแต่ 1/2 - 4 ชั่วโมง เช่น ผนังภายในอาคารสูง อาคารสำนักงาน โรงแรม ทางหนีไฟ ซองลิฟต์ และใช้หุ้มโครงสร้างเหล็กและบริเวณที่ต้องการการอัตรการทนไฟสูง นอกจากนี้แผ่นยิปซัมได้พัฒนาเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เหมาะตามลักษณะการใช้และความต้องการของลูกค้า เช่น แผ่นยิปซัมทนกระแทก แผ่นยิปซัมกันเสียง แผ่นยิปซัมดูดซับเสียง เป็นต้น

2) แผ่นยิปซัมแต่ละประเภท แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

2.1) ชนิดขอบเรียบ เหมาะสำหรับนำไปติดตั้งและใช้งานแบบเวนรอน และตัดเป็นแผ่นเล็ก เหมาะสำหรับงานฝ้าเพดานที่บาร์

2.2) ชนิดขอบลาด เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการฉาบรอยต่อบริเวณขอบแผ่นยิปซัมให้เป็นพื้นเดียวกัน เหมาะสำหรับงานฝ้าเพดานฉาบเรียบ และผนังยิปซัมฉาบเรียบ

2.1.3 วัตถุประสงค์ในการผลิตแผ่นยิปซัม

วัตถุประสงค์หลัก มากกว่า ร้อยละ 95 ที่ใช้ในการผลิตแผ่นยิปซัม คือ แรยิปซัม และกระดาษเหนียว โดยซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ ส่วนประกอบอื่น เช่น สารปรุงแต่ง (additives) ซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศและต่างประเทศ

1) แรยิปซัม สูตรทางเคมี คือ Calcium sulfate dihydrate: $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ซึ่งประกอบด้วย Calcium sulfate มีน้ำอยู่ด้วย 2 molecules มีค่าความหนาแน่น 2.32 มีค่าความแข็ง (hardness) = 2 (moths scale of hardness) เป็นแร่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (natural gypsum) เมื่อน้ำทะเลได้รับความร้อนเกิดการระเหยมีแรยิปซัมตกผลึก เป็นอันดับแรก แรยิปซัมพบอยู่ทั่วไปในหินชั้น บางครั้งพบเป็นชั้นหนามาก พบแรยิปซัมกระจายอยู่ทุกภาคของประเทศไทย และแหล่งที่พบเป็น ชั้นหนามาก มีการเปิดทำเหมืองแล้ว ไตแก จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันได้มีการนำแรยิปซัมสังเคราะห์ (synthetic gypsum) เข้ามารวมใช้ในการผลิตแผ่นยิปซัมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ปริมาณสำรองแรยิปซัมธรรมชาติ และเป็นภาวลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม

2) แรยิปซัมสังเคราะห์ (Flue gas desulfurization gypsum : FGD gypsum) เป็นผลพลอยได้ (by product) จากโรงงานไฟฟ้า โดยการนำเอาก๊าซซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (sulphur Trioxide : SO_3) ซึ่งเป็นก๊าซเสียที่ปล่อยสู่บรรยากาศจากโรงไฟฟ้ามาผสมทำปฏิกิริยากับหินปูนแคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate : CaCO_3) แล้วจะได้ ผลพลอยได้เป็นแรยิปซัมสังเคราะห์ (Flue gas desulfurization gypsum : FGD gypsum) ออกมา

3) กระดาษ : (Plasterboard Liner) ใช้กระดาษเหนียวพิเศษ ประกอบเป็นผิวหน้าแผ่นยิปซัม กระดาษยิปซัม เป็นกระดาษที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นยิปซัม สำหรับงานก่อสร้าง แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ Ivory Board และ Grey Board ใช้ประกบรองรับแผ่นยิปซัม ด้านหน้าและด้านหลังตามลำดับโดย Ivory Board จะมีความขาวของผิวหน้า และความแข็งแรงที่ดีกว่า Grey Board เนื่องจากเป็นดาดิน ที่มองเห็นได้ กระดาษทำแผ่นยิปซัมที่มีคุณภาพจะต้องมีแรงทนทานต่อแรงดึงเป็นพิเศษ และสามารถ นำไปประกบเนื้อยิปซัมในกระบวนการผลิตแผ่นยิปซัมได้เป็นอย่างดี กระดาษยิปซัมใช้ recycle fiber มาเป็นวัตถุดิบทั้งหมด ผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

4) สารผสม (Additives) ใช้ผสมลงไปในใจกลาง (core) ของแผ่นยิปซัม เพื่อช่วยควบคุมกระบวนการผลิต ให้มีการใช้วัตถุดิบให้ประหยัดและลดการใช้พลังงาน ไตแก

- แป้ง (modified starch) ซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ
- โฟม (foaming agent) ซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ
- สารกระจายส่วนผสม (dispersing agent) ซื้อจากผู้ผลิตต่างประเทศ

- สารควบคุมสวนผสม (setting time agent) ชื้อจากผู้ผลิตในประเทศ

2.1.4 กระบวนการผลิตแผ่นยิปซัม

1) Grinding process: นำแรยิปซัมที่เปกอนใหญ่มาเข้าเครื่องบดแร่ (Gypsum crusher) ใหม่ขนาดเล็กลงประมาณ 300 ไมครอน

2) Coalmining process: นำแร่ที่บดแล้วเข้ากระบวนการ Calcinations หรือการเผาแร่ละเอียดในเครื่องเผาแร่ เพื่อไล่ความชื้นที่อยู่ในแรยิปซัม และเผาให้แรยิปซัมเปลี่ยนคุณสมบัติกลายเป็น ผงปูนปลาสเตอร์ (stucco)

3) Mixing process: ผสมปูนปลาสเตอร์ (stucco) น้ำ และสารผสมต่าง ๆ เข้าด้วยกันตามสูตร และผสมด้วยเครื่องผสม (mixer)

4) Board forming process: เทส่วนผสมที่โดลงไประหว่างกระดาษบนและล่าง โดยมีการควบคุมความหนาของแผ่นแบบอัตโนมัติ แล้วยื่นรูปเป็นแผ่นยิปซัมบน forming line และตัดแผ่นยิปซัมตามความยาวที่ต้องการ (cutter) และลำเลียงไปตามสายพาน Wet transfer เพื่อเข้าเตาอบ (dryer)

5) Drying process นำแผ่นยิปซัมไปเข้าเตาอบ ผ่านกระบวนการอบไล่น้ำส่วนเกินใน สวนผสม และเพื่อสร้างแรงยึดเหนี่ยวที่เหมาะสมระหว่างกระดาษและสวนผสมของยิปซัม โดยผ่านการอบแผ่น 3 Zones จนแผ่นแห้งสนิทดี และมีความแข็งแรง จากนั้นจึงส่งต่อไปยังสายพาน Dry transfer

6) Packaging process นำแผ่นยิปซัมที่แห้งแล้วมาเข้ากระบวนการประกบคู่และติดเทปตามขอบแผ่น เพื่อติดตราสินค้า ตรวจสอบคุณภาพ จัดเรียงเข้าตั่ง และรอจำหน่ายต่อไป (วรวัฒน์ และคณะ, 2552)

2.1.5 การติดตั้งใช้งานแผ่นยิปซัม

พื้นที่หลังการติดตั้งแผ่นยิปซัมมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ

1) แบบมีรอยต่อเป็นตารางย่อยโดยมีขนาด 60 x 60 ซม. ซึ่งโดยทั่วไปเรียกแบบนี้ว่าผ้าที่บาร์ โดยใช้แผ่นยิปซัมชนิดขอบเรียบ (บริเวณขอบแผ่นจะเรียบต่อเนื่องโดยตลอดทั่วทั้งแผ่น)

2) แบบไม่มีรอยต่อจึงมองเห็นเป็นพื้นที่เรียบต่อเนื่องกันไป ซึ่งเรียกผ้าฉาบเรียบ โดยใช้แผ่นยิปซัมชนิดขอบลาด (บริเวณขอบแผ่นจะเกิดรอยทางลาดลึกประมาณ 1 มม. กว้างประมาณ 50 มม. ยาวตลอดขอบ)

การติดตั้งควรคำนึงถึงประเภทของพื้นที่ใช้งาน โดยหากมีความชื้นสูง เช่นบริเวณห้องน้ำ ควรใช้แผ่นยิปซัมชนิดทนความชื้นซึ่งจะมีการผสมสารเคมีป้องกันความชื้นห่อหุ้มผลึกยิปซัมไว้ทั่ว เพื่อป้องกันการโค้งอ่อนตัวของแผ่น และหากต้องการให้ทนไฟควรเลือกแผ่นยิปซัมประเภททนไฟซึ่งจะมีการเสริมเส้นใยแก้วไว้ภายในเนื้อยิปซัมด้วย (ประชุม และคณะ, 2552)

2.1.6 เส้นใยธรรมชาติ

เส้นใยธรรมชาติแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เส้นใยจากพืชหรือเส้นใยเซลลูโลส เส้นใยจากสัตว์หรือเส้นใยโปรตีน เส้นใยแร่ โลหะ เส้นใยเซลลูโลสเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งเกิดจากเซลลูโลสยึดเกาะกันด้วยพันธะเคมีเป็นโมเลกุลใหญ่มีสูตรเป็น $(C_6H_{10}O_5)_x$ โครงสร้างและการยึดเกาะของโมเลกุลแสดงในภาพประกอบ โครงสร้างเคมีของเซลลูโลสมีความสำคัญต่อคุณสมบัติของเส้นใย กล่าวคือใน

โมเลกุลเซลลูโลสจะเกิดจากหน่วยโมเลกุลซ้ำ (Repeat units) ยึดจับกันเป็นสายยาว หน่วยโมเลกุลซ้ำ คือ เซลโลไบโอส (Cellobiose) เกิดจากปีต้า กลูโคส 2 โมเลกุลยึดเกาะกันด้วยพันธะ C-O-C ในโมเลกุลเซลลูโลสจะมีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) อยู่มากมายจะทำหน้าที่ดึงดูดน้ำ หรือเกิดปฏิกิริยาจับกับหมู่ธาตุอื่นๆ การจัดเรียงตัวของโมเลกุลเซลลูโลสมีความเป็นระเบียบ (Crystalline) ค่อนข้างมากคือ 85 – 95 % และระหว่างสายโมเลกุลจะมีการยึดจับกันด้วยพันธะไฮโดรเจน (Hydrogen bond) เป็นระยะๆ ซึ่งมีผลทำให้เส้นใยเซลลูโลสมีความเหนียวแข็งแรงค่อนข้างสูง จากข้อมูลคุณสมบัติทางโครงสร้างโมเลกุลของเส้นใยธรรมชาติ จะเห็นว่าสามารถนำมาเป็นส่วนประกอบของคอนกรีตได้ ดังนั้นแนวความคิดในการนำเส้นใยธรรมชาติมาผสมคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนักจึงมีความเป็นไปได้อย่างยิ่ง และสมควรนำมาทำการศึกษาวิจัยอย่างเป็นจริงจัง เพื่อที่จะได้มีวัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ที่มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีและมีราคาถูกลงกว่าวัสดุฉนวนชนิดอื่นที่มีจำหน่ายในท้องตลาดต่อไป (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2530)

ตารางที่ 1 พื้นที่ปลูกพืชเส้นใยทางเกษตร ปี 2530/31 (ไร่) (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2530)

ชนิดไม้	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคเหนือ	ภาคกลาง	ภาคใต้	รวม
ข้าวนาปี	25,950,364	12,590,919	11,752,901	3,615,859	53,910,043
ข้าวนาปีง	361,559	854,327	3,136,422	211,682	4,583,990
ข้าวฟ่าง	39,438	533,752	532,114	-	1,105,304
มันสำปะหลัง	5,926,308	720,463	3,232,588	-	9,879,69
อ้อย	532,091	613,231	2,518,327	-	3,663,649
ปอแก้ว	960,787	-	44,668	-	1,005,455
ฝ้าย	41,164	227,689	143,414	-	412,26
ถั่วลิสง	201,877	425,186	102,063	33,493	762,619
ถั่วเหลือง	323,840	1,693,467	243,084	-	2,260,391
ถั่วเขียว	223,317	2,318,959	325,667	31,980	2,899,923
ปาล์มน้ำมัน	*	*	*	*	615,000
มะพร้าว	*	*	*	*	2,545,000
ละหุ่ง	*	*	*	*	263,400
สับปะรด	*	*	*	*	395,000

หมายเหตุ * = ไม่มีข้อมูล, ** = พื้นที่เก็บเกี่ยว

2.1.7 เส้นใยเหลือทิ้งจากสวนปาล์มน้ำมัน

ปาล์มน้ำมัน (oil palm) เป็นพืชตระกูลปาล์มลักษณะลำต้นเดี่ยว ขนาดลำต้นประมาณ 12 - 20 นิ้ว เมื่ออายุประมาณ 1-3 ปี ลำต้นจะถูกหุ้มด้วยโคนกาบใบ แต่เมื่ออายุมากขึ้นโคนกาบใบจะหลุดร่วงเห็นลำต้นชัดเจน ผิวของลำต้นคล้ายๆ ต้นตาล ลักษณะใบเป็นรูปก้างปลา โคนกาบใบจะมีลักษณะเป็นซี่ คล้ายหนามแต่ไม่คมมาก เมื่อไปถึงกลางใบหนามดังกล่าวจะพัฒนาเป็นใบ การออกดอก เป็น

พืชที่แยกเพศ คือ ต้นที่เป็นเพศผู้จะให้เกสรตัวผู้อย่างเดียว ต้นที่ให้เกสรตัวเมียจึงจะติดผล ลักษณะผลเป็นทะลาย ผลจะเกาะติดกันแน่นจนไม่สามารถสอดนิ้วมือเข้าไปที่ก้านผลได้ เวลาเก็บผลปาล์มจึงต้องใช้มีดงอเกี่ยวที่โคนทะลายแล้วดึงให้ขาด ก่อนที่จะตัดทะลายปาล์มต้องตัดทางปาล์มก่อนเพราะผลปาล์มจะตั้งอยู่บนทางปาล์ม กระบวนการตัดทาง(ใบ) ปาล์มและตัดเอาทะลายปาล์มลง เรียกรวมๆ ว่า แทางปาล์ม ปาล์มน้ำมันจัดเป็นพืชเศรษฐกิจ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกา เป็นพืชที่ให้ผลผลิตน้ำมันต่อหน่วยพื้นที่สูงกว่าพืชน้ำมันทุกชนิด (Palm plantations of Australia, 2014)



รูปที่ 1 ต้นปาล์มน้ำมัน

เส้นใยปาล์มที่เหลืออยู่มากในสวนปาล์มน้ำมัน คือ ใบ และทางใบ ซึ่งในระยะแรกของต้นกล้ามี Plumular sheath 2 ใบ หลังจากนั้นจะมีใบจริงใบแรกรูปร่างแบบ lanceolate มีเส้นกลางแยกออกเป็นสองทาง แต่ใบย่อยยังคงติดกันอยู่ ใบถัดมามีใบย่อยแยกออกจากกัน ใบจริงที่มีลักษณะนี้จะถูกสร้างขึ้นเดือนละ 1 ใบ จนกระทั่ง 6 เดือน ใบประกอบด้วยก้านใบที่อาจยาวถึง 7.5 เมตร แบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ ส่วนปลายเป็นส่วนที่รองรับใบย่อย 250-300 ใบ และส่วนก้านที่ติดกับลำต้น ซึ่งเป็นส่วนที่มีหนามแข็ง ในระยะแรกใบจะเจริญเป็นเนื้อเยื่อต่างๆ ห่อหุ้มตายอด ซึ่งมี 45-50 ใบ แต่ละใบจะห่อหุ้มตายอดเป็นเวลาประมาณ 2 ปี ต่อมามีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว กลายเป็นใบที่แหลมเหมือนหอก ซึ่งใบย่อยยังไม่คลี่ออก ในสภาพแวดล้อมที่แห้งใบยังไม่คลี่จนกระทั่งได้รับฝน ดังนั้นในช่วงฤดูแล้งจะพบว่า มีใบที่มีลักษณะแหลมมากกว่าในฤดูฝน ในสภาพปกติในระยะ 5-6 ปีแรก จะมีใบที่ติดกับยอดประมาณ 25-35 ใบ แต่ต่อมาจะมีจำนวนใบลดลงเหลือ 18-25 ใบ ในสภาพการปลูกที่หนาแน่นจะมีใบน้อยกว่า ใบที่คลี่แล้วจะมีอายุประมาณ 2 ปี และแต่ละเดือนจะมีใบคลี่ประมาณ 2 ใบ ปาล์มน้ำมันเป็นพืชประเภทกึ่ง xerophyte มี cuticle หนา และมีเนื้อเยื่อที่มีลิกนิน มีเซลล์ปากใบประมาณ 145 เซลล์ต่อตารางมิลลิเมตร ในส่วนของ guard cell มีผนังบางๆ และในสภาพขาดน้ำปากใบจะปิดในช่วงเที่ยงวัน (Palm plantations of Australia, 2014)



รูปที่ 2 ใบปาล์มน้ำมัน



รูปที่ 3 ทางใบปาล์มน้ำมัน

2.2 สมมุติฐาน

- 1) เส้นใยปาล์มน้ำมันทั้งจากใบและทางใบ สามารถเป็นเส้นใยในผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานได้
- 2) ผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยปาล์มน้ำมัน มีสมบัติผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องแผ่นยิปซัม (มอก.219-2552) (สมอ., 2552)
- 3) ผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยปาล์มน้ำมัน สามารถขึ้นรูปได้โดยไม่ต้องให้น้ำหนักค้างไว้
- 4) ผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยปาล์มน้ำมัน สามารถนำไปใช้งานได้จริงและพัฒนาส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นได้

2.3 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เส้นใยธรรมชาติและการปรับปรุงส่วนผสม สำหรับผลิตเป็นแผ่นผ้าพาดาน สามารถรวบรวมมาพอสังเขปได้ ดังนี้

2.3.1 จิระวัฒน์ เต้แก้ว และคณะ (2551) ได้ศึกษาแผ่นผ้าพาดานที่ทำจากยิปซัม และยิปซัมพลาสติก โดยทำการผสมน้ำยางธรรมชาติลงในแผ่นยิปซัม ในอัตราส่วนเนื้อยางธรรมชาติ 0.000, 0.025, 0.050, 0.075 และ 0.100 ตามลำดับ หล่อแผ่นยิปซัมขนาด $40 \times 30 \times 1$ ลูกบาศก์เซนติเมตร เพื่อนำมาทำการทดสอบสมบัติด้านการดูดซึมน้ำ กำลังอัด กำลังดึง โมดูลัสการแตกร้าว และการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนตามมาตรฐาน มอก. ผลการทดสอบของแผ่นยิปซัมผสมน้ำยางธรรมชาติพบว่า ค่ากำลังอัดมากที่สุดเท่ากับ 15.87, 7.78, 7.06 และน้อยที่สุดที่ 5.87 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ ที่อัตราส่วนเนื้อยางเท่ากับ 0.000, 0.025, 0.050 และน้อยที่สุดที่ 0.075 ตามลำดับ ค่ากำลังดึงมากที่สุดเท่ากับ 0.69, 0.56, 0.51 และน้อยที่สุดที่ 0.41 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลำดับ ที่อัตราส่วนเนื้อยางเท่ากับ 0.000, 0.0075, 0.050 และน้อยที่สุดที่ 0.025 ตามลำดับ ค่าโมดูลัสการแตกร้าวมากที่สุดเท่ากับ 3.02, 1.81, 1.52 และน้อยที่สุดที่ 0 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ ที่อัตราส่วนเนื้อยางเท่ากับ 0.000, 0.050, 0.025 และน้อยที่สุดที่ 0.075 ตามลำดับ ค่าการดูดซึมน้ำมากที่สุดเท่ากับ 47.40, 38.08, 32.40, และน้อยที่สุดที่ 28.98 ตามลำดับ ที่อัตราส่วนเนื้อยางเท่ากับ 0.000, 0.025, 0.050 และน้อยที่สุดที่ 0.075 ตามลำดับ ค่าความหนาแน่นมากที่สุดเท่ากับ 1.28, 1.19, 1.05 และน้อยที่สุดที่ 0.97 ตามลำดับ ที่อัตราส่วนเนื้อยางเท่ากับ 0.000, 0.025, 0.050 และน้อยที่สุดที่ 0.075 ตามลำดับ ผลการทดสอบของแผ่นยิปซัมพลาสติกผสมน้ำยางธรรมชาติพบว่า ค่ากำลังอัดมากที่สุดเท่ากับ 62.45, 39.31, 20.78 และน้อยที่สุดที่ 17.48 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ ที่อัตราส่วนเนื้อยางเท่ากับ 0.000, 0.025, 0.050 และน้อยที่สุดที่ 0.075 ตามลำดับ ค่ากำลังดึงมากที่สุดเท่ากับ 3.62, 3.20, 2.40 และน้อยที่สุดที่ 2.30 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลำดับ ที่อัตราส่วนเนื้อยางเท่ากับ 0.000, 0.025, 0.050 และน้อยที่สุดที่ 0.075 ตามลำดับ ค่าโมดูลัสการแตกร้าวมากที่สุดเท่ากับ 4.62, 3.72, 2.78 และน้อยที่สุดที่ 0 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ ที่อัตราส่วนเนื้อยางเท่ากับ 0.000, 0.025, 0.050 และน้อยที่สุดที่ 0.075 ตามลำดับ ค่าการดูดซึมน้ำมากที่สุดเท่ากับ 32.58, 30.18, 24.29 และน้อยที่สุดที่ 22.29 ตามลำดับ ที่อัตราส่วนเนื้อยางเท่ากับ 0.000, 0.025, 0.050 และน้อยที่สุดที่ 0.075 ตามลำดับ ค่าความหนาแน่นมากที่สุดเท่ากับ 1.30, 1.28, 1.27 และน้อยที่สุดที่ 1.24 ตามลำดับ ที่อัตราส่วนเนื้อยางเท่ากับ 0.000, 0.025, 0.050 และน้อยที่สุดที่ 0.075ตามลำดับ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าแผ่นผ้าพาดานมีความสามารถเป็นฉนวนป้องกันความร้อนได้ อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ยังมีปัญหาในด้านปริมาณน้ำยางธรรมชาติที่ผสมลงไปใแผ่นยิปซัม เนื่องจากการผสมน้ำยางธรรมชาติลงในแผ่นผ้าพาดานยิปซัมในปริมาณมากไปจะก่อให้เกิดการหดตัวคายน้ำอย่างรุนแรงทำให้แผ่นยิปซัมไม่สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นได้ ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาให้ได้ปริมาณที่คงที่ในการผลิตแผ่นยิปซัมผสมน้ำยางธรรมชาติต่อไป

2.3.2 กมล กาญจนรุจี และคณะ (2552) ได้ทดลองนำโฟมชนิดโพลีสไตรีน ซึ่งมีลักษณะเป็นรูพรุน มีน้ำหนักเบา และราคาถูก มาใช้ร่วมกับผนังยิปซัมบอร์ดเพื่อลดการรบกวนของเสียง การทดลองสร้างเพนกลองเก็บเสียงจำนวน 2 กลอง ติดตั้งแหล่งกำเนิดเสียงในกลองเก็บเสียงกลองที่ 1 และติดตั้งไมโครโฟนมาตรฐานซึ่งมีความไวในการรับคาคลิ้นเสียง ในกลองเก็บเสียง กลองที่ 2 ส่วนผนังยิปซัมบอร์ดหนา 9 มิลลิเมตร ขนาด 0.60 เมตร x 0.60 เมตร พรอมโครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว อยู่ตรงกลางระหว่างกลองเก็บเสียงที่ 1 และ 2 ทำการส่งคลื่นเสียงแบบ pink noise จากแหล่งกำเนิดเสียง โห่พานผนังยิปซัมบอร์ดเข้าสู่เครื่องรับ ซึ่งเป็นไมโครโฟนมาตรฐานที่อยู่ในกลองเก็บเสียง กลองที่ 2 รับคาคลิ้นเสียงที่ใด และตัวแปรที่นำมาใช้ทดลองประกอบไปด้วย โฟมที่ความหนา 1 นิ้ว 2 นิ้ว 3 นิ้ว โฟมเม็ด และ ฉนวนใยแก้ว ผลปรากฏว่า โฟมที่ความหนา 1 นิ้วจะสามารถป้องกันเสียงได้ดีกว่าโฟมที่ความหนา 2 นิ้ว 3 นิ้ว โฟมเม็ดและฉนวนใยแก้ว และสัดส่วนของโฟมกับปริมาณอากาศในโครงคร่าวผนังจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการป้องกันเสียง โดยสัดส่วนที่เหมาะสมคือ โฟม 1 ส่วน ต่อ อากาศ 2 ส่วน

2.3.3 มณเฑียร โอทองคำ และคณะ (2552) ได้ศึกษาการใช้เศษฝุ่นฝ้ายมาเป็นวัสดุผสมในแผ่นยิปซัม โดยนำเศษฝุ่นฝ้ายจากโรงงานปั่นด้าย ทดลองผสมกับปูนยิปซัมในอัตราส่วนร้อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20 ของน้ำหนัก ตามลำดับ นำมาหล่อในแบบขนาด 300 x 400 x 9 ลูกบาศก์มิลลิเมตร และใช้ปริมาณน้ำที่ร้อยละ 77 ของน้ำหนักปูนยิปซัม จากนั้นนำมาทดสอบน้ำหนักแรงกดประลัยและโมดูลัสแตกร้าว ผลการทดสอบพบว่าแผ่นยิปซัมที่ไม่ได้ผสมเศษฝุ่นฝ้ายจะมีค่าแรงกดประลัยและโมดูลัสแตกร้าวผ่านตามเกณฑ์ มอก.219-2524 คือ 169.38 นิวตัน และ 3.62 เมกาปาสกาล ส่วนแผ่นยิปซัมที่ผสมเศษฝุ่นฝ้ายนั้นมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ทั้งค่าแรงกดประลัยและค่าโมดูลัสแตกร้าว แต่น้ำหนักจะมีค่าที่ลดลงเมื่อผสมเศษฝุ่นฝ้ายที่เพิ่มขึ้น จึงทดลองผสมสารยึดติด 2 ชนิด คือ พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) และพอลิไวนิลอะซิเตท (PVAc) ผลการทดลองที่เป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว คือ แผ่นยิปซัมที่ใส่สารยึดติดชนิดพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) โดยที่แผ่นยิปซัมที่มีส่วนผสมของเศษฝุ่นฝ้ายร้อยละ 10 และพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) ร้อยละ 6 ของปริมาณน้ำที่ใช้ได้ค่าแรงกดประลัยและโมดูลัสแตกร้าวผ่านตามเกณฑ์คือ 135.52 นิวตัน และ 3.12 เมกาปาสกาล และน้ำหนักที่ได้มีค่าที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 17 ของแผ่นยิปซัมที่ไม่ได้ผสมเศษฝุ่นฝ้าย เศษฝุ่นฝ้ายสามารถนำไปพัฒนาเพื่อการผลิตเป็นแผ่นยิปซัมสำหรับงานก่อสร้างในอนาคตต่อไป

2.3.4 ประชุม คำพุ่ม และคณะ (2552) ศึกษาการใช้น้ำยางธรรมชาติ (น้ำยางข้น) มาผสมในกระเบื้องหลังคาซีเมนต์ และฝ้าเพดานยิปซัม โดยกำหนดอัตราส่วนเนื้อยางต่อปูนซีเมนต์ (หรือผงยิปซัม) เท่ากับ 0.000, 0.025, 0.050, 0.075 และ 0.100 โดยน้ำหนัก อัตราส่วนต่อน้ำต่อปูนซีเมนต์ (หรือผงยิปซัม) เท่ากับ 0.50 (รวมปริมาณน้ำในน้ำยางธรรมชาติ) และผสมสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ ทำการหล่อมอร์ตาร์สำหรับทดสอบสมบัติต่าง ๆ ตามมาตรฐาน มอก.535-2540 และ มอก.219-2524 พบว่า เมื่อผสมน้ำยางธรรมชาติในปริมาณที่เพิ่มขึ้นมีผลทำให้ ความหนาแน่น การดูดซึมน้ำ ความต้านทานแรงอัด และสัมประสิทธิ์การนำความร้อนมีแนวโน้มลดลง แต่ความต้านทานแรงดึง

และความต้านทานแรงดัด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แสดงว่าการผสมปริมาณน้ำยางธรรมชาติที่เหมาะสม มีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาซีเมนต์ และฝ้าเพดานยิปซัม ให้มีสมบัติการป้องกันการดูดซึมน้ำและเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดีต่อไป

2.3.5 วรวิวัฒน์ แก่นจำปา และคณะ (2552) ได้ศึกษาแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมที่ผสมกับเถ้าแกลบเพื่อลดอุณหภูมิภายในอาคาร โดยกำหนดปริมาณผงยิปซัมคงที่ เท่ากับ 4,000 กรัม ปริมาณน้ำรวมความชื้นในแกลบ เท่ากับ 3,500 กรัม และใส่เถ้าแกลบในปริมาณที่แตกต่างกันรวม 4 อัตราส่วน เท่ากับ 100, 200, 300 และ 400 กรัม และอัตราส่วนที่ไม่ผสมเถ้าแกลบอีก 1 อัตราส่วน รวมเป็น 5 อัตราส่วน ขึ้นรูปเป็นแผ่นฝ้าเพดานขนาด 550 x 550 x 9 ลูกบาศก์มิลลิเมตร แล้วทำการทดสอบค่าตามมาตรฐาน มอก. 219-2520 เรื่อง แผ่นยิปซัม โดยทำการตัดแผ่นฝ้าเพดานขนาด 300 x 400 x 9 ลูกบาศก์มิลลิเมตร มาทดสอบหาค่าของคุณสมบัติทางกายภาพและทางกล คือ ความต้านทานแรงอัด ความหนาแน่น หาค่าความชื้นสัมพัทธ์และทำการทดสอบอุณหภูมิภายในห้องวัดอุณหภูมิจำลอง ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 24.00 น. ที่แผ่นฝ้าเพดานยิปซัมผสมเถ้าแกลบทั้ง 4 อัตราส่วน เปรียบเทียบกับแผ่นฝ้าเพดานที่ไม่ผสมเถ้าแกลบ ปริมาณเถ้าแกลบที่เหมาะสมสามารถช่วยปรับปรุงขนาดคละของแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมได้ โดยแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมผสมเถ้าแกลบทั้ง 5 อัตราส่วน มีค่าของโมดูลัสแตกร้าวที่ 21 วัน ผ่านตามที่มาตรฐานที่กำหนด กล่าวคือ ตามยาวไม่ต่ำกว่า 8.0 เมกาปาสกาล และตามขวางไม่ต่ำกว่า 3.0 เมกาปาสกาล โดยแผ่นยิปซัมใส่ปริมาณเถ้าแกลบเท่ากับ 200 กรัม มีค่าโมดูลัสแตกร้าวสูงสุด รองลงมา คือ 300, 400, และ 100 กรัม ตามลำดับ และมีค่าความหนาแน่น เท่ากับ 1123.9669, 1199.338, 1283.2896, 1321.3223 และ 1359.9491 ที่อัตราส่วนผสมเถ้าแกลบเท่ากับ 400, 0, 200, 300 และ 400 กรัม ตามลำดับ ส่วนการทดสอบอุณหภูมิในห้องวัดอุณหภูมิจำลองของแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมผสมเถ้าแกลบที่อัตราส่วนทั้ง 4 อัตราส่วน มาทำการเปรียบเทียบกับแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมที่ไม่ผสมเถ้าแกลบ พบว่า อุณหภูมิภายในห้องวัดอุณหภูมิจำลอง มีค่าใกล้เคียงกัน

2.3.6 สมชาย อินทะตา และคณะ (2553) ได้ศึกษากำลังอัด และกำลังดัดของคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอยเมื่อใช้ FGD ยิปซัมแทนที่ยิปซัมจากธรรมชาติในส่วนผสมปูนซีเมนต์ โดยใช้ส่วนผสมปูนเม็ดบดและ FGD ยิปซัมจากโรงงานไฟฟ้าแม่เมาะที่เผาแคลไซต์ ในอัตราส่วนร้อยละ 4.5 โดยน้ำหนัก จากนั้นนำเถ้าลอยไปแทนที่ปูนเม็ดบดที่ผสม FGD ยิปซัม ในอัตราส่วนร้อยละ 20 และ 40 โดยน้ำหนักวัสดุประสาน จากการทดสอบกำลังอัดและกำลังดัดพบว่า คอนกรีตที่ใช้ปูนเม็ดบดผสมกับ FGD ยิปซัมเผาแคลไซต์ ให้กำลังสูงกว่าคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ประเภท 1 และคอนกรีตที่ใช้ปูนเม็ดบดผสมกับ FGD ยิปซัมเผาแคลไซต์เมื่อแทนที่ด้วยเถ้าลอยทำให้กำลังลดลง ยกเว้นในการแทนที่ร้อยละ 20 ด้วยเถ้าลอยทำให้กำลังอัดสูงกว่าในช่วงอายุปลาย และมีกำลังอัดสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 105 ของคอนกรีตควบคุม นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ร้อยละกำลังรับแรงดัดต่อกำลังอัดของคอนกรีตทุกการแทนที่ โดยมีค่าประมาณร้อยละ 7-5 จากผลการทดลองสรุปได้ว่า สามารถใช้เถ้าลอยในอัตราส่วนร้อยละ 20 แทนที่ปูนซีเมนต์ที่ใช้ FGD ยิปซัมแทนยิปซัมธรรมชาติในส่วนผสมปูนซีเมนต์

เมื่อทำการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านเกี่ยวกับการผสมเส้นใย การผสมพอลิเมอร์และการปรับปรุงสารเชื่อมประสาน พบว่า การเส้นใยธรรมชาติจากใบและทางใบปาล์มมีความเป็นไปได้ ในการผสมลงในปูนยิปซัม แล้วขึ้นรูปเป็นแผ่นฝ้าเพดาน แล้วทำให้แผ่นฝ้าเพดานมีสมบัติกายภาพและทางกลที่ดีขึ้น รวมทั้งสามารถทดแทนเส้นใยสังเคราะห์ที่ใช้อยู่ทั่วไปได้

2.4 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

กรอบแนวความคิดของการพัฒนาแผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยปาล์มน้ำมัน (เส้นใยจากใบ และทางใบ) จึงเป็นการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานหรือแผ่นยิปซัมที่มีเส้นใยปาล์มน้ำมันซึ่งผ่านการย่อย การคัดขนาด และการปรับปรุงเส้นใยแล้ว มาผสมร่วมกับปูนยิปซัม และสารเร่งการก่อตัว ก่อนนำไปขึ้นรูปกับกระดาษเหนียว และเครื่องอัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ เน้นให้มีการศึกษา ทดลอง และปรับปรุงเพื่อหาอัตราส่วนและกระบวนการที่ทำให้แผ่นฝ้าเพดาน มีคุณสมบัติตามต้องการ และสามารถผ่านการทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางกล ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องแผ่นยิปซัม (มอก.219-2552) กำหนด (สมอ., 2552)

ตัวแปรต้น (กรรมวิธีการผลิต)

1. ส่วนผสมของแผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยปาล์มน้ำมัน ได้แก่

- ปูนยิปซัม
- เส้นใยปาล์มน้ำมัน (ใบ และทางใบ)
- น้ำประปา
- สารเร่งการก่อตัว
- กระดาษเหนียว

2. เส้นใยเส้นใยปาล์มน้ำมัน (ใบ และทางใบ) ได้แก่

- วิธีการย่อย
- ขนาดและความยาวเส้นใย
- การปรับปรุงพื้นผิวเส้นใย

3. กรรมวิธีการผลิตและขึ้นรูป ได้แก่

- วิธีการขึ้นรูปแผ่นฝ้าเพดานด้วยเครื่องอัดขึ้นรูปขนาดเล็ก (เหมาะกับวิสาหกิจชุมชน)
- วิธีการบ่มแผ่นฝ้าเพดาน

ตัวแปรตาม (สมบัติ)

สมบัติของแผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยปาล์มน้ำมัน ได้แก่

1. ลักษณะทั่วไป
2. ความหนาแน่น
3. การดูดซึมน้ำ
4. ความต้านทานแรงอัด
5. โมดูลัสการแตกกร้าว
6. สัมประสิทธิ์การนำความร้อน
7. ต้นทุนเชิงเศรษฐศาสตร์
8. การใช้งานจริง

รูปที่ 4 กรอบแนวความคิดของแผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยปาล์มน้ำมัน

บทที่ 3 วิธีการวิจัย

เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการทดลอง ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและทำการทดสอบ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้

3.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากงานวิจัยและโครงการอื่นเพิ่มเติม

3.2 เตรียมวัสดุและอุปกรณ์

- 1) ปูนยิปซัม
- 2) ไบพาล์มน้ำมัน
- 3) ทางไบพาล์มน้ำมัน
- 4) สารปรับปรุงเส้นใย ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
- 5) สารเร่งการก่อตัว ได้แก่ สารละลายอลูมิเนียมซัลเฟต ($Al_2(SO_4)_3$), แคลเซียมคลอไรด์ ($CaCl_2$) และโซเดียมซิลิเกต (Na_2SiO_3)
- 6) น้ำประปา
- 7) กระดาษเหนียวสำหรับแผ่นยิปซัม
- 8) เครื่องผสมคอนกรีต
- 9) เครื่องอัดแผ่นฝ้าเพดาน (พื้นฐานมาจากเครื่องอัดคอนกรีตบล็อก)
- 10) ตะแกรง (Sieve) สำหรับร่อนวัสดุผสม
- 11) เครื่องชั่งน้ำหนัก
- 12) แบบหล่อ ขนาด 60 x 60 x 1 เซนติเมตร
- 13) ชุดทดสอบหาค่าความหนาแน่น ความชื้น และการดูดซึมน้ำ
- 14) เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ (Universal Testing Machine)
- 15) เครื่องตัดเส้นใย

3.3 เตรียมตัวอย่างแผ่นฝ้าเพดาน

- 1) ย่อยขนาดเส้นใย ทั้งใบและทางไบพาล์มน้ำมัน ให้มีขนาดและความยาวต่างๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ขนาด
- 2) เตรียมและปรับสภาพเส้นใยใบและทางไบพาล์มน้ำมัน ด้วยสารปรับปรุงเส้นใย เพื่อช่วยเพิ่มการยึดติดระหว่างเส้นใยทดแทนไม้กับปูนยิปซัม
- 3) ออกแบบอัตราส่วนผสมของแผ่นฝ้าเพดานจากเส้นใยปาล์ม (ทั้งใบและทางไบพาล์มน้ำมัน) โดยให้ความสำคัญกับสมบัติตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ความสามารถในการขึ้นรูปแผ่นฝ้าเพดานโดยใช้เครื่องจักรขนาดเล็ก และความเป็นไปได้ในการผลิตของวิสาหกิจชุมชน

- 4) ผสมปูนยิปซัม เส้นใยโใบและทางโใบปาล์มน้ำมัน และสารเร่งการก่อตัว เข้าด้วยกันอย่างสม่ำเสมอ ตามอัตราส่วนที่กำหนด ด้วยเครื่องผสม
- 5) เตรียมแบบหล่อให้สะอาด พร้อมติดตั้งกระดาษเหนียว
- 6) เทส่วนผสมทั้งหมดลงในแบบและอัดแผ่นฝ้ายพาดานด้วยเครื่องอัดขึ้นรูป
- 7) บ่มในอากาศตามระยะเวลาที่กำหนด
- 8) เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดในการบ่ม ได้ตัวอย่างแผ่นฝ้ายพาดานจากเส้น โใบปาล์มน้ำมัน สำหรับทำการทดสอบสมบัติต่างๆ ต่อไป

3.4 ทดสอบแผ่นฝ้ายพาดาน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.219-2552 เรื่องแผ่นยิปซัม (สมอ., 2552) มาตรฐาน ASTM C 177 (ASTM, 2012) และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

- 1) ความหนาแน่น
- 2) การดูดซึมน้ำ
- 3) ความต้านทานแรงอัด

3.5 วิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบ

- 1) เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าต่างๆ ที่ได้จากการทดสอบ
- 2) วิเคราะห์สมบัติต่างๆ ที่ได้จากการทดสอบแผ่นฝ้ายพาดานเปรียบเทียบกับ มาตรฐาน มอก.219-2552 เรื่องแผ่นยิปซัม ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
- 3) วิเคราะห์หาอัตราส่วนผสม ส่วนประกอบ และกรรมวิธีการผลิตแผ่นฝ้าย พาดานจากเส้นใยปาล์มน้ำมัน
- 4) วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ การแก้ไข และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับการ วิจัยในครั้งต่อไป



บทที่ 4 ผลการวิจัย

จากผลการดำเนินงานของโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นผ้าเพดานจากเส้นใยปาล์ม น้ำมันสำหรับวิสาหกิจชุมชน” สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้

4.1 การกำหนดอัตราส่วนผสม


การกำหนดส่วนผสมของแผ่นผ้าเพดานจากเส้นใยปาล์ม โดยทำการเพิ่มปริมาณเส้นใยปาล์ม ให้มากขึ้นจากอัตราส่วนปกติทั่วไปที่ใช้ เท่ากับ 0.05 แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 อัตราส่วนผสมของแผ่นผ้าเพดานจากเส้นใยปาล์ม


อัตราส่วน	ปูนยิปซั่ม	เส้นใยปาล์ม	น้ำประปา	สารเร่ง
	ปาสเตอร์			การก่อตัว
ปกติ	1	0	1	0.03
1	1	0.150	1	0.03
2	1	0.200	1	0.03
3	1	0.250	1	0.03
4	1	0.300	1	0.03
5	1	0.350	1	0.03

4.2 สมบัติแผ่นผ้าเพดานจากเส้นใยปาล์ม


การตรวจพินิจลักษณะแรงกดแตกตามยาว แรงกดแตกตามขวาง แรงต้านการดึงตะปู การแอนตัว การดูดซึมน้ำ และการดูดซึมน้ำที่ผิว ที่ 28 วัน ดังรูปที่ 5 ถึงรูปที่ 11




รูปที่ 5 ลักษณะแรงกดแตกตามยาว




รูปที่ 6 ลักษณะแรงกดแตกตามขวาง




รูปที่ 7 ลักษณะแรงต้านการดึงตะปู




รูปที่ 8 ลักษณะการแอนตัว



รูปที่ 9 ลักษณะการดูดซึมน้ำ



รูปที่ 10 ลักษณะความหนาแน่น



รูปที่ 11 ลักษณะสัมประสิทธิ์การนำความร้อน

จากรูปที่ 5 ถึง 11 เมื่อเพิ่มอัตราส่วนเส้นใยปาล์มลักษณะแรงกดแตกตามยาว แรงกดแตกตามขวาง แรงต้านการดิ่งตะปู ความหนาแน่นและสัมประสิทธิ์การนำความร้อน มีค่าลดลง โดยที่ลักษณะการแอ่นตัว และการดูดซึมน้ำมีค่าเพิ่มขึ้น

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผล

จากผลการวิจัยการศึกษาการใช้เส้นใยปาล์มน้ำมันในผลิตภัณฑ์แผ่นผ้าเปียก โดยใช้เทคโนโลยีระดับชุมชนในการผลิตนั้น พบว่าเส้นใยปาล์มน้ำมันสามารถลดน้ำหนักและลดการนำความร้อนของแผ่นผ้าเปียกได้ดี และจากแนวโน้มของผลการทดสอบทั้งหมด พบว่าอัตราส่วนปริมาณเส้นใยปาล์มที่เพิ่มขึ้น มีผลทำให้ลักษณะแรงกดแตกตามยาว แรงกดแตกตามขวาง แรงต้านการดึงตะปู ความหนาแน่นและสัมประสิทธิ์การนำความร้อน มีค่าลดลง โดยที่ลักษณะการแอนตัวและการดูดซึมน้ำมีค่าเพิ่มขึ้น โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมและมีการใช้เส้นใยปาล์มน้ำมันมากที่สุด คืออัตราส่วนที่มีปริมาณปูนยิปซัมต่อเส้นใยปาล์มต่อน้ำประปาต่อสารเร่งการก่อตัว เท่ากับ 1: 0.2: 1: 0.03 โดยน้ำหนัก ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวมีสมบัติผ่านตามที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 219-2552 เรื่องแผ่นยิปซัม

5.2 ข้อเสนอแนะ

สำหรับการศึกษาการใช้เส้นใยปาล์มน้ำมันในผลิตภัณฑ์แผ่นผ้าเปียก ต่อไปนั้น ควรสนับสนุนให้มีการนำองค์ความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาต่อยอดในงานอื่นเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากเส้นใยปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น



บรรณานุกรม


- กมล กาญจนรุจี, โสภภาพรรณ แสงศัพท์ และสิงห์ อินทรชูโต, 2552. การใช้ไฟฟ้รวมกับผนังยิปซัมบอ
ด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเสียง, การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
- จิระวัฒน์ เต้แก้ว, ญัฐวัฒน์ หวะสุวรรณ, ประพัฒน์ ภูมิสถาน และสมชาย รัตน์วงศ์, 2551. การศึกษ
าแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมผสมน้ำยาธรรมชาติ, ปรึญญานิพนธ์ระดับปริญญาตรี,
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี.
- ประชุม คำพุด, สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์, สมพิศ ดีบุญโน และสุโรจน์ ศรีสินหอม, 2552. การพัฒน
ากระเบื้องหลังคาซีเมนต์และฝ้าเพดานโดยใช้ยางธรรมชาติเพื่อลดอุณหภูมิภายในอาคาร,
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2552, คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี.
- มณเธิียร โอทองคำ, สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ และปิติศานต์ กร้ามาต, 2552. การใช้เศษฝุ่นฝ้ายเป็นวัสดุ
ผสมในแผ่นยิปซัม, Environment and Natural Resources Journal, Vol.7, No.1,
หน้า66-73.
- วรวัฒน์ แก่นจำปา, วรุฒิ เตชะพร้อมวุฒิ, สุทธิชัย วิโรจน์, พงษ์พันธ์ ชัยณรงค์รัตน์ และอนุชา
จันทร, 2552. การศึกษาแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมผสมเถ้าแกลบเพื่อลดอุณหภูมิภายใน
อาคาร, ปรึญญานิพนธ์ระดับปริญญาตรี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี.
- ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, 2545. สถิติการเกษตรแห่งประเทศไทย ปีเพาะปลูก 2544/45. เล่มที่ 43,
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
121 หน้า.
- สมชาย อินทะตา, แสงทอง อินธิแสง, เรืองรุชดี ชีระโรจน์, 2553. กำลังอัดและกำลังตัดของ
คอนกรีตที่ผสมเถ้าลอยเมื่อใช้ FGD ยิปซัมแทนยิปซัมจากธรรมชาติในส่วนผสมปูนซีเมนต์
, การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 6, ณ โรงแรม แกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอร์ริ
นีสอร์ท แอนด์ สปา, เพชรบุรี, 20 - 22 ตุลาคม 2553, MAT-41.
- สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.), 2552. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องแผ่น
ยิปซัม (มอก.219-2552), สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม.
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2530. สถิติการเกษตรของประเทศไทยปีเพาะปลูก 2530/31.
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
- สำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.), 2554. ชีวมวลจากปาล์มน้ำมัน. สำนักนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน.
- American Society for Testing and Materials (ASTM), 2012. Annual Book of ASTM
Standards, Philadelphia.
- Palm plantations of Australia, Oil Palm Trees. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก [http://www.
palmplantations.com.au/oil-palm-trees.htm](http://www.palmplantations.com.au/oil-palm-trees.htm) 2014.

ภาคผนวก





ตัวอย่างการขึ้นรูปและทดสอบ




การทดสอบอุณหภูมิผลิตภัณฑ์



มาตรฐานผลิตภัณฑ์





มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

THAI INDUSTRIAL STANDARD

มอก. 219 – 2552

แผ่นยิปซัม

GYPSUM PLASTERBOARD



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ICS 91.100.10

ISBN 978-974-292-900-8

คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 170
มาตรฐานแผ่นยิปซัมสำหรับการก่อสร้าง

ประธานกรรมการ

นายวิญญู วานิชศิริโรจน์

ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการ

นายวีระชัย ลามอ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

นายวัลลภ ลีวิวัฒนาพรชัย

ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นายวิวัฒน์ เขาวนเรศ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากการเคหะแห่งชาติ

นายพิชิต เจนบรรจง

ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นายวันชัย ชูประภาวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

นางสาวสุภาภรณ์ ปุสสะนาค

นายลัคนพงศ์ เพิ่มพูน

ผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัท สยามอุตสาหกรรม ยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

นางสาวรองรัชต์ รัตนวิจารณ์

นายอัศราษ ชูทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน)

นายรุ่งเรือง ไผสุนทรสุข

นายศรัณย์ เขียวสมุทร

กรรมการและเลขานุการ

นายนิติ รัตนภัณฑ์พาณิชย์

ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยิปซัมนี้ได้ประกาศใช้ครั้งแรกเป็นมาตรฐานเลขที่มอก.219-2520 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 94 ตอนที่ 73 วันที่ 9 สิงหาคม พุทธศักราช 2520 ประกาศแก้ไขครั้งที่ 1 เป็นมาตรฐานเลขที่ มอก.219-2522 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96 ตอนที่ 143 วันที่ 17 สิงหาคม พุทธศักราช 2522 และประกาศแก้ไข ครั้งที่ 2 เป็นมาตรฐานเลขที่ มอก.219-2524 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม 98 ตอนที่ 125 วันที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2524 ต่อมาได้พิจารณาเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงโดยเพิ่ม ประเภทชนิด และขนาด ให้เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง รวมทั้งปรับปรุงวิธีการทดสอบให้สอดคล้องกับประเภทต่าง ๆ ด้วย จึงได้แก้ไขปรับปรุงโดยยกเลิกมาตรฐานเดิมและกำหนดมาตรฐานนี้ขึ้นใหม่

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากผู้ทำผู้ใช้และเอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง

AS/NZS 2588-1998	Gypsum plasterboard
ASTM C 1396/C1396M	Standard specification for Gypsum Wallboard
ASTM C 473-00	Standard Test Methods for Physical Testing of Gypsum Panel Products
ASTM D 3285-93	Standard Test Methods for Water Absorptiveness of Nonbibulous Paper and Paperboard(Cobb Test)
BS 1230 : 1985:Part 1	Gypsum plasterboard
JIS A6901 : 1997	Gypsum boards
มอก.170-2550	กระดาษเหนียว
มอก.188-2547	ปูนยิปซัมสำหรับการก่อสร้าง

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้พิจารณามาตรฐานนี้แล้ว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

4.3 ค่าความได้นาก

เมื่อวัดเส้นทแยงมุมทั้งสองแล้ว ค่าที่ได้ต้องแตกต่างกันไม่เกินร้อยละ 0.25 ของเส้นทแยงมุมเส้นที่สั้นกว่า การทดสอบให้วัดด้วยเครื่องวัดที่ละเอียด 1 มิลลิเมตร

4.4 ความตรงของขอบ

ขอบของแผ่นยิปซัมต้องตรง เมื่อทดสอบตามข้อ 9.5 แล้ว แนวของขอบแผ่นยิปซัมจะคลาดเคลื่อนไปจากแนวตรงได้ไม่เกิน 2 มิลลิเมตรของด้านที่วัด

5. วัสดุ

5.1 ปูนยิปซัมตาม มอก.188 ประเภท 1

6. คุณลักษณะที่ต้องการ

6.1 แรงกตแตก (breaking load)

เมื่อทดสอบตามข้อ 9.6 แล้ว แรงกตแตกต้องไม่น้อยกว่าค่าที่กำหนดไว้ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แรงกตแตก

(ข้อ 6.1)

ความหนา mm	แรงกตแตก	
	N	
	ตามยาว	ตามขวาง
6	222	89
7	222	89
8	289	111
9	356	133
10	360	150
12	512	200
13	535	230
15	620	260
16	670	280
18	730	300
19	760	320
25	910	380

6.2 แรงต้านการดึงตะปู (nail pull resistance)

เมื่อทดสอบตามข้อ 9.7 แล้ว แรงต้านการดึงตะปูต้องไม่น้อยกว่าค่าที่กำหนดไว้ในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แรงต้านการดึงตะปู

(ข้อ 6.2)

ความหนาตะปู mm	แรงต้านการดึงตะปู N
6	180
7	200
8	220
9	270
10	300
12	330
13	360
15	400
16	420
18	440
19	450
25	500

6.3 การแอนตัว (เฉพาะแผ่นยิปซัมความหนาตั้งแต่ 9 มิลลิเมตรขึ้นไป)

เมื่อทดสอบตามข้อ 9.8 แล้ว การแอนตัวต้องไม่เกินกว่า 10 มิลลิเมตร

6.4 การดูดซึมน้ำ (เฉพาะแผ่นยิปซัมประเภททนความชื้น)

6.4.1 เมื่อทดสอบตามข้อ 9.9 แล้ว อัตราการดูดซึมน้ำสัดส่วนโดยน้ำหนักต้องไม่เกินร้อยละ 5

6.4.2 เมื่อทดสอบตามข้อ 9.10 แล้ว อัตราการดูดซึมน้ำที่ผิวต้องไม่เกิน 160 กรัมต่อตารางเมตร

6.5 การทนไฟ (เฉพาะแผ่นยิปซัมประเภททนไฟ)

เมื่อทดสอบตามข้อ 9.11 แล้ว ภายในเวลา 20 นาที จำนวนชั้นทดสอบทั้งหมด 5 ชั้น ต้องไม่มีชั้นทดสอบ ไตขาดออกจากกัน และภายในเวลา 30 นาที ชั้นทดสอบ 4 ใน 5 ชั้นต้องไม่ขาดออกจากกัน

7. เครื่องหมายและฉลาก

7.1 ที่แผ่นยิปซัมทุกแผ่นอย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแสดงข้อความต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

- (1) คำว่า “แผ่นยิปซัม”
- (2) ประเภทและชนิด
- (3) ความกว้าง ความยาว และความหนาระบุเป็นมิลลิเมตร
- (4) วัน เดือน ปี ที่ทำ
- (5) ชื่อผู้ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

8. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

8.1 รุ่นในที่นี้ หมายถึง แผ่นยิปซัมประเภทและชนิดเดียวกัน ที่มีขนาดเดียวกันและทำในวันเดียวกัน

8.2 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชักตัวอย่างที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้

8.2.1 การชักตัวอย่าง

ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แผนการชักตัวอย่าง

(ข้อ 8.2.1)

ขนาดรุ่น (แผ่น)	ขนาดตัวอย่าง (แผ่น)	เลขจำนวนที่ยอมรับ (แผ่น)
ไม่เกิน 1 800	3	0
มากกว่า 1 800	13	1


8.2.2 เกณฑ์ตัดสิน

จำนวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามข้อ 4. ข้อ 5. และข้อ 6. ต้องไม่เกินเลขจำนวนที่ยอมรับที่กำหนดในตารางที่ 4 จึงจะถือว่าแผ่นยิปซัมรุ่นนั้น เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

9. การทดสอบ

9.1 ความกว้าง


วัดความกว้าง 3 ตำแหน่งต่อตัวอย่าง 1 แผ่น โดยวัดที่ตำแหน่งห่างจากปลายแผ่นเป็นระยะ 50 มิลลิเมตร ทั้งสองข้าง ข้างละ 1 ตำแหน่ง และที่แนวกึ่งกลางแผ่นอีก 1 ตำแหน่ง ดังรูปที่ 3 การวัดแต่ละครั้งให้มีความละเอียด 1 มิลลิเมตร แล้วคำนวณ หาค่าเฉลี่ยรายงานเป็นความกว้างของแผ่นตัวอย่าง



รูปที่ 3 การวัดความกว้าง
(ข้อ 9.1)

9.2 ความยาว

วัดความยาว 3 ครั้งต่อตัวอย่าง 1 แผ่น โดยวัดที่ตำแหน่งห่างจากขอบเป็นระยะ 50 มิลลิเมตร ทั้งสองข้าง ข้างละ 1 ตำแหน่ง และที่แนวกึ่งกลางด้านกว้างของแผ่นอีก 1 ตำแหน่ง ดังรูปที่ 4 การวัดแต่ละครั้งให้มีความละเอียด 1 มิลลิเมตร แล้ว คำนวณหาค่าเฉลี่ยรายงานเป็นความยาวของแผ่นตัวอย่าง



รูปที่ 4 การวัดความยาว
(ข้อ 9.2)

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

9.3 ความหนา

นำแผ่นตัวอย่างที่วัดความกว้าง ความยาว และลักษณะของขอบลาดแล้วมาตัดในแนวขนาน กับความกว้างของแผ่นทั้งสองข้าง โดยตัดห่างจากปลายแผ่นทิ้งไปเป็นระยะ 300 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 5 ถือเป็นแผ่นตัวอย่างที่จะนำมาวัดความหนาโดยใช้เครื่องวัดที่อ่านได้ละเอียดถึง 0.01 มิลลิเมตร ในกรณีที่มีความยาวน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร ไม่ต้องตัดปลายแผ่นทิ้ง

ให้วัดความหนาน้อยๆ 6 จุดที่ปลายแผ่นแต่ละด้านตลอดหน้ากว้างของแผ่น โดยมีระยะห่างเท่าๆ กัน ตำแหน่งที่วัดต้องห่างจากปลายแผ่นเข้าไป 13 มิลลิเมตร และห่างจากขอบแผ่นอย่างน้อย 80 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 8 การวัดแต่ละครั้งให้มีความละเอียด 0.01 มิลลิเมตร แล้วคำนวณหาค่าเฉลี่ยรายงานเป็นความหนาของแผ่นตัวอย่าง



หน่วยเป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 5 แผ่นตัวอย่างสำหรับวัดความหนา (ข้อ 9.3)



ภาพตัดขวางของปลายแผ่น



หน่วยเป็นมิลลิเมตร


ระยะนำ

รูปที่ 6 การวัดความหนา (ข้อ 9.3)

9.4 ขอบลาด

9.4.1 ความกว้างของขอบลาด ตามรูปที่ 7


ให้วัดแต่ละขอบที่ตำแหน่งห่างจากปลายแผ่น 300 มิลลิเมตร ทั้ง 2 ปลาย โดยใช้บรรทัดเหล็กวางทาบบนผิวหน้าของแผ่นตัวอย่าง วัดระยะระหว่างขอบถึงจุดที่บรรทัดเหล็ก เริ่มสัมผัสกับผิวหน้าของแผ่นตัวอย่าง ให้ละเอียดถึง ± 2 มิลลิเมตร ดังแสดงในรูปที่ 3



รูปที่ 7 การวัดความกว้างของขอบลาด
(ข้อ 9.4.1)

9.4.2 ความลึกของขอบลาด

ใช้เครื่องวัดที่มีความละเอียด 0.01 มิลลิเมตร ตัวอย่างตามรูปที่ 8 โดยวางเครื่องวัดบนผิวหน้าของแผ่นตัวอย่างให้ขนานกับปลายแผ่น และให้หัวอ่านอยู่ห่างจากขอบ 150 มิลลิเมตร ปรับหน้าปิดให้อ่านค่าศูนย์ แล้วเคลื่อนเครื่องวัดนี้จนปลายอยู่ตรงกับขอบของแผ่นตัวอย่าง อ่านค่าที่ได้ซึ่งอยู่ห่างจากขอบ 10 มิลลิเมตร



หน่วยเป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 8 การวัดความลึกของขอบลาด
(ข้อ 9.4.2)


9.5 ความตรงของขอบ

ซึ่งเชือกที่มุมของแผ่นยิปซัมทั้ง 4 ด้าน แล้วใช้เครื่องมือวัดที่มีความละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร วัดระยะห่างที่สุทธระหว่างเชือกตั้งฉากกับขอบแผ่นยิปซัมตัวอย่างในแต่ละด้าน แล้วรายงานผลค่าที่วัดได้ทุกค่า

9.6 แรกกดแตก

9.6.1 การเตรียมชิ้นทดสอบ

ให้ตัดชิ้นทดสอบขนาดกว้าง 300 มิลลิเมตร ยาว 400 มิลลิเมตร จำนวน 2 ชิ้นต่อหนึ่งแผ่นตัวอย่าง กรณีแผ่นตัวอย่างที่มีความกว้างและความยาวไม่พอที่จะตัดเป็นชิ้นทดสอบได้ 2 ชิ้น ให้ตัดชิ้นทดสอบจากแผ่นตัวอย่าง 2 แผ่น ชิ้นทดสอบที่ตัด ต้องมีด้านยาว 400 มิลลิเมตรของชิ้นหนึ่งขนานกับแนวยาวของเครื่องทำแผ่นยิปซัม เรียกว่า ชิ้นทดสอบตามยาว ส่วนด้านยาว 400 มิลลิเมตรของอีกชิ้นหนึ่ง ต้องตั้งฉากกับแนวยาว เรียกว่า ชิ้นทดสอบตามขวาง (ตามรูปที่ 9) แล้วอบชิ้นทดสอบที่อุณหภูมิ (40 ± 2) องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทำการทดสอบทันทีหรือภายใน 10 นาที หลังจากนำชิ้นทดสอบออกจากตู้อบ



หน่วยเป็นมิลลิเมตร

รูปที่ 9 การเตรียมชิ้นทดสอบแรกกดแตก
(ข้อ 9.6.1)


9.6.2 วิธีทดสอบ

- 9.6.2.1 วางชิ้นทดสอบลงบนจุดรองรับตามรูปที่ 10 โดยให้คว่ำด้านที่ใช้งานลง ในกรณีของชิ้นทดสอบตามยาว ส่วนชิ้นทดสอบตามขวางให้หงายด้านที่ใช้งานขึ้น
- 9.6.2.2 กดน้ำหนักลงบนจุดกึ่งกลางของระยะช่วง 350 มิลลิเมตร โดยหัวกดมีอัตราความเร็วสม่ำเสมอ 25 มิลลิเมตรต่อนาที หรือแรงกดมีอัตราสม่ำเสมอประมาณ 250 นิวตันต่อนาที
- 9.6.2.3 บันทึกแรงกดแตกที่ทำให้ชิ้นทดสอบหัก

9.7.4 การรายงานผล

9.7.4.1 รายงานค่าแรงต้านการดึงตะปูของทุกชั้นทดสอบให้มีความละเอียด 1 นิวตัน แล้วคำนวณหาค่าเฉลี่ย

9.7.4.2 ถ้าค่าแรงต้านการดึงตะปูของชั้นทดสอบใดต่างจากแรงต้านการดึงตะปูเฉลี่ย เกินร้อยละ 15 ให้ยกเลิกค่าแรงต้านการดึงตะปูของชั้นทดสอบนั้น แล้วทำการทดสอบใหม่



รูปที่ 11 เครื่องมือทดสอบแรงต้านการดึงตะปู
(ข้อ 9.7.2)

9.8 การแ่่นตัว (เฉพาะแผ่นยิปซัมความหนาตั้งแต่ 9 มิลลิเมตร ขึ้นไป)

9.8.1 การเตรียมชิ้นทดสอบ

ให้ตัดชิ้นทดสอบขนาดกว้าง 300 มิลลิเมตร ยาว 610 มิลลิเมตร หรือเท่าความยาวแผ่นโดยให้ด้านกว้าง 300 มิลลิเมตรขนานกับแนวยาวตามการทำแผ่นยิปซัม ส่วนด้านยาว 610 มิลลิเมตรตั้งฉากกับแนวยาวตามการทำแผ่นยิปซัม แล้ววางชิ้นทดสอบในแนวราบไว้ที่อุณหภูมิ (23 ± 2) องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ (50 ± 5) อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มทดสอบ

9.8.2 วิธีทดสอบ

9.8.2.1 วางชิ้นทดสอบลงบนแท่นรองรับ 2 อัน รัศมี 3.0 มิลลิเมตรและวางขนานกันห่างกัน 584 มิลลิเมตร ซึ่งวางอยู่ในตู้ที่ควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ (32 ± 2) องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ (90 ± 3) การวางชิ้นทดสอบให้คว่ำด้านที่ใช้งานลง บันทึกการแ่่นตัวเริ่มต้นสูงสุดของชิ้นทดสอบแต่ละชิ้น การวัดแต่ละครั้งให้มีความละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร

9.8.2.2 วางชิ้นทดสอบไว้ในตู้ควบคุมสภาวะตามข้อ 9.8.2.1 เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นวัดและบันทึกค่าการแ่่นตัวสูงสุดของชิ้นทดสอบขณะที่วางอยู่บนแท่นรองรับ

9.8.2.3 คำนวณการแ่่นตัวที่เพิ่มขึ้นของชิ้นทดสอบ และรายงานเป็นค่าการแ่่นตัวของแผ่นตัวอย่าง

9.9 การดูดซึมน้ำ (เฉพาะแผ่นยิปซัมประเภททนความชื้น)

9.9.1 การเตรียมชิ้นทดสอบ

ตัดชิ้นทดสอบขนาด 300 มิลลิเมตร \times 300 มิลลิเมตร จากแผ่นยิปซัมแต่ละแผ่น โดยตัดชิ้นทดสอบจากบริเวณกึ่งกลางระหว่างขอบแผ่นทั้งสองด้านและห่างจากปลายแผ่นไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร อย่ากระทำการใด ๆ กับขอบของชิ้นทดสอบและอย่าทำให้ผิวกระดาษเกิดความเสียหาย วางชิ้นทดสอบไว้ในตู้อบที่อุณหภูมิ (23 ± 2) องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ (50 ± 5) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง จากนั้นทำการทดสอบทันทีหรือภายใน 10 นาทีหลังจากนำชิ้นทดสอบออกจากตู้อบ

9.9.2 การทดสอบ

ชั่งน้ำหนักชิ้นทดสอบ โดยการชั่งน้ำหนักแต่ละครั้งให้มีความละเอียดถึง 0.1 กรัม จากนั้นแช่ชิ้นทดสอบลงในอ่างน้ำที่มีอุณหภูมิตั้งที่ (20 ± 2) องศาเซลเซียส โดยให้ระดับน้ำท่วมเหนือผิวหน้าของชิ้นทดสอบ 25 มิลลิเมตร ถึง 35 มิลลิเมตร การวางชิ้นทดสอบให้วางในแนวนอนแต่อย่าให้ชิ้นทดสอบสัมผัสกับส่วนล่างของภาชนะ ทั้งไว้เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง \pm 2 นาที แล้วนำชิ้นทดสอบออกจากอ่างน้ำ เช็ดน้ำส่วนเกินออกจาก ผิวหน้าและขอบของชิ้นทดสอบ และชั่งน้ำหนักชิ้นทดสอบทันทีให้มีความละเอียดถึง 0.1 กรัม คำนวณ น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของชิ้นทดสอบแต่ละชิ้นเป็นร้อยละของน้ำหนักเริ่มต้น

9.9.3 การรายงานผล

ค่าที่ได้จากการเฉลี่ยถือเป็นร้อยละการดูดซึมน้ำของแผ่นยิปซัม

9.10 การดูดซึมน้ำที่ผิว (เฉพาะแผ่นยิปซัมประเภททนความชื้น)

9.10.1 การเตรียมชิ้นทดสอบ


ตัดชิ้นทดสอบขนาด 125 มิลลิเมตร × 125 มิลลิเมตร จากแผ่นยิปซัมตัวอย่างแต่ละแผ่น วางชิ้นทดสอบไว้ที่อุณหภูมิ (23 ± 2) องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ (50 ± 5) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง จากนั้นทำการทดสอบทันทีหรือภายใน 10 นาทีหลังจากนำชิ้นทดสอบออกจากตู้อบ

9.10.2 เครื่องมือทดสอบ

ทำด้วยวงแหวนโลหะ ไม่เป็นสนิม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (112.8 ± 0.2) มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร มีปะเก็นยางล้อมโดยรอบขอบล่าง

9.10.3 การทดสอบ

วางชิ้นทดสอบไว้วงแหวนโลหะ ให้ด้านที่ใช้งานหงายขึ้น ยึดวงแหวนโลหะกับแท่นให้มีความแน่นเพียงพอเพื่อไม่ให้น้ำรั่วออกมาในระหว่างการทดสอบ เหน้ำที่มีอุณหภูมิ (20 ± 2) องศาเซลเซียสลงในวงแหวนของเครื่องมือทดสอบให้ระดับน้ำอยู่สูงกว่าผิวหน้าของชิ้นทดสอบ 25 มิลลิเมตร ทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง ± 2 นาที ให้เทน้ำออกและนำชิ้นทดสอบออกจากเครื่องมือทดสอบ ชั่งน้ำหนักส่วนเกินออกจากชิ้นทดสอบทันทีโดยใช้กระดาษชั่งที่แห้งสนิทแล้วชั่งน้ำหนักชิ้นทดสอบให้มีความละเอียด 0.01 กรัม



รูปที่ 12 เครื่องมือทดสอบการดูดซึมน้ำที่ผิว
(ข้อ 9.10.2)

9.10.4 การรายงานผล


คำนวณความแตกต่างระหว่างน้ำหนักแห้งและน้ำหนักเปียกของชิ้นทดสอบแล้วรายงานเป็นค่าอัตราการดูดซึมน้ำที่ผิวของแผ่นยิปซัม หน่วยเป็นกรัมต่อตารางเมตร โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยความแตกต่างของน้ำหนักคูณด้วย 100

9.11 การทนไฟ (เฉพาะแผ่นยิปซัมประเภททนไฟ)


9.11.1 เครื่องมือและอุปกรณ์

9.11.1.1 หัวเผาก๊าซโพรเพน จำนวน 2 หัว โดยวางให้หัวพ่นไฟหันหน้าเข้าหากันห่างกัน (60 ± 1) มิลลิเมตร และแนวแกนกลางของหัวเผาทั้งสองอยู่ในแนวตรงกัน (ตามรูปที่ 13) ก๊าซโพรเพนจะถูกส่งจากแหล่งกำเนิดเดียวกันไปยังหัวเผาแต่ละหัวโดยใช้ท่อที่เหมาะสม ซึ่งมีข้อต่อรูปตัว “Y” ติดอยู่ และติดตั้งตัวควบคุมการไหลและความดันของก๊าซ ไว้ระหว่างแหล่งกำเนิดและข้อต่อรูปตัว “Y” (ตามรูปที่ 14) วัดอุณหภูมิโดยใช้เทอร์โมคัปเปิลมีฉนวนหุ้มทนอุณหภูมิ ได้สูงกว่า 1000 องศาเซลเซียส ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มิลลิเมตร และติดตั้งห่างจากกึ่งกลางของหัวเผาแต่ละหัว (15 ± 1) มิลลิเมตร

9.11.1.2 อุปกรณ์จับเวลา



รูปที่ 13 ภาพแสดงของชุดทดสอบ (ข้อ 9.11.1.1)



รูปที่ 14 แผนภูมิเส้นทางก๊าซ (ข้อ 9.11.1.1)

9.11.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ

ตัดชิ้นทดสอบ 5 ชิ้นขนาดกว้าง 50 มิลลิเมตร × ยาว 300 มิลลิเมตร จากแผ่นตัวอย่างน้อย 3 แผ่น โดยตัดชิ้นทดสอบไม่เกิน 2 ชิ้นจากแผ่นตัวอย่างแต่ละแผ่น การตัดชิ้นทดสอบให้ตัดโดยให้ด้านยาว 300 มิลลิเมตรขนานกับขอบของแผ่นยิปซัม แล้วเจาะรูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูไม่เกิน 7 มิลลิเมตร ที่ปลายทั้ง 2 ด้านของชิ้นทดสอบแต่ละชิ้น (ดังรูปที่ 15)



รูปที่ 15 รายละเอียดการเจาะรูชิ้นทดสอบ
(ข้อ 9.11.2)

9.11.3 การทดสอบ

แขวนชิ้นทดสอบให้อยู่กึ่งกลางระหว่างหัวเผาทั้ง 2 หัว ชิ้นทดสอบจะถูกแขวนในแนวตั้งให้เส้นกึ่งกลางของหัวเผาผ่านกลางชิ้นทดสอบและให้ผิวหน้าชิ้นทดสอบขนานกับหัวฟลักซ์ หัวเผาหน้าหนักบรรทุก (ดังตารางที่ 5) เข้ากับชิ้นทดสอบโดยผ่านรูที่เจาะไว้ด้านล่าง

จุดหัวเผาทั้ง 2 หัวและเริ่มจับเวลา ปรับความดันก๊าซเพื่อให้ได้อุณหภูมิ (970 ± 40) องศาเซลเซียส เมื่อวัดโดยใช้เทอร์โมคัปเปิล ยกเว้นในช่วง 3 นาทีแรกของการทดสอบ คอยระวังไม่ให้มีเศษซีเมนต์ที่เกิดจากการเผาไหม้ไปอุดตันที่เทอร์โมคัปเปิล

บันทึกเวลาที่ชิ้นทดสอบขาดออกจากกัน โดยมีหน่วยเป็นนาที

ตารางที่ 5 น้ำหนักบรรทุกบนชั้นทดสอบ (ทดสอบเฉพาะชนิดแผ่นทนไฟเท่านั้น)
(ข้อ 9.11.3)

ความหนา mm	น้ำหนักบรรทุก N
10	12
12	12
13	12
15	22
16	22
18	32
19	32
25	40

9.11.4 การรายงานผล

รายงานเวลาที่ชั้นทดสอบแต่ละชั้นขาดออกจากกัน หน่วยเป็นนาที



ประวัติผู้วิจัย



ประวัติคณะผู้วิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย

- ชื่อ - นามสกุล(ภาษาไทย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง
ชื่อ -นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Wirote Ritthong
- เลขหมายประจำตัวประชาชน
- ตำแหน่งปัจจุบัน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
เงินเดือน (บาท) - บาท
เวลาที่ใช้ทำวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห์) 10 ชั่วโมง : สัปดาห์
- หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 1381 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพฯ
10800
e- mail: wriththong@gmail.com โทร 097-1311180
- ประวัติการศึกษา
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ)แตกต่างจากวุฒิการศึกษา (ระบุสาขาวิชาการ
ระบบการทำความเย็นและปรับอากาศ (Refrigeration and Air-conditioning), การวิเคราะห์
ด้านพลังงานและความร้อน (Energy and Heat Analysis), การออกแบบระบบทางความร้อน
(Design Thermal System)
- ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทำกรวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัย
ในแต่ละข้อเสนอการวิจัย
7.1 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย :ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย :ชื่อโครงการวิจัย
 - (1) Study and development of paddy drying system with hot-cool pneumatic and screw conveyor (ได้รับทุน วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)
 - (2) A Study of the Force Convection Heat Transfer by using Closed loop Thermosyphon Heat Pipe with Save Energy in Car Cooling System (ได้รับทุน วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)
 - (3) Case study of a jelly beer machine by using oscillation system (รับทุน มทร. พระนคร ปี พ.ศ. 2549)
 - (4) The development of Mathematical Model Using for Determined the properties of Refrigerant Mixture (รับทุน มทร. พระนคร ปี พ.ศ.2548)
 - (5) A cabinet to keep reproducing soyer seed (รับทุน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี พ.ศ. 2547)

(6) An Agricultural by-product stove (รับทุน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี พ.ศ. 2546)

7.3 งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน) อามากกว่า 1 เรื่อง (งานวิจัยที่เผยแพร่) วารสารรายงานการประชุมวิชาการ (งานวิจัยที่เผยแพร่) (วารสาร รายงานการประชุมวิชาการ)

- 1) Kanthang P. and Ritthong W. “The Study of Brown Rice Friction by Using Kernal Tracking in Kerosene” The 6th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Current Challenges towards Creative and Green Economy, 15-16 July 2015, Pullman Bangkok King Power Hotel, Bangkok, Thailand.
- 2) Hirunrat K., Thongdangjour N., Puaktet N., Ritthong W. and Kanthang P. “The Study of Paddy Rice Dryer by Coveyer Pipe Drying System” The 6th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Current Challenges towards Creative and Green Economy, 15-16 July 2015, Pullman Bangkok King Power Hotel, Bangkok, Thailand.
- 3) Ritthong W., Kiatsiriroat T., Wongsuwan W. and Nuntaphan A. “Performance analysis of a modular adsorption cooling system with sonic vibration at adsorber” Journal of Experiment Heat Transfer, Vol.27, Issue1, Page 14-21, 1 January 2014.
- 4) Wongsuwan W., Ritthong W., Nuntaphan A. and Kiatsiriroat T. “Performance analysis of a modular adsorption cooling system having sonic vibration at evaporator” Journal of Energy Engineering, Vol.137, No.2, 1 June 2011.
- 5) Ritthong W., Chadathon P. and Tongorn S. “Performance analysis of adsorption refrigeration system with water-thermosyphon cool adsorber and evaporator enhanced with near-ultrasonic wave” The 2nd RMUTP International Conference 2010, 29-30 June 2010 Phathunwan princess hotel Bangkok, Thailand.
- 6) Ritthong W., Jansatidpaiboon P., Aim-eiam T., Wongsuwan W., Nuntaphan A. and Kiatsiriroat T. “Performance Analysis of Thermosyphon Assisted Adsorption Cooling System” World Renewable Energy Congress 2009-ASIA. The 3rd International Conference on “Sustainable Energy and Environment (SEE 2009)”, 18-23 May 2009, Bangkok, Thailand.
- 7) Wongsuwan W., Ritthong W., Nuntaphan A. and Toonkat K. “Performance study on the consolidated adsorbent bed of activated carbon-methanol adsorption cooling system” International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI) 2009, 2-4 December 2009, Chiang Rai, Thailand.
- 8) Ritthong W., Thong-on S., Nimmol C., and Nim-anomg N. “Study of high-moisture soybean meal drying using an impinging stream dryer” The 13th Conference of Heat and Mass Transfer in Thermal Equipment, 13-14 March 2014, Chanthaburi, Thailand.

- 9) Nimmol C. and Ritthong W. "Application of Thermosyphon Heat Pipes for Paddy Dehydration Process" *KKU research journal*, Vol.17, No.6, Page 862-879, 29 April 2012.
- 10) Polsimma P., Boonmee P., Ritthong W., Yodrax A., Hirnwat A., and Nimmol C. "Study of Paddy Drying using Thermosyphon Heat Pipe" The 5th Conference of Rajchamangala University of Technology Tawan-ok, 14-16 May 2012, Chonburi, Thailand.
- 11) Chansomrong V., Boonlert P., Ritthong W., Nimmol C., and Kanthang P. "The Characteristic properties of Paddy from the Pneumatic" The 5th Conference of Rajchamangala University of Technology Tawan-ok, 14-16 May 2012, Chonburi, Thailand.
- 12) Ritthong W., Chadathorn P., and Thong-on S. "Enhancing Performance of Air Conditioner by used Condensate Water at Evaporator Set". The 11th Conference of Heat and Mass Transfer in Thermal Equipment, 8-9 March 2012, Chanthaburi, Thailand.
- 13) Ritthong W., Boonmee P., and Worrana-win W. "Building Separation the Hydrogen from water with used Co-fuel in Small Engine". The 11th Conference of Heat and Mass Transfer in Thermal Equipment, 8-9 March 2012, Chanthaburi, Thailand.
- 14) Wichinthanasarn T., Ritthong W., and Sathapornprasart K. "Paddy dehydration using Impinging stream dryer combined with Pneumatic dryer" The 25th Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT 25), 19-21 October 2011, Krabi, Thailand.
- 15) Ritthong W. and Tinprabath P. "The Development of Mathematical Model Using for Determined the properties of Refrigerant Mixture" *RMUTP Research journal*, 2007
- 16) Ritthong W., Wongsuwan W., and Kaitsiriroat T. "Case study of intermittent adsorption system for cold production" The 6th Heat and Mass Transfer in Thermal Equipment, Nation Conferent, 15-16 March 2007, Chiang Mai, Thailand.
- 17) Ritthong W., Chadathorn P. and Chanpeng W. "Case study of a jelly beer machine by using oscillation system" The 6th Heat and Mass Transfer in Thermal Equipment, Nation Conferent, 15-16 March 2007, Chiang Mai, Thailand.
- 18) Ritthong W. and Chadathorn P. "Case study of decreasing condensate water of box air conditioner" The 6th Heat and Mass Transfer in Thermal Equipment, Nation Conferent, 15-16 March 2007, Chiang Mai, Thailand.
- 19) Tinprabath P. and Ritthong W. "A cabinet to keep reproducing soyer seed" The 19th Conference of Mechanical Engineering Network of Thailand, 19-21 October 2005.
- 20) Ritthong W. "Air water chiller system demonstration set" The 20th RIT National Conference, 11-13 February 2004 Aumrin-Lagoon Hotel Phitsanulok, Thailand.

- 21) Ritthong W. and Thanavuth T. “An Agriculral by-product stove” Research and Training Journal, Rajamangala Institute of Technology Vol. 7 No. 1 (September-December 2003)
- 22) Sillavatrpongskul P. and Ritthong W. “A fuel distiller with used oil from diesel engines” Research and Training , Rajamangala Institute of Technology Vol. 6 No. 3 (May-August 2003)
- 23) Choabumrung P., Chunkaew P. and Ritthong W. “A demonstation unit of trouble shooting au omobile air conditioning” The 19th RIT National Conference, 22-24 January 2002 Rajamangala Institute of Technology Phatumthanee, Thailand.
- 24) Ritthong W. and Kiatsiriroat T. “Size Selection of Capillary tube for Refrigerant Mixture” Engineering Journal Chiang Mai University Vol.9 NO.3 November 2001.

7.4 งานวิจัยที่กำลังทำ :ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุนและสถานภาพในการทำวิจัยว่าได้ทำการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด -

ผู้ร่วมโครงการวิจัย

- 1.ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นายสัจจะชาญ พรัดมะลิ
ชื่อ –นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sajjachan Pradmali
2. เลขหมายประจำตัวประชาชน 3 8412 00289 40 1
3. ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
4. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทบวง
ศึกษาธิการ เลขที่ 1381 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพฯ 10800
e- mail: sajachan@gmail.com โทร 0813572224
5. ประวัติการศึกษา
วศ.บ .วิศวกรรมโยธา
วศ.ม .วิศวกรรมโยธา
6. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ)แตกต่างจากวุฒิการศึกษา (ระบุสาขาวิชาการ
สิ่งประดิษฐ์ คอนกรีตและวัสดุทดแทนคอนกรีต การอนุรักษ์พลังงาน และการสร้าง มูลค่าเพิ่ม การ
บริหารโครงการ และพัฒนาโครงการ
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการ
ทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการ
วิจัย
- 7.1 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย :ชื่อแผนงานวิจัย

การใช้เทคโนโลยีสำหรับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจากเศษหินพิมพ์มิช, ปีงบประมาณ
2559 (รอดำเนินการ)

7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย :ชื่อโครงการวิจัย

- 1) การใช้ดินขาวผสม เส้นใยมะพร้าว ฟางข้าวและแกลบเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนในผนังคอนกรีตบล็อก, หัวหน้าโครงการ, ปีงบประมาณ2552
- 2) การใช้ดินขาวผสม กากมะพร้าว เส้นใยจากต้นข้าวโพดและเส้นใยจากเปลือกทุเรียนเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนและลดน้ำหนักในผนังคอนกรีตบล็อก, ผู้ร่วมวิจัย, ปีงบประมาณ2554
- 3) การพัฒนาวัสดุอาคารจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อการประหยัดพลังงานและลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร, ผู้ร่วมวิจัย, ปีงบประมาณ2554
- 4) การใช้กากมะพร้าว ต้นข้าวโพดและเปลือกทุเรียนเป็นวัสดุประกอบชีวภาพทดแทนไม้ในแผ่นใยอัดความหนาแน่นปานกลาง , ผู้ร่วมวิจัย, ปีงบประมาณ2554
- 5) การใช้กากโดโลไมท์สำหรับเป็นบล็อกประสานที่ต้านทานแรงอัดสูง , หัวหน้าโครงการ, ปีงบประมาณ2558
- 6) การใช้ประโยชน์จากเถ้าปาล์มน้ำมันในงานคอนกรีตผสมหินฝุ่นแทนทรายสำหรับผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง, หัวหน้าโครงการ, ปีงบประมาณ2559
- 7)การใช้เศษหน้าดินขาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนภายในอาคารของอิฐก่อสร้างสามัญ, หัวหน้าโครงการ, ปีงบประมาณ2558
- 8) รางระบายน้ำสำเร็จรูปหน้าตัดการไหลแบบประสม (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2549
- 9) โคง์อัตราการไหล-ช่วงเวลา เขิงภูมิภาค สำหรับลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2550
- 10) การศึกษาความเป็นไปได้ในการสัญจรทางน้ำและการท่องเที่ยวเชิงวิชาการของคลองรังสิต(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)สกอ. (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน) งบประมาณ ปี 2549

7.3 งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว :ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน)อาจมากกว่า 1 เรื่อง(งานวิจัยที่เผยแพร่)วารสารรายงานการประชุมวิชาการ(งานวิจัยที่เผยแพร่(วารสาร รายงานการประชุมวิชาการ)

- 1) สัจจะชาญ พริตมะลิ, 2548, Regional Flow-Duration Curve for The Upper Ping River Basins, วารสารชมรมอุทกวิทยาไทย, ฉบับที่ 9, หน้า 159-167.
- 2) ประชุม คำพูน, สัจจะชาญ พริตมะลิ, 2548, ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางสัญจรของนักศึกษา :กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, เอกสารประกอบการประชุมการสัมมนางานวิจัยเพื่อการพัฒนาทางหลวง, กรุงเทพฯ 2-1 ,กันยายน, หน้า .178-169
- 3) สัจจะชาญ พริตมะลิ, 2548, Regional Flow Duration Curve for Wang River Basin, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท) ครั้งที่ 31, นครราชสีมา, 20-18 ตุลาคม, หน้า 560-564.
- 4) ประชุม คำพูน และ สัจจะชาญ พริตมะลิ, 2548, การศึกษากำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้หินฝุ่นเป็นมวลรวมละเอียดแทนทรายและใส่สารผสมเพิ่มประเภทยลดปริมาณน้ำและเร่งเวลาการก่อตัว, การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปีครั้งที่ ,1สมาคมคอนกรีตไทย ,ระยอง 27-25 ,ตุลาคม ,หน้า CON 156-CON 160.
- 5) สัจจะชาญ พริตมะลิ, 2549, Regional Flow-Duration Curve for Ungauged Sites of Salawin River Basins, Technology and Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2006), ขอนแก่น, 26-25มกราคม, หน้า 91.

- 6) สัจจะชาญ พรัตน์มะลิ, 2549, Synthesis of Streamflow by The Watershed Geometry of Wang River Basin, ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 11, ภูเก็ต, 22-20เมษายน, หน้า 333.
- 7) สัจจะชาญ พรัตน์มะลิ, 2549, Estimation of Streamflow by Comparison of Regional Flow-Duration Curves, ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 11, ภูเก็ต, 22-20เมษายน, หน้า 334.
- 8) สัจจะชาญ พรัตน์มะลิ, 2549, A Study of Requirement of Organizations on Civil Engineer, ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 11, ภูเก็ต, 22-20เมษายน, หน้า 24.
- 9) อรรถพล มาลัย, สัจจะชาญ พรัตน์มะลิ, 2549, A Study of Mechanic Properties of Mango Wood, ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 11, ภูเก็ต, 22-20เมษายน, หน้า 252.
- 10) Sajjachan Pradmali, 2006, Regional Analysis of Flow-Duration Curve By Using Rainfall and Watershed Geometry, Asia Pacific Association of Hydrology and Water Resources Conference, Bangkok, Thailand, October. 16-18, 2006: 389.
- 11) Sajjachan Pradmali, 2006, Regional Analysis of Load Duration Curve for Upper Ping River Basin, Asia Pacific Association of Hydrology and Water Resources Conference, Bangkok, Thailand, October. 16-18, 2006: 393.

7.4 งานวิจัยที่กำลังทำ : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุนและสถานภาพในการทำวิจัยว่าได้ทำการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด

ผู้ร่วมโครงการวิจัย

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายประชุม คำพุด
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Prachoom Khamput
2. เลขหมายประจำตัวประชาชน 3 7201 00608 88 2
3. ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ ผู้อำนวยการ หน่วยจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า แห่ง มทร.
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ที่ทำงาน 0 2549 3417 โทรศัพท์มือถือ 08 1665 4755
E-mail: prachoom.k@en.rmUTT.ac.th, choomy_gtc@hotmail.com

5. ประวัติการศึกษา

ปีที่จบการศึกษา	ระดับปริญญา	ปริญญา	สาขาวิชา	ชื่อสถาบันฯ	ประเทศ
2540	ตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	โยธา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี- พระจอมเกล้าธนบุรี	ไทย
2544	โท	วิศวกรรมศาสตร- มหาบัณฑิต	โยธา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี- พระจอมเกล้าธนบุรี	ไทย

6. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ

- 6.1 การทดสอบวัสดุและคุณสมบัติของวัสดุ
- 6.2 คอนกรีตและวัสดุทดแทนคอนกรีต
- 6.3 การอนุรักษ์พลังงาน และการสร้างมูลค่าเพิ่ม
- 6.4 การบริหารโครงการ และพัฒนาโครงการ
- 6.5 สิ่งประดิษฐ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย

7.1 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย

- 1) การพัฒนาวัสดุและสิ่งแวดล้อมอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2552

7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย

ลำดับที่	ปี งบประมาณ	ชื่อเรื่อง	สถานภาพ	หน่วยงาน
1	2552	การพัฒนาอิฐปูพื้นภายนอกอาคารเพื่อลดอุณหภูมิ	หัวหน้าโครงการ	สกอ. (เชิงพาณิชย์)
2	2553	การศึกษาการป้องกันสารพิษจากบ่อฝังกลบขยะซีเมนต์ ลงน้ำใต้ดินโดยใช้น้ำยางธรรมชาติ	หัวหน้าโครงการ	สกอ. (ภาคกลาง ตอนบน)
3	2554	โครงการผลิตภัณฑ์บล็อกประสานจากกากดินขาว	หัวหน้าโครงการ	สวทช. (ITAP)
4	2554	โครงการบ้านสำเร็จรูปทรงโดมเพื่อผู้ประสบภัย	หัวหน้าโครงการ	สวทช. (ITAP)
5	2555	การใช้ยางธรรมชาติสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์พารา ซิงก์ลุ่ม	หัวหน้าโครงการ	งปม.แผ่นดิน มทร.ธัญบุรี
6	2555	การพัฒนาบ้านสำเร็จรูปทรงโดมเพื่อผู้ประสบภัย	หัวหน้าโครงการ	สกอ. (SP2)
7	2555	ผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปมวลเบาผสม หินฝุ่น	หัวหน้าโครงการ	สกอ. (SP2)

7.3 งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง)

1. Rungthongbaisuree, S., Khamput, P., and Ketratanaborvorn, T. : ***Causes of Damage of Electric Tower in Thailand***; Proc. of Second Asia/Pacific Conference on Durability of Building Systems : Harmonised Standards and Evaluation, Vol. 1, Bandung, Indonesia, July, 2000, pp. 16-1 ~ 16-9.
2. Rungthongbaisuree, S., and Khamput, P. : ***Methods for Maintenance of Transmission Towers***; Proc. of the Fourth Regional Symposium on Infrastructure Development in Civil Engineering (RSID4), Bangkok, Thailand, April, 2003, pp. A2-45 ~ A2-54.
3. Khamput, P. : ***A Study of Compressive Strength of Concrete used Quarry Dust to Replace Sand***; Technology and Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2006), Khon Kaen, Thailand, January 25-26, 2006, pp. 108-110.
4. Boksuwan, A., and Khamput, P. : ***A Study of Mixing Natural Rubber in Concrete Block for Developing Strength and Thermal Insulation Properties***; The 3rd International Symposium on Sustainable Energy System, Kyoto, Japan, August 30-September 1, 2006, pp. 212. (Poster Presentation)
5. Pradmali, S., and Khamput, P. : ***Regional Analysis of Load Duration Curve for Upper Ping River Basin***; 3rd APHW Conference “Wise Water Resource Management towards Sustainable Growth and Poverty Reduction”, Bangkok, Thailand, October 16-18, 2006, pp. 393. @
6. Khamput, P. : ***Using Latex from Para-Rubber for Developing Strength and Thermal Insulation Properties of Concrete Block***; Asian Symposium on Materials and Processing 2006 (ASMP 2006), Bangkok, Thailand, November 9-10, 2006, pp. 23.
7. Malai, A., and Khamput, P. : ***Development of Rubber Natural Concrete Block for Thermal Insulation and Energy Saving Purpose***; The 2nd Joint International Conference on “Sustainable Energy and Environment (SEE 2006)”, Bangkok, Thailand, November 21-23, 2006, pp. 1009-1014.
8. Khamput, P. : ***A Study of Using Natural Rubber Mixed in Moderate Lightweight Concrete***; Asian Workshop on Polymer Processing 2006 (AWPP 2006), Bangkok, Thailand, December 6-8, 2006, pp. 257-260.
9. Khamput, P. and Wanthong, P. : ***Using Para-Rubber Mixed in Moderate Lightweight Concrete***; International Conference on Mining, Materials, and Petroleum Engineering: The Frontiers of Technology (ICFT-2007), Phuket, Thailand, May 10-12, 2007, pp. 23.

7.4 งานวิจัยที่กำลังทำ : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทำวิจัยว่า ได้ทำการวิจัยคล่องแล้วประมาณร้อยละเท่าใด

ผู้ร่วมโครงการวิจัย

1. ชื่อ – นามสกุล(ภาษาไทย) ผศ. ดร. ณัฐพงศ์ มกระธัช
ชื่อ -นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Nattapong Makaratat
2. เลขหมายประจำตัวประชาชน 3 1018 00869 30 8
3. ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
เงินเดือน (บาท) - บาท
เวลาที่ใช้ทำวิจัย (ชั่วโมง : สัปดาห์) 10 ชั่วโมง : สัปดาห์
4. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไทย-เยอรมัน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร 081 815 0699
e-mail nattapong.nmt@gmail.com
5. ประวัติการศึกษา
วศ.ด. วิศวกรรมโยธา
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
6. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ)แตกต่างจากวุฒิการศึกษา (ระบุสาขาวิชาการ
การทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง คอนกรีตและวัสดุทดแทนคอนกรีต การคำนวณออกแบบ
โครงสร้างอาคาร
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัย
ในแต่ละข้อเสนอการวิจัย -
7.1 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย :ชื่อแผนงานวิจัย
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย :ชื่อโครงการวิจัย
1) หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง อายุการใช้งานของเสาไฟฟ้าในระบบจำหน่าย กพน. งบประมาณ
2,997,056 บาท
- 7.3 งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว :ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน)อาจมากกว่า 1
เรื่อง(งานวิจัยที่เผยแพร่)วารสารรายงานการประชุมวิชาการ(งานวิจัยที่เผยแพร่(วารสาร รายงานการ
ประชุมวิชาการ)
- 1) Nattapong Makaratat, Chai Jaturapitakkul, Charin Namarak, and Vanchai Sata,
2011, “Effects of binder and CaCl₂ contents on the strength of calcium
carbide residue-fly ash concrete”, Cement and Concrete Composites, Vol. 33,
No.3, pp. 436-443.
- 2) Nattapong Makaratat, Chai Jaturapitakkul, and Thanapol Laosamathikul, 2010,
“Effects of calcium carbide residue-fly ash binder on mechanical properties

- of concrete”, Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 22, No.11, pp. 1164-1170.
- 3) ณัฐพงษ์ มกระธัช. (๒๕๕๗). “การใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์ผสมเถ้าถ่านหินเป็นวัสดุประสานเพื่อทำคอนกรีตที่มีความสามารถในการเทสูง”, (Use of Calcium Carbide Residue-Fly ash as Binder to Produce High Workability Concrete), วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ เดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๑๐๖-๑๒๐.
 - 4) Nattapong Makaratat, Weerachart Tangchirapat, Chirapong Eakpanich, and Chai Jaturapitakkul, 2007, “A study of rice husk-bark ash as a pozzolanic material to resist magnesium sulfate and sulfuric acid attacks”, Research and Development Journal, The Engineering Institute of Thailand, Vol. 18, No.3, pp. 29-36.
 - 5) Nattapong Makaratat, Thanapol Laosamathikul, and Chai Jaturapitakkul, 2009, “Utilization of calcium carbide residue-fly ash mixture as a cementing material in concrete”, The 33rd International Association for Bridge and Structural Engineering, IABSE SYMPOSIUM, Bangkok, Vol. 96, pp. 144-145.
 - 6) Nattapong Makaratat, Weerachart Tangchirapat, Chai Jaturapitakkul, Kraiwood Kiattikomol, and Anek Siripanichgorn, 2004, “Utilization of rice husk-bark ash as a cement replacement”, The First International Conference of Asian Concrete Federation (ACF), October 28-29, 2004, Chiang Mai, Thailand, pp. 650-659.
 - 7) ณัฐพงษ์ มกระธัช, อิศรา อินทร์ศรี และ กังวาล ขุนพรม. (๒๕๕๗). “คอนกรีตกำลังสูงที่ทำจากวัสดุประสานกากแคลเซียมคาร์ไบด์ผสมเถ้าถ่านหิน โดยใช้ปูนซีเมนต์เป็นสารเร่งกำลัง”, (High-Strength Concrete Made from Calcium Carbide Residue-Fly Ash Binder with Using Cement as Strength Accelerator), การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ ๑๐, ๒๐-๒๒ ตุลาคม, ณ. โรงแรมดุสิต ไฮแลนด์ รีสอร์ท, เชียงราย
 - 8) ณัฐพงษ์ มกระธัช, อองอาจ ทองรัตน์, สุเทพ ไชยศรียา และ กิตติศักดิ์ เกียรติโอภาส. (๒๕๕๗). “คอนกรีตไหลเข้าแบบด้วยตัวเองที่ใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์ผสมเถ้าถ่านหินเป็นวัสดุประสาน”, (Self-Compacting Concrete Containing Calcium Carbide Residue-Fly Ash Binder), การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ ๑๐, ๒๐-๒๒ ตุลาคม, ณ. โรงแรมดุสิต ไฮแลนด์ รีสอร์ท, เชียงราย
 - 9) Kittiphong Amnadnua, Nattapong Makaratat, and Chai Jaturapitakkul, 2010, “A new cementitious material for high strength concrete”, In: Proceedings of the 15th National Convention on Civil Engineering, Ubon Ratchathani, Thailand, MAT.014, 6 p.
 - 10) Sutthinan Airdeaw, Nattapong Makaratat, and Chai Jaturapitakkul, 2010, “Properties of calcium carbide residue-palm oil fuel ash concrete using Portland cement as an accelerator”, In: Proceedings of the 15th National Convention on Civil Engineering, Ubon Ratchathani, Thailand, MAT.011, 8 p.
-