

๑๔

โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ใช้ในการก่อผนัง  
เพื่อการอนุรักษ์การใช้พลังงานภายในอาคาร



ชานนท์ ตันประวัติ

เกียรติพงษ์ ศรีจันทึก

มยุรี เรืองสมบัติ

ยุวดี พาราพาพงษ์

งานวิจัยนี้ได้รับทุนจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

**Design and Product Development Ceramics using for making wall  
of Energy conservation building**

Chanon Tunprawat  
Kiattipong Srijantuek  
Mayuree Ruengsombat  
Yuvadee Porntharaphong

**This Report is Funded by Faculty of Architecture and Design,  
Rajamangala University of Technology Phra NaKhon, Fiscal Year 2009.**

ชื่อเรื่อง	โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ใช้ในการก่อผนังเพื่อการอนุรักษ์การใช้พลังงานภายในอาคาร		
ผู้วิจัย	นายชานนท์ ดันประวัติ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
	นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
	นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
	นางสาวyuwardi พรหารพงษ์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

## บทคัดย่อ

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ใช้ในการก่อผนังโดยออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ให้สามารถสักดินความร้อนไม่ให้ส่งผ่านจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งได้ง่ายหรือมีความเป็นฉนวนกันความร้อน เพื่อลดการใช้พลังงาน ในการปรับอุณหภูมิภายในอาคาร และสามารถแต่งผนังได้ใน การก่อครั้งเดียวเพราะมีการเคลือบห้อง 2 ด้าน ช่วยลดระยะเวลาในการ ก่อสร้าง

วิธีการดำเนินงานวิจัยมี 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ทดลองเนื้อดิน ห้องหมด 11 สูตรส่วนผสม เพื่อหาเนื้อดินที่มีความเหมาะสมที่สุด ในด้านคุณสมบัติความเป็นฉนวนกันความร้อนและในด้าน กระบวนการผลิต พนว่า ส่วนผสมเนื้อดินที่มีความเหมาะสม คือ ดินขาว (Kaolin) 35 % ดินดำ (Ball Clay) 30 % หินพันม้า (Feldspar) 20 % หินเขียวหุนман(Quartz) 15 % เพิ่ม ขี้เก้าแกลบ (Rice Husk Ash) 7.5 %

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบเป็นการสอบถกามและสัมภาษณ์เพื่อแก้ปัญหาด้านการออกแบบ และ ความเหมาะสมของรูปแบบ จากผู้เชี่ยวชาญ 2 ด้าน คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างอาคารและ วัสดุก่อสร้างอาคาร และผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตงานเซรามิกส์ในระบบอุตสาหกรรม ได้รูปแบบ ผลิตภัณฑ์ 3 รูปแบบ พนว่า ผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 1 มีลักษณะ คือ สามารถต่อ กันได้โดยวิธีการรวม กัน ภายในกลวงส่งผ่านความร้อนให้ขึ้นสู่ด้านบน ตรงกลางชิ้นงาน มีความเหมาะสมมากที่สุด

ขั้นตอนที่ 3 ทดสอบด้านกายภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อเปรียบเทียบกับ วัสดุที่ใช้ในการก่อผนัง 3 ชนิด คือ อิฐอมญ (Brick) คอนกรีตบล็อก (Concrete Masonry unit) และ คอนกรีตมวลเบา ( Autoclaved Aerated concrete) โดยข้อมูลจากเอกสารเผยแพร่แนวทางการเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง และฉนวนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พนว่า

1. ผนังที่ก่อด้วยผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและพัฒนาในโครงการมีค่าการนำความร้อนรวม (ค่า K)  $0.111 \text{ W/m.K}$  ค่าการด้านทันความร้อน (ค่า R)  $0.694 \text{ m}^2 \text{ KW}$  ความเป็นฉนวนสูงกว่าผนัง ที่ก่อด้วย อิฐอมญ (Brick) คอนกรีตบล็อก (Concrete Masonry unit) และ คอนกรีตมวลเบา (Autoclaved Aerated concrete)

2. ผนังที่ก่อด้วยผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและพัฒนาในโครงการ ก่อผนัง 1 ตารางเมตร ใช้เวลา 1.45 ชั่วโมงโดยประมาณ ซึ่งถ้ารวมขั้นตอนในการตอกแต่งผนังแล้ว จะมีความสะดวกรวดเร็วในการก่อสร้างมากกว่าผนังที่ก่อด้วยอิฐมอญ (Brick) คอนกรีตบล็อก (Concrete Masonry unit ) และ คอนกรีตมวลเบา ( Autoclaved Aerated concrete)

3. ผนังที่ก่อด้วยผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและพัฒนาในโครงการมีน้ำหนักรวมต่ำปูน 91.6 kg./m<sup>2</sup> น้อยกว่า ผนังที่ก่อด้วยอิฐมอญ (Brick) คอนกรีตบล็อก (Concrete Masonry unit ) และ คอนกรีตมวลเบา ( Autoclaved Aerated concrete)

4. มีค่าการรับแรงกดเฉลี่ยที่ 2,858 กิโลกรัม (ทดสอบต่อชิ้น)

5. มีความทนไฟสูง 1,491องศาเซลเซียส



**Research Title: Design and Product Development Ceramics using for making wall  
of Energy conservation building**

<b>Authors:</b>	<b>Mr. Chanon Tunprawat</b>	<b>Faculty of Architecture and Design</b>
	<b>Mr. Kiattiphong Sijuntheuk</b>	<b>Faculty of Architecture and Design</b>
	<b>Miss Mayuree Reungsombat</b>	<b>Faculty of Architecture and Design</b>
	<b>Miss Yuwadee Porntharaphong</b>	<b>Faculty of Architecture and Design</b>

## **Abstract**

Research project aimed to study and develop ceramic product for eco-energy wall building construction. The heat insulating product prevented heat that transferred through the wall, saved energy for adjusting the room's temperature, and was used for wall decoration because it was coated on both sides that saved construction time.

Research methodology was processed by three steps; the first step was soil testing, the second step was questionnaire and interview for the product design acceptance and the last step was the physical testing of the product.

All 11 formulas for the heat insulation property and production, it was found that the most appropriate soil content ratio was 35% of kaolin, 30% of ball clay, 20% of feldspar, 15% of quartz and added 7.5% of rice husk ash.

For the product design investigated with questionnaire and interview by the expert who has experienced in construction work and construction materials and the expert in industrial ceramic production, it was found that the first design is the most appropriate because this product was designed to be hollow in the middle and was lining up which helped transferring the heat to the surface above.

For the comparison of studied material with three types of wall construction material which were brick, concrete masonry unit and autoclaved aerated concrete (data from Documentation of Selection Guidelines on Construction Material and Electrical Appliance and Equipment for Energy Conservation, The Department of Alternative Energy Development and Efficiency), it was found as follows:

1. For the thermal conductivity (k-value) of studied wall construction material, it was 0.111 W/m. For the resistivity (R-Value), it gave  $0.694 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ . For the insulation resistance, it was higher than that of brick , concrete masonry unit and autoclaved aerated concrete.



2. For the wall construction time including decoration, studied material took one hours and forty-fifths per one meter square. It was more convenient than that of brick, concrete masonry unit and autoclaved aerated concrete.

3. For the weight of studied material including cement coating, it was  $91.6 \text{ kg./m}^2$  which was less than that brick, concrete masonry unit and autoclaved aerated concrete.

4. For the average compression value, it was 2,858 kg. (tested one by one)

5. For the refractoriness, it was high refractory material with 1,491 degree Celsius.



## กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยเรื่องโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ใช้ในการก่อผนังเพื่อการอนุรักษ์การใช้พลังงานภายในอาคารนี้ ได้รับทุนจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชรี บุญเจริญ คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบที่ให้ความอนุเคราะห์ ให้คำชี้แนะเกี่ยวกับเอกสารต่างๆในการวิจัย

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ธีรศักดิ์ วงศ์คำແນ່ນ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวนิช สุวรรณโมลี ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา และ เพิ่มเติมความรู้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

และขอขอบคุณสำหรับทุกท่าน ที่มีส่วนในการทำให้งานวิจัยนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

คณะผู้วิจัย



## สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	๗
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๘
กิตติกรรมประกาศ.....	๙
<b>สารบัญ.....</b>	<b>๑๖</b>
สารบัญตาราง.....	๗๙
สารบัญภาพ.....	๗๙
<b>บทที่ 1 บทนำ.....</b>	<b>๑</b>
1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย.....	๑
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย.....	๒
1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย.....	๒
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	๓
<b>บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....</b>	<b>๔</b>
2.1 ความหมายของคำหลักของเรื่อง.....	๔
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	๖
2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	๑๙
<b>บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย.....</b>	<b>๒๐</b>
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.....	๒๐
3.2 ขั้นตอนในการวิจัย.....	๒๐
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	๒๒

## สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
3.4 การรวบรวมข้อมูล.....	22
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล.....	23
3.6 การแปลความ.....	23
<b>บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.....</b>	<b>24</b>
4.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง.....	24
<b>บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย.....</b>	<b>49</b>
5.1 สรุปผลการวิจัย.....	51
5.2 อภิปรายผลการวิจัย.....	52
5.3 ข้อเสนอแนะ.....	52
<b>บรรณานุกรม.....</b>	<b>54</b>
ภาคผนวก ก ภาพผลงานเชรามิกส์บล็อก	
ภาคผนวก ข ภาพการเข้าพบผู้เชี่ยวชาญ	
ภาคผนวก ค ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์	
ภาคผนวก ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	
ภาคผนวก จ ประวัตินักวิจัย	

## สารบัญตาราง


### หน้า

ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์ทางเคมีของดินขาวจากแหล่งต่างๆในประเทศไทย.....	7
ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์ทางเคมีของดินดำจากแหล่งต่างๆในประเทศไทย.....	8
ตารางที่ 3 ด้วยอย่างผลวิเคราะห์ทางเคมีของหินพนังม้าจาก อ. บ้านดาก จังหวัดดาษ.....	9
ตารางที่ 4 คุณสมบัติของอิฐมอญ.....	15
ตารางที่ 5 คุณสมบัติของคอนกรีตบล็อก.....	16
ตารางที่ 6 คุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบา.....	17
ตารางที่ 7 สูตรอัตราส่วนผสมเนื้อดินที่ใช้ในการทดลอง.....	21
ตารางที่ 8 ผลการทดสอบค่าความเป็นฉนวน ( การด้านหนาความร้อน หรือ ค่า R และค่าการนำความร้อน หรือ ค่า K ).....	24
ตารางที่ 9 ผลการทดสอบค่าการหดตัว(Shrinkage).....	25
ตารางที่ 10 ผลการทดสอบสภาพการใช้งานในการผลิต.....	26
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบคุณสมบัติของเนื้อดินในแต่สูตร.....	33
ตารางที่ 12 ตารางการคัดเลือกแบบให้คะแนน (Scoring Screening).....	34
ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นฉนวนกับความร้อน.....	40
ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ปัญหาด้านการผลิต.....	44
ตารางที่ 15 การวิเคราะห์ด้านน้ำหนัก.....	44
ตารางที่ 16 แสดงน้ำหนักรวมปูนก่อต่อตารางเมตร.....	44
ตารางที่ 17 แสดงการด้านหนาแรงอัด.....	46

## สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 18 วิเคราะห์ด้านการใช้งานในการก่อผนัง.....	46
ตารางที่ 19 แสดงระยะเวลาการใช้งานในการก่อผนัง.....	46
ตารางที่ 20 การคัดเลือกแบบให้คะแนน (Scoring Screening).....	47
ตารางที่ 21 เปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์บล็อก ที่ออกแบบในโครงการ กับ อิฐมอญ (Brick) คอนกรีตบล็อก (Concrete Masonry unit ) และคอนกรีตมวลเบา (Autoclaved Aerated concrete).....	49



## สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 1 วัสดุดิบที่ใช้ในการวิจัยในโครงการ.....	10
ภาพที่ 2 เมืองโมเมห์โนจาร์ ในดินแคนลุ่มแม่น้ำอินดูส์ในอดีตที่ใช้อิฐในการก่อสร้างเมือง.....	12
ภาพที่ 3 อิฐ (Brick).....	12
ภาพที่ 4 อิฐกลวง (Structural Clay Tile).....	13
ภาพที่ 5 ประตูอิชтар์ (Ishtar Gate).....	14
ภาพที่ 6 อาคารในประเทศญี่ปุ่นที่นิยมใช้กระเบื้องเซรามิกส์ตกแต่งผนังด้านนอก.....	14
ภาพที่ 7 คอนกรีตบล็อก (Concrete Masonry unit ).....	17
ภาพที่ 8 คอนกรีตมวลเบา ( Autoclaved Aerated concrete).....	18
ภาพที่ 9 แผ่นทดสอบค่าความเป็นฉนวน ( การด้านท่านความร้อน หรือ ค่า R และค่าการนำความร้อน หรือ ค่า K ).....	25
ภาพที่ 10 แห่งทดสอบการหดตัว (Shrinkage).....	26
ภาพที่ 11 ทดสอบน้ำดินโดยการใช้ขี้นรูปผลิตภัณฑ์สูตรที่ 1.....	27
ภาพที่ 12 ทดสอบน้ำดินโดยการใช้ขี้นรูปผลิตภัณฑ์สูตรที่ 2.....	27
ภาพที่ 13 ทดสอบน้ำดินโดยการใช้ขี้นรูปผลิตภัณฑ์สูตรที่ 3.....	28
ภาพที่ 14 ทดสอบน้ำดินโดยการใช้ขี้นรูปผลิตภัณฑ์สูตรที่ 4.....	28
ภาพที่ 15 ทดสอบน้ำดินโดยการใช้ขี้นรูปผลิตภัณฑ์สูตรที่ 5.....	29
ภาพที่ 16 ทดสอบน้ำดินโดยการใช้ขี้นรูปผลิตภัณฑ์สูตรที่ 6.....	29
ภาพที่ 17 ทดสอบน้ำดินโดยการใช้ขี้นรูปผลิตภัณฑ์สูตรที่ 7.....	30
ภาพที่ 18 ทดสอบน้ำดินโดยการใช้ขี้นรูปผลิตภัณฑ์สูตรที่ 8.....	30
ภาพที่ 19 ทดสอบน้ำดินโดยการใช้ขี้นรูปผลิตภัณฑ์สูตรที่ 9.....	31

## สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 20 ทดสอบน้ำดินโดยการใช้ขี้นรูปผลิตภัณฑ์สูตรที่ 10.....	31
ภาพที่ 21 ทดสอบน้ำดินโดยการใช้ขี้นรูปผลิตภัณฑ์สูตรที่ 11.....	32
ภาพที่ 22 ผลการทดลองน้ำดินทั้งหมด.....	32
ภาพที่ 23 ผลงานการออกแบบของคณะผู้วิจัยก่อนเข้าพบผู้เชี่ยวชาญ.....	35
ภาพที่ 24 รูปแบบที่ 1.....	36
ภาพที่ 25 รูปแบบที่ 2.....	37
ภาพที่ 26 รูปแบบที่ 3.....	37
ภาพที่ 27 ดันแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 1.....	38
ภาพที่ 28 ดันแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 2.....	38
ภาพที่ 29 ดันแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 3.....	39
ภาพที่ 30 ดันแบบผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบ.....	39
ภาพที่ 31 ดันแบบที่ใช้ในการทดสอบแม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 1.....	41
ภาพที่ 32 แม่พิมพ์ผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 1.....	41
ภาพที่ 33 ดันแบบที่ใช้ในการทดสอบแม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 2.....	42
ภาพที่ 34 แม่พิมพ์ผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 2.....	42
ภาพที่ 35 ดันแบบที่ใช้ในการทดสอบแม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 3.....	43
ภาพที่ 36 แม่พิมพ์ผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 3.....	43
ภาพที่ 37 การทดสอบระยะเวลาในการก่อผัง.....	45
ภาพที่ 38 ดันแบบใช้ทดสอบน้ำหนักในการก่อผังเมื่อร่วมน้ำหนักปุนก่อ.....	45

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้ หลายประเทศพยายามเริ่มแสดงความห่วงใย และร่วมมือกันในการแก้ปัญหา ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอุณหภูมิ ซึ่งการแก้ปัญหานี้ สามารถกระทำได้โดยทางตรง เช่นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปลูกป่าอนุรักษ์ดันไม้ และทางอ้อม เช่นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประยุตและคุ้มค่า เป็นต้น

การอนุรักษ์พลังงานเป็นทางเลือกหนึ่งในการบรรเทาภาวะโลกร้อน ซึ่งปัจจุบันการอนุรักษ์ พลังงาน หรือการลดการใช้พลังงานภายในอาคารเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริม และให้การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง เพราะอาคารหนึ่งหลังใช้ พลังงานมากหมายถึงด้าน เพื่อให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน อาคารสามารถดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อย ปัญหาอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายในอาคารคือ ความร้อน ซึ่งมาจากแสงแดดและอุณหภูมิภายนอก ซึ่งความร้อนนี้เป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ โดยตรงทำให้รู้สึกเกิดความไม่น่าสบาย และ เป็นที่มาของการคิดดึงเครื่องปรับอากาศ

สภาวะความจริงในปัจจุบันอาคารทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กมีการคิดดึงเครื่องปรับอากาศ อย่างแพร่หลายและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การทำงานของเครื่องปรับอากาศนี้ใช้พลังงานไฟฟ้า อย่างมากเพื่อปรับ และความคุณอุณหภูมิภายนอก ในการให้ได้ตามต้องการ สิ่งหนึ่งที่จะช่วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศให้น้อยลง คือการทำให้ความร้อนภายนอกเข้ามาภายในอาคารน้อยที่สุด จึงเกิดการคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อป้องกันความร้อนเข้ามาภายในอาคาร

การสร้างผนังและวัสดุในการสร้างผนังถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อสามารถช่วยอนุรักษ์ หรือลด การใช้พลังงานได้ ซึ่งปัจจุบันมีวัสดุต่างๆ ในการก่อสร้างผนังมากหลายชนิด และหลายรูปแบบ วัสดุเซรามิกส์ ถือเป็นวัสดุหนึ่งซึ่งมีการนำมาใช้ป้องกันความร้อนได้ ที่เรียกว่า Elastomeric ceramic insulation เช่น สารเคลือบเซรามิกส์ (Ceramic Coating) เป็นสารใช้เคลือบป้องกันความร้อน จำนวนมากนิดนึง มีสารประกอบหลักมาจากอนุภาคเซรามิกส์ ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับความร้อน ดี แต่สะท้อนความร้อนได้สูง มีลักษณะเป็นของเหลว ใช้พ่นบนหลังคาและส่วนที่ต้องการป้องกันความร้อน และเส้นใยเซรามิกส์ (Ceramic Fiber) มีลักษณะเป็นผืนเส้นใยซึ่งมีลูมิไนท์และซิลิกา เป็นวัสดุที่ดีในการผลิต ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ประเภทนี้ เป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่เป็นวัสดุประกอบ จำนวนมากซึ่งจะต้องใช้ร่วมกับวัสดุประกอบโครงสร้าง จึงทำให้มีขั้นตอนที่มากในการก่อสร้างและเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างด้วย

จากการศึกษาข้อมูลต่างๆ จะเห็นได้ว่าวัสดุที่ดีที่สุดคือเซรามิกส์มีคุณสมบัติที่ดี ในการป้องกันความร้อน แต่ยังมีรูปแบบและการใช้งานที่ต้องอาศัยขั้นตอนมากเพราบยังคงเป็นแค่วัสดุประกอบ จำนวนมาก คณะผู้วิจัยเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงต้องการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ที่เป็นวัสดุ

ฉนวน คณะผู้วิจัยเลือกเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงต้องการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ที่เป็นวัสดุ ประกอบโครงสร้าง โดยให้มีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนได้และมีรูปแบบการใช้งานที่สะดวก และสามารถติดต่ออาคารได้ในการก่อครังเดียว เพราะมีการติดต่อระหว่างน้ำเคลือบบนผลิตภัณฑ์ช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้าง

## 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

- 1.2.1 ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ใช้ในการก่อผนังเพื่อการอนุรักษ์การใช้พลังงาน ภายในอาคารโดยมีการใช้งานที่สะดวกและสามารถติดต่ออาคารได้ในการก่อครังเดียว ช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้าง
- 1.2.2 ทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านแบบเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะและคุณสมบัติในด้าน กายภาพกับวัสดุอื่นๆที่ใช้ในการก่อผนังอาคาร

## 1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย

- 1.3.1 ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ใช้ในการก่อผนัง
- 1.3.2 สร้างผลิตภัณฑ์ด้านแบบเพื่อใช้ทดสอบและใช้ในการก่อผนังขนาดพื้นที่ไม่เกิน 2 ตารางเมตร
- 1.3.3 เปรียบเทียบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ด้านแบบกับวัสดุดังนี้
  - อิฐมอญ (Brick)
  - คอนกรีตบล็อก (Concrete Masonry unit )
  - คอนกรีตมวลเบา ( Autoclaved Aerated concrete)
- 1.3.4 การทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านแบบเพื่อหาค่าคุณสมบัติดังนี้
  - ค่าความหนาแน่น
  - จำนวนหน่วยต่อตารางเมตร
  - น้ำหนักต่อตารางเมตร
  - ค่าการด้านท่านความร้อน
  - ค่าการนำความร้อน
  - ค่าการถ่ายเทความร้อน
  - ค่าความจุความร้อน
  - ค่าการด้านท่านแรงอัด
  - ค่าการทนไฟ
  - อัตราการดูดซึมน้ำ
  - ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างต่อตารางเมตร
  - ความสะดวกรวดเร็วในการก่อสร้าง
  - ข้อดีและข้อเสียอื่นๆ

1.3.5 วัสดุที่ใช้ในการเป็นวัสดุภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

1.3.6 อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาไม่ต่ำกว่า 1,100 องศาเซลเซียส

#### 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถนำข้อมูลที่ได้ทั้งด้านการทดลองผลิตภัณฑ์และการวิเคราะห์ด้านการออกแบบไปเผยแพร่ให้กับบุคคลที่สนใจและสามารถนำไปจดสิทธิบัตรเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์



## บทที่ 2

### เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 ความหมายของคำหลักของเรื่อง

##### 2.1.1 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

การออกแบบ คือ การกำหนดความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ (to conceive) หรือวางแผน (to plan) หรือกระทำ (to execute) ในระดับคุณภาพ (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2545: 47) และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือการปรับปรุงแก้ไข สิ่งที่ยังเป็นปัญหาของผลิตภัณฑ์นั้นให้ดียิ่งขึ้น อาจกล่าวถึง ความหมายโดยรวมของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ว่า เป็นการคิดค้น หรือปรับปรุงแก้ไข สิ่งที่ยังเป็นปัญหาของผลิตภัณฑ์นั้นให้ดีขึ้น โดยมีการวางแผนในการคิดค้น พัฒนาหรือปรับปรุง เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอยหรือความพอใจในผลิตภัณฑ์มากขึ้น

##### 2.1.2 เซรามิกส์

เซรามิกส์ (CERAMICS) เป็นคำภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความหมายคล้ายกับคำว่า เครามอส (KERAMOS) ของชาวกรีกโบราณ แปลว่า สิ่งที่ถูกเผา เซรามิกส์อาจมีความหมายโดยกว้าง หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่สร้างจากวัสดุดินเผา เช่นดินและหินต่างๆ นำมาผ่านวิธีการเผา (Firing Process) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของวัสดุดิน ให้มีความแข็งแกร่งทนทาน ในความหมายของคำว่าผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ จึงมีความหมายรวมไปถึง ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการทำแก้ว(Glass) อุตสาหกรรมโลหะเคลือบ (Enamel) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทำซีเมนต์ ปูนขาว ปูนพลาสเตอร์ (Cement, Lime, Plaster) ผลิตภัณฑ์วัตถุทนไฟ (Refractories) และ อุตสาหกรรมสิ่งขัดถู(Abrasives) เหล่านี้เป็นต้น (ทวีพรหมพฤกษ์, 2523: 1) ในประเทศไทย คำว่าเซรามิกส์อาจใช้เรียกอย่างแคบหมายถึง งานเครื่องปั้นดินเผา หรือ งานเครื่องเคลือบดินเผา

##### 2.1.3 การอนุรักษ์พลังงาน

การอนุรักษ์พลังงานมีความหมายคือ การใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ใน การวิจัยนี้ ขออ้างถึงการปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงาน ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้เพิ่มเติม) ในส่วนการอนุรักษ์พลังงานในอาคารตามมาตรา 17 ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

- การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาภายในอาคาร
- การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคาร ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

- การใช้สตุก่อสร้างที่จะช่วยอนุรักษ์พลังงาน ลดอุดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุ ก่อสร้างนั้นๆ
- การใช้แสงสว่างภายในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ
- การใช้และดัดดึงเครื่องจักร อุปกรณ์และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
- การใช้ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์
- การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

#### 2.1.4 ฉนวนกันความร้อน

ความหมายของฉนวนโดยทั่วไปหมายถึงวัสดุที่มีความสามารถในการสกัดกันความร้อนไม่ให้ส่งผ่านจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งได้ง่าย (กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน, 2550: 7)

การพิจารณาความเป็นฉนวนกันความร้อนจะพิจารณาจากคุณสมบัติหลักดังนี้

- มีความสามารถในการด้านทานความร้อนสูง(Resistivity) หรือ ค่า R มาก
- มีการนำความร้อนด้ำ(Conductivity) หรือ ค่า K น้อย
- มีความจุความร้อนที่ดี คือ ไม่สะสมความร้อนในด้า (Thermal Capacity)

ฉนวนกันความร้อนที่นำไปอยู่ 2 ประเภท คือ ฉนวนแบบมีมวล และฉนวนแบบสะท้อนความร้อน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2545: 15)

ฉนวนแบบมีมวล (Mass Insulation) คือ วัสดุที่มีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนโดยอาศัยคุณสมบัติของด้วนวัสดุเอง เช่น ฉนวนไยแก้ว (Fiber Glass) วัสดุจำพวกโฟม (Foam)

ฉนวนแบบสะท้อนความร้อน (Reflective Sheet) คือ วัสดุที่ป้องกันความร้อนโดยการสะท้อนรังสีความร้อนเพื่อให้วัสดุดูดซับความร้อน เช่น แผ่นกระจก (Glass)

#### 2.1.5 ผนังอาคาร

ผนัง คือ สิ่งก่อสร้างที่นำมากันเพื่อป้องกันและทำให้เกิดรูปร่างห้องของอาคารขึ้น ผนังที่อยู่รอบนอกของอาคารเรียกว่าผนังภายนอก ผนังที่ใช้ภายในอาคาร ทำให้เกิดรูปร่างห้อง เรียกผนังภายใน (สมศรี กาญจนสุด, 2535: 60) ในระบบของวัสดุกรอบอาคาร วัสดุผนังแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ

ผนังที่มีมวลสาร(Mass Wall) หมายถึง ผนังที่วัสดุมีมวลยึดติดกันทั่วทั้งผนัง

เช่น ผนังอิฐมอญ ผนังคอนกรีตบล็อก

ผนังที่เป็นโครงคร่าว(Framing Wall) หมายถึง ผนังที่มีการสร้างเป็นโครงภายใน

แล้วปิดทับด้วยวัสดุอื่นๆ เช่น ผนังโครง

เหล็กปิดทับด้วย แผ่น ยิปซัมบอร์ด

ผนังประกอบ(Composite Wall) หมายถึง ผนังที่มีการใช้วัสดุทั้งแบบที่มีมวลและ

ที่เป็นโครงคร่าวผสมกัน โดยอาจมีการ

ใส่ฉนวนกันความร้อนไว้ภายในด้วย

หรืออาจอยู่ในลักษณะผนังสำเร็จรูปก็ได้

วัสดุในการก่อผนังอาจจะแยกเป็นกลุ่มได้ 2 กลุ่ม ตามคุณสมบัติของวัสดุได้ดังนี้

- กลุ่มที่เป็นวัสดุประกอบโครงสร้าง เช่น อิฐมอญ คอนกรีตบล็อก คอนกรีตมวลเบา
- กลุ่มที่เป็นวัสดุประกอบฉนวน เช่น วัสดุจำพวกโฟม อลูมิเนียมฟอยล์ เป็นต้น

## 2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การใช้วัสดุดีบและกระบวนการด้านเซรามิกส์ สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคารได้ โดยออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นวัสดุก่อผนังที่สามารถป้องกันความร้อนจากภายในออกอากาศเข้ามายังในอาคารน้อยที่สุด เพื่อลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และให้ความรวดเร็วในการก่อสร้าง และการตกแต่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา ถือเป็นการประหยัดพลังงานในทางอ้อมด้วย โดยวัสดุเซรามิกส์มีคุณสมบัติที่ดังนี้

- วัสดุเซรามิกส์มีความแข็งแรงทนทาน โดยสามารถต่อแรงกดได้ 50,000 – 100,000 ต่อตารางนิ้ว(ทวี พรหมพากษ์,2523: 3)

- วัสดุเซรามิกส์มีความสามารถในการทนไฟสูง ด้วยย่างของวัสดุเซรามิกส์ประเภทนี้ คือ อิฐทนไฟ และ ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่เผาในอุณหภูมิสูง เช่น ajan ชาam เผาอุณหภูมิที่ 1,200 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถทนไฟได้สูง

- วัสดุเซรามิกส์ สามารถนำมาใช้เป็นฉนวนกันความร้อนได้ ด้วยย่างของวัสดุเซรามิกส์ ประเภทนี้ คือ เซรามิกโล้ทติ้ง และ ไฟเบอร์เซรามิก

- วัสดุเซรามิกส์สามารถที่จะทำให้เกิดการพrünดัวในเนื้อวัสดุ เพื่อช่วยในการระบายความร้อนมีให้สะสมในดัววัสดุได้เช่นเดียวกับ คอนกรีตมวลเบา ด้วยย่างของวัสดุเซรามิกส์ ประเภทนี้คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการกรองน้ำ (Ceramic Filter) ที่มีความพrünดัวสูง

- เทคนิคด้านเซรามิกสามารถขึ้นรูปได้หลายลักษณะโดยเฉพาะการสร้างช่องว่างภายในหรือการสร้างให้ผลิตภัณฑ์กลวง โดยวิธีการหล่อน้ำดินแบบกลวง (Hollow Casting) จะเกิดอาการข้างในผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยป้องกันความร้อนได้และทำให้ผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักเบา

- นำเคลือบเซรามิกส์ สามารถช่วยให้ผลิตภัณฑ์สะท้อนความร้อนได้และกันความชื้นได้อีกทั้งยังช่วยในการตกแต่งผิวของวัสดุได้

### 2.2.1 แนวความคิดในการออกแบบ

#### 2.2.1.1 ด้านคุณสมบัติของวัสดุ

มีแนวคิดที่จะทดลองให้เนื้อดินที่ใช้สร้างผลิตภัณฑ์มีการพrünดัว คล้ายกับการพrünดัวของคอนกรีตมวลเบา เพื่อช่วยในการระบายความร้อนของเนื้อผลิตภัณฑ์ วัสดุดีบที่นำมาใช้เป็นวัสดุดีบทางด้านเซรามิกส์ ที่มีความเหมาะสมในการเตรียมเป็นน้ำดินหล่อ คือ

### ดินขาว(Kaolin)

เป็นดินที่มีลักษณะสีขาวนวล เนื้อดินมีความละเอียดน้อย มีความเหนียวแน่นอยู่ ต้องนำไปผสมกับวัสดุอื่นๆในการใช้งาน สามารถไฟได้สูง มีการหดตัวน้อย จะพบในพื้นที่ที่เป็นที่ราบสูง เป็นดินที่เกิดในแหล่งผุพังของหินเดิม (Residual Clay) ดินขาวจะให้สีขาวบริสุทธิ์หลังเผา นิยมใช้กับการสร้างผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ต้องการความประณีต สวยงาม

#### แหล่งดินขาวที่สำคัญในประเทศไทย

- บ้านบางรัน อ.เมือง จังหวัดระนอง
- บ้านปางค่า อ.แจ้ห่ม และ อ.แม่ทะ จังหวัดลำปาง
- บ้านหนองใหญ่ อ.เมือง จังหวัดปราจีนบุรี
- บ้านเตี้ะเต็ง อ.สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
- อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นต้น

ตารางที่1 ผลวิเคราะห์ทางเคมีของดินขาวจากแหล่งต่างๆในประเทศไทย

ผล วิเคราะห์ ทางเคมี	ดินขาว ระนอง	ดินขาว นราธิวาส	ໂຄກໄມ້ລາຍ ປາຈືນບຸຮີ	ບັນໄຮ ອຸທະຍານີ	ບັນວັງຍາ ອຸຕຣົດົດົສ	ເວີຍ ປາເປົ້າ ເຊີຍຮາຍ	ປາງຄ່າ ສໍາປາງ	ດິນ ຂາ ຮະຍອງ
$\text{SiO}_2$	48.75	47.30	48.10	65.93	68.56	44.50	59.70	51.85
$\text{Al}_2\text{O}_3$	43.58	35.72	36.10	24.85	19.32	38.20	27.60	32.77
$\text{Fe}_2\text{O}_3$	0.71	0.38	1.47	1.28	2.21	0.80	0.85	2.12
$\text{TiO}_2$	0.02	0.20	0.79	0.05	0.21	0.20	0.07	0.53
$\text{CaO}$	0.07	0.11	0.20	0.15	0.05	0.10	0.13	0.02
$\text{MgO}$	0.34	1.01	0.14	0.45	0.53	-	0.25	0.18
$\text{K}_2\text{O}$	2.52	1.76	0.16	1.73	4.99	0.80	5.85	3.58
$\text{Na}_2\text{O}$	0.48	0.39	0.13	0.12	0.22	-	0.15	0.41
น้ำหนัก หายไป หลังเผา (LOI)	10.66	12.99	12.95	5.45	3.01	14.20	5.39	14.12

### ดินดำ(Ball Clay)

ดินดำหรือดินเหนียวขาว เป็นดินที่มีลักษณะสีดำหรือเทา เนื้อดินมีอนุภาคเล็กความละเอียดมาก มีความเนียนมาก มีอัตราการหดด้วยสูง เป็นดินที่เกิดจากดินขาวที่ย้ายถิ่นกำเนิดไปปกคลุมในที่แห่งใหม่ (Sedimentary clay) หลังการเผาจะมีสีขาวหรือเหลืองนวล มีความทนไฟสูง

แหล่งดินดำที่มีความสำคัญในประเทศไทย

- บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ล้านสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
- แม่ทาน อ.แม่ทะ จังหวัดลำปาง
- แม่หยวก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์ทางเคมีของดินดำจากแหล่งต่างๆในประเทศไทย

ผล วิเคราะห์ ทางเคมี	บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี	ปากพลี ปราจีนบุรี	แม่หยวก เชียงใหม่	แม่ทาน ลำปาง	แจ็ค่อน ลำปาง
$\text{SiO}_2$	50.94	52.0	59.2	59.92	56.2
$\text{Al}_2\text{O}_3$	31.70	27.3	23.7	25.92	29.8
$\text{Fe}_2\text{O}_3$	2.78	3.4	0.9	0.62	2.90
$\text{TiO}_2$	0.88	-	0.34	0.70	0.63
$\text{CaO}$	0.34	1.3	0.37	0.08	0.40
$\text{MgO}$	0.46	2.0	0.39	0.45	0.74
$\text{K}_2\text{O}$	0.58	-	2.71	2.07	2.78
$\text{Na}_2\text{O}$	0.4	-	0.35	0.33	0.85
น้ำหนัก หายไป หลังเผา (LOI)	11.75	13.9	9.6	9.12	7.0

### หินฟันม้า(Feldspar)

มีลักษณะเป็นหินแข็ง สีขาวหรือสีขาวๆ ที่เป็นดัลลอมละลาย(Flux) ในอุณหภูมิสูง ใช้ผสมได้ทั้งในเนื้อดินและน้ำเคลือบ หินฟันม้าเป็นสารประกอบของ อัลกาไลน์ อลูมิเนียม ซิลิกาเด (Alkalines Aluminum Silicate) เป็นวัตถุสำคัญชนิดหนึ่งอุตสาหกรรมเซรามิกส์

แหล่งหินฟันม้าที่มีความสำคัญในประเทศไทยคือ

- จังหวัดตาก
- จังหวัดราชบุรี
- จังหวัดเพชรบุรี
- จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น

ตารางที่ 3 ตัวอย่างผลวิเคราะห์ทางเคมีของหินฟันม้าจาก อ. บ้านดาก จังหวัดตาก

ผลวิเคราะห์ ทางเคมี	โพแทส เฟล์ตสปาร์	โซดา เฟล์ตสปาร์
$\text{SiO}_2$	65.0	70.2
$\text{Al}_2\text{O}_3$	18.6	17.8
$\text{Fe}_2\text{O}_3$	0.31	0.06
$\text{CaO}$	1.0	0.11
$\text{MgO}$	0.08	0.22
$\text{Na}_2\text{O}$	3.8	8.8
$\text{K}_2\text{O}$	10.0	0.16
$\text{TiO}_2$	-	0.26
น้ำหนัก หายไป	0.19	1.33
หลังเผา(LOI)		

ที่มา ไฟจิตรา อิงคิริวัฒน์, 2541 หน้า 66

### หินเบี้ยวนมาน (Quartz)

เป็นสารประกอบของซิลิก้า(Silica)ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ลักษณะที่พบในรูปด่างๆ เช่น ในรูปของหิน (Rock type) ในรูปของทราย (Granular type) ในรูปผง (Power type) มีความแข็งแกร่งอยู่ที่ระดับ 7 ของ Moh's scale of hardness ลักษณะมีสีขาวหรือสีขาวๆ ที่มีความละเอียดสูง นิยมใช้ทั้งผสมในเนื้อดินและน้ำเคลือบ ทำให้เนื้อดินมีความแกร่งและทนไฟได้สูง

แหล่งหินเขียวหనุมาน (Quartz) ที่มีความสำคัญในประเทศไทยคือ

- อ.บ้านดาก จังหวัดดาก
- อ.แกลง จังหวัดระยอง
- อ.ทำใหม่ จังหวัดจันทบุรี
- อ.เมือง จังหวัดตราด เป็นต้น



ภาพที่ 1 วัดถูกดิบที่ใช้ในการวิจัยในโครงการ

#### 2.2.1.2 วิธีการในการป้องกันความร้อน

- มีแนวคิดในการใช้ช่องว่างของอากาศ ในการป้องกันความร้อนจากผนังด้านหนึ่งสู่ผนังด้านหนึ่งซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติ และสะดวกที่สุด คล้ายกับอิฐกลวงทั่วไป
- มีแนวคิดในการใช้น้ำเคลือบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ สะท้อนแสงแడด เพื่อช่วยลดความร้อนที่จะเข้ามาสะสมในดัวผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วยหนึ่งและยังสามารถป้องกันความชื้นที่จะเข้าไปในดัวอาคารได้ในระดับหนึ่ง เพราะความชื้นและน้ำไม่สามารถซึมผ่านน้ำเคลือบได้

### 2.2.1.3 เทคนิคในการผลิต

ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ สามารถขึ้นรูปได้หลายวิธีแต่วิธีที่เหมาะสมในการวิจัยนี้คือ วิธีการหล่อ拿出 (slip casting) เป็นวิธีการขึ้นรูปงานเครื่องเคลือบดินเผาวิธีหนึ่ง ซึ่งมีความสะดวก สามารถควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานของผลงานได้ดี วิธีการหล่อ拿出 คือจะต้องนำเนื้อดินมาผสมกับน้ำให้มีลักษณะที่เป็น拿出 (Slip) ลักษณะ拿出ที่เตรียมจะต้องมีความเหมาะสมกับรูปแบบของงาน จากนั้นจึงนำ拿出ที่ได้เตรียมน้ำเทลงในแม่พิมพ์ที่สร้างไว้ใน การวิจัยนี้ใช้วิธีการ การหล่อแบบกลวง (Hollow Casting) มีลักษณะคือ เท拿出ลงในแม่พิมพ์ โดยปล่อยให้น้ำ滴ลงตามผนังของแม่พิมพ์ในระยะเวลาหนึ่ง ให้ได้ความหนาของผลงานตามที่ต้องการ จากนั้นจึงเท拿出ที่อยู่ในแม่พิมพ์ออก คร่าวแม่พิมพ์ไว้ให้น้ำ滴ในหลอกให้หมด จะได้ ผลงานที่ได้มีลักษณะภายในกลวง

อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาคือ 1,200 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่นิยมใช้ใน โรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกโดยทั่วไป

### 2.2.1.4 รูปทรงและขนาด

มีแนวคิดที่จะออกแบบรูปทรงและขนาดที่ใช้งานง่ายที่สุดคือเป็นรูปทรง สี่เหลี่ยมด้านเท่าและขนาดซึ่งคำนวณปริมาณการใช้(ก้อน) ต่อพื้นที่การใช้งานได้ง่าย โดยจะใช้ มาตรамเมตริกขนาดหน่วยเป็นเซนติเมตร เพื่อง่ายต่อการคำนวณโดยเฉพาะการใช้งานภายใน ประเทศไทย


### 2.2.1.5 สีและพื้นผิวของผลิตภัณฑ์

ในโครงการวิจัยนี้ เน้นที่การป้องกันความร้อนจากภายนอกอาคาร จึงจะเลือกใช้สีที่ไม่ดูดซับความร้อนมาใช้ในทดลอง เช่น สีเหลืองชาช้าง สีฟ้าอ่อน และ พื้นผิวที่เรียบ เพื่อช่วยในการสะท้อนแสงแดดให้ได้มากที่สุด สีและพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ สามารถที่จะพัฒนา ต่อยอดได้ตามความต้องการในการใช้งาน เช่นอาจจะไม่เคลือบน้ำเคลือบ หรือดักแด้ด้วยสี บนเคลือบอีกรังหนึ่งก็ได้

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโครงการนี้ต้องการวัดผลในการออกแบบ โดย เปรียบเทียบกับวัสดุในการก่อผนัง 3 ด้วยกัน ดังนี้

## 2.2.2 วัสดุที่ใช้ในการก่อผนัง

2.2.2.1 อิฐ (Brick) เป็นวัสดุหนึ่งที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารมาอย่างยาวนาน เพราะมีคุณสมบัติที่ดีในหลายๆด้าน เช่น การใช้งานที่สะดวก ความแข็งแรงทนทาน สวยงาม ด้วยคุณสมบัติที่ดีเหล่านี้ จึงทำให้อิฐ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและใช้งานมาอย่างนานจากอดีตจนถึงปัจจุบันกว่าพันปี ด้วยกัน เช่น เมืองโรมเน็ตเจด้าโรและเมืองชาร์ปปา ในดินแดนลุ่มแม่น้ำอินเดียในอดีต



ภาพที่ 2 เมืองโมヘ็นโจดารो ในดินแดนลุ่มแม่น้ำอินเดียในอดีตที่ใช้อิฐในการก่อสร้างเมือง



ภาพที่ 3 อิฐ (Brick)

ชื่อที่ใช้เรียกอิฐ โดยทั่วไปอาจเรียกว่า อิฐมอญ วิธีการสร้างอิฐคือ การนำดินเหนียวและวัตถุดินอื่น เช่น พัง ขี้แกลง ทราย มาผสมกัน อัตราส่วนผสมในแต่ละแหล่งผลิตอาจจะไม่เท่ากัน เมื่อผสมวัตถุดินดังเรียนร้อยแล้ว จึงมาอัดลงในแม่พิมพ์ให้มีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมผืนผ้า จากนั้นตากให้แห้ง แล้วนำมาเผา แหล่งอิฐมอญที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย คือ อิฐจากอยุธยา การใช้อิฐมอญสร้างผนังอาคารมีความสะดวกรวดเร็วและซ่างมีความชำนาญในการใช้อิฐมอญก่อผนัง แต่ข้อเสียของอิฐมอญก็มีเช่น

- มีน้ำหนักมาก
- เกิดการทรุดตัวและแตกร้าวง่าย
- มีการดูดซึมน้ำในอัตราที่สูง
- เป็นวัสดุที่ไม่ดีในการเป็นฉนวนกันความร้อน

คุณสมบัติของอิฐมอญในเรื่องเกี่ยวกับความร้อน คือความสามารถถ่ายเทเข้าออกได้ง่ายและดูดซึบความร้อนไว้ในตัวเองเป็นเวลานานจึงคลายความร้อนออก เป็นผลให้อิฐมอญซึมน้ำซึบความร้อนในช่วงกลางวัน และคลายความร้อนในช่วงกลางคืน ทำให้ช่วงกลางคืนเกิดความร้อนขึ้นภายในอาคาร ในปัจจุบันจึงมีการผลิตอิฐใหม่มีช่องอากาศภายในเรียกว่า อิฐกลวง (Structural Clay Tile) หรืออาจใช้คำว่า Hollow Brick หมายถึง ก้อนวัสดุงานก่อดินเผากลวงที่มีโพรงหรือหูหรือหั้งสองอย่างข้างกัน (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2537: 1) เพื่อใช้ช่องว่างของอากาศช่วยเป็นฉนวนกันความร้อน




ภาพที่ 4 อิฐกลวง (Structural Clay Tile)

นอกจากอิฐมอญที่ใช้ในการก่อผนังแล้วผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ยังนำมาใช้ในการประดับผนังเรียกว่า กระเบื้องเซรามิกส์


#### กระเบื้องเซรามิกส์ (Ceramic Tile)

กระเบื้องเซรามิกสมีการใช้ในการตกแต่งเพื่อความแข็งแรงและสวยงามของผนังอาคาร มาก่อนยานาน เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ประตูอิชтар์ (Ishtar Gate) ประตูแห่งนครบะบิโลเนีย ดินแดนเมโสโปเตเมียในอดีต และ ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจากล่าวได้ว่าเป็นประเทศที่มีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงที่กว้างมากประเทศหนึ่งคือ ในช่วงฤดูร้อนจะอากาศร้อนมากแสงอาทิตย์จะรุนแรง อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด 30.8 องศาเซลเซียส แต่ในช่วงฤดูหนาวก็จะหนาวจัด มีพิษะตก อุณหภูมิเฉลี่ย ต่ำสุด 2.1 องศาเซลเซียส (The World Meteorological Organization, 2009) แต่ชาวญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่ก็ยังนิยมใช้กระเบื้องเซรามิกตกแต่งผนัง

ภายในออกอาคาร ข้อดีของกระเบื้องเซรามิกส์นั้นมีหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมันเงาของ  
ผ้าเคลือบกระเบื้องเซรามิกส์ จะช่วยสะท้อนแสงให้กระจายออกจึงช่วยให้ผนังไม่ดูดซับความ  
ร้อนมาก และยังช่วยลดความชื้นที่จะเข้ามาภายในอาคารได้



ภาพที่ 5 ประตูอิชтар์ (Ishtar Gate)



ภาพที่ 6 อาคารในประเทศญี่ปุ่นที่นิยมใช้กระเบื้องเซรามิกส์ตกแต่งผนังด้านนอก

#### ตารางที่ 4 คุณสมบัติของอิฐมอญ

คุณสมบัติ	ค่าของคุณสมบัติที่วัดได้
ค่าความหนาแน่น ( $\text{kg./m}^3$ )	1,615-1,650
จำนวนหน่วยต่อตารางเมตร(ก้อน)	145
น้ำหนักต่อตารางเมตรรวมฉบับปูน ( $\text{kg./m}^2$ )	200
ค่าการด้านทานความร้อน (ค่า R) ( $\text{m}^2 \text{K/W}$ )	0.15
ค่าการนำความร้อน (ค่า K) ( $\text{W/m.K}$ )	0.473
ค่าการถ่ายเทความร้อนรวม (ค่าQ) ( $\text{Watt/m}^2$ )	30-45
ค่าความจุความร้อน (ความร้อนจำเพาะ) (ค่า C) ( $\text{J/kg.K}$ )	800-1,000
ค่าการด้านทานแรงอัด( $\text{kg./cm}^2$ )	35
ค่าการทนไฟ (ชั่วโมง)	0.5-2
ยัดราชการศูตซึ่มสำ้า (ร้อยละ)	30-40
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างต่อตารางเมตร ค่าวัสดุและค่าแรงต่อตารางเมตร(บาท) (ไม่รวมค่าตกแต่ง)	425-440
ข้อดี อื่นๆ	-ราคากูก -หาซื้อง่าย -แข็งแรง -ซ่างมีความชำนาญ
ข้อเสีย อื่นๆ	-คุณภาพและขนาดไม่แน่นอน -ใช้เวลานานในการก่อสร้าง -น้ำหนักมาก

ที่มา เอกสารเผยแพร่ แนวทางการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างและวนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

#### 2.2.2.2 คอนกรีตบล็อก (Concrete Masonry unit )

คอนกรีตบล็อกเป็นผลิตภัณฑ์ก่อผนังอิฐรูปแบบหนึ่ง มีวัตถุดิบหลักในการผลิตคือ ปูนซีเมนต์ ทราย และหินย่อยขนาดเล็ก อัดลงในแม่พิมพ์ จากนั้นตากให้แห้ง คอนกรีตบล็อก นิยมเรียกว่า อิฐบล็อก ใช้กันอย่างแพร่หลาย ในการก่อผนัง เพราะมีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน หาซื้อได้ง่าย มีขนาดที่ค่อนข้างไดมาตรฐาน กว่าอิฐมอญ คือ

ขนาด หนา 7 ซม. ยาว 39 ซม. สูง 19 ซม.


ขนาด หนา 9 ซม. ยาว 39 ซม. สูง 19 ซม.

ขนาด หนา 14 ซม. ยาว 39 ซม. สูง 19 ซม.

คอนกรีตบล็อก มีทั้งแบบรับน้ำหนักและแบบไม่รับน้ำหนัก มีลักษณะกลวงตรงกลางก้อน เพื่อช่วยในการเป็นฉนวนกันความร้อน แต่บางที่ในการก่อจะเทปูนก่อลงในช่องว่างนั้น เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับผนัง เพราะ คอนกรีตบล็อกคือ น้ำสามารถซึมผ่านได้ง่าย การที่น้ำซึมผ่านได้ง่าย นี้ทำให้สิ่งที่มายิดติดเพื่อคาดแต่งผนังที่ก่อด้วยคอนกรีตบล็อกจะหลุดออกได้ง่าย เช่น ปูนที่นำมาฉบับนิ่ว กระเบื้อง หรือวัสดุอื่นๆ เพราะความชื้นของดัวอิฐทำให้วัสดุที่ใช้粘合剂เสื่อมสภาพเร็ว ตารางที่ 5 คุณสมบัติของคอนกรีตบล็อก

คุณสมบัติ	ค่าของคุณสมบัติที่วัดได้
ค่าความหนาแน่น ( $\text{kg./m}^3$ )	765
จำนวนหน่วยต่อตารางเมตร(ก้อน)	14
น้ำหนักต่อตารางเมตรรวมปูน ( $\text{kg./m}^2$ )	130
ค่าการต้านทานความร้อน (ค่า R) ( $\text{m}^2 \text{K/W}$ )	0.149
ค่าการนำความร้อน (ค่า K) ( $\text{W/m.K}$ )	0.519
ค่าการถ่ายเทความร้อนรวม (ค่าQ) ( $\text{Watt/m}^2$ )	-
ค่าความจุความร้อน (ความร้อนจำเพาะ) (ค่า C) ( $\text{J/kg.K}$ )	-
ค่าการต้านทานแรงอัด( $\text{kg./cm}^2$ )	-
ค่าการทนไฟ (ชั่วโมง)	-
อัตราการดูดซึมน้ำ (ร้อยละ)	30
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างต่อตารางเมตร ค่าวัสดุและค่าแรงต่อตารางเมตร(บาท) (ไม่รวมค่าตกแต่ง)	390
ข้อดี อื่นๆ	-ราคาถูก -แข็งแรง -มีช่องว่างอากาศที่ช่วยกัน ความร้อนได้
ข้อเสีย อื่นๆ	-อายุใช้งานยังไม่มีการยืนยัน -ต้องใช้ปูนฉาบเฉพาะ

ที่มา เอกสารเผยแพร่ แนวทางการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างและฉนวนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



ภาพที่ 7 คอนกรีตบล็อก (Concrete Masonry unit )

#### 2.2.2.3 คอนกรีตมวลเบา ( Autoclaved Aerated concrete)

คอนกรีตมวลเบา มีวัสดุดิบหลักในการผลิตคือ ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย ยิปซัม น้ำ และผงอลูมิเนียม นำมาเทลงแม่พิมพ์ ในกระบวนการนี้วัดถูกต่างๆจะทำปฏิกิริยา กันโดยเฉพาะปฏิกิริยาเคมีระหว่างอลูมิเนียมกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์และน้ำ ที่จะทำให้เกิด ก้าชไอกอโรเจนขึ้น พองก้าชที่เกิดขึ้นจะดันเนื้อของเหลวให้ขยายตัวออก จะทำให้เกิดก้าชเป็น พองขึ้น และอาการจะเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดฟองอากาศเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไปในตัวคอนกรีต และด้องนำเข้าอบอีกครั้งเพื่อเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการแข็งตัว การเกิดปฏิกิริยาที่สร้างฟองอากาศ เล็กๆนี้ ทำให้คอนกรีตมวลเบา มีน้ำหนักเบา แต่มีความแข็งแกร่ง คอนกรีตมวลเบา มีข้อดีในการใช้ก่อผนังมาก เช่น ใช้งานง่าย เพราะสามารถตัดได้ด้วยเลื่อย มีรูปแบบให้เลือกใช้งานอย่าง หลากหลาย น้ำหนักเบาไม่เปลืองโครงสร้างอาคาร ดูดซับเสียงได้ดี ขนาดได้มาตรฐาน และที่สำคัญเป็นชนวนกันความร้อนที่ดี เพราะมีช่วงว่างของฟองอากาศมาก ทำให้สามารถกระจาย ความร้อนได้ดี ไม่ซึมซับความร้อน

ตารางที่ 6 คุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบา

คุณสมบัติ	ค่าของคุณสมบัติที่วัดได้
ค่าความหนาแน่น ( $\text{kg./m}^3$ )	550-640
จำนวนหน่วยต่อตารางเมตร(ก้อน)	8
น้ำหนักต่อตารางเมตรรวมปูน ( $\text{kg./m}^2$ )	90-100
ค่าการด้านท่านความร้อน (ค่า R) ( $\text{m}^2 \text{ K/W}$ )	0.58
ค่าการนำความร้อน (ค่า K) ( $\text{W/m.K}$ )	0.089-0.132
ค่าการถ่ายเทความร้อนรวม (ค่าQ) ( $\text{Watt}/\text{m}^2$ )	32-42
ค่าความจุความร้อน (ความร้อนจำเพาะ) (ค่า C) ( $\text{J/kg.K}$ )	น้อยกว่าอิฐมวล 2.5 เท่า
ค่าการด้านท่านแรงอัด( $\text{kg./cm}^2$ )	40-50

ตารางที่ 6 คุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบา(ต่อ)

คุณสมบัติ	ค่าของคุณสมบัติที่วัดได้
ค่าการทนไฟ (ชั่วโมง)	4
อัตราการดูดซึมน้ำ (ร้อยละ)	30
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างต่อตารางเมตร (ค่าวัสดุและค่าแรง) (บาท) (ไม่รวมค่าดักแด้)	450-646
ข้อดี อื่นๆ	-คุณภาพคงที่ -ใช้งานได้สะดวก -ป้องกันความร้อนได้ดี
ข้อเสีย อื่นๆ	-ไม่ทนน้ำ -ราคาสูง -ขั้นตอนการก่ออยุ่งยาก

ที่มา เอกสารเผยแพร่ แนวทางการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างและชั้นวางเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



ภาพที่ 8 คอนกรีตมวลเบา (Autoclaved Aerated concrete)

ที่กล่าวมาทั้งหมดคุณสมบัติด้านด่างๆของผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ใช้ในการก่อผนังซึ่งจะใช้เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบในโครงการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าในการเป็นจนวนกัน ความร้อนเพื่อเป็นการเปรียบเทียบในการอนุรักษ์การใช้พลังงานภายในอาคาร

### 2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

คณะทำงานโครงการวิจัยพลังงานและการออกแบบสถาปัตยกรรม, สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2548. เอกสารรายงานวิชาการงาน

อาชญาสุดสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่องทิศทางตลาดและแนวโน้มการ

ส่งเสริมวัสดุผู้ดูแลและฉนวนเพื่อประสิทธิภาพในด้านการอนุรักษ์พลังงาน

กรณีศึกษา : การใช้วัสดุผู้ดูแลและฉนวนสำหรับโครงการบ้านอยู่สบาย

ประหยัดพลังงาน. กรุงเทพมหานคร: (อัดสำเนา)

คณะทำงานโครงการวิจัยพลังงานและการออกแบบสถาปัตยกรรม, สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 2550. เอกสารแนวทางการพัฒนา

เครือข่ายวิชาการด้านการอนุรักษ์พลังงาน(ในมุมมองนักวิชาการ-

สถาปนิก-นักวิจัยด้านพลังงาน). กรุงเทพมหานคร: (อัดสำเนา)

จรัญพัฒน์ ภูวนันท์ และคณะ. 2550. การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์

ระบบการก่อสร้าง Structural Sandwich Panels เพื่อใช้กับบ้านประหยัด

พลังงานในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, กรม. 2545. เอกสารเผยแพร่แนว

ทางการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างและฉนวนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน.

ม.ป.ท : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน, กรม. 2543. การใช้ฉนวน. ม.ป.ท : กรมพัฒนาและ

ส่งเสริมพลังงาน

สมบูรณ์ คงสมศักดิ์สิริและจำรุญ หาทัยพันธ์. 2548. การใช้เชิงโปรแกรมเก่าในคอนกรีต

บล็อกประดับ. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่1เล่มที่1

(กุมภาพันธ์-กรกฎาคม) : 20-25

เอกสารและงานวิจัยข้างต้นเป็นแหล่งข้อมูลอย่างตี สำหรับคณะผู้วิจัย เกี่ยวกับข้อมูล  
วัสดุในการก่อสร้าง ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร

## บทที่ 3

### วิธีดำเนินการวิจัย

#### 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

3.1.1 ขั้นตอนที่ 1 การทดลองเนื้อดิน ประชากร คือวัสดุดินด้านเซรามิกส์ กลุ่มตัวอย่างคือ วัสดุดินที่เลือกนำมาทดลอง ดังนี้ คือ ดินขาว ดินดำ หินพื้นแม้ หินเขียวหนามาน และวัสดุดินที่นำมาทดลองเพื่อให้เนื้อดินเกิดความพรุนด้วย คือ ขี้เถ้าแกลบ และ ขี้เลื่อย

3.1.2 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ ประชากรคือ วิธีการในการป้องกันความร้อนจากผนังด้านหนึ่งสูญเสียอีกด้านหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างคือ รูปแบบการสร้างช่องว่างอากาศในการป้องกันความร้อน


#### 3.2 ขั้นตอนในการวิจัย

3.2.1 ขั้นตอนที่ 1 ทดลองเนื้อดิน เพื่อหาเนื้อดินที่มีความเหมาะสมที่สุด ในด้านคุณสมบัติ ความเป็นจนวนกันความร้อนและในด้านกระบวนการผลิต มีวิธีการคือ ทดลองวัสดุดินและอัดรากับรากส่วนผสม เริ่มจากแบ่งวัสดุดินออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 วัสดุดินที่มีความเหนียวในการทดลองเลือกใช้ ดินขาว และ ดินดำ กลุ่มที่ 2 วัสดุดินที่ไม่มีความเหนียว ในการทดลองเลือกใช้หินพื้นแม้และหินเขียวหนามาน และกลุ่มที่ 3 วัสดุดินที่ช่วยให้เนื้อดินเกิดความพรุนด้วยในการทดลองเลือกใช้ ขี้เถ้าแกลบและขี้เลื่อย โดยกำหนดอัตราส่วนของวัสดุดินกลุ่มที่ 1 ที่ 65% อัตราส่วนของวัสดุดินกลุ่มที่ 2 ที่ 35% เหตุที่กำหนดให้อัตราส่วนของวัสดุดินกลุ่มที่ 1 สูง เพราะในการเพิ่มวัสดุดินกลุ่มที่ 3 ความเหนียวของเนื้อดินจะถูกลดลงไปด้วย เพราะวัสดุดินกลุ่มที่ 3 เป็นวัสดุดินที่ไม่มีความเหนียว และกำหนดใช้วัสดุดินในอัตราส่วนคงที่ดังนี้

ดินขาว (Kaolin)	35	%
ดินดำ (Ball Clay)	30	%
หินพื้นแม้ (Feldspar)	20	%
หินเขียวหนามาน(Quartz)	15	%


เพิ่ม ขี้เถ้าแกลบ (Rice Husk Ash) จำนวน 5 สูตร เพิ่มครั้งละ 2.5 %

แผนภูมิที่ 1 อัตราส่วนผสมขี้เถ้าแกลบ



เพิ่ม ขี้เลือย (Sawdust) จำนวน 5 สูตร เพิ่มครั้งละ 2.5 %

แผนภูมิที่ 2 อัตราส่วนผสมขี้เลือย



จะได้การทดลองเนื้อดินจำนวน 11 สูตรอัตราส่วนผสมดังนี้

ตารางที่ 7 สูตรอัตราส่วนผสมเนื้อดินที่ใช้ในการทดลอง

สูตรที่	ดินขาว (%)	ดินดำ (%)	หินพื้นแม้ (%)	หินเขียวหนุ่ม (%)	ขี้เต้าแกลบ (%)	ขี้เลือย (%)
1	35	30	20	15	-	-
2	35	30	20	15	2.5	-
3	35	30	20	15	5	-
4	35	30	20	15	7.5	-
5	35	30	20	15	10	-
6	35	30	20	15	12.5	-
7	35	30	20	15	-	2.5
8	35	30	20	15	-	5
9	35	30	20	15	-	7.5
10	35	30	20	15	-	10
11	35	30	20	15	-	12.5

วัตถุดิบที่เลือกมาใช้ในโครงการเป็นวัตถุดิบที่มีราคาถูกและหาซื้อได้ง่ายจะทำให้มีต้นทุนด้านวัตถุดิบไม่สูงมากและเป็นวัตถุดิบภายในประเทศมากกว่า 60 %

ในขั้นแรกจะทดสอบคุณสมบัติเนื้อดินสูตรต่างๆ ดังนี้

- ความสามารถในการด้านทานความร้อนสูง(Resistivity) หรือ ค่า R สูง
- ค่าการนำความร้อน(Conductivity) หรือ ค่า K ต่ำ
- การหดตัวของเนื้อดิน (Shrinkage) น้อย

- ใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ได้ดี

เมื่อได้สูตรเนื้อดินที่ดีที่สุดแล้วจึงทดสอบคุณสมบัติด้านเด่างๆ เฉพาะสูตรที่ดีที่สุดเท่านั้น

**3.2.2 ขั้นตอนที่ 2** ออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อหารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดคือสามารถป้องกันความร้อน จากผนังด้านหนึ่งสู่ผนังอีกด้านหนึ่ง โดยใช้อากาศช่วยในการป้องกันความร้อน การดำเนินงานจะเข้าพบผู้เชี่ยวชาญ แก้ไข ปรับเปลี่ยน และเพิ่มเติมจากรูปแบบที่คณะผู้วิจัยได้ออกแบบเพื่อเป็นแนวทางในครั้งแรก

**3.2.3 ขั้นตอนที่ 3** นำรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดมาเปรียบเทียบคุณสมบัติกับวัสดุที่ใช้ก่อผนัง 3 ชนิดคืออิฐมวลเบา(Brick) คอนกรีตบล็อก(Concrete Masonry unit) และคอนกรีตมวลเบา(Autoclaved Aerated concrete) โดยข้อมูลจากเอกสารเผยแพร่แนวทางการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างและนวนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

### 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

3.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 คือ แบบประเมินคุณสมบัติของเนื้อดิน โดยนำผลการทดสอบที่ได้มาคัดเลือก อัตราส่วนผสมที่ดีที่สุด (สูตร) มาสร้างดันแบบผลิตภัณฑ์ จากทั้งหมด 11 อัตราส่วนผสม ที่กำหนดใช้ในการทดลอง

3.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 คือแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน คือ

- ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างอาคารและวัสดุก่อสร้างอาคาร
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตงานเซรามิกส์ในระบบอุตสาหกรรม

โดยเป็นการสอบถามและสัมภาษณ์เพื่อแก้ปัญหาด้านการออกแบบ และ ความเหมาะสมของรูปแบบ เป็นระยะ

3.3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนที่ 3 คือตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพ ของผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบในการวิจัยกับวัสดุที่ใช้ก่อผนัง 3 ชนิดคืออิฐมวลเบา(Brick) คอนกรีตบล็อก(Concrete Masonry unit) และคอนกรีตมวลเบา(Autoclaved Aerated concrete)

### 3.4 การรวมข้อมูล

3.4.1 ข้อมูลในด้านการเป็นฉนวนกันความร้อน

ค่าความสามารถในการด้านทานความร้อน(Resistivity) หรือ ค่า R

ค่าการนำความร้อน(Conductivity) หรือ ค่า K

ค่าความร้อนจำเพาะ

ค่าความหนาแน่น

ทั้งหมดทดสอบโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ

### 3.4.2 ข้อมูลในด้านอื่นๆ

ค่าความทนไฟ	ทดสอบโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ค่าด้านทานแรงอัด	ทดสอบโดย คณะครุศาสตร์อุดสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

ส่วนที่คณะผู้วิจัยรวมข้อมูล คือ

จำนวนหน่วยต่อตารางเมตร	วิธีการโดย การนับจำนวน
น้ำหนักต่อตารางเมตร	วิธีการโดย ชั่งน้ำหนักผลิตภัณฑ์และหาค่าเฉลี่ย
อัตราการดูดซึมน้ำ	วิธีการโดย คำนวนจากสูตร ดังนี้

$$\frac{\text{น้ำหนักเบิก} - \text{น้ำหนักแห้ง}}{\text{น้ำหนักแห้ง}} \times 100$$

ค่าการทดสอบ

วิธีการโดย คำนวนจากสูตร ดังนี้

ค่าการทดสอบก่อนเผา

$$\frac{\text{ความยาวตอนเบิก} - \text{ความยาวตอนแห้ง}}{\text{ความยาวตอนเบิก}} \times 100$$

ค่าการทดสอบหลังเผา

$$\frac{\text{ความยาวตอนเบิก} - \text{ความยาวหลังการเผา}}{\text{ความยาวตอนเบิก}} \times 100$$

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง  
ต่อตารางเมตร

ความสะดวกรวดเร็ว  
ในการก่อสร้าง

ข้อดีและข้อเสียอื่นๆ

วิธีการโดย การประมาณการของคณะผู้วิจัย

วิธีการโดย การทดสอบของคณะผู้วิจัย

วิเคราะห์จากการทดลองใช้งาน

ผลิตภัณฑ์และผลการทดสอบของ  
คณะผู้วิจัย

### 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

สร้างเกณฑ์ระดับค่าคะแนนเป็นแผนผังการวิเคราะห์ข้อมูล (Matrix Data Analysis) และสรุปเป็นความเรียง

### 3.6 การแปลความ

สร้างเป็นแผนผังการวิเคราะห์ข้อมูล (Matrix Data Analysis) ในการเปรียบเทียบ และ  
สรุปเป็นความเรียง

## บทที่ 4

### ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

#### 4.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง

##### 4.1.1 ขั้นตอนที่ 1 การทดลองเนื้อดิน


ตารางที่ 8 ผลการทดสอบค่าความเป็นฉนวน (การด้านทานความร้อน หรือ ค่า R และค่าการนำความร้อน หรือ ค่า K)

สูตรที่	ค่าการนำความร้อน (Conductivity) หรือ ค่า K (W/m.K)	ค่าการด้านทานความร้อน (Resistivity) หรือ ค่า R (m <sup>2</sup> K/W)
1	0.117	0.068
2	0.126	0.063
3	0.132	0.061
4	0.111	0.072
5	0.113	0.071
6	0.116	0.069
7	0.115	0.070
8	0.110	0.073
9	0.139	0.058
10	0.140	0.057
11	0.120	0.067

หมายเหตุ ชิ้นงานทดสอบขนาด 12 X 12 นิ้ว หนา 0.008 เมตร (8 มิลลิเมตร)

สรุป สูตรที่มีค่าความเป็นฉนวนที่ติดตามลำดับคือ สูตรที่ 8,4,5,7,6,1,11,2,3,9 และ 10

ค่าการทดสอบ ค่าการนำความร้อน (ค่า K) และ ค่าการด้านทานความร้อน (ค่า R) นี้ เป็นเพียงผลการทดสอบในค่าเดียวของผนังผลิตภัณฑ์ และจะต้องนำผลของค่าอื่นๆมาประกอบ ด้วย เพราะลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นผนัง 2 ชั้น และ 4 ชั้น และยังมีค่าของช่องว่างของอากาศ ซึ่งทั้งหมดจะต้องนำมาคำนวณกันจึงจะได้ ค่าการด้านทานความร้อน (ค่า R) ของผลิตภัณฑ์จริง




ภาพที่ 9 แผ่นทดสอบค่าความเป็นจนวน ( การด้านทานความร้อน หรือ ค่า R และค่าการนำความร้อน หรือ ค่า K )

ตารางที่ 9 ผลการทดสอบค่าการหดตัว(Shrinkage)

สูตรที่	หดตัวก่อนเผา (%)	หดตัวหลังเผา (%)
1	5	12
2	4	9.2
3	4	9.5
4	4	9.8
5	4	9
6	3	8
7	4	11.9
8	5	11.8
9	5	11.8
10	4	11.5
11	3	11.3

สรุป สูตรที่มีค่าการหดตัวหลังเผาน้อยที่สุดตามลำดับดังนี้คือ 6,5,4,3,2,11,10,9,8,7และ1  
การทดสอบการหดตัวเป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงในการเลือกสูตรของเนื้อดินเพื่อระถ้าเนื้อดินมีการหดตัวที่มาก จะเกิดความเสี่ยงสูงในการดึงตัว ทำให้ผลิตภัณฑ์นักขาดแตกร้าวในขั้นตอนการผลิตสูงตามไปด้วย



ภาพที่ 10 แท่งทดสอบการหดดัว (Shrinkage)

ตารางที่ 10 ผลการทดสอบสภาพการใช้งานในการผลิต

สูตรที่	สภาพของน้ำดิน	ลักษณะการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์
1	ไอลดัตี น้ำดินไม่อีด	ขึ้นรูปได้ดีมาก
2	ไอลดัตี น้ำดินไม่อีด	ขึ้นรูปได้ดีมาก
3	ไอลดัตี น้ำดินไม่อีด	ขึ้นรูปได้ดี
4	ไอลดัตี น้ำดินไม่อีด	ขึ้นรูปได้ดี
5	ไอลดัตีไม่อีด น้ำดินอีด	ขึ้นรูปไม่ได้
6	ไอลดัตีไม่อีด น้ำดินอีด	ขึ้นรูปไม่ได้
7	ไอลดัตี น้ำดินไม่อีด	ขึ้นรูปได้ดีมาก
8	ไอลดัตี น้ำดินไม่อีด	ขึ้นรูปได้ดี
9	ไอลดัตีไม่อีด น้ำดินอีด	ขึ้นรูปได้
10	ไอลดัตีไม่อีด น้ำดินอีด	ขึ้นรูปไม่ได้
11	ไอลดัตีไม่อีด น้ำดินอีด	ขึ้นรูปไม่ได้

น้ำดินที่ในโครงการใช้ความถ่วงจำเพาะที่ 1.7 และทดสอบการขึ้นรูปในแม่พิมพ์เดียวกัน

สรุป สูตรที่มีค่าการทดสอบสภาพน้ำดินและการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ดีที่สุดตามลำดับดังนี้คือ 1,2,3,4,7,8,9,5,6,10 และ 11

ในการทดสอบสภาพน้ำดินและการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จำเป็นที่จะต้องดูการใช้งานที่สะดวกเป็นหลัก ซึ่งพบว่าการใช้ขี้เก้าแกลบผสมในน้ำดินพบปัญหาน้อยกว่าการใช้ขี้เลือยผสม เพราะขี้เลือยมีผลกระทบแม่พิมพ์มาก เช่นดิดแม่พิมพ์และสีของน้ำดินที่ผสมขี้เลือยจะดิดที่แม่พิมพ์ทำให้แม่พิมพ์ไม่สะอาดและเสื่อมสภาพเร็วในการใช้งาน



ภาพที่ 11 ทดสอบน้ำดินโดยการใช้ขี้นรูปผลิตภัณฑ์สูตรที่ 1




ภาพที่ 12 ทดสอบน้ำดินโดยการใช้ขี้นรูปผลิตภัณฑ์สูตรที่ 2



ภาพที่ 13 ทดสอบน้ำดินโดยการใช้ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์สูตรที่ 3




ภาพที่ 14 ทดสอบน้ำดินโดยการใช้ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์สูตรที่ 4



ภาพที่ 15 ทดสอบน้ำดินโดยการใช้ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์สูตรที่ 5



ภาพที่ 16 ทดสอบน้ำดินโดยการใช้ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์สูตรที่ 6



ภาพที่ 17 ทดสอบน้ำดินโดยการใช้ขี้นรูปผลิตภัณฑ์สูตรที่ 7



ภาพที่ 18 ทดสอบน้ำดินโดยการใช้ขี้นรูปผลิตภัณฑ์สูตรที่ 8



ภาพที่ 19 ทดสอบน้ำดินโดยการใช้ชี้นรูปผลิตภัณฑ์สูตรที่ 9



ภาพที่ 20 ทดสอบน้ำดินโดยการใช้ชี้นรูปผลิตภัณฑ์สูตรที่ 10



ภาพที่ 21 ทดสอบน้ำดินโดยการใช้รูปผลิตภัณฑ์สูตรที่ 11



ภาพที่ 22 ผลการทดสอบน้ำดินทั้งหมด

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบคุณสมบัติของเนื้อดินในแต่สูตร

สูตร ที่	ค่าการนำความร้อน หรือ ค่า K (W/m.K)	ค่าการต้านทาน ความร้อน ค่า R (m <sup>2</sup> K/W)	ทดสอบ ก่อนเผา (%)	ทดสอบ หลังเผา (%)	สภาพของน้ำดิน	ลักษณะการขึ้นรูป เป็นผลิตภัณฑ์
1	0.117	0.068	5	12	ไ碌ด้วดี น้ำดินไม่อีด	ขึ้นรูปได้ ดีมาก
2	0.126	0.063	4	9.2	ไ碌ด้วดี น้ำดินไม่อีด	ขึ้นรูปได้ ดีมาก
3	0.132	0.061	4	9.5	ไ碌ด้วดี น้ำดินไม่อีด	ขึ้นรูปได้ดี
4	0.111	0.072	4	9.8	ไ碌ด้วดี น้ำดินไม่อีด	ขึ้นรูปได้ดี
5	0.113	0.071	4	9	ไ碌ด้วไม่ดี น้ำดินอีด	ขึ้นรูปไม่ได้
6	0.116	0.069	3	8	ไ碌ด้วไม่ดี น้ำดินอีด	ขึ้นรูปไม่ได้
7	0.115	0.070	4	11.9	ไ碌ด้วดี น้ำดินไม่อีด	ขึ้นรูปได้ดีมาก
8	0.110	0.073	5	11.8	ไ碌ด้วดี น้ำดินไม่อีด	ขึ้นรูปได้ดี
9	0.139	0.058	5	11.8	ไ碌ด้วไม่ดี น้ำดินอีด	ขึ้นรูปได้
10	0.140	0.057	4	11.5	ไ碌ด้วไม่ดี น้ำดินอีด	ขึ้นรูปไม่ได้
11	0.120	0.067	3	11.3	ไ碌ด้วไม่ดี น้ำดินอีด	ขึ้นรูปไม่ได้

**สรุป การทดลองในขั้นตอนที่ 1 การทดลองเนื้อดิน ดังนี้**

สูตรที่มีค่าความเป็นจนวนที่ดีตามลำดับคือ สูตรที่ 8,4,5,7,6,1,11,2,3,9 และ 10

สูตรที่มีค่าการทดสอบด้วยหลังเพนา้อยที่สุดตามลำดับดังนี้คือ 6,5,4,3,2,11,10,9,8,7 และ 1

สูตรที่มีค่าการทดสอบสภาพน้ำดินและการขันรูปผลิตภัณฑ์ที่สุดตามลำดับดังนี้คือ 1,2,3,4,7,8,9,5,6,10 และ 11

เมื่อเรียงลำดับตามค่าคะแนนที่ได้ขึ้นแต่ละสูตรแล้วจึงนำมาให้คะแนน ดังนี้

**ตารางที่ 12 ตารางการคัดเลือกแบบให้คะแนน (Scoring Screening)**

สูตรที่	ค่าความเป็นจนวน 10 คะแนน	ค่าการทดสอบ 10 คะแนน	การใช้งานในการผลิต 10 คะแนน	คะแนนรวม 30 คะแนน
1	5	0	10	15
2	3	6	9	18
3	2	7	8	17
4	9	8	7	24
5	8	9	3	20
6	6	10	2	18
7	7	1	6	14
8	10	2	5	17
9	1	3	4	8
10	0	4	1	5
11	4	5	0	9

ใช้เกณฑ์ระดับคะแนน 0 - 10 โดยมีค่าระดับการให้คะแนน ดังนี้

10 หมายถึง ดีที่สุด

5 หมายถึง พอใช้ได้

9 หมายถึง ดีมาก

4 หมายถึง พอใช้ได้บ้าง

8 หมายถึง ดี

3 หมายถึง ใช้ได้น้อยอย

7 หมายถึง ดีพอสมควร

2 หมายถึง ใช้ได้น้อยมาก

6 หมายถึง ดีพอใช้

1 หมายถึง ใช้ได้น้อยที่สุด

0 หมายถึง ไม่ดี

สรุป จากตารางการให้ค่าแน่นจะได้ผลค่าแน่นของสูตรที่ดีที่สุดตามลำดับคือ สูตร ที่ 4,5,6,2,3,8, 1,7,11,9 และ 8

จากผลการทดสอบสูตรที่มีค่าที่ดีที่สุดคือสูตรที่ 4 มีอัตราส่วนผสม ดังนี้

ดินขาว (Kaolin)	35	%
ดินต่ำ (Ball Clay)	30	%
หินฟันม้า (Feldspar)	20	%
หินเขียวหనุман(Quartz)	15	%
เพิ่ม ขี้เถ้าแกลง (Rice Husk Ash)	7.5	%

เมื่อได้ผลการทดลองแล้วจึงใช้สูตรนี้ในการสร้างผลิตภัณฑ์

4.1.2 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ เป็นขั้นตอนที่ในการสอบถามและสัมภาษณ์เพื่อ  
แก้ปัญหาด้านการออกแบบ และ ความเหมาะสมของรูปแบบ เป็นระยะ จากผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน  
คือ - ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างอาคารและวัสดุก่อสร้างอาคาร และ  
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตงานเซรามิกส์ในระบบอุตสาหกรรม



ภาพที่ 23 ผลงานการออกแบบของคณะผู้วิจัยก่อนเข้าพบผู้เชี่ยวชาญ

ได้รับคำแนะนำและการแก้ปัญหาโดยสรุปดังนี้

- ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างอาคารและวัสดุก่อสร้างอาคาร  
รองศาสตราจารย์ ชีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น

จากรูปแบบที่ได้ออกแบบมาในครั้งแรก การใช้อาคารเป็นดัวช่วยในการป้องกันความ  
ร้อนเป็นสิ่งที่ไม่ต้องลงทุนไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้คำนึงถึงการเคลื่อนด้วย


ของความร้อนที่จะลดอยู่ด้วยชั้นสู่ด้านบน ให้แต่ละบล็อกสามารถที่จะส่งความร้อนในแนวตั้ง จะช่วยในการป้องกันความร้อนได้ดีขึ้น เพราะที่ออกแบบมาในครั้งแรกไม่มีการถ่ายเทความร้อนในแนวตั้ง การใช้งานที่สะดวก ผลิตภัณฑ์ควรจะมีการยึดหยุ่นได้ดีในการปรับระดับในการก่อขนาดอาจจะมีได้หลายขนาด เพื่อผู้ใช้สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมในการใช้งาน การมีน้ำเคลือบหัง 2 ด้านเป็นสิ่งที่ดีช่วยในการสะท้อนความร้อนและกันความชื้นได้ และไม่ต้องตกแต่งเพิ่มเติมหลังการก่อจะช่วยประหยัดเวลาในการก่อสร้างมาก ดังทดสอบเวลาในการก่อราคานั้นทุนไม่ควรสูงมาก และต้องมีผลการทดสอบในระยะเวลาหน้างานที่อ้างอิงคุณสมบัติและคุณภาพได้

- ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตงานเซรามิกส์ในระบบอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวนิช สุวรรณโนมูล


จากรูปแบบที่ได้ออกแบบมาในครั้งแรกให้คำนึงถึงวิธีการขึ้นรูปและการตัดแม่พิมพ์ เพราะลักษณะของผลิตภัณฑ์จะต้องได้มาตรฐานของขนาดมาก ต้องควบคุมการขึ้นรูปให้ดี และความเป็นเหลี่ยมมุมของผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นปัญหาในการทำให้ผลิตภัณฑ์ถูกขาดในการขึ้นรูป การสร้างดันแบบต้องเพื่อการยุบตัวไว้บ้าง เพราะผลิตภัณฑ์มีเนื้อที่ในแนวตรงกว้าง เนื้อดินตรงช่วงผนัง จะเกิดการทรุดตัวได้ง่าย เนื้อดินที่ใช้ดังนี้มีความพรุนตัว โดยใช้ชี้เก้าแกลบ หรือ วัสดุอื่นๆ มาช่วยทำให้เกิดความพรุนตัวของเนื้อดินในการทดลอง ขนาดไม่ใหญ่มากจะดี ง่ายการควบคุมการผลิต รูปแบบควรที่จะมีส่วนยึดในการต่อ จะสะดวกในการก่อมากขึ้น และการเลือกวัดถูดิบในการผลิต ให้เลือกวัดถูดิบที่หาได้ง่ายราคายุก

จากการเข้าพบผู้เชี่ยวชาญแล้วในหลายระยะจึงได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ใน 3 รูปแบบเพื่อใช้ในการทดสอบความเหมาะสมของรูปแบบต่อไปดังนี้




ภาพที่ 24 รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 1 สามารถต่อกันได้โดยวิธีการสวมกัน ภายในกลวงส่งผ่านความร้อนให้ชั้นสู่ด้านบน ดวงกลางชึ้นงาน




รูปแบบที่ 2 ตอกย้ำโดยวิวัชิตกันส่งผ่านความร้อนให้ขึ้นสู่ด้านบน โดยสร้างเป็นส่วนหน้า และส่วนหลัง ส่วนด้านหน้าที่ใหญ่กว่าจะรับความร้อนจากด้านนอกแล้วส่งความร้อนขึ้นสู่ด้านบน ในชั้นแรกก่อน เมื่อความร้อนผ่านเข้ามาก็จะมีช่องส่งผ่านความร้อนชั้นที่ 2 ก่อนถึงผิวชั้นงานด้านใน



ภาพที่ 26 รูปแบบที่ 3

รูปแบบที่ 3 ตอกกันโดยวางชิดกันส่งผ่านความร้อนให้ขึ้นสู่ด้านบน โดยสร้างเป็นส่วนหน้า และส่วนหลัง ผนังที่ 1 ของชิ้นงานจะรับความร้อนจากด้านนอกแล้วส่งความร้อนขึ้นสู่ด้านบนในชั้นแรกก่อน เมื่อความร้อนผ่านเข้ามา ก็จะมีผนังที่ 2 ของชิ้นงานกันต่อจากนั้น จะเป็นส่วนของบุนгалו ผนังที่ 3 ของชิ้นงานอีกหนึ่งชั้นและซ่องส่งความร้อนด่อไปคือผนังชั้นที่ 4 ของชิ้นงาน


เมื่อได้รูปแบบที่ต้องการแล้วจึงสร้างดันแบบทั้ง 3 รูปแบบ เพื่อนำมาทดสอบหารูปแบบที่ดีที่สุดในการป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร



ภาพที่ 27 ดันแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 1



ภาพที่ 28 ดันแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 2



ภาพที่ 29 ต้นแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 3



ภาพที่ 30 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบ


การวิเคราะห์ค่าความเป็นฉนวนในโครงการ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในการวิเคราะห์ค่าความเป็นฉนวน คือ โปรแกรม การวิเคราะห์ สมรรถนะเชิงความร้อน ของ กรอบอาคาร และ หลังคา OTTV/RTTV โดย คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ชลบุรี

ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นฉนวนกับความร้อน

รูปแบบที่	ค่าการนำความร้อน (Conductivity) หรือ ค่า K	ต้านทานความร้อน (Resistivity) หรือ ค่า R รวม
1	ชั้นที่ 1 0.111 อากาศ 0.149 ชั้นที่ 2 0.111	0.694
2	ชั้นที่ 1 0.111 อากาศ 0.149 ชั้นที่ 2 0.111	0.694
3	ชั้นที่ 1 0.111 อากาศ 0.028 ชั้นที่ 2 0.111 คอนกรีต 0.303 ชั้นที่ 3 0.111 อากาศ 0.028 ชั้นที่ 4 0.111	1.0922

หมายเหตุ ความหนาของผลิตภัณฑ์ที่ 0.005 เมตร


สรุป จากการทดสอบด้วยโปรแกรม การวิเคราะห์ สมรรถนะเชิงความร้อน ของ กรอบอาคาร และ หลังคา OTTV/RTTV โดย คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ชลบุรี รูปแบบที่ค่าความเป็นฉนวนกับความร้อนที่ดีที่สุดเรียงตามลำดับคือ รูปแบบที่ 3 โดย รูปแบบที่ 1 และ 2 มีค่าความเป็นฉนวนที่เท่ากัน




ภาพที่ 31 ต้นแบบที่ใช้ในการถอดแม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 1




ภาพที่ 32 แม่พิมพ์ผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 1



ภาพที่ 33 ด้านแบบที่ใช้ในการถอดแม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 2



ภาพที่ 34 แม่พิมพ์ผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 2



ภาพที่ 35 ต้นแบบที่ใช้ในการถอดแม่พิมพ์ พลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 3



ภาพที่ 36 แม่พิมพ์ พลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 3

ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ปัญหาด้านการผลิต

รูปแบบ ที่	ปัญหา การสร้าง ต้นแบบ	ปัญหา การสร้าง แม่พิมพ์	ปัญหา การผลิต ชิ้นงาน	ปัญหาการ ฉีกขาด แตกร้าวของ ชิ้นงาน	ปัญหา การเคลื่อน ชิ้นงาน	ปัญหา การบิดเบี้ยว ของชิ้นงาน หลัง Hera	จำนวนงาน จากการหล่อ 100 ครั้ง (ชิ้น)
1	น้อย	น้อย	น้อยที่สุด	น้อยที่สุด	น้อยที่สุด	น้อยที่สุด	89
2	น้อยที่สุด	น้อยที่สุด	น้อย	น้อย	น้อย	น้อย	76
3	มากที่สุด	มากที่สุด	มากที่สุด	มากที่สุด	มากที่สุด	มากที่สุด	32

สรุป การวิเคราะห์ปัญหาด้านการผลิตรูปแบบที่มีปัญหาน้อยที่สุดเรียงตามลำดับคือรูปแบบที่ 1,2 และ 3

ตารางที่ 15 การวิเคราะห์ด้านน้ำหนัก

รูปแบบที่	1 (kg)	2 (kg)	3 (kg)	4 (kg)	5 (kg)	6 (kg)	7 (kg)	8 (kg)	9 (kg)	10 (kg)	ค่าเฉลี่ย (kg)
1	0.48	0.50	0.48	0.47	0.48	0.47	0.48	0.49	0.48	0.47	0.48
2	0.38	0.35	0.37	0.38	0.36	0.38	0.41	0.38	0.39	0.37	0.37
3	0.49	0.45	0.42	0.48	0.49	0.48	0.47	0.47	0.48	0.48	0.47

สรุป การวิเคราะห์ด้านน้ำหนักรูปแบบที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดเรียงตามลำดับคือรูปแบบที่ 2,3 และ 1

ตารางที่ 16 แสดงน้ำหนักร่วมปูนก่อต่อตารางเมตร

รูปแบบที่	Kg/ตารางเมตร
1	91.6
2	68.3
3	135

สรุป การวิเคราะห์ด้านน้ำหนักรูปแบบที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดรวมปูนก่อเรียงตามลำดับคือรูปแบบที่ 2,1 และ 3



ภาพที่ 37 การทดสอบระยะเวลาในการก่อผนัง



ภาพที่ 38 ดันแบบใช้ทดสอบน้ำหนักในการก่อผนังเมื่อร่วมน้ำหนักปูนก่อ

ตารางที่ 17 แสดงการต้านทานแรงอัด

รูปแบบที่	แรงอัด(เฉลี่ย) (kg.)
1	2,858.3
2	3,891.6
3	10,700.3

สรุป รูปแบบที่มีการต้านทานแรงอัดได้ดีที่สุดเรียงตามลำดับคือ รูปแบบที่ 3,2 และ 1

ตารางที่ 18 วิเคราะห์ด้านการใช้งานในการก่อผนัง

สูตรที่	การเรียงในก่อ	ความเข้าใจ ในการใช้งาน	ความสะดวก ในการใช้งาน	ความรวดเร็วใน การก่อ
1	ง่ายที่สุด	ง่ายที่สุด	ง่ายที่สุด	เร็วที่สุด
2	ง่าย	ง่าย	ง่าย	เร็ว
3	ยากที่สุด	ยากที่สุด	ยากที่สุด	ช้าที่สุด

สรุป รูปแบบที่มีการใช้งานที่ง่ายที่สุดตามลำดับ คือ รูปแบบที่ 1,2 และ 3

ตารางที่ 19 แสดงระยะเวลาการใช้งานในการก่อผนัง

รูปแบบที่	ชั่วโมง/ตารางเมตร
1	1.45
2	1.55
3	1.58

สรุป รูปแบบที่ใช้ระยะเวลาในการก่อผนัง น้อยที่สุดตามลำดับคือ รูปแบบที่ 1, 2 และ 3

### สรุปผลการวิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์

- ค่าความเป็นจนวนกันความร้อนที่ดีที่สุดเรียงตามลำดับคือ รูปแบบที่ 3 โดย รูปแบบที่ 1 และ 2 มีค่าความเป็นจนวนที่เท่ากัน
- การวิเคราะห์ปัญหาด้านการผลิตรูปแบบที่มีปัญหาน้อยที่สุดเรียงตามลำดับคือรูปแบบที่ 1,2 และ 3
- ด้านน้ำหนักรูปแบบที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดเรียงตามลำดับคือรูปแบบที่ 2,3 และ 1
- ด้านรูปแบบที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดรวมปุ่นก่อเรียงตามลำดับคือรูปแบบที่ 2,1 และ 3
- การด้านทานแรงอัดรูปแบบที่มีการด้านทานแรงอัดได้ดีที่สุดเรียงตามลำดับคือ รูปแบบที่ 3,2 และ 1
- การใช้งานในการก่อผังโดยมีการใช้งานที่ง่ายที่สุดตามลำดับคือ รูปแบบที่ 1, 2 และ 3
- ด้านระยะเวลาการใช้งานในการก่อผังโดยมีระยะเวลาที่น้อยที่สุดตามลำดับคือ รูปแบบที่ 1, 2 และ 3

### ตารางที่ 20 การคัดเลือกแบบให้คะแนน (Scoring Screening)

สูตร ที่	ค่าความ เป็นจนวน กันความ ร้อน	ด้านการ ผลิต คะแนน	การ ด้านทาน คะแนน	ด้าน น้ำหนัก คะแนน	ด้าน น้ำหนัก รวม ปุ่นก่อ	การใช้ งานใน การก่อ ผัง คะแนน	ความ รวดเร็ว ในการ ใช้ก่อ ผัง คะแนน	คะแนน รวม 70 คะแนน
1	8	10	5	8	8	10	10	59
2	8	7	7	10	10	8	8	58
3	10	3	10	9	5	5	7	49

ใช้เกณฑ์ระดับคะแนน 0 - 10 โดยมีค่าระดับการให้คะแนน ดังนี้

- |                     |                            |                   |
|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 10 หมายถึง ดีที่สุด | 5 หมายถึง พอดี             | 0 หมายถึง "ไม่ดี" |
| 9 หมายถึง ดีมาก     | 4 หมายถึง พอดีบ้าง         |                   |
| 8 หมายถึง ดี        | 3 หมายถึง ใช้ได้น้อย       |                   |
| 7 หมายถึง ดีพอสมควร | 2 หมายถึง ใช้ได้น้อยมาก    |                   |
| 6 หมายถึง ดีพอใช้   | 1 หมายถึง ใช้ได้น้อยที่สุด |                   |

สรุป การคัดเลือกแบบให้คะแนนรูปแบบที่มีค่าระดับคะแนนสูงที่สุดเรียงตามลำดับคือ รูปแบบที่ 1, 2 และ 3 ดังนั้นจึงใช้ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ของรูปแบบที่ 1 ไปเปรียบเทียบ คุณสมบัติด้านกายภาพกับอิฐมวลเบา (Brick) คอนกรีตบล็อก (Concrete Masonry unit) และ คอนกรีตมวลเบา ( Autoclaved Aerated concrete)

ผลการทดสอบด้านอื่นๆที่ใช้ค่ารวมกัน

ค่าความหนาแน่น	821.7	kg./m <sup>3</sup>
ค่าการทนไฟที่อุณหภูมิ	1,491	องศาเซลเซียส
จำนวนหน่วยต่อตารางเมตร	100 ก้อน	ต่อ 1 ตารางเมตร
อัตราการดูดซึมน้ำ ที่	7.5	%
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง		
ราคาประมาณการ	1,200 – 1,500 บาท	ต่อ 1 ตารางเมตร



## บทที่ 5

### สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลและคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ได้ผลด้านด่างๆแล้ว จึงนำมาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อผนัง คือ อิฐมอญ (Brick) คอนกรีตบล็อก (Concrete Masonry unit) และ คอนกรีตมวลเบา ( Autoclaved Aerated concrete)

ตารางที่ 21 เปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์บล็อก ที่ออกแบบในโครงการ กับ อิฐมอญ (Brick) คอนกรีตบล็อก (Concrete Masonry unit ) และ คอนกรีตมวลเบา ( Autoclaved Aerated concrete)

คุณสมบัติ	อิฐมอญ	คอนกรีตบล็อก	คอนกรีตมวลเบา	เซรามิกส์บล็อก
ค่าความหนาแน่น (kg./m <sup>3</sup> )	1,615-1,650	765	550-640	1,700
จำนวนหน่วยต่อ ตารางเมตร(ก้อน)	145	14	8	100
น้ำหนักต่อตารางเมตร รวมฉบับปูน ( kg./m <sup>2</sup> )	200 (ก่ออิฐครึ่งแผ่น)	130	90-100	91.6
ค่าการถ่ายเทานความ ร้อน(ค่า R) (m <sup>2</sup> K/W)	0.15	0.149	0.58	0.694
ค่าการนำความร้อน (ค่า K) (W/m.K)	0.473	0.519	0.089-0.132	ชั้นที่ 1 0.111 อากาศ 0.149 ชั้นที่ 2 0.111
ค่าสัมประสิทธิ์การ ถ่ายเทานความร้อน (ค่า U) (m <sup>2</sup> K/W)	6.666	6.711	1.724	1.44
ค่าการถ่ายเทานความ ร้อนรวม (ค่าQ) (Watt/m <sup>2</sup> )	30-45	-	32-42	- (ต้องมีการ ทดสอบจริง)

ตารางที่ 21 เปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์บล็อก ที่ออกแบบในโครงการ กับ อิฐมอญ (Brick) คอนกรีตบล็อก (Concrete Masonry unit) และคอนกรีตมวลเบา ( Autoclaved Aerated concrete) (ต่อ)

คุณสมบัติ	อิฐมอญ	คอนกรีตบล็อก	คอนกรีตมวลเบา	เซรามิกส์บล็อก
ค่าความจุความร้อน (ความร้อนจำเพาะ) (ค่า C) (J/kg.K)	800 -1,000	-	น้อยกว่าอิฐมอญ 2.5 เท่า	821.7
ค่าการด้านทานแรงอัด (kg./cm <sup>2</sup> )	35	-	40-50	2,858* กิโลกรัม
ค่าการทนไฟ (ชั่วโมง)	0.5 - 2	-	4	มากกว่า 4 1,491* องศาเซลเซียส
อัตราการดูดซึมน้ำ ( % )	30-40	30	30	7.5
ค่าใช้จ่ายในการ ก่อสร้าง ค่าวัสดุและ ค่าแรงต่อตารางเมตร (บาท) (ไม่รวมค่าตกแต่ง)	425-440	390	450-646	1,200-1,500 (รวมค่า ตกแต่งแล้ว)
ข้อดี อื่นๆ	-ราคาถูก -แข็งแรง -หาซื้อง่าย -ช่างมีความ ชำนาญ	-ราคาถูก -แข็งแรง -มีช่องว่างอากาศ ที่ช่วยกันความ ร้อนได้	-คุณภาพคงที่ ใช้งานได้สะดวก -ป้องกันความ ร้อนได้ดี	-ใช้งานได้ สะดวก -ป้องกันความ ร้อนได้ -มีความรอดれ็วใน การก่อสร้าง
ข้อเสีย อื่นๆ	-คุณภาพและ ขนาดไม่ แน่นอน -ใช้เวลานาน ในการ ก่อสร้าง -น้ำหนักมาก -เก็บความชื้น	-อายุใช้งานยัง ไม่มีการยืนยัน -ต้องใช้ปูนฉาบ เฉพาะ	-ไม่ทน火 -ราคากลาง -ขั้นตอนการก่อ <sup>*</sup> รุ่งยาก	- ราคาสูง -ไม่ทนต่อแรง กระแทก ด้านหน้า

หมายเหตุ \*ค่าที่วัดด้วยวิธีการไม่เหมือนกัน แต่ใช้เป็นข้อมูลของผลิตภัณฑ์ได้

## 5.1 สรุปผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัยโดยการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์บล็อก กับวัสดุก่อผนังทั้ง 3 ชนิด โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

### 5.1.1 ด้านความเป็นจนวน

ค่าการนำความร้อน (ค่า K) ของผลิตภัณฑ์คือ  $0.111 \text{ W/m.K}$  เมื่อนำ ค่า K ของแด่ ละชั้นมาคิดค่าการด้านทานความร้อน (ค่า R) รวมกันแล้ว จะได้  $0.694 \text{ m}^2 \text{ KW}$  และ เมื่อนำค่า R มาคำนวน ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (ค่า U) จะได้  $1.44 \text{ m}^2 \text{ KW}$  ค่าความร้อน จำเพาะที่  $821.7 \text{ J/kg.K}$

สรุปได้ว่า ด้านความเป็นจนวนของเซรามิกส์บล็อก มากกว่า อิฐมอญ (Brick) คอนกรีตบล็อก (Concrete Masonry unit) และคอนกรีตมวลเบา ( Autoclaved Aerated concrete)

### 5.1.2 ด้านโครงสร้าง

ค่าความหนาแน่นของเนื้อผลิตภัณฑ์ที่  $1,700 \text{ kg./m}^3$  แต่โครงสร้างของผลิตภัณฑ์ที่มี ลักษณะกลวงจึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับวัสดุอื่นๆ ได้โดยตรง

ค่าการด้านทานแรงอัดของผลิตภัณฑ์โดยการอัดทดสอบที่ละหันงานเฉลี่ยที่  $2,858 \text{ กิโลกรัม ซึ่งสามารถรับน้ำหนักในการก่อผนังสูงได้}$

ค่าน้ำหนักต่อตารางเมตรรวมจานบูน  $91.6 \text{ kg./m}^2$  น้อยกว่า อิฐมอญ (Brick) คอนกรีต บล็อก (Concrete Masonry unit) และคอนกรีตมวลเบา ( Autoclaved Aerated concrete) จึง ทำให้ประหยัดโครงสร้างของเสาและคาน

ค่าการดูดซึมน้ำ ที่  $7.5 \%$  น้อยกว่า อิฐมอญ (Brick) คอนกรีตบล็อก (Concrete Masonry unit) และคอนกรีตมวลเบา ( Autoclaved Aerated concrete) การเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์จึง น้อยกว่า และมีปัญหาด้านความชื้นน้อยกว่า

ค่าการทนไฟ สามารถทนไฟได้มากกว่า 4 ชั่วโมง มากกว่า อิฐมอญ (Brick) คอนกรีต บล็อก (Concrete Masonry unit) และคอนกรีตมวลเบา ( Autoclaved Aerated concrete) และ สูงถึง  $1,491 \text{ องศาเซลเซียส}$  จึงลดปัญหาเมื่อเวลาเกิดอัคคีภัยได้

สรุปได้ว่า การวิเคราะห์ด้านโครงสร้างของเซรามิกส์บล็อก โดยส่วนมากดีกว่า อิฐมอญ (Brick) คอนกรีตบล็อก (Concrete Masonry unit) และคอนกรีตมวลเบา ( Autoclaved Aerated concrete)

### 5.1.3 ด้านความคุ้มค่าและราคา

จำนวนหน่วย 100 ก้อน ต่อหนึ่งตารางเมตร เป็นข้อดีในการคำนวน ค่าวัสดุ และ คำนวนปริมาณในการจัดซื้อได้ง่ายกว่า อิฐมอญ (Brick) คอนกรีตบล็อก (Concrete Masonry unit) และคอนกรีตมวลเบา ( Autoclaved Aerated concrete)

ราคา  $1,200 - 1,500 \text{ บาท}$  ต่อหนึ่งตารางเมตร เป็นราคาย่อมเยา ที่สูงกว่า อิฐ มอญ (Brick) คอนกรีตบล็อก (Concrete Masonry unit) และคอนกรีตมวลเบา ( Autoclaved

Aerated concrete) เกือบหนึ่งเท่าตัว แต่เมื่อเทียบกับระยะเวลาในการก่อสร้างซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านค่าแรง และ ไม่มีค่าวัสดุตกแต่งผนัง ซึ่งประเมินในเบื้องต้นว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกัน

สรุปได้ว่า ในการประเมินและการประมาณการด้านความคุ้มค่าและราคาเซรามิกส์บล็อก เทียบเท่ากับ อิฐมอญ (Brick) คอนกรีตบล็อก (Concrete Masonry unit) และคอนกรีตมวลเบา ( Autoclaved Aerated concrete)

#### 5.1.4 ข้อดีและข้อเสียอื่นๆเพิ่มเติม

ข้อดี - มีความรวดเร็วในการก่อสร้างมากกว่าเพราะสามารถตอกแต่งผนังได้ในขั้นตอนเดียว

- ทำความสะอาดได้ง่าย

- สวยงามทนทาน ไม่หลุดล่อนเมื่อการบูรณะเบื้องปกติ

ข้อเสีย - ราคาสูง

- ไม่ทนต่อแรงกระแทกด้านหน้า เพราะผลิตภัณฑ์มีลักษณะที่กลวง ตรงกลาง

- ต้องสร้างความเข้าใจกับช่างก่อสร้างในการใช้งาน

### 5.2 อกิจกรรมการวิจัย

การวิจัยในโครงการนี้ เป็นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ใช้ในการก่อผนัง ที่จะมีผู้วิจัยคาดคะเนในความเป็นไปได้จริงในการผลิต และ คาดคะเนในความเป็นไปได้ในจริง เรื่องการช่วยอนุรักษ์พลังงานภายในอาคาร โดยการทดสอบและทดลองผลิตภัณฑ์ในคุณสมบัติ ด้านต่างๆ เพื่อวัดเป็นระดับความสามารถของผลิตภัณฑ์ และนำมาวัดผลโดยการเปรียบเทียบ ระดับความสามารถ กับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ใช้ในการก่อผนังคืออิฐมอญ (Brick) คอนกรีตบล็อก (Concrete Masonry unit) และคอนกรีตมวลเบา ( Autoclaved Aerated concrete) ซึ่ง ผลการวิจัยเป็นข้อสรุปในเบื้องต้นเท่านั้น จำเป็นที่จะต้องมีการทดสอบในระยะยาวและทดสอบ ในสภาวะจริงในการใช้งานด้วยจึงจะได้ผลการวิจัยที่สมบูรณ์ และจะสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้

### 5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 การวัดผลในหลายๆค่าในการวิจัย กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ต้องทำดันแบบในการทดสอบที่มีขนาดและลักษณะเฉพาะ จึงทำให้เสียเวลาค่อนข้างมากในการทดสอบ ดังนั้น สำหรับผู้ที่ต้องการทดสอบผลิตภัณฑ์ จึงควรสอบถามกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการเตรียม ดันแบบการทดสอบ

5.3.2 ระยะเวลาในการวิจัยที่น้อยเกินไปในการวิจัยผลิตภัณฑ์ด้านนี้

5.3.3 ระเบียบในการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความซับซ้อนสำหรับผู้วิจัยใหม่โดยเฉพาะขั้นตอนในการจัดซื้อ จัดจ้างทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างล้าช้ามาก จึงเสนอแนะสำหรับผู้วิจัยใหม่ควรศึกษาและเบียบพัสดุให้ดีก่อนดำเนินงาน



## บรรณานุกรม

- กุลจิรา สุจิโจน์ , ผู้ก่อตั้ง ดูงเดือน อาจองค์. 2545. การผลิตเซรามิกส์โดยการอัดแบบ. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.
- ปรีดา พิมขาวข้าว. 2527.เซรามิกส์. พิมพ์ครั้งที่ 5 .กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ทวี พรหมพฤกษ์. 2523. วิชาเครื่องเคลือบดินเผาเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
- นิรัช สุดสังข์. 2548. การวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
- ผุสดี ทิพทัศ. 2541. เกณฑ์ในการออกแบบสถาปัตยกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 3 .กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ไฟจิดร อิงศิริวัฒน์. 2541. เนื้อดินเซรามิก. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
- พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, กรม. 2545. เอกสารเผยแพร่แนวทางการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างและแนวทางเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน. ม.ป.ท : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน, กรม. 2543. การใช้ชีวนะ. ม.ป.ท. : กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
- วิรุณ ดึงเจริญ. 2545. ประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบ. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์อ่อนดีไอคิว.
- สุนุมมาล เล็กสวัสดิ์. 2548. เครื่องปั้นดินเผาพื้นฐานการออกแบบและปฏิบัติงาน. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- สุนทร บุญญาธิการ. 2542. เทคนิคการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า.กรุงเทพมหานคร: พรีอพเพอร์ตี้มาร์เก็ต.
- สมบูรณ์ คงสมศักดิ์สิริและจำรูญ ฤทธิพันธ์. 2548. การใช้เศษไม้เก่าในครีบล็อกประตับ. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่1เล่มที่1(กุมภาพันธ์-กรกฎาคม) : 20-25

### บรรณาธิการ(ต่อ)

สมศรี กาญจนสุต. 2535. พื้นฐานสถาปัตยกรรม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บริษัท  
ประชาชน จำกัด.

อุดสาหกรรม, กระทรวง. 2519. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอิฐกลวงประดับ. ม.ป.ท.  
Miracle work co, ltd. 2005. Ceramic coating insulation and waterproof.

Thermshield.[Online].Available from:<http://www.thermoshieldthailand.com/insulation.htm> [ 2007, October 3]








# ព្រះនគរាមេរោង ជាតិ-អប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល



# ក្រសួងពេទ្យរដ្ឋបាល នគរបាល



# ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាសនា буд្តី




# ក្រសួងពេទ្យរាជ្យបណ្តុះបណ្តាល



# ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកទេស



ក្រសួងពេទ្យ-បច្ចេកវិទ្យាល័យ





ภาคผนวก ๖

ภาพการเข้าพบผู้เชี่ยวชาญ

มหกรรมภาษาไทยภาคโน้นภูมิปัญญาฯ

# ក្រសាគរោងចារព្យីនិងប្រជាជាតិ



# การพัฒนาชุมชนแบบบูรณาชีวะ



ภาคผนวก ค  
ผลการทดสอบผลิตภัณฑ์





ที่วท 0307/ 16719

ถึง คณะกรรมการคุณภาพและนวัตกรรมศาสตร์และการออกแบบ นทร. พระนคร

กรมวิทยาศาสตร์บริการขอส่งรายงานผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ตัวอย่าง เชรานิกส์ CE07 CE03 CE04 CE02 CE05 CE06 CE08 CE09 CE10 CE11 CE01 หมายเลขปฏิบัติการ L52/07034.1-L52/07034.11 จำนวน 11 ตัวอย่าง ตามคำร้อง เลขรับ L52/07034 วันที่ 17 สิงหาคม 2552

พร้อมนี้ได้แนบผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ มาเพื่อทราบ



โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

โทร. 0 2201 7130

โทรสาร 0 2201 7127

E-mail: [physics@dss.go.th](mailto:physics@dss.go.th)



## รายงานการทดสอบ

### ชื่อวัสดุตัวอย่าง

เซรามิกส์

CE07

CE03

CE04

CE02

CE05

CE06

CE08

CE09

CE10

CE11

CE01

### เครื่องหมาย / ตรา

### หมายเลขปฏิบัติการ

L52/07034.1

L52/07034.2

L52/07034.3

L52/07034.4

L52/07034.5

L52/07034.6


L52/07034.7

(L52/07034.8)

L52/07034.9

L52/07034.10

L52/07034.11



กรมวิทยาศาสตร์บูริการ

หมายเลขปฏิบัติการ L52/07034.1- L52/07034.11

กรมวิทยาศาสตร์บูริการ

นวัตกรรมศาสตร์บริการ

ผลการทดสอบ

กรมวิทยาศาสตร์บูริการ

	การนำความร้อน (วัตต์/เมตร.เคลวิน)	ความด้านทานความร้อน (เมตร <sup>2</sup> .เคลวิน/วัตต์)
L52/07034.1	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	0.070
L52/07034.2	0.132	0.061
L52/07034.3	0.111	0.072 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
L52/07034.4	0.126	0.063
L52/07034.5	0.113	0.071
รวมวิทยาศาสตร์บริการ		
L52/07034.6	0.116	0.069
L52/07034.7	0.110	0.073
L52/07034.8	0.139 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	0.058
L52/07034.9	0.140	0.057
L52/07034.10	0.120	0.067 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
L52/07034.11	0.117	0.068

กรมวิทยาศาสตร์บริการ คณบดีสถาบันปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นท. พระนคร

ที่อยู่ผู้ใช้บริการ 168 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ลักษณะตัวอย่าง แผ่นเซรามิกส์ ขนาด 1x1 เมตร ผู้ทดสอบ ผู้ทดสอบ

วันที่ทดสอบ 18 สิงหาคม – 7 กันยายน 2552

วิธีทดสอบ ASTM C177-97

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ผู้รับรอง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

(นายสรรค์ จิตรไครคุณ)

ผู้รายงาน

ผู้รายงาน

(นายกัตติย์ ทองทิมพร)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รายงานนี้บรรรองเฉพาะวัสดุตัวอย่างที่ได้ทดสอบ/สอบเทียบเท่านั้น ไม่บรรรองวัตถุหรือสิ่งของใดๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างถึง ห้ามคัดต่อไปในวันของหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นลายลักษณ์อักษร



ที่ วท 0307/ 18952

ถึง คณะกรรมการวิชาศาสตร์และการออกแบบ นทร. พระนคร

กรมวิทยาศาสตร์บริการขอส่งรายงานผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ตัวอย่าง เซรามิกส์  
หมายเลขปัญบัติการ L52/08485.1 จำนวน 1 ตัวอย่าง ตามคำร้อง เลขรับ L52/08485 วันที่ 24 กันยายน 2552

พร้อมนี้ได้แนบผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ มาเพื่อทราบ



โครงการพิสิกส์และวิศวกรรม

โทร. 0 2201 7130

โทรสาร 0 2201 7127

E-mail: [physics@dss.go.th](mailto:physics@dss.go.th)



กรมวิทยาศาสตร์บริการ

## รายงานการทดสอบ กระบวนการผลิตรีบบิการ

ชื่อวัสดุตัวอย่าง  
เซรามิกส์

เครื่องหมาย / ตรา  
CE04

หมายเลขปฏิบัติการ  
ก.52/0848 วิทยาศาสตร์บริการ

### ผลการทดสอบ

กระบวนการผลิตรีบบิการ

ความหนาแน่น, กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร	1.70
ความร้อนจำเพาะ, จูล/กรัม-เคลวิน กระบวนการผลิตรีบบิการ	0.8217

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ผู้ใช้บริการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเชียงใหม่  
ที่อยู่ผู้ใช้บริการ 168 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
ลักษณะตัวอย่าง แผ่นเซรามิกส์ ขนาด  $1 \times 1$  พูต หนา 8 มม  
วันที่ทดสอบ 1-2 ตุลาคม 2552

กระบวนการทดสอบ

Volumetric method และ ASTM E 1269-95

ผู้รับรอง

กระบวนการทดสอบรีบบิการ

ผู้รายงาน

(นายสรรศ จิตราครวณ)

(นายกัณนัย ทองทิโอมพู) วิทยาศาสตร์บริการ

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระบวนการทดสอบรีบบิการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ



ที่ วท 0306/ 18694

ถึง คณบดีสถาบันปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเชียงใหม่

กรมวิทยาศาสตร์บริการขอส่งรายงานผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบตัวอย่าง เชرامิกส์  
หมายเลขปฏิบัติการ L52/08486.1 จำนวน 1 ตัวอย่าง ตามคำร้องเลขรับ L52/08486 วันที่ 24 กันยายน 2552

พร้อมนี้ได้แนบผลการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ มาเพื่อทราบ



โครงการเคมี

โทรศัพท์ 0 2201 7211-2

โทรสาร 0 2201 7213

E-mail : chemistry@dss.go.th



กรมวิทยาศาสตร์บริการ

## รายงานการทดสอบ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ชื่อวัตถุตัวอย่าง  
เซรามิกส์

เครื่องหมาย / ตรา  
Ce O4

หมายเลขปฏิบัติการ  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  
ก.ร.ว.ท.บ.52/08486.1

### ผลการทดสอบ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ความหนาไฟ

องศาเซลเซียส

1,491

ชื่อผู้ใช้บริการ	คณฑาปัตยกรุณากลั่นต์อุ๊กเปินี นทร.พระนคร
ที่อยู่ผู้ใช้บริการ	168 ถนนศรีอยุธยา แขวงชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ลักษณะตัวอย่าง	ผลิตภัณฑ์เซรามิกทรงสี่เหลี่ยมภายในกลางสีครีม
วันที่ทดสอบ	28 กันยายน-2 ตุลาคม 2552
วิธีทดสอบ	Pyrometric cone equivalent (PCE)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ผู้รับรอง

ผู้รายงาน

(นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจธีรภานุภาพกุล)  
(นางสุจินต์ พราวพันธุ์)

ผู้อำนวยการ โครงการเคมี

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ



## MATERIAL TESTING LABORATORY

## DEPARTMENT OF TEACHER TRAINING IN CIVIL ENGINEERING

## FACULTY OF TECHNICAL EDUCATION

## KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK

1518 Piboonsongkram Rd., Bangsue, Bangkok 10800 Tel. 02-9132500 ext 3247,3253 Fax. 02-5878260

Tensile Test Results

Client : นายชานนท์ ดันประวัติ

Address : 51 หมู่ 8 ถนนพระราม 2 แขวงบางนา เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150


Project : -

Project Location : -

Type of Specimen : อิฐเซรามิกส์ รูปทรงที่ 2

Specimen I.D.	Section (mm)	Ultimate Load (kg)	Ultimate Load (ton)	Remark
No.1	10.17 x 10.17	3,044	3.044	
No.2	10.17 x 10.17	2,883	2.883	
No.3	10.17 x 10.17	2,648	2.648	

ปรับระดับค่าเริ่มต้นของตัวอ่อนตัว



Tested by :


(Mr. Puripat Somkeaw)

Checked by :

(Mr. Sayam Kamkhuntod)

(Dr. Panuwat Pinthong)

Head of Department



Note : 1. The testing results are good only for those specimens tested.

2. Not valid unless signed and sealed.



**MATERIAL TESTING LABORATORY**  
**DEPARTMENT OF TEACHER TRAINING IN CIVIL ENGINEERING**  
**FACULTY OF TECHNICAL EDUCATION**  
**KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK**

1518 Piboonsongkram Rd., Bangsue, Bangkok 10800 Tel. 02-9132500 ext 3247,3253 Fax. 02-5878260

Tensile Test Results

**Client :** นายชานนท์ ตันประวัติ


**Address :** 51 หมู่ 8 ถนนพะรราน 2 แขวงบางนา เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

**Project :** -

**Project Location :** -

**Type of Specimen :** อิฐเซรามิกส์ รูปทรงที่ 3

Specimen I.D.	Section (mm)	Ultimate Load (kg)	Ultimate Load (ton)	Remark
No.1	10.47 x 10.47	3,396	3.396	
No.2	10.47 x 10.47	5,755	5.755	
No.3	10.47 x 10.47	2,524	2.524	




**Tested by :**

*Puripat Somkeaw*  
 (Mr.Puripat Somkeaw)

**Checked by :**

*Sayam Kamkhuntod*  
 (Mr.Sayam Kamkhuntod)



**Note :** 1. The testing results are good only for those specimens tested.

2. Not valid unless signed and sealed.


**MATERIAL TESTING LABORATORY**
**DEPARTMENT OF TEACHER TRAINING IN CIVIL ENGINEERING**
**FACULTY OF TECHNICAL EDUCATION**
**KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK**

1518 Piboonsongkram Rd., Bangsue, Bangkok 10800 Tel. 02-9132500 ext 3247,3253 Fax. 02-5878260

**Tensile Test Results**
**Client :** นายชานนท์ ดันประวัติ


**Address :** 51 หมู่ 8 ถนนพระราม 2 แขวงบางนาด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

**Project :** -

**Project Location :** -

**Type of Specimen :** อิฐเซรามิกส์ รูปทรงที่ 1


Specimen I.D.	Section (mm)	Ultimate Load (kg)	Ultimate Load (ton)	Remark
No.1	10.75 x 10.75	11,730	11.730	
No.2	10.75 x 10.75	13,524	13.524	
No.3	10.75 x 10.75	6,847	6.847	


**Tested by :**

*Puripat Somkeaw*  
 (Mr.Puripat Somkeaw)

**Checked by :**

*Sayam Kamkhuntod*  
 (Mr.Sayam Kamkhuntod)


**Note :** 1. The testing results are good only for those specimens tested.

2. Not valid unless signed and sealed.

ภาคผนวก ง  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย



## แบบประเมินคุณสมบัติของเห้อดิน

สูตรที่	ค่าความเป็นจนวน 10 คะแนน	ค่าการทดสอบ 10 คะแนน	การใช้งานในการผลิต 10 คะแนน	คะแนนรวม 30 คะแนน
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

ใช้เกณฑ์ระดับคะแนน 0 - 10 โดยมีค่าระดับการให้คะแนน ดังนี้

10 หมายถึง ดีที่สุด

9 หมายถึง ดีมาก

8 หมายถึง ดี

7 หมายถึง ดีพอสมควร

6 หมายถึง ดีพอใช้

5 หมายถึง พอดี

4 หมายถึง พอดีบ้าง

3 หมายถึง ใช้ได้น้อย

2 หมายถึง ใช้ได้น้อยมาก

1 หมายถึง ใช้ได้น้อยที่สุด

0 หมายถึง "ไม่ดี"

## แบบประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์

สูตร ที่	ค่าความ เป็นจนวน กันความ ร้อน	ค้านการ ผลิต 10 คะแนน	การ ด้านท่าน แรงอัด 10 คะแนน	ด้าน น้ำหนัก คะแนน	ด้าน น้ำหนัก รวม ปุ่นก่อ 10 คะแนน	การใช้ งานใน การก่อ ผนัง 10 คะแนน	ความ รวดเร็ว ในการ ใช้ก่อ ผนัง 10 คะแนน	คะแนน รวม 70 คะแนน
1								
2								
3								

ใช้เกณฑ์ระดับคะแนน 0 - 10 โดยมีค่าระดับการให้คะแนน ดังนี้

10 หมายถึง ดีที่สุด

9 หมายถึง ดีมาก

8 หมายถึง ดี

7 หมายถึง ดีพอสมควร

6 หมายถึง ดีพอใช้

5 หมายถึง พอดี

4 หมายถึง พอดีบ้าง

3 หมายถึง ใช้ได้น้อย

2 หมายถึง ใช้ได้น้อยมาก

1 หมายถึง ใช้ได้น้อยที่สุด

0 หมายถึง ไม่ดี



## แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างอาคารและวัสดุก่อสร้างอาคาร และ  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตงานเซรามิกส์ในระบบอุดสาหกรรม

### ข้อสัมภาษณ์

1. จากรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้วิจัยได้ออกแบบมา มีความเหมาะสมหรือไม่
2. ควรมีการแก้ไขปรับปรุงรูปแบบอย่างไรบ้าง
3. แนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร





## ประวัติผู้วิจัย

นายชานนท์ ตันประวัติ

Mr. Chanon Tunprawat

เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 3102100240971

ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์

สถานที่ติดต่อคณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

168 ถ.ศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 022828531-2

E-mail non\_ceramic@yahoo.com

ประวัติการศึกษา ศบ. (เครื่องเคลือบดินเผา)มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศม. .(เครื่องเคลือบดินเผา)มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ

สาขาวิชาศิลปะสมัยใหม่ สาขาวิชคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย โดยระบุ

สถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วม  
วิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย

ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย : -

หัวหน้าโครงการวิจัย : โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ใช้ในการ  
ก่อผนังเพื่อการอนุรักษ์การใช้พลังงานภายในอาคาร

พ.ศ.2552

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว : โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ใช้ในการ  
ก่อผนังเพื่อการอนุรักษ์การใช้พลังงานภายในอาคาร

พ.ศ.2552

งานวิจัยที่กำลังทำ : -

## ประวัติผู้วิจัย

นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก

Mr.Kiattipong Srijantuek

เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 3302000302639

ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 4 อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

สถานที่ติดต่อคณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

168 ถ.ศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 022828531-2

E-mail non\_ceramic@yahoo.com

ประวัติการศึกษา ค.อ.บ. ศิลปะอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง

ค.อ.ม เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ

การออกแบบมัลติมีเดีย

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วม

วิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย

ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย : -

หัวหน้าโครงการวิจัย : -

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว : โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ใช้ใน

การก่อผนังเพื่อการอนุรักษ์การใช้พลังงานภายในอาคาร

พ.ศ.2552

งานวิจัยที่กำลังทำ : -

## ประวัติผู้วิจัย

นางสาวมยุรี เเร่องสมบัติ

Miss Mayuree Ruengsombat

เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 3 4401 00198 46 6

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่คิดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขอร์ด์ที่ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
(e-mail)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพลยานาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 0-2282-8531-2 , 0-2628-6189 ต่อ 401 โทรสาร 0-2282-4490

e - Mail : mayuree\_jum@hotmail.com

## ประวัติการศึกษา

2549 ค.อ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณเทหาราดภะนัง

2544 ศป.บ. สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนกมิตศิลป์ มหาวิทยาลัย  
มหาสารคาม

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากผู้วิจัย) ระบุสาขาวิชาการ

สาขาวิชาการ การศึกษา

กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย โดยระบุสถานภาพใน  
การทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอ  
การวิจัย

ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย : -

หัวหน้าโครงการวิจัย : การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมจาก  
กระดาษมูลช้าง เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน จังหวัด  
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2552

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว : การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมจาก  
กระดาษมูลช้าง เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน จังหวัด  
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2552  
: โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ใช้  
ในการก่อผนังเพื่อการอนุรักษ์การใช้พลังงานภายใน  
อาคาร พ.ศ.2552

**ประวัติคณบัญชี**

**นางสาวยุวดี พรนาราพงษ์**

**Miss Yuvadee Porntharaphong**

เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 3 1022 00905 78 9

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ดิ่ดต่อได้สังคาก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์  
อีเมล (e-mail)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 0-2282-8531-2 , 0-2628-6189 ต่อ 401 โทรสาร 0-2282-4490

e - Mail : ralang12@hotmail.com

### **ประวัติการศึกษา**

**2549 ศ.ม. ประยุกต์ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร**

**2542 ศ.บ. จิตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี**

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ

**สาขาวิชาการ การศึกษา**

**กลุ่มวิชา เทคโนโลยีการศึกษา**

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย โดยระบุสถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย

ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย : -

หัวหน้าโครงการวิจัย : -

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว : การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมจาก

กระดาษมูลช้าง เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2552

: โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ใช้  
ในการก่อผนังเพื่อการอนุรักษ์การใช้พลังงานภายใน  
อาคาร พ.ศ.2552

งานวิจัยที่กำลังทำ : -

**ประวัติคณบัญชี**

**นางสาวยุวดี พرنราภงษ์**

**Miss Yuvadee Porntharaphong**

**เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 3 1022 00905 78 9**

**ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)**

**หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)**

**คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ**

**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร**

**168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพล ตำบลสิติ กรุงเทพมหานคร 10300**

**โทรศัพท์ 0-2282-8531-2 , 0-2628-6189 ต่อ 401 โทรสาร 0-2282-4490**

**e - Mail : ralang12@hotmail.com**

### **ประวัติการศึกษา**

**2549 ศ.ม. ประยุกต์ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร**

**2542 ศ.บ. จิตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี**

**สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ**

**สาขาวิชาการ การศึกษา**

**กลุ่มวิชา เทคโนโลยีการศึกษา**

**ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย โดยระบุสถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย**

**ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย :-**

**หัวหน้าโครงการวิจัย :-**

**งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว : การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมจากกระดาษมูลช้าง เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน จังหวัด**

**พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2552**

**: โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ใช้ในการก่อผนังเพื่อการอนุรักษ์การใช้พลังงานภายใน  
อาคาร พ.ศ.2552**

**งานวิจัยที่กำลังทำ :-**

## ประวัติผู้วิจัย

นางสาวมยุรี เรืองสมบัติ

Miss Mayuree Ruengsombat

เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 3 4401 00198 46 6

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ดัดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขอรหัสที่ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
(e-mail)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 0-2282-8531-2 , 0-2628-6189 ต่อ 401 โทรสาร 0-2282-4490

e - Mail : mayuree\_jum@hotmail.com

## ประวัติการศึกษา

2549 ค.อ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณเทหาราดภาระบัง

2544 ศป.บ. สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนุמידศิลป์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ

สาขาวิชาการ การศึกษา

กลุ่มวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพใน  
การทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอ  
การวิจัย

ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย : -

หัวหน้าโครงการวิจัย : การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมจาก

กระดาษมูลช้าง เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2552

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว : การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมจาก

กระดาษมูลช้าง เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2552

: โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ใช้

ในการก่อผนังเพื่อการอนุรักษ์การใช้พลังงานภายใน

อาคาร พ.ศ.2552

## **ประวัติผู้วิจัย**

นายเกียรติพงษ์ ศรีจันทึก

Mr.Kiattipong Srijantuek

เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 3302000302639

ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 4 อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

สถานที่ติดต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

168 ถ.ศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 022828531-2

E-mail non\_ceramic@yahoo.com

ประวัติการศึกษา ค.อ.บ. ศิลปะอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง

ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกด้วยจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ

การออกแบบมัลติมีเดีย

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วม  
วิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย

ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย : -

หัวหน้าโครงการวิจัย : -

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว : โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ใช้ใน

การก่อผนังเพื่อการอนุรักษ์การใช้พลังงานภายในอาคาร

พ.ศ.2552

งานวิจัยที่กำลังทำ : -